



СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

каталог продукции

2026

ИЗДАНИЕ 1

Оглавление

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Стр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ИСО	AWS	ГОСТ / OCT / DIN	
	Введение				11
1	Материалы, легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.				15
1.1	ММА Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей.				15
	ОЗС-12	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 12	AWS A5.1: E6013	ГОСТ 9467: Э46	15
	МР-3	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 12	AWS A5.1: E6013	ГОСТ 9467: Э46	15
	ОК 46.00Р	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 38 0 RC 11	AWS A5.1: E6013	ГОСТ 9467: Э46	16
	АНО-21	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 RC 11	AWS A5.1: E6013	ГОСТ 9467: Э46	16
	УОНИИ 13/45	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 В 2 2 Н10		ГОСТ 9467: Э42А, ОСТ5.9224-75	17
	ТМУ-21У	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 В 2 2 Н10		ГОСТ 9467: Э50А	17
	ЦУ-5	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 35 2 В 2 2 Н10		ГОСТ 9467: Э50А, ОСТ 24.948.01-90	17
	УОНИИ 13/55 (общетехнические)	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 3 В 2 2 Н10	AWS A5.5: E7015-G	ГОСТ 9467: Э50А	18
	УОНИИ 13/55Р	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 2 В 2 2 Н10	AWS A5.1: E7015	ГОСТ 9467: Э50А	18
	УОНИИ 13/55 (мостовые)	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 3 В 2 2 Н10		ГОСТ 9467: Э50А	18
	УОНИИ 13/55 (атомные)	ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 2 В 2 2 Н10		ГОСТ 9467: Э50А, ОСТ 5.9224-75	19
	ОК 48 Р	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 42 4 В 4 2 Н5	AWS A5.1: E7018	ГОСТ 9467: Э50А	19
	ОК 48.04Р	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 42 4 В 3 2 Н5	AWS A5.1: E7018	ГОСТ 9467: Э50А	19
	МТГ-01К	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 42 4 В 2 2 Н10	AWS A5.5: E7015-G H8	ГОСТ 9467: Э50А	20
	МТГ-02	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 42 4 В 2 2 Н10	AWS A5.5: E7015-G H8	ГОСТ 9467: Э50А	20
	ОК 53.70	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 42 5 В 1 2 Н5	AWS A5.1: E7016-1	ГОСТ 9467: Э50А	20
	ОК 55.00Р	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 46 5 В 3 2 Н5	AWS A5.1: E7018-1	ГОСТ 9467: Э55	21
1.2	GMAW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей.				22
	Св-08Г2С	ГОСТ ISO 14341-B: G S18 ГОСТ ISO 14341-B: G 49A 2 C1 S18 ГОСТ ISO 14341-B: G 49A 2 M21 S18		ГОСТ 2246-70: Св-08Г2С - О	22
	ОК Autrod 12.51	EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1	AWS A5.18: ER70S-6		22
	Weld G3Si1	EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 2 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1	AWS A5.18: ER70S-6		22
	ОК ПРО 51С	EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 2 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1	AWS A5.18: ER70S-6		23
	ОК AristoRod 12.50	EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1	AWS A5.18: ER70S-6		23
	Weld CF 70S-6	EN ISO 14341-A: G 3Si1 EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1	AWS A5.18: ER70S-6		24
	ОК Autrod 12.64	EN ISO 14341-A: G 4Si1 EN ISO 636-A: W 4Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 636-A: W 46 3 4Si1	AWS A5.18: ER70S-6		24
	ОК AristoRod 12.63	EN ISO 14341-A: G 4Si1 EN ISO 14341-B: G S6 EN ISO 14341-A: G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 14341-B: G 55A 5 M21 S6	AWS A5.18: ER70S-6		25
	ОК AristoRod 38 Zn	EN ISO 14341-A: G Z 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M20 Z 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 Z 3Si1	AWS A5.18: ER70S-G		25
1.3	TIG Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей.				26
	Weld T W4Si1	EN ISO 636-A: W 4Si1 EN ISO 636-A: W 46 5 4Si1	AWS A5.18: ER70S-6		26

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Стр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ИСО	AWS	ГОСТ / OCT / DIN	
1.4	FCAW/MCAW Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные для дуговой сварки плавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей.				27
	Coreshield 11		AWS A5.20: E71T-11 AWS A5.36: E71T11-AZ-CS3		27
	Coreweld Prime MC4 H4	EN ISO 17632-A: T 42 4 M M21 3 H5 EN ISO 17632-B: T494T15-0M21A-UH5	AWS A5.18: E70C-6M H4 AWS A5.36: E70T15-M21A4-CS1-H4		27
	OK ПРО 71	EN ISO 17632-A: T 42 2 P C11 H10	AWS A5.20: E71T-1C-H8 AWS A5.36: E71T1-C1A2-CS1-H8	ГОСТ 26271: ПП – ОК ПРО 71 1,2 ПГ 44 – А2У	28
	Weld 71T-1	EN ISO 17632-A: T 46 2 P C11 H10 EN ISO 17632-A: T 46 2 P M211 H10	AWS A5.20: E71T-1C-H8 AWS A5.20: E71T-1M-H8		28
	FILARC PZ6113	EN ISO 17632-A: T 42 3 P C11 H5 EN ISO 17632-A: T 46 4 P M211 H10	AWS A5.20: E71T-1C-H4 AWS A5.20: E71T-1M-H8 AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS2 H8 AWS A5.36: E71T1-M21A0-CS2 H8	ГОСТ 26271-84: ПП-Filarc PZ6113 1.2 ПГ 44-А3У	29
	Dual Shield 7100SRM	EN ISO 17632-B: T495T1-1M21A-H5 EN ISO 17632-B: T495T1-1M21P-H5	AWS A5.20: E71T-9M-J-H4 AWS A5.20: E71T-12M-J-H4		29
	Dual Shield Prime 71 LT H4	EN ISO 17632-A: T 42 4 P C11 H5 EN ISO 17632-A: T 42 4 P M211 H5 EN ISO 17632-B: T494T12-1C1A-H5 EN ISO 17632-B: T494T12-1M21A-H5	AWS A5.20: E71T-1C-H4 AWS A5.20: E71T-1M-H4 AWS A5.20: E71T-9C-JH4 AWS A5.20: E71T-9M-JH4 AWS A5.20: E71T-12C-JH4 AWS A5.20: E71T-12M-JH4		30
	Dual Shield 46C	EN ISO 17632-A: T 46 4 P C11 H5	AWS A5.20: E71T-9C-J		31
1.5	SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей.				32
	Weld EM12K		AWS A5.17: EM12K		32
	Weld EH12K	EN ISO 14171-A: S3Si	AWS A5.17: EH12K		32
	Weld EH14	EN ISO 14171-A: S4	AWS A5.17: EH14		32
	OK Flux 10.62P	EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5			33
	OK Flux 10.71P	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5			34
	OK Flux 10.71M	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5			35
	OK Flux 10.74	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5			36
	OK Flux 10.77	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5			37
	OK Flux 10.81P	EN ISO 14174: S A AR 1 97 AC			38
2	Материалы низколегированные для сварки конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей				39
2.1	MMA Электроды для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.				39
	OK 48.08L	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 46 6 1Ni B 3 2 H5	AWS A5.5: E7018-G	ГОСТ 9467: Э55	39
	OK 73.68L		AWS A5.5: E8018-C1	ГОСТ 9467: Э55 (условно)	39
	МТГ-03	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 50 4 1NiMo B 2 2 H10	AWS A5.5: E8015-G	ГОСТ 9467: Э60	39
	OK 74.70	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 2560-A: E 50 4 Z B 4 2 H5	AWS A5.5: E8018-G	ГОСТ 9467: Э60	40
	PW 8018	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 18275-A: E 55 4 Z MnMo B 4 2 H5	AWS A5.5: E8018-G	ГОСТ 9467: Э60	40
	PW 8016	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 18275-A: E 55 6 Mn1Ni B 1 2 H5	AWS A5.5: E8016-G	ГОСТ 9467: Э60	40
	ESAB 98		AWS A5.5: E9018M	ГОСТ 9467: Э60 (условно)	40
	OK 74.86P	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 18275-A: E 62 4 Mn1NiMo B T 32 H5	AWS A5.5: E10018-D2	ГОСТ 9467: Э70	41
	OK 75.75P	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 18275-A: E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5	AWS A5.5: E11018-G	ГОСТ 9467: Э70	41
	ESAB 120		AWS A5.5: E12018M	ГОСТ 9467: Э85 (условно)	41
2.2	GMAW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.				42
	OK AristoRod 13.26	EN ISO 14341-A: G Z3Ni1Cu EN ISO 14341-A: G 42 0 C1 Z3Ni1Cu EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 Z3Ni1Cu	AWS A5.28: ER80S-G		42
	Weld CF 80S-Ni1	EN ISO 14341-A: G Z3Ni1 EN ISO 14341-A: G 50 6 M21 Z3Ni1	AWS A5.28: ER80S-Ni1		42
	Weld CF 80S-Ni2	EN ISO 14341-B: G SNi5	AWS A5.28: ER80S-Ni2		42
	Weld CF 55	EN ISO 16834-A: G ZMn3NiMo EN ISO 16834-A: G 55 4 M21 ZMn3NiMo	AWS A5.28: ER90S-G		42

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Гр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ИСО	AWS	ГОСТ / OCT / DIN	
	Weld CF 90S-G	EN ISO 14341-B: G Z SU4M31	AWS A5.28: ER90S-G		43
	Weld CF 79	EN ISO 16834-B: G N5M3	AWS A5.28: ER120S-G		43
	Weld CF 89	EN ISO 16834-A: G Mn4Ni2CrMo	AWS A5.28: ER120S-G		43
2.3	TIG Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.				44
	Weld T 80S-Ni1	EN ISO 636-A: W Z3Ni1 EN ISO 636-A: W 50 6 Z3Ni1	AWS A5.28: ER80S-Ni1		44
	Weld T 80S-Ni2	EN ISO 636-A: W 2Ni2 EN ISO 636-A: W 46 6 2Ni2	AWS A5.28: ER80S-Ni2		44
2.4	FCAW/MCAW Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные для дуговой сварки плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.				45
	Coeshield 71T-8 OS	EN ISO 17632-A: T 42 4 1Ni Y NO 1	AWS A5.29: E71T8-Ni1-J H8		45
	Coeshield 81T-8Ni2	EN ISO 17632-A: T 46 4 2Ni Y NO 1 H10	AWS A5.29: E81T8-Ni2-J H8		45
	Dual Shield Prime 81Ni1M H4	EN ISO 17632-A: T 50 6 1Ni P M21 1 H5 EN ISO 17632-B: T555T1-1M21A-N2-UH5	AWS A5.29: E81T1-Ni1M-H4		46
	Dual Shield II 62 Plus		AWS A5.29: E101T1-GM		46
	Dual Shield II 110	EN ISO 18276-B: T762T1-1M21A-N3M2-H5	AWS A5.29: E111T1-K3C H4 AWS A5.29: E111T1-K3M H4		47
2.5	SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.				48
	Weld EA2	EN ISO 14171-A: S2Mo	AWS A5.23: EA2		48
	Weld ENi1K	EN ISO 14171-B: SUN21	AWS A5.23: ENi1K		48
	Weld ENi2	EN ISO 14171-B: SUN5	AWS A5.23: ENi2		48
	Weld EF3	EN ISO 26304-B: (SUN2M33)	AWS A5.23: EF3		48
	Weld ENi3	EN ISO 14171-A: S2Ni3	AWS A5.23: ENi3		48
	Weld EG-2	EN ISO 14171-A: S Z 2MoTiB	AWS A5.23: EG		48
	OK Flux 10.62P	EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5			49
	OK Flux 10.71P	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5			50
	OK Flux 10.71M	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5			50
	OK Flux 10.74	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5			51
	OK Flux 10.77	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5			51
	OK Flux 10.81P	EN ISO 14174: S A AR 1 97 AC			52
3	Материалы низколегированные и легированные для сварки хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.				53
3.1	MMA Электроды для сварки хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.				53
	OK 74.46L		AWS A5.5: E7018-A1	ГОСТ 9467: Э-09М (условно)	53
	OK 76.18L	EN ISO 3580-B: E5518-1CM H5	AWS A5.5: E8018-B2	ГОСТ 9467: Э-09Х1М (условно)	53
	ЦЛ-39	EN ISO 3580-A: E Z CrMoV1 B 2 2 H10		ГОСТ 9467: Э-09Х1МФ ОСТ 24.948.01-90	53
	ЦЛ-20	EN ISO 3580-A: E Z CrMoV1 B 2 2 H10		ГОСТ 9467: Э-09Х1МФ ОСТ 24.948.01-90	54
	OK 76.28L	EN ISO 3580-A: E CrMo2 B 4 2 H5 (условно)	AWS A5.5: E9018-B3	ГОСТ 9467: Э-09Х2М1 (условно)	54
	OK 76.35P	EN ISO 3580-A: CrMo5 B 4 2 H5	AWS A5.5: E8018-B6		54
3.2	GMAW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.				55
	OK AristoRod 13.12 A	EN ISO 21952-A: G CrMo1Si	AWS A5.28: ER80S-B2Si	ГОСТ 2246-70: Св-08ХГСМА (условно)	55
	Weld CF 90S-B3Si	EN ISO 21952-A: G CrMo2Si	AWS A5.28: ER90S-B3Si		55
	Weld CF 80S-B6	EN ISO 21952-B: G 5M	AWS A5.28: ER80S-B6		55
3.3	TIG Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.				56
	OK Tigrod 13.16 A	EN ISO 21952-A: W Z CrMo1Si EN ISO 21952-B: W 55 I1 1CM	AWS A5.28: ER80S-B2		56
	Weld T 80S-B2V	EN ISO 21952-A: W Z CrMoV1Si	AWS A5.28: ER80S-G	ГОСТ 2246-70: Св-08ХГСМФА (условно)	56
	OK Tigrod 13.17 A	EN ISO 21952-A: W Z CrMo2Si EN ISO 21952-B: W 62 I1 2C1M	AWS A5.28: ER90S-B3		56
	Weld T 80S-B6	EN ISO 21952-A: W (CrMo5Si) EN ISO 21952-B: W 55 I1 5CM	AWS A5.28: ER80S-B6		56
	Weld T 80S-B8	EN ISO 21952-A: W CrMo9 EN ISO 21952-B: W 9C1M	AWS A5.28: ER80S-B6		57
	Weld T 90S-B91	EN ISO 21952-A: W (CrMo91) EN ISO 21952-B: W 62 I1 9C1MV	AWS A5.28: ER90S-B91		57

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Стр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ИСО	AWS	ГОСТ / OCT / DIN	
3.4	FCAW/MCAW Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.				58
	Dual Shield 8000-B2	EN ISO 17634-B: T55T1-1C-1CM-H5	AWS A5.29: E81T1-B2C AWS A5.29: E81T1-B2M		58
	Dual Shield 9000-B3	EN ISO 17634-A: T (CrMo 2) P C 1	AWS A5.29: E91T1-B3C		58
3.5	SAW Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.				59
	Weld EA2	EN ISO 24598-A: S S Mo	AWS A5.23: EA2		59
	Weld EB2	EN ISO 24598-B: SU1CM	AWS A5.23: EB2		59
	Weld EB3	EN ISO 24598-B: SU2C1M	AWS A5.23: EB3		59
	OK Flux 10.62P	EN ISO 14174: S A FB 1 55 AC H5			59
	OK Flux 10.81P	EN ISO 14174: S A AR 1 97 AC			60
4	Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железно-никелевых сплавов.				61
4.1	MMA Электроды на основе высоколегированных сталей и железно-никелевых сплавов.				61
4.1.1	Электроды для сварки высоколегированных аустенитных коррозионностойких сталей.				61
	ОЗЛ-8	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 3581-A: E 19 9 H B 2 2	AWS A5.4: E308H-15	ГОСТ 10052-75: Э-07Х20Н9	61
	OK 61.30P	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 3581-A: E 19 9 L R 1 2	AWS A5.4: E308L-17		61
	OK 61.63	EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 1 2	AWS A5.4: E308L-16		61
	ESAB 304B	EN ISO 3581-A: E 19 9 L B 2 2	AWS A5.4: E308L-15		62
	ЦЛ-11	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 3581-A: E Z 19 9 Nb B 2 2		ГОСТ 10052-75: Э-08Х20Н9Г2Б	62
	OK 61.80		AWS A5.4: E347-16		62
	ЭА 400/10У			ГОСТ 10052-75: Э-07Х19Н11М3Г2Ф, ОСТ 5Р.9370-2011	63
	ЭА 400/10Т			ГОСТ 10052-75: Э-07Х19Н11М3Г2Ф, ОСТ 5Р.9370-2011	63
	OK 63.63	ISO 3581-B: ES316L-16	AWS A5.4: E316L-16	ГОСТ 10052-75: Э-02Х20Н14Г2М2 (условно)	63
	ESAB 316B		AWS A5.4: E316L-15	ГОСТ 10052-75: Э-02Х20Н14Г2М2 (условно)	64
4.1.2	Электроды для сварки высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей.				65
	ZuperFab E2209-17	ISO 3581-A: E 22 9 3 N L R 3 2	AWS A5.4: E2209-17		65
	ZuperFab E2594-16	ISO 3581-A: E 25 9 4 N L R 3 2	AWS A5.4: E2594-16		65
4.1.3	Электроды для сварки высоколегированных сталей стойких к окислительной коррозии и жаропрочных сталей.				66
	ОЗЛ-6			ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5.9224-75	66
	EWAC ST 210	ISO 3581-A: E 25 20 R	AWS A5.4: E310-16		66
4.1.4	Электроды для сварки разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.				67
	OK 67.45	ISO 3581-A: E 18 8 Mn B 2 2	AWS A5.4: E307-15 (условно)		67
	ОЗЛ-6			ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5.9224-75	67
	OK 67.63	EN ISO 3581-A: E 23 12 L R 3 2	AWS A5.4: E309L-16		67
	ESAB 309LC	EN ISO 3581-A: E 23 12 L B 4 2	AWS A5.4: E309L-15		68
	OK 67.78		AWS A5.4: E309Mo-16		68
	ESAB 309LМо		AWS A5.4: E309LМо-15		68
	EWAC ST 208 SLP	EN ISO3581-A: E 29 9 R 1 2	AWS A5.4: E312-16		69
	ЭА-395/9	EN ISO (ГОСТ Р ИСО) 3581-A: E Z 15 25 6 N B 2 2		ГОСТ 10052-75: Э-11Х15Н25М6АГ2 ОСТ В 5Р.9374-81	69
4.2	GMAW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе высоколегированных сталей				70
4.2.1	Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных ферритных, феррито-мартенситных и мартенситных коррозионностойких сталей.				70
	OK Autrod 430LNb	EN ISO 14343-A: G 18 L Nb			70
	Weld M 410NiMo	EN ISO 14343-A: G 13 4			71
	Weld M 630		AWS A5.9: ER630		71
4.2.2	Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных аустенитных и супераустенитных коррозионностойких сталей.				72
	Weld M 308L	EN ISO 14343-A: G 19 9 L	AWS A5.9: ER308L		72
	Weld M 308LSi	EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si	AWS A5.9: ER308LSi		72
	Weld M 347	EN ISO 14343-A: G 19 9 Nb	AWS A5.9: ER347		73
	Weld M 316LSi	EN ISO 14343-A: G (19 12 3 L Si)	AWS A5.9: ER316LSi		74

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			p. С
		ISO / EN / ГОСТ Р ИСО	AWS	ГОСТ / OCT / DIN	
	Weld M 318	EN ISO 14343-A: G (19 12 3 Nb)	AWS A5.9: ER318		75
	Weld M 385	EN ISO 14343-A: G 20 25 5 Cu L	AWS A5.9: ER385		75
4.2.3	Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей.				76
	Weld M 2209	EN ISO 14343-A: G 22 9 3 N L	AWS A5.9: ER2209		76
	SpeciAlloy M 25.10.4.L	EN ISO 14343-A: G 25 9 4 N L	AWS A5.9: ER2594		77
4.2.4	Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных окалиностойких и жаропрочных сталей.				78
	Weld M 310	EN ISO 14343-A: G 25 20	AWS A5.9: ER310		78
4.2.5	Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.				79
	Weld M 307Si	EN ISO 14343-A: G 18 8 Mn	AWS A5.9: ER307 (модифицировано)		79
	Weld M 309L	EN ISO 14343-A: G 23 12 L	AWS A5.9: ER309L		80
	Weld M 309LSi	EN ISO 14343-A: G 23 12 L Si	AWS A5.9: ER309LSi		80
4.3	TIG Прутки присадочные сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе высоколегированных сталей.				81
4.3.1	Прутки для дуговой сварки высоколегированных мартенситных коррозионностойких сталей.				81
	Weld T 630		AWS A5.9: ER630		81
4.3.2	Прутки для дуговой сварки высоколегированных аустенитных и супераустенитных коррозионностойких сталей.				81
	Weld T 308L	EN ISO 14343-A: W (19 9 L)	AWS A5.9: ER308L		81
	Weld T 308LSi	EN ISO 14343-A: W 19 9 L Si	AWS A5.9: ER308LSi		82
	Weld T 347	EN ISO 14343-A: W 19 9 Nb	AWS A5.9: ER347		82
	Weld T 347Si	EN ISO 14343-A: W 19 9 Nb Si	AWS A5.9: ER347Si		82
	Weld T 316L	EN ISO 14343-A: W (19 12 3 L)	AWS A5.9: ER316L		83
	Weld T 316LSi	EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si	AWS A5.9: ER316LSi		83
	Weld T 318	EN ISO 14343-A: W (19 12 3 Nb)	AWS A5.9: ER318		83
	Weld T 385	EN ISO 14343-A: W 20 25 5 Cu L	AWS A5.9: ER385		84
	SpeciAlloy T 25.22.2.LMn	EN ISO 14343-A: W 25 22 2 N L	AWS A5.9: ER310Mo (модифицировано)		84
4.3.3	Прутки для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей.				85
	Weld T 2209	EN ISO 14343-A: W 22 9 3 N L	AWS A5.9: ER2209		85
	SpeciAlloy T 25.10.4.L	EN ISO 14343-A: W 25 9 4 N L	AWS A5.9: ER2594		85
4.3.4	Прутки для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом высоколегированных окалиностойких и жаропрочных сталей.				86
	Weld T 308H	EN ISO 14343-A: W 19 9 H	AWS A5.9: ER308H		86
	Weld T 310	EN ISO 14343-A: W 25 20	AWS A5.9: ER310		86
	Weld T 2133MnNb	EN ISO 14343-A: W Z 21 33 Mn Nb			86
	Weld T 2535Nb	EN ISO 14343-A: W Z 25 35 Zr			87
	Weld T 3545Nb	EN ISO 14343-A: W Z 35 45 Nb			87
4.3.5	Прутки для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.				88
	Weld T 309L	EN ISO 14343-A: W (23 12 L)	AWS A5.9: ER309L		88
	Weld T 309LSi	EN ISO 14343-A: W 23 12 L Si	AWS A5.9: ER309LSi		88
4.4	FCAW/MCAW Проволоки и прутки порошковые для дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом на основе высоколегированных сталей.				89
4.4.1	Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных феррито-мартенситных и мартенситных коррозионностойких сталей.				89
	Shield-Bright 410NiMo		AWS A5.22: E410NiMoT1-1 AWS A5.22: E410NiMoT1-4		89
4.4.2	Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных аустенитных коррозионностойких сталей				90
	Shield-Bright 308L	EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P M21 2	AWS A5.22: E308LT1-1 AWS A5.22: E308LT1-4		90
	Cryo-Shield 308L	EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P M21 2	AWS A5.22: E308LT1-1J AWS A5.22: E308LT1-4J		91
	Shield-Bright 308L X-tra	EN ISO 17633-A: T 19 9 L R C1 3 EN ISO 17633-A: T 19 9 L R M21 3	AWS A5.22: E308LT0-1 AWS A5.22: E308LT0-4		91
	Shield-Bright 347	EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P M21 2	AWS A5.22: E347T1-1 AWS A5.22: E347T1-4		91
	Shield-Bright 316L	EN ISO 17633-A: T 19 12 3 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 12 3 L P M21 2	AWS A5.22: E316LT1-1 AWS A5.22: E316LT1-4		92

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Стр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ISO	AWS	ГОСТ / OCT / DIN	
4.4.3	Прутки порошковые для дуговой сварки неплавящимся электродом высоколегированных аустенитных коррозионностойких сталей				93
	Weld T R308L		AWS A5.22: R308LT1-5		93
	Weld T R347		AWS A5.22: R347T1-5		93
	Weld T R316L		AWS A5.22: R316LT1-5		93
4.4.4	Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей.				94
	Shield-Bright 2209	EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L P M21 2	AWS A5.22: E2209T1-1 AWS A5.22: E2209T1-4		94
	Shield-Bright 2594	EN ISO 17633-A: T 25 9 4 N L P M21 2	AWS A5.22: E2594T1-4		95
4.4.5	Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.				96
	Shield-Bright 309L	EN ISO 17633-A: T 23 12 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 23 12 L P M21 2	AWS A5.22: E309LT1-1 AWS A5.22: E309LT1-4		96
	Shield-Bright 309L X-tra	EN ISO 17633-A: T 23 12 L R C1 3 EN ISO 17633-A: T 23 12 L R M21 3	AWS A5.22: E309LT0-1 AWS A5.22: E309LT0-4		96
4.4.6	Прутки порошковые для дуговой сварки неплавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.				97
	Weld T R309L		AWS A5.22: R309LT1-5		97
4.5	SAW Проволоки и флюсы для дуговой сварки под флюсом высоколегированных сталей.				98
	Weld S 308L	EN ISO 14343-A: S 19 9 L	AWS A5.9: ER308L		98
	Weld S 347	EN ISO 14343-A: S 19 9 Nb	AWS A5.9: ER347		98
	Weld S 316L	EN ISO 14343-A: S 19 12 3 L	AWS A5.9: ER316L		98
	Weld S 318	EN ISO 14343-A: S 19 12 3 Nb	AWS A5.9: ER318		98
	Weld S 385	EN ISO 14343-A: S 20 25 5 Cu L	AWS A5.9: ER385		98
	SpeciAlloy S 25.22.2.LMn	EN ISO 14343-A: S 25 22 2 N L	AWS A5.9: ER310Mo (модифицировано)		99
	Weld S 2209	EN ISO 14343-A: S 22 9 3 N L	AWS A5.9: ER2209		99
	SpeciAlloy S 25.10.4.L	EN ISO 14343-A: S 25 9 4 N L	AWS A5.9: ER2594		99
	Weld S 310	EN ISO 14343-A: S 25 20	AWS A5.9: ER310		99
	Weld S 309L	EN ISO 14343-A: S 23 12 L	AWS A5.9: ER309L		99
	Weld S 309LMo	EN ISO 14343-A: S 23 12 2 L	AWS A5.9: ER309LMo (модифицировано)		100
	OK Flux 10.93P	EN ISO 14174: S A AF 2 56 54 DC			100
4.6	SAW-ESW Ленты и флюсы для дуговой и электрошлаковой наплавки коррозионностойких слоев высоколегированных сталей.				101
	OK Band 308L	EN ISO 14343-A: B 19 9 L	AWS A5.9: EQ308L		101
	OK Band 347	EN ISO 14343-A: B 19 9 Nb	AWS A5.9: EQ347		101
	OK Band 316L	EN ISO 14343-A: B 19 12 3 L	AWS A5.9: EQ316L		101
	OK Band 309L	EN ISO 14343-A: B 23 12 L	AWS A5.9: EQ309L		101
	OK Band 309L ESW	EN ISO 14343-A: B 22 11 L	AWS A5.9: EQ309L (модифицировано)		101
	OK Band 309LNb ESW	EN ISO 14343-A: B 22 12 L Nb	AWS A5.9: EQ309LNbD		101
	Exaton 24.13.LNb	EN ISO 14343-A: B 23 12 Nb	AWS A5.9: EQ309LNb		102
	OK Band 309LMo ESW	EN ISO 14343-A: B 21 13 3 L	AWS A5.9: EQ309LMo (модифицировано)		102
	Exaton 21.13.3.L	EN ISO 14343-A: B 21 13 3 L	AWS A5.9: EQ309LMoD		102
	Weld B 317L	EN ISO 14343-A: B 19 13 4 L	AWS A5.9: EQ317L		102
	SpeciAlloy B 25.22.2.LMn	EN ISO 14343-A: B 25 22 2 N L	AWS A5.9: EQ310LMo (модифицировано)		102
	SpeciAlloy B 25.10.4.L	EN ISO 14343-A: B 25 9 4 N L	AWS A5.9: EQ2594		103
	OK Flux 10.05A	EN ISO 14174: S A AAS 2B 56 45 DC			103
	OK Flux 10.10A	EN ISO 14174: ES A FB 2B 55 44 DC			104
5	Сварочные материалы на основе никелевых сплавов.				105
5.1	MMA Электроды на основе никелевых сплавов.				105
	EWAC ST 202 NT	ISO 14172: E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)	AWS A5.11: ENiCrFe-3		105
	CP GW 068	ISO 14172: E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	AWS A5.11: ENiCrMo-3		106
	EWAC ST 278	ISO 14172: E Ni 6276 (NiCr15Mo15Fe6W4)	AWS A5.11: ENiCrMo-4		106
	CP GW 069		AWS A5.11: ENiCrMo-6		107
	EWAC UltraJoint 3333	ISO 14172: E Ni 6617 (NiCr22Co12Mo)	AWS A5.11: ENiCrCoMo-1		107

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Стр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ИСО	AWS	ГОСТ / ОСТ / DIN	
5.2	GMAW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе никелевых сплавов.				108
	NickelRod M Ni-1	EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiTi3)	AWS A5.14: ERNi-1		108
	NickelRod M NiCu-7	EN ISO 18274: S Ni 4060 (NiCu30MnTi)	AWS A5.14: ERNiCu-7		108
	NickelRod M NiCr-3	EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)	AWS A5.14: ERNiCr-3		109
	NickelRod M NiCrMo-3	EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	AWS A5.14: ERNiCrMo-3		110
	NickelRod M NiCrMo-4	EN ISO 18274: S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4)	AWS A5.14: ERNiCrMo-4		111
	NickelRod M NiCrMo-10	EN ISO 18274: S Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3)	AWS A5.14: ERNiCrMo-10		111
5.3	TIG Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе никелевых сплавов.				112
	NickelRod T Ni-1	EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiTi3)	AWS A5.14: ERNi-1		112
	NickelRod T NiCu-7	EN ISO 18274: S Ni 4060 (NiCu30MnTi)	AWS A5.14: ERNiCu-7		112
	NickelRod T NiCr-3	EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)	AWS A5.14: ERNiCr-3		112
	NickelRod T NiCrMo-3	EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	AWS A5.14: ERNiCrMo-3		113
	NickelRod T NiCrMo-4	EN ISO 18274: S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4)	AWS A5.14: ERNiCrMo-4		113
	NickelRod T NiCrMo-10	EN ISO 18274: S Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3)	AWS A5.14: ERNiCrMo-10		114
	NickelRod T NiCrMo-13	EN ISO 18274: S Ni 6059 (NiCr23Mo16)	AWS A5.14: ERNiCrMo-13		114
5.4	FCAW/MCAW Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом на основе никелевых сплавов.				115
	Cryo-Shield 625		AWS A5.34: ENiCrMo3T1-1 AWS A5.34: ENiCrMo3T1-4		115
5.5	SAW Проволоки на основе никелевых сплавов для дуговой сварки и наплавки.				116
	NickelRod S NiCr-3	EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)	AWS A5.14: ERNiCr-3		116
	NickelRod S NiCrMo-3	EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	AWS A5.14: ERNiCrMo-3		116
	NickelRod S NiCrMo-4	EN ISO 18274: S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4)	AWS A5.14: ERNiCrMo-4		116
	OK Flux 10.93P	EN ISO 14174: S A AF 2 56 54 DC			116
5.6	SAW-ESW Ленты на основе никелевых сплавов для дуговой и электрошлаковой наплавки.				117
	SpeciAlloy B Ni72HP	EN ISO 18274: B Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)	AWS A5.14: EQNiCr-3		117
	Weld B NiCr-3	EN ISO 18274: B Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb)	AWS A5.14: EQNiCr-3		117
	SpeciAlloy B Ni60	EN ISO 18274: B Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	AWS A5.14: EQNiCrMo-3		117
	Weld B NiCrMo-3	EN ISO 18274: B Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	AWS A5.14: EQNiCrMo-3		117
6	Сварочные материалы для сварки чугуна.				118
6.1	MMA Электроды для сварки чугуна.				118
	EWAC CI 407		AWS A5.15: ESt		118
	EWAC CI 422		AWS A5.15: ENi-CI		118
	EWAC CI 421	EN ISO 1071: E C NiFe-CI	AWS A5.15: ENiFe-CI		119
	EWAC CI 423	EN ISO 1071: E C NiFe-CI	AWS A5.15: ENiFe-CI		119
	TERRA CI 94				120
6.2	GMAW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки чугунов плавящимся электродом в защитных газах.				120
	Unir GS DI-5				120
7	Сварочные материалы на основе алюминиевых сплавов.				121
7.1	GMAW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе алюминиевых сплавов.				121
	OK AlumaRod 1070	EN ISO 18273: S Al 1070 (Al 99,7)	AWS A5.10: ER1070		121
	OK AlumaRod 4043	EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)	AWS A5.10: ER4043		121
	OK AlumaRod 4047	EN ISO 18273: S Al 4047 (AlSi12)	AWS A5.10: ER4047		122
	OK AlumaRod 5554	EN ISO 18273: S Al 5554 (AlMg2,7Mn)	AWS A5.10: ER5554		122
	OK AlumaRod 5356	EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))	AWS A5.10: ER5356		123
	OK AlumaRod 5183	EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))	AWS A5.10: ER5183		123
	OK AlumaRod 18.22			ГОСТ 7871-75: СвАМг61 (условно)	124
7.2	TIG Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе алюминиевых сплавов.				125
	Tigrod 1070	EN ISO 18273: S Al 1070 (Al 99,7)	AWS A5.10: R1070		125
	OK Tigrod 4043	EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)	AWS A5.10: R4043		125
	OK Tigrod 4047	EN ISO 18273: S Al 4047 (AlSi12)	AWS A5.10: R4047		125
	OK Tigrod 5554	EN ISO 18273: S Al 5554 (AlMg2,7Mn)	AWS A5.10: R5554		126
	OK Tigrod 5356	EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))	AWS A5.10: R5356		126
	OK Tigrod 5183	EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))	AWS A5.10: R5183		126
	OK Tigrod 18.22A			ГОСТ 7871-75: СвАМг61 (условно)	127

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Стр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ISO	AWS	ГОСТ / OCT / DIN	
8	Сварочные материалы на основе медных сплавов.				130
8.1	MMA Электроды на основе медных сплавов.				130
	EWAC Cu 630		AWS A5.6: ECu		130
	EWAC Bronz 6028		AWS A5.6: ECuSn-C		130
8.2	GMAW Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе медных сплавов.				131
	Weld M Cu	EN ISO 24373: S Cu 1898 (CuSn1)	AWS A5.7: ERCu		131
	Weld M CuSi-A	EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)	AWS A5.7: ERCuSi-A		131
	Weld M CuAl-A1	EN ISO 24373: S Cu 6100 (CuAl7)	AWS A5.7: ERCuAl-A1		132
	Weld M CuMnNiAl	EN ISO 24373: S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2)	AWS A5.7: ERCuMnNiAl		132
	Weld M CuNi	EN ISO 24373: S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi1)	AWS A5.7: ERCuNi		133
8.3	TIG Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе медных сплавов.				134
	Weld T CuNi	EN ISO 24373: S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi1)	AWS A5.7: ERCuNi		134
9	Сварочные материалы на основе титана и титановых сплавов.				135
9.1	TIG Прутки и проволоки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом титана и титановых сплавов.				135
	Weld T Ti1	EN ISO 24034: S Ti 0100	AWS A5.16: ERTi-1		135
	Weld T Ti2	EN ISO 24034: S Ti 0120	AWS A5.16: ERTi-2		135
10	Сварочные материалы для наплавки слоев с особыми свойствами.				136
10.1	MMA Электроды покрытые наплавочные.				136
	EWAC BU 101	EN 14700: E Fe1		DIN 8555: E 1-UM-300-P	136
	EWAC CP HFD 010	EN 14700: E Fe1		DIN 8555: E 1-UM-400-P	136
	EWAC CP BF 024	EN 14700: E Fe3		DIN 8555: E 3-UM-45-ST	136
	EWAC HF 006	EN 14700: E Fe4		DIN 8555: E 4-UM-60-ST	137
	EWAC BU 102	EN 14700: E Fe9		DIN 8555: E 7-UM-200-KP	137
	EWAC BU 103	EN 14700: E Fe9		DIN 8555: E 7-250-KPR	138
	EWAC BU 104	EN 14700: E Fe10		DIN 8555: E 8-UM-200-CKZ	138
	EWAC HF 001	EN 14700: E Fe2		DIN 8555: E 2-UM-60-G	138
	Булат-1	EN 14700: E Z Fe2			139
	Tribo Tuff 6517	EN 14700: E Fe8		DIN 8555: E 6-UM-60	139
	EWAC HF 002	EN 14700: E Z Fe14		DIN 8555: E 10-UM-60-G	139
	EWAC HF 003	EN 14700: E Z Fe14		DIN 8555: E 10-UM-60	140
	EWAC HF 004	EN 14700: E Z Fe14		DIN 8555: E 10-UM-60-GZ	140
	EWAC CP ET 071	EN 14700: E Z Fe14		DIN 8555: E 10-UM-60-GZ	141
	T-590	EN 14700: E Z Fe15		ГОСТ 10051-75: Э-320Х25С2ГП DIN 8555: E 10-UM-60	141
	EWAC Pyrocarb 077	EN 14700: E Fe16		DIN 8555: E 10-UM-60-GP	142
	EWAC HF 005	EN 14700: E Fe16		DIN 8555: E 10-UM-65-GZ	142
	Nanocarb 110				143
	Nanocarb N111 SS				143
	EWAC CP ET 072	EN 14700: E Fe20		DIN 8555: E 10-UM-65-GZ	143
	EWAC BU 105	EN 14700: E Co2		DIN 8555: E 20-UM-40-CGZ	143
	EWAC BU 107	EN 14700: E Co1		DIN 8555: E 20-UM-350-CGKPZ	144
	EWAC BU 108	EN 14700: E Co3		DIN 8555: E 20-UM-50-CGPZ	144
10.2	TIG Наплавочные прутки сплошного сечения.				145
	Weld T Co-06		AWS A5.13: ERCoCr-A		145
10.3	ОАFCW/FCAW/MCAW Наплавочные порошковые проволоки самозащитные и газозащитные.				146
	EWAC O 52B	EN 14700: T Fe 1		DIN 8555: MF 1-GF-300-P	146
	Weld G-105	EN 14700: T Fe 1		DIN 8555: MF 1-45-GT	146
	Weld G-102	EN 14700: T Fe 3		DIN 8555: MF 3-50-GP	146
	EWAC G-13Cr	EN 14700: T Fe 7			147
	Weld G-13Cr	EN 14700: T Fe 7		DIN 8555: MF 5-GF-45-RTZ	147
	EWAC O-964	EN 14700: T Fe 2			147
	Weld G-965	EN 14700: T Fe 8		DIN 8555: MF 6-60-GP	148
	EWAC O-540	EN 14700: T Fe 9		DIN 8555: MF 7-GF-200-KPR	148
	EWAC O 564	EN 14700: T Fe 10		DIN 8555: MF 8-200-CKPZ	149
	EWAC O 521	EN 14700: T Fe 11		DIN 8555: MF 9-200-CZ	149
	EWAC O 517	EN 14700: T Fe 8		DIN 8555: MF 6-60-GP	150
	EWAC O 570	EN 14700: T Z Fe 14		DIN 8555: MF 10-55-G	150

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Стр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ИСО	AWS	ГОСТ / OCT / DIN	
	EWAC O 6320	EN 14700: T Z Fe 14		DIN 8555: MF 10-GF-55-GTZ	150
	EWAC O 546	EN 14700: T Z Fe 14		DIN 8555: MF 10-GF-55-GTZ	150
	Weld O-100	EN 14700: T Fe 14		DIN 8555: MF 10-60-GP	151
	Weld O-100HD	EN 14700: T Fe 15		DIN 8555: MF 10-60-GP	151
	EWAC O 6436	EN 14700: T Z Fe 14		DIN 8555: MF 10-GF-55-GTZ	151
	EWAC O 630	EN 14700: T Z Fe 13			152
	EWAC O 516	EN 14700: T Fe 15		DIN 8555: MF 10-60-G	152
	EWAC O 512	EN 14700: T Fe 16		DIN 8555: MF 10-GF-60-GT	152
10.4	SAW Наплавочные порошковые проволоки для дуговой наплавки под слоем флюса.				153
	EWAC S-420 SR	EN 14700: T Fe 7			153
	EWAC S-834 SR	EN 14700: T Fe 7			153
	EWAC S-537 HH	EN 14700: T Fe 6			153
10.5	OFW Порошки для газо-кислородного напыления.				154
	EWAC 004 P				154
	Weld PO-Ni20				154
	EWAC 003 P				154
	EWAC 001 P				154
	EWAC 002 P				154
10.6	PTA & Laser Порошки для плазменного и лазерного напыления.				155
	Weld 500-PL				155
	Weld PL-Co06	EN 14700: P Co2			155
	Weld PL-Ni60				155
	Weld PL-Ni50				155
	Weld PL-Ni40				155
11	Сварочные материалы специального назначения				156
11.1	Brazing Материалы для пайки.				156
	EWAC BR 590				156
	EWAC BR 590 Flux				
	EWAC BR 516				156
	EWAC BR 545				156
	EWAC BR 585				156
	EWAC Drill Shield				156
11.2	MMA Электроды для резки и строжки.				157
	EWAC GougeTec				157
	EWAC Pierce				157
	CutSkill				157
11.3	Прутки вольфрамовые для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом.				158
	Tungsten Pure	ISO 6848: WP			158
	Tungsten WL15	ISO 6848: WLa 15			158
	Tungsten WC20	ISO 6848: WCe 20			158
	Tungsten WT20	ISO 6848: WTh 20			158
11.4	Подкладки керамические.				159
	OK Backing Concave 6				159
	OK Backing Concave 10				159
	OK Backing Concave 13				159
	OK Backing Concave 16				159
	OK Backing Rectangular 13				160
	OK Backing Rectangular 16				160
	OK Backing Pipe 6				161
	OK Backing Pipe 9				161

№	Марка	КЛАССИФИКАЦИИ			Стр.
		ISO / EN / ГОСТ Р ИСО	AWS	ГОСТ / ОСТ / DIN	
	OK Backing Pipe 12				161
	OK Backing Pipe 15				161
	OK Backing Pipe 20				161
12	Транспортировка и хранение сварочных материалов				162
13	Алфавитный указатель				168
14	Заключение				172

Введение

Настоящий справочник дополнен достаточно большим перечнем новых марок сварочных материалов, производство которых освоено на Российских заводах компании ESAB, а также значительно расширен перечень сварочных материалов, поставляемых с азиатских заводов ESAB. Представленные новые материалы аналогичны материалам европейского производства, поставка которых на Российский рынок стала невозможным после введения экономических санкций. Прежде чем поступить в продажу, новые сварочные материалы проходят тщательный отбор и тестирование на базе технологического центра ЭСАБ, базирующегося в г. Красногорск Московской области, а также в нескольких аккредитованных лабораториях, оснащенных современным оборудованием, позволяющем получать результаты испытаний с высокой степенью достоверности, а также оценить сходимость результатов, получаемых от них. Также, в сравнении с предыдущей версией каталога, из списка предлагаемых материалов убраны позиции, снятые с производства, или поставка которых признана нецелесообразной.

Как и раньше, данный каталог построен по принципу параллельного решения одной и той же задачи материалами для различных видов сварки в пределах одной группы свариваемых металлов.

Надеемся, что данной информации в сочетании с техническим описанием каждой из марок, приведенного в этом справочнике, будет вполне достаточно для оптимального подбора сварочного материала, который позволит решить поставленную перед Вами задачу.

Если для Вашей работы потребуются международные стандарты, указанные в данном каталоге, то их можно приобрести через сайт ФУГП «Стандартинформ» www.standards.ru. При этом следует помнить, что любой стандарт – это живой организм, который постоянно претерпевает какие-либо изменения и дополнения. И хотя эти изменения, как правило, не носят глобального характера, не забывайте периодически справляться на том же сайте «Стандартинформа» об актуальности интересующей Вас версии какого-либо из этих стандартов. Также за последнее время компанией ООО «ЭСАБ», которая несмотря на все политические сложности остается полноценным подразделением компании ESAB, провела большую работу по получению одобрений на применение новых сварочных материалов основными сертифицирующими органами России. Во-первых, одобрения некоторых Российских независимых сертифицирующих организаций и отраслевых институтов:

НАКС	Российским «Национальным Агентством по Контролю и Сварке». Выдает свидетельства на соответствие сварочных материалов требованиям СТО НАКС 2.7–2021, разрешающих их применение для сварки и ремонта Опасных Технических Устройств (ОТУ) – горнодобывающего оборудования (ГДО), газового оборудования (ГО), котельного оборудования КО), конструкций стальных мостов (КСМ), металлургического оборудования (МО), нефтегазодобывающего оборудования (НГДО), оборудования для транспортировки опасных грузов (ОТОГ), оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП), подъемно-транспортного оборудования (ПТО) и строительных конструкций (СК).
Газпром	Материалы допущены для сварки магистральных газопроводов и включены в реестр «Газпрома» (одновременно требуется аттестация НАКС на НГДО)
ИнтерГазСерт	Материалы допущены для сварки магистральных газопроводов. Является альтернативой реестра «Газпрома» (одновременно требуется аттестация НАКС на НГДО)
Транснефть	Материалы допущены для сварки магистральных нефтепроводов и включены в реестр «НИИТНН» (одновременно требуется аттестация НАКС на НГДО на соответствие требованиям «Транснефти»)
НИЦ «Мосты»	Материалы, включенные в СТО-ГК «Трансстрой»-12-2007, СТО-ГК «Трансстрой»-12-2019, СТО-ГК «Трансстрой»-005-2007, СТО-ГК «Трансстрой»-005-2019 или допущенные отдельными заключениями НИЦ «Мосты» для сварки конструкций стальных мостов (одновременно требуется аттестация НАКС на КСМ)
ВНИИЖТ	Материалы, допущенные для изготовления и ремонта подвижного ж/д состава

Во-вторых, это одобрения Российских регистров судостроения:

PMPC	Российский морской регистр судостроения
PPP	Российский речной регистр судостроения

Обозначения категорий сварочных материалов в соответствии с судостроительными регистрами:

1	2	Н	3
факультативно			

1 – индекс, определяющий требования регистра к механическим характеристикам наплавленного металла и сварного соединения, которые обеспечиваются сварочным материалом.

Категория сварочного материала	Заданный регистром предел текучести наплавленного металла или сварного шва	Температура испытаний, при которой должны быть обеспечены регламентированные регистром значения работы удара KV [Дж] наплавленного металла и сварных соединений
1	305 МПа	+20 °C
2		0 °C
3		-20 °C
4		-40 °C
1Y	375 МПа	+20 °C
2Y		0 °C
3Y		-20 °C
4Y		-40 °C
5Y		-60 °C
2Y40	400 МПа	0 °C
3Y40		-20 °C
4Y40		-40 °C
5Y40		-60 °C
3Y42	420 МПа	-20 °C
4Y42		-40 °C
5Y42		-60 °C
3Y46	460 МПа	-20 °C
4Y46		-40 °C
5Y46		-60 °C
3Y50	500 МПа	-20 °C
4Y50		-40 °C
5Y50		-60 °C
3Y55	550 МПа	-20 °C
4Y55		-40 °C
5Y55		-60 °C
3Y62	620 МПа	-20 °C
4Y62		-40 °C
5Y62		-60 °C
3Y69	690 МПа	-20 °C
4Y69		-40 °C
5Y69		-60 °C

2 – индекс, указывающий на технологию сварки, для которой одобрен сварочный материал

Т – для двухпроходной сварки, которая предусматривает сварку в один проход с каждой стороны шва без дополнительной подварки и строжки корня шва;

М – для многопроходной сварки;

ТМ – для двухпроходной и многопроходной сварки;

S – для механизированной сварки в среде защитных газов проволоками сплошного сечения и порошковыми проволоками;

SM – для механизированной сварки и многопроходной автоматической сварки в среде защитных газов проволоками сплошного сечения и порошковыми проволоками;

V – для вертикальной сварки с принудительным формированием шва с применением электрошлаковой или электрогазовой сварки;

PW – для сварочных материалов, поставляемых с подтвержденными механическими свойствами металла шва в состоянии после термической обработки для снятия напряжений.

Для сварочных материалов с контролируемым содержанием диффузионного водорода:

Н – диффузионно свободный водород

З – индекс, определяющий содержание диффузионного водорода в 100 г наплавленного металла

Индекс		мл водорода на 100 г металла
PMPC	PPP	
5	H	≤5,0
10	NN	≤10,0
15	NNN	≤15,0

Однако, все эти разрешения и одобрения носят периодический характер и срок их действия ограничен строгими временными рамками. В справочнике указаны те аттестации и одобрения, которые имелись на момент его издания. Этот список может, как расширяться за счет новых материалов, так и сокращаться за счет тех, продление аттестации которых признано экономически нецелесообразным. Поэтому всегда уточняйте актуальность данных разрешений на сайтах соответствующих сертифицирующих органов или в Вашем региональном представительстве компании ЭСАБ.

Следует обратить внимание, что в настоящем справочнике приведены, как правило, только типичные механические свойства и химический состав наплавленного металла, характерные для данного сварочного материала. Для большинства из них полностью оценить тот диапазон свойств, который гарантируется каждым конкретным материалом, позволяет спецификация на него. Данный документ Вы можете запросить в Вашем региональном представительстве компании ЭСАБ.

Также, если материал выпускается заводом ESAB расположенном на территории России или на него есть действующее свидетельство НАКСа, конечные потребители могут запросить актуальные Технические Условия на интересующий их материал.

Пространственные положения при сварке:

- 1  Нижнее горизонтальное или в лодочку
- 2  Нижнее в угол
- 3  Горизонтальный шов на вертикальной плоскости
- 4  Вертикальный шов на подъем
- 5  Вертикальный шов на спуск
- 6  Потолочный шов

Род тока и полярность:

- = (+)DC+ постоянный ток обратной полярности (на электроде «+»)
- = (–) DC- постоянный ток прямой полярности (на электроде «-»)
- ~ AC переменный ток

σ_t – предел текучести наплавленного металла при испытаниях на статическое растяжение

σ_b – предел прочности наплавленного металла при испытаниях на статическое растяжение

δ – относительное удлинение наплавленного металла при испытаниях на статическое растяжение

KV – работа удара [Дж] на V-образном надрезе Шарпи при испытаниях на ударный изгиб на стандартном образце 10x10 мм

KCV – ударная вязкость [Дж/см²] на V-образном надрезе Шарпи при испытаниях на ударный изгиб (KCV=KV/0,8)

KU – работа удара [Дж] на U-образном надрезе Менаже при испытаниях на ударный изгиб на стандартном образце 10x10 мм

KCU – ударная вязкость [Дж/см²] на U-образном надрезе Менаже при испытаниях на ударный изгиб (KCU=KU/0,8)

Дисклеймер (отказ от ответственности)

Однако, следует помнить, что каталог не является истиной в последней инстанции. В нем невозможно учесть всех нюансов, связанных с изготовлением Вашей продукции и условиями ее эксплуатации. Ответственность за работоспособность продукции лежит на тех, кто ее разрабатывал и изготавливал. Поэтому всегда смотрите на выбор сварочного материала только с точки зрения вашей конструкции, ваших технологических возможностей и условий выполнения сварочных работ.

Если же у Вас останутся сомнения в правильности выбора, свяжитесь с нашими специалистами технической поддержки Вашего регионального офиса по электронной почте или телефону, и мы окажем вам всю посильную помощь. Но не стоит эту помощь воспринимать как возможность переложить часть своей ответственности еще на кого-то.

1.1. Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ОЗС-12 Тип покрытия – рутиловое Универсальные электроды, предназначенные для сварки изделий из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом прочности до 540 МПа, судостроительных сталей нормальной и повышенной прочности категорий А, В, D и арматурных сталей на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Характеризуются великолепной отделяемостью шлака в сочетании с плавным переходом от наплавленного валика к основному металлу и гладкой поверхностью шва. Это позволяет рекомендовать данные электроды для сварки тавровых соединений с гарантированным получением вогнутых швов, когда к качеству формированию швов предъявляют повышенные требования при сварке в различных пространственных положениях. Электроды малого диаметра можно использовать для сварки от бытовых источников с пониженным напряжением холостого хода. Допускается сварка по окисленным поверхностям и на длинной дуге. Ток: ~ / = (+ / -) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 55 В Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы проковки: проковка не требуется. В случае потери сварочно-технологических свойств из-за набора обмазкой высокой влажности, электроды просушить при 100-150°C, 60 мин.	ГОСТ 9467: Э46 ТУ 1272-144-55224353-2014 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 12 AWS A5.1: E6013	C 0,07 Mn 0,65 Si 0,15 P max 0,030 S max 0,030	σ_t 480 МПа σ_s 530 МПа δ 25% KCV: 90 Дж/см ² при 0°C KCU: 150 Дж/см ² при +20°C 70 Дж/см ² при -40°C
	НАКС: Ø 2,5; 3,0; 4,0 мм PMPC: 2 PPP: 2		
MP-3 Тип покрытия – рутиловое Универсальные электроды, предназначенные для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом прочности до 540 МПа, судостроительных сталей нормальной и повышенной прочности категорий А, В, D и арматурных сталей во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Электроды позволяют выполнять сварку по увеличенным зазорам. В отличие от большинства рутиловых электродов, MP-3 рекомендуются для сварки на форсированных режимах, благодаря чему имеют повышенную производительность процесса. Сварку рекомендуется выполнять на короткой или средней длине дуги. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы проковки: проковка не требуется. В случае потери сварочно-технологических свойств из-за набора обмазкой высокой влажности, электроды просушить при 70-90°C, 30 мин.	ГОСТ 9467: Э46 ТУ 1272-126-55224353-2013 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 R 12 AWS A5.1: E6013	C 0,09 Mn 0,65 Si 0,25 P max 0,030 S max 0,030	σ_t 480 МПа σ_s 575 МПа δ 27% KCV: 90 Дж/см ² при 0°C KCU: 135 Дж/см ² при +20°C 70 Дж/см ² при -40°C
	НАКС: Ø 5,0 мм (только для лотов с индексом SA) и Ø 3,0; 4,0 мм (для лотов с индексом HG и SA) PMPC: 2		

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
OK 46.00P Тип покрытия – рутилово-целлюлозное Уникальный в своем классе электрод, обладающий великолепными сварочно-технологическими характеристиками, предназначенный для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе любой полярности и переменном токе. Электрод отличается относительно слабой чувствительностью к ржавчине, грунтовке, цинковым покрытиям и т.п. загрязнений поверхности изделий, легкостью отделения шлака и формированием гладкой поверхности наплавленного валика с плавным переходом к основному металлу. Благодаря легкости, как первого, так и повторных поджигов, электрод незаменим для сварки короткими швами, прихваток и сварке с периодическими обрывами дуги. В отличие от большинства рутиловых электродов, благодаря возможности выполнять сварку в положении «вертикаль на спуск» в сочетании со значительно более низкими пороговыми значениями минимального тока, при котором стабильно горит дуга, ОК 46.00P позволяют выполнять сварку тонкостенных изделий. Низкое напряжение холостого хода и стабильное горение дуги на предельно малых токах позволяет использовать эти электроды для сварки от бытовых источников. Ток: ~ / = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: прокалка не требуется. В случае потери сварочно-технологических свойств из-за набора обмазки высокой влажности, электроды просушить при 70-90°С, 30 мин.	ГОСТ 9467: Э46 ТУ 1272-124-55224353-2013 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 RC 11 EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 AWS A5.1: E6013	C 0,08 Mn 0,40 Si 0,30 P max 0,030 S max 0,030	σ_t 400 МПа σ_b 510 МПа δ 28% KCV: 88 Дж/см ² при 0°С ≥35 Дж/см ² при -20°С KCU: ≥110 Дж/см ² при +20°С 57 Дж/см ² при -40°С
АНО-21 Тип покрытия – рутилово-целлюлозное Бюджетная версия электродов ОК 46.00P. Предназначены для сварки неответственных металлоконструкций из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом прочности до 540 МПа и арматурных сталей. Низкое напряжение холостого хода и стабильное горение дуги на предельно малых токах позволяет использовать эти электроды для сварки от бытовых источников. Ток: ~ / = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,0 и 4,0 мм Режимы прокалики: прокалка не требуется. В случае потери сварочно-технологических свойств из-за набора обмазки высокой влажности, электроды просушить при 70-90°С, 30 мин.	ГОСТ 9467: Э46 ТУ 1272-199-55224353-2018 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 38 0 RC 11 AWS A5.1: E6013	C 0,08 Mn 0,50 Si 0,30 P max 0,040 S max 0,040	σ_t 445 МПа σ_b 530 МПа δ 23% KCV: 63 Дж/см ² при 0°С KCU: 100 Дж/см ² при +20°С

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
УОНИИ 13/45 Тип покрытия – основное Электроды, предназначенные для сварки на постоянном токе обратной полярности особо ответственных изделий из конструкционных низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности до 470 МПа (К38-К48), судостроительных сталей нормальной прочности категорий А, В, Д и арматурных сталей во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск, когда к сварному шву предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Для сварки по зазору корневого прохода допускается использование прямой полярности. Наплавленный металл характеризуется высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода (не более 8 мл/100 г). Электроды склонны к образованию пор при сварке по окисленным поверхностям и удлинении дуги. Данные электроды соответствуют требованиям высшей категории качества по ОСТ5.9224-75. Электроды также удовлетворяют всем требованиям к типу Э46А по ГОСТ 9467. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э42А ТУ 1272-135-55224353-2014 ГОСТ Р ИСО 2560-А: E 35 2 В 2 2 Н10 ОСТ5.9224-75 НАКС: Ø 3,0; 4,0; 5,0 мм (только для лотов с индексом НG) РРР: 2НН	C 0,07 Mn 0,50 Si 0,25 P max 0,025 S max 0,025	σ_T 460 МПа σ_B 552 МПа δ 31% KCV: 175 Дж/см ² при -20°C KCU: 265 Дж/см ² при +20°C ≥80 Дж/см ² при -40°C
ТМУ-21У Тип покрытия – основное Основное назначение – сварка на постоянном токе обратной полярности ответственных конструкций атомных и тепловых электростанций, а также трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности до 470 МПа (К38-К48) и арматурных сталей. Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле не должно превышать 10 мл на 100 г наплавленного металла. Их отличительной особенностью является то, что сварку можно выполнять в узкую разделку с углом раскрытия кромок от 15°. Кроме того, ТМУ-21У не склонны к образованию пор при кратковременном удлинении дуги. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-169-55224353-2015 ГОСТ Р ИСО 2560-А: E 35 2 В 2 2 Н10	C 0,09 Mn 0,85 Si 0,30 P max 0,030 S max 0,030	σ_T 475 МПа σ_B 570 МПа δ 27% KCV: 130 Дж/см ² при -20°C KCU: 240 Дж/см ² при +20°C
ЦУ-5 Тип покрытия – основное Электроды предназначены для ручной электродуговой сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск, на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести до 360 МПа (до К54). Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле не должно превышать 10 мл на 100 г наплавленного металла. Основное назначение – сварка корневых швов толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. Он также, нашли широкое применение для приварки трубок теплообменников к трубным решеткам с температурой эксплуатации до 400°C, в условиях крайне ограниченного доступа к зоне сварки. Сварка выполняется без предварительного подогрева и последующей термообработки. Процесс рекомендуется выполнять на короткой дуге. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5 мм Режимы прокали: 350-380°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-147-55224353-2014 ГОСТ Р ИСО 2560-А: E 35 2 В 2 2 Н10 ОСТ 24.948.01-90 НАКС: Ø 2,5 мм	C 0,09 Mn 1,30 Si 0,35 P max 0,025 S max 0,025	σ_T ≥355 МПа σ_B ≥490 МПа δ ≥22% KCV: ≥59 Дж/см ² при -20°C KCU: ≥137 Дж/см ² при +20°C ≥43 Дж/см ² при -40°C

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
УОНИИ 13/55 (общетехнические) Тип покрытия – основное Электроды общетехнического назначения, предназначенные для сварки на постоянном токе обратной полярности особо ответственных изделий из конструкционных низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности до 540 МПа, судостроительных сталей нормальной и повышенной прочности категорий А, В, D, Е, А32, А36, А40, D32, D36, D40, Е32, Е36, Е40 и арматурных сталей во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск, когда к сварному шву предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, особенно при пониженных температурах и знакопеременных нагрузках. Для сварки по зазору корневого прохода допускается использование прямой полярности. Наплавленный металл характеризуется высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода (не более 8 мл/100 г). Электроды склонны к образованию пор при сварке по окисленным поверхностям и удлинении дуги. Ток: = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 350-400°С, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-125-55224353-2013 ГОСТ Р ИСО 2560-А: Е 42 3 В 2 2 Н10 AWS A5.5: E7015-G НАКС: Ø 2,0 мм (только для лотов с индексом SA) и Ø 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 мм (для лотов с индексом HG и SA) PPP: ЗУНН	C 0,07 Mn 1,45 Si 0,50 P max 0,025 S max 0,025	σ_t 495 МПа σ_b 590 МПа δ 25% KCV: 80 Дж/см ² при -30°С KCU: ≥130 Дж/см ² при +20°С ≥80 Дж/см ² при -40°С 110 Дж/см ² при -60°С ≥50 Дж/см ² при -60°С
УОНИИ 13/55Р Тип покрытия – основное Электроды, предназначенные для сварки особо ответственных конструкций из судовых низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести до 360 МПа типа А, В, D, Е, А32, D32, Е32, А36, D36, Е36, изготавливаемых по ГОСТ 5521, арматурных сталей во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск, а также поворотных и неповоротных стыков магистральных трубопроводов. Электроды можно применять для корневых проходов труб класса прочности до API 5LX70 (К60), заполняющих и облицовочных проходов труб класса прочности до API 5LX60 (К54). Требования ТУ 1272-128-55224353-2013 на данную марку соответствуют требованиям ТУ 5.965-11432-91 (ЦНИИ КМ «Прометей») для электродов с диаметром стержня 3,0, 4,0 и 5,0 мм. Ток: = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 350-400°С, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-128-55224353-2013 ГОСТ Р ИСО 2560-А: Е 38 2 В 2 2 Н10 AWS A5.1: E7015 НАКС: Ø 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 мм (только для лотов с индексом HG) Газпром PMPC: ЗУН10	C 0,07 Mn 1,00 Si 0,30 P max 0,025 S max 0,025	σ_t 465 МПа σ_b 565 МПа δ 28% KCV: 95 Дж/см ² при -20°С KCU: ≥130 Дж/см ² при +20°С 150 Дж/см ² при -30°С ≥80 Дж/см ² при -40°С 95 Дж/см ² при -60°С ≥50 Дж/см ² при -60°С
УОНИИ 13/55 (мостовые) Тип покрытия – основное Электроды аналогичные УОНИИ 13/55, изготавливаемым по ТУ 1272-125-55224353-2013, но с использованием несколько другой формулы обмазки. Их основное назначение – монтажная сварка в нижнем положении на медной подкладке на форсированных токах без опасения получения холодных трещин даже при низкой температуре окружающей среды. Электроды имеют разрешение на применение для всех видов мостовых конструкций (включая ж/д) всех климатических исполнений (включая Северное Б – до -60°С). Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле не превышает 10 мл на 100 г наплавленного металла. Следует учитывать, что в отличие от общетехнических УОНИИ 13/55 и УОНИИ 13/55Р, из-за особенностей сварочно-технологических характеристик, их проблематично применять для сварки в различных пространственных положениях и не рекомендуется применять для сварки неповоротных стыков трубопроводов. Ток: = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 350-400°С, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-148-55224353-2015 ГОСТ Р ИСО 2560-А: Е 42 3 В 2 2 Н10 НАКС: Ø 3,0; 4,0; 5,0 мм (для лотов с индексом HG и SA) ЦНИИТС	C 0,07 Mn 1,45 Si 0,45 P max 0,025 S max 0,025	σ_t 515 МПа σ_b 610 МПа δ 27% KCV: 100 Дж/см ² при -30°С 75 Дж/см ² при -40°С KCU: 190 Дж/см ² при +20°С 150 Дж/см ² при -40°С 100 Дж/см ² при -60°С

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
УОНИИ 13/55 (атомные) Тип покрытия – основное Электроды, обладающие наиболее высокими пластическими свойствами наплавленного металла из всех разновидностей электродов УОНИИ 13/55, выпускаемых Российскими заводами компании ЭСАБ. Предназначены для ручной электродуговой сварки на постоянном токе конструкций из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом текучести до 390 МПа для объектов тепловой и атомной энергетики. Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле не превышает 10 мл на 100 г наплавленного металла. Данные электроды соответствуют требованиям высшей категории качества по ОСТ5.9224-75. Ток: = (+ / -) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-149-55224353-2015 ГОСТ Р ИСО 2560-А: Е 38 2 В 2 2 Н10 ОСТ 5.9224-75 НАКС: Ø 3,0; 4,0; 5,0 мм (только для лотов с индексом НГ)	C 0,07 Mn 0,90 Si 0,30 P max 0,025 S max 0,025	σ_T 470 МПа σ_B 570 МПа δ 29% KCV: 110 Дж/см ² при -20°C KCU: 225 Дж/см ² при +20°C
ОК 48 Р Тип покрытия – основное Универсальный электрод, предназначенный для ручной электродуговой сварки на постоянном токе обратной полярности углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом прочности до 540 МПа и арматурных сталей, работающих при низких температурах. В отличие от электродов типа УОНИИ 13/55, они отличаются более мягкой эластичной дугой, лучшему отделению шлаковой корки, более высокой ударной вязкостью наплавленного металла, а благодаря высокому содержанию в обмазке железного порошка, обеспечивается коэффициент наплавки около 125%, что позволяет значительно повысить производительность сварочных работ. Но из-за этого, при сварке трубопроводов, их рекомендуется применять только для заполняющих и облицовочных слоев. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-183-55224353-2017 EN ISO 2560-А: Е 42 4 В 4 2 Н5 ГОСТ Р ИСО 2560-А: Е 42 4 В 4 2 Н5 AWS A5.1: E7018 НАКС: Ø 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 мм (для лотов с индексом НГ и SA)	C 0,06 Mn 1,15 Si 0,50 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 475 МПа σ_B 560 МПа δ 28% KCV: 130 Дж/см ² при -40°C KCU: 270 Дж/см ² при +20°C ≥130 Дж/см ² при +20°C 150 Дж/см ² при -60°C ≥50 Дж/см ² при -60°C
ОК 48.04Р Тип покрытия – основное Универсальный электрод, предназначенный для сварки постоянном токе любой полярности и переменном токе особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом прочности до 540 МПа, работающих при знакопеременных нагрузках при низких температурах. Данные электроды особенно актуальны, когда невозможно избежать высоких напряжений в сварном шве. Среди электродов аналогичного класса ОК 48.04Р отличаются очень хорошими сварочно-технологическими свойствами и высокой производительностью. Наплавленный металл стоек к образованию трещин. Наплавленный металл отличается предельно низким содержанием диффузионно свободного водорода (менее 5 мл/100 г), а обмазка достаточно высокой стойкостью к насыщению влагой (LMA-тип), благодаря чему рекомендуется для сварки износостойких сталей типа HARDOX. Ток: ~ / = (+ / -) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 65 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,2; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-297-55224353-2023 EN ISO 2560-А: Е 42 4 В 3 2 Н5 ГОСТ Р ИСО 2560-А: Е 42 4 В 4 2 Н5 AWS A5.1: E7018 НАКС: Ø 2,5; 3,2; 4,0; 5,0 мм (только для лотов с индексом НГ)	C 0,06 Mn 1,10 Si 0,30 P max 0,025 S max 0,020	σ_T 480 МПа σ_B 560 МПа δ 28% KCV: 163 Дж/см ² при -30°C 125 Дж/см ² при -40°C ≥34 Дж/см ² при -46°C KCU: 200 Дж/см ² при -40°C ≥94 Дж/см ² при -40°C 150 Дж/см ² при -60°C

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
МТГ-01К Тип покрытия – основное Данные электроды предназначены преимущественно для сварки корневого прохода шва поворотных и неповоротных стыков в положении вертикаль на подъем трубопроводов и других ответственных конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К60 включительно с нормативным временным сопротивлением разрыву до 540 МПа включительно. Электроды диаметром 3,0 мм предназначены так же для сварки заполняющих и облицовочного слоёв шва тонкостенных конструкций, включая стыки трубопроводов из сталей прочностных классов до К54 включительно (с нормативным пределом прочности до 539 МПа). Сварка выполняется на постоянном токе, как прямой, так и обратной полярности. Ток: = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5 и 3,0 мм Режимы прокалики: 350-400°С, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-133-55224353-2013 EN ISO 2560-A: E 42 4 В 2 2 Н10 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 4 В 2 2 Н10 AWS A5.5: E7015-G H8 НАКС: Ø 2,5; 3,0 мм ЦНИИТС Газпром Транснефть	C 0,06 Mn 1,20 Si 0,35 P max 0,025 S max 0,025 P+S max 0,035	σ_t 505 МПа σ_b 600 МПа δ 27% KCV: 110 Дж/см ² при -40°С KCU: 210 Дж/см ² при +20°С 90 Дж/см ² при -60°С
МТГ-02 Тип покрытия – основное Данные электроды предназначены преимущественно для сварки заполняющих и облицовочного слоёв швов поворотных и неповоротных стыков трубопроводов в положении вертикаль на подъем из низкоуглеродистых, низколегированных сталей класса прочности до К54 (с нормативным пределом прочности до 539 МПа включительно), а также других ответственных конструкций. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 4,0 мм Режимы прокалики: 350-400°С, 60 мин	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-134-55224353-2013 EN ISO 2560-A: E 42 4 В 2 2 Н10 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 4 В 2 2 Н10 AWS A5.5: E7015-G H8 НАКС: Ø 4,0 мм ЦНИИТС Газпром Транснефть	C 0,06 Mn 1,20 Si 0,35 Mo 0,20 P max 0,025 S max 0,025	σ_t 495 МПа σ_b 585 МПа δ 28% KCV: 125 Дж/см ² при -40°С KCU: 270 Дж/см ² при +20°С 160 Дж/см ² при -60°С
ОК 53.70 Тип покрытия – основное Электрод с низким содержанием водорода для сварки поворотных и неповоротных стыков в положении вертикаль на подъем трубопроводов, а также конструкций общего назначения. Отличается большой глубиной проплавления, формирует плоский шов с легко удаляемой шлаковой коркой. Хорошо сбалансированная шлаковая система обеспечивает стабильное горение дуги и позволяет легко производить сварку во всех пространственных положениях. Рекомендуются для сварки заполняющих и облицовочных проходов стыков труб классом прочности до API 5LX56 и корневых проходов классом прочности до API 5LX70. Ток: ~ / = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 60 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,2; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 350-400°С, 2 часа	ГОСТ 9467: Э50А ТУ 1272-014-55224353-2007 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 42 5 В 1 2 Н5 EN ISO 2560-A: E 42 5 В 1 2 Н5 AWS A5.1: E7016-1 НАКС: Ø 2,5; 3,2; 4,0 мм Газпром Интергазсерт Транснефть PMPC: 4YH5	C 0,06 Mn 1,15 Si 0,45 P max 0,015 S max 0,015	σ_t 440 МПа σ_b 530 МПа δ 30% KCV: 188 Дж/см ² при -20°С 150 Дж/см ² при -40°С 120 Дж/см ² при -50°С KCU: ≥150 Дж/см ² при -60°С 210 Дж/см ² при -60°С

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
OK 55.00P Тип покрытия – основное Высококачественный универсальный электрод, предназначенный для сварки особо ответственных изделий из конструкционных сталей перлитного класса с пределом прочности до 560 МПа и арматурных сталей, эксплуатирующийся при предельно низких температурах. Наплавленный металл имеет очень высокие показатели ударной вязкости, обладает высокой стойкостью к образованию горячих трещин и отличается предельно низким содержанием диффузионно свободного водорода (менее 5 мл/100 г), а обмазка достаточно высокой стойкостью к насыщению влагой (LMA-тип), благодаря чему рекомендуется для сварки износостойких сталей типа HARDOX. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 65 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,2; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э55 ТУ 1272-299-55224353-2023 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 46 5 B 3 2 H5 EN ISO 2560-A: E 46 5 B 3 2 H5 AWS A5.1: E7018-1 НАКС: Ø 2,5; 3,2; 4,0; 5,0 мм	C 0,07 Mn 1,40 Si 0,50 P max 0,025 S max 0,025	σ_t 500 МПа σ_b 590 МПа δ 28% KCV: 130 Дж/см ² при -46°C 100 Дж/см ² при -50°C KCU: ≥150 Дж/см ² при -60°C

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

1.2. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Св-08Г2С Классическая омедненная сварочная проволока, полностью отвечающая требованиям ГОСТ 2246, но изготавливаемая из подката, поставляемого по гораздо более жестким техническим условиям и при тщательном контроле за технологическим процессом ее изготовления, гарантируют потребителю значительно более высокие сварочно-технологические характеристики и стабильные механические свойства наплавленного металла. Снижение верхнего порога по Mn позволяет применять эту проволоку для сварки не только в чистой углекислоте, но и в аргоновой смеси M21 без опасения перелегирования наплавленного металла данным элементом, и, как следствие, сохранения высоких пластических свойств шва при отрицательных температурах. При этом у проволоки производства ООО «ЭСАБ» регламентируется не только химический состав проволоки, но и минимально гарантированные механические свойства наплавленного металла, что для сварки нелегированных и низколегированных сталей является гораздо более актуальным. Проволока диаметром 1,2 мм имеет разрешение на применение для всех видов мостовых конструкций (включая ж/д) обычного климатического исполнения (температура эксплуатации до -40°C). Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0; 1,2 и 1,6 мм	ТУ 1227-170-55224353-2015 Проволока ГОСТ 2246-70: Св-08Г2С – О ГОСТ ISO 14341-B: G S18 Наплавленный металл ГОСТ ISO 14341-B: G 49A 2 C1 S18 ГОСТ ISO 14341-B: G 49A 2 M21 S18	C 0,05-0,11 Mn 1,80-1,90 Si 0,70-0,95 P max 0,030 S max 0,025	C1 (100% CO ₂)	σ_T 435 МПа σ_B 535 МПа δ 28% KCV: 60 Дж/см ² при -20°C 40 Дж/см ² при -30°C KCU: ≥34 Дж/см ² при -60°C
			M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 440 МПа σ_B 550 МПа δ 27% KCV: 100 Дж/см ² при -20°C 70 Дж/см ² при -30°C KCU: ≥34 Дж/см ² при -60°C
OK Autrod 12.51 Традиционная универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0; 1,2; и 1,6 мм	ТУ 1227-005-55224353-2004 Проволока EN ISO 14341-A: G 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6 Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 НАКС: Ø 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 мм PMPC: 3YMS (для газа C1 и M21) ВНИИЖТ	C 0,06-0,14 Mn 1,40-1,60 Si 0,80-1,00 P max 0,025 S max 0,025	C1 (100% CO ₂)	σ_T 440 МПа σ_B 540 МПа δ 25% KCV: 138 Дж/см ² при +20°C 94 Дж/см ² при -30°C KCU: ≥34 Дж/см ² при -60°C
			M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 460 МПа σ_B 560 МПа δ 26% KCV: 163 Дж/см ² при +20°C 150 Дж/см ² при -20°C 125 Дж/см ² при -30°C 113 Дж/см ² при -40°C KCU: ≥50 Дж/см ² при -60°C
Weld G3Si1 Бюджетный вариант проволоки марки OK Autrod 12.51, когда незначительное снижение пластических характеристик наплавленного металла при отрицательных температурах компенсируется ее более низкой ценой. Доступные для заказа диаметры 1,2 мм	ТУ 1227-137-55224353-2014 Проволока EN ISO 14341-A: G 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6 Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 38 2 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1	C 0,06-0,14 Mn 1,40-1,60 Si 0,80-1,00 P max 0,025 S max 0,025	C1 (100% CO ₂)	σ_T ≥380 МПа σ_B ≥510 МПа δ ≥22% KCV: ≥59 Дж/см ² при -20°C
			M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T ≥420 МПа σ_B ≥510 МПа δ ≥22% KCV: ≥59 Дж/см ² при -30°C

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK PRO 51C Омедненная сварочная проволока близкая по сварочно-технологическим характеристикам OK Autrod 12.51. Высококачественные сырье и омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0; 1,2 и 1,6 мм	ТУ 1227-200-55224353-2018 Проволока EN ISO 14341-A: G 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6 Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 38 2 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1	C 0,06-0,14 Mn 1,40-1,60 Si 0,80-1,00 P max 0,025 S max 0,025	C1 (100% CO ₂)	σ_T 440 МПа σ_B 540 МПа δ 27% KCV: 80 Дж/см ² при -20°C ≥34 Дж/см ² при -30°C KCU: ≥34 Дж/см ² при -60°C
	НАКС: Ø 0,8 (только для лотов с индексом ZG) и Ø 1,0; 1,2; 1,6 мм (только для лотов с индексом SA) Транснефть ВНИИЖТ		M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 450 МПа σ_B 560 МПа δ 26% KCV: 100 Дж/см ² при -30°C ≥34 Дж/см ² при -40°C KCU: ≥50 Дж/см ² при -60°C
OK AristoRod® 12.50 Универсальная неомедненная сварочная проволока с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными характеристиками), предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Высокая чистота поверхности, качественная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Отсутствие омеднения позволяет избежать засорения проволокопровода и пригорания чешуек меди к рабочей поверхности контактного наконечника, значительно увеличивает срок службы расходных деталей горелки. Проволока особенно рекомендуется для автоматической и роботизированной сварки. Она нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении, изготовлении мостовых конструкций и многих других отраслях промышленности. Проволока диаметром 1,2 и 1,6 мм имеет разрешение на применение для всех видов мостовых конструкций (включая ж/д) всех климатических исполнений (включая Северное Б – до -60°C). Высокие пластические свойства наплавленного металла позволяют рекомендовать данную проволоку для сварки сталей типа HARDOX. Необходимо помнить, что данную проволоку не рекомендуется применять для TIG-сварки, т.к. ASC покрытие, при данном виде сварки, провоцирует образование пор. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 мм	ТУ 1227-016-55224353-2005 Проволока EN ISO 14341-A: G 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6 Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M20 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1	C 0,06-0,14 Mn 1,40-1,60 Si 0,80-1,00 P max 0,025 S max 0,025 Cu max 0,15 Ti+Zr max 0,10	C1 (100% CO ₂)	σ_T 440 МПа σ_B 540 МПа δ 25% KCV: 138 Дж/см ² при +20°C 94 Дж/см ² при -30°C KCU: ≥34 Дж/см ² при -60°C
	НАКС: Ø 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 мм PMPC: 3YMS (для газа C1 и M21) ЦНИИТС ВНИИЖТ		M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 470 МПа σ_B 560 МПа δ 26% KCV: 163 Дж/см ² при +20°C 150 Дж/см ² при -20°C 125 Дж/см ² при -30°C 113 Дж/см ² при -40°C 88 Дж/см ² при -50°C KCU: 140 Дж/см ² при -40°C 115 Дж/см ² при -60°C

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld CF 70S-6 Бюджетная неомедненная сварочная проволока со специальным покрытием, близкая по своим сварочно-технологическим характеристикам и механическим свойствам наплавленного металла к премиальной OK AristoRod 12.50. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	ТУ 25.93.15-370-55224353-2025 Проволока EN ISO 14341-A: G 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6 Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 3Si1	C 0,06-0,14 Mn 1,40-1,60 Si 0,80-1,00 P max 0,025 S max 0,025	C1 (100% CO ₂)	σ_T 440 МПа σ_B 530 МПа δ 23% KCV: 63 Дж/см ² при -30°C
			M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 470 МПа σ_B 560 МПа δ 26% KCV: 88 Дж/см ² при -30°C
OK Autrod 12.64 Традиционная универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и экстремально низких температурах. В отличие от OK Autrod 12.51, эта проволока менее чувствительна к образованию пор при сварке по окисленному и загрязненному поверхностям, а также несоблюдению межпроходной температуры. Данная проволока применяется не только для сварки плавящимся электродом в защитных газах, но и в качестве присадочного материала при автоматической TIG-сварке. Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	ТУ 1227-030-55224353-2007 Проволока EN ISO 14341-A: G 4Si1 EN ISO 636-A: W 4Si1 AWS A5.18: ER70S-6 Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 636-A: W 46 3 4Si1 НАКС: Ø 1,0; 1,2 мм	C 0,06-0,14 Mn 1,60-1,85 Si 0,80-1,15 P max 0,025 S max 0,025	C1 (100% CO ₂)	σ_T 460 МПа σ_B 570 МПа δ 30% KCV: 138 Дж/см ² при +20°C 125 Дж/см ² при -30°C
			M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 490 МПа σ_B 590 МПа δ 29% KCV: 163 Дж/см ² при +20°C 150 Дж/см ² при -20°C 125 Дж/см ² при -30°C 113 Дж/см ² при -40°C 100 Дж/см ² при -50°C

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK AristoRod® 12.63 Универсальная неомедненная сварочная проволока с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными характеристиками), предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и экстремально низких температурах. В отличие от OK AristoRod 12.50, эта проволока менее чувствительна к образованию пор при сварке по окисленным и загрязненным поверхностям, а также несоблюдению межпроходной температуры. Высокая чистота поверхности, качественная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Отсутствие омеднения позволяет избежать засорения проволокопровода и пригорания чешуек меди к рабочей поверхности контактного наконечника, значительно увеличивает срок службы расходных деталей горелки. Проволока особенно рекомендуется для автоматической и роботизированной сварки. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности. Необходимо помнить, что данную проволоку не рекомендуется применять для TIG-сварки, т.к. ASC покрытие, при данном виде сварки, провоцирует образование пор. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	TY 1227-017-55224353-2005 Проволока EN ISO 14341-A: G 4Si1 EN ISO 14341-B: G S6 AWS A5.18: ER70S-6 Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 42 3 C1 4Si1 EN ISO 14341-A: G 46 5 M21 4Si1 EN ISO 14341-B: G 55A 5 M21 S6	C 0,06-0,14 Mn 1,60-1,85 Si 0,80-1,15 P max 0,025 S max 0,025 Cu max 0,15	C1 (100% CO ₂)	σ_T 460 МПа σ_B 570 МПа δ 30% KCV: 138 Дж/см ² при +20°C 125 Дж/см ² при -30°C
	НАКС: Ø 1,0; 1,2 мм		M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 490 МПа σ_B 590 МПа δ 29% KCV: 163 Дж/см ² при +20°C 150 Дж/см ² при -20°C 125 Дж/см ² при -30°C 113 Дж/см ² при -40°C 100 Дж/см ² при -50°C KCU: 105 Дж/см ² при -60°C
OK AristoRod® 38 Zn Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности, разработанная для сварки в аргоновых смесях оцинкованных сталей. Несмотря на выгорание цинка, проволока позволяет получать швы с минимальным количеством пор и незначительным разбрызгиванием при минимальной склонности тонколистового металла к прожогам. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	Проволока EN ISO 14341-A: G Z 3Si1 AWS A5.18: ER70S-G Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 42 3 M20 Z 3Si1 EN ISO 14341-A: G 42 3 M21 Z 3Si1	C 0,05-0,09 Mn 1,10-1,60 Si 0,50-1,00 P max 0,025 S max 0,025	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 450 МПа σ_B 540 МПа δ 29% KCV: 150 Дж/см ² при -30°C 125 Дж/см ² при -40°C
			M20 (92%Ar + 8%CO ₂)	σ_T 440 МПа σ_B 550 МПа δ 30% KCV: 175 Дж/см ² при -30°C 138 Дж/см ² при -40°C

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

1.3. Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T W4Si1 Омедненный сварочный пруток, предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа, а также для выполнения заполняющих и облицовочных проходов при сварке стыков трубопроводов из сталей класса прочности до K54 (X60) и корневых проходов при сварке стыков трубопроводов из сталей класса прочности до K60 (X70). Повышенное содержание Mn и Si обеспечивает наплавленному металлу достаточно высокую прочность, а также невысокую склонность к образованию пор при сварке по загрязненным кромкам. Кроме того, повышенное содержание кремния придает расплавленному металлу ванны большую жидкотекучесть, благодаря чему поверхность наплавленного валика формируется более гладкой с плавным переходом от основного металла к валику шва. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 1227-265-55224353-2022 Проволока EN ISO 636-A: W 4Si1 AWS A5.18: ER70S-6 Наплавленный металл EN ISO 636-A: W 46 5 4Si1 НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 мм (для лотов с индексом ZG и HG)	C 0,06-0,14 Mn 1,60-1,85 Si 0,80-1,15 P max 0,025 S max 0,025	σ_t 480 МПа $\sigma_{0.2}$ 560 МПа δ^5 28% KCV: 138 Дж/см ² при -50°C

1.4. Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные для дуговой сварки плавящимся электродом углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Coreshield 11 Тип – самозащитная Всепоозиционная шовная самозащитная порошковая проволока, предназначенная для сварки на открытых площадках на постоянном токе прямой полярности одно- и многопроходных швов металлоконструкций, к которым не предъявляют высоких требований к механическим характеристикам сварных швов. Проволока отличается мягкой дугой, незначительным разбрызгиванием, хорошей защитой сварочной ванны, легко удаляемым шлаком, а наплавленный валик имеет гладкую красивую поверхность. Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Ток: = (—) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 и 1,6 мм	AWS A5.20: E71T-11 AWS A5.36: E71T11-AZ-CS3	C 0,22 Mn 0,57 Si 0,33 Al 1,60 P max 0,030 S max 0,030	нет	σ_t 440 МПа σ_b 600 МПа δ 25% KCV: не регламентировано
Coreweld Prime MC4 H4 Тип – металлпорошковая Бесшовная высокопроизводительная металлпорошковая проволока с предельно низким содержанием водорода и низким выделением дыма, предназначенная для сварки в аргоновой смеси M21 в нижнем положении и положении горизонталь на вертикальной поверхности низкоуглеродистых сталей с пределом прочности до 520 МПа. В наплавленном металле гарантируется предельно низкое содержание диффузионного водорода (3-4 мл на 100 г металла), даже после длительного пребывания проволоки вне заводской упаковки. Проволока имеет разрешение на применение для всех видов мостовых конструкций (включая ж/д) всех климатических исполнений (включая Северное Б – до -60°C). В отличие от бесшовных проволок, изготавливаемых по стандартным технологиям заполнения трубок порошком с последующим его виброуплотнением или заваркой стыка проволоки лазерной сваркой, данная проволока изготавливается по уникальной патентованной технологии двухслойной оболочки, когда порошок завальцовывается во внутреннюю оболочку, а стык внешней сваривается лазерной сваркой. Это позволяет избежать как сегрегации компонентов порошка разной насыпной плотности при его виброуплотнении, так и оплавления компонентов порошка при лазерной сварке стыка проволоки. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	ТУ 1274-263-55224353-2022 EN ISO 17632-A: T 42 4 M M21 3 H5 EN ISO 17632-B: T494T15-0M21A-UH5 AWS A5.18: E70C-6M H4 AWS A5.36: E70T15-M21A4-CS1-H4 НАКС: Ø 1,2 мм ЦНИИТС	C 0,06 Mn 1,45 Si 0,60 P max 0,030 S max 0,030	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_t 470 МПа σ_b 550 МПа δ 26% KCV: 75 Дж/см ² при -40°C KCU: 150 Дж/см ² при -60°C

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
ОК ПРО 71 Тип – рутиловая Газозащитная шовная всепозиционная рутиловая порошковая проволока Российского производства, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 на постоянном токе обратной полярности изделий из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с пределом прочности до 530 МПа. Данную проволоку также допускается использовать в аргоновой смеси M21. Проволока отличается стабильной мягкой дугой в широком диапазоне скоростей подач, минимальным разбрызгиванием, гладкой поверхностью наплавляемого валика и самоотделяющейся шлаковой коркой. Для формирования обратного валика при односторонней сварке необходимо применение керамических подкладок с трапецеидальной канавкой. Сварку необходимо выполнять углом назад, отгесняя шлак в хвостовую часть ванны. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	ГОСТ 26271: ПП – ОК ПРО 71 1,2 ПГ 44 - A2У ТУ 1274-185- 55224353-2017 AWS A5.20: E71T-1C-H8 AWS A5.36: E71T1-C1A2-CS1-H8 НАКС: Ø 1,2 ВНИИЖТ РМРС: 3У40MSH10 (для газа C1) РРР: 3У40MSHН (для газа C1)	C 0,05 Mn 1,25 Si 0,35 P max 0,030 S max 0,030	C1 (100% CO ₂)	σ_T 485 МПа σ_B 555 МПа δ 27% KCV: 275 Дж/см ² при +20°C 200 Дж/см ² при -20°C 190 Дж/см ² при -30°C KCU: ≥43 Дж/см ² при -40°C ≥30 Дж/см ² при -60°C 110 Дж/см ² при -60°C
Weld 71T-1 Тип – рутиловая Универсальная бюджетная газозащитная шовная всепозиционная рутиловая порошковая проволока, разработанная для сварки как в чистой углекислоте C1, так и с аргоновой смеси M21, близкая по своим сварочно-технологическим характеристикам и идентичная по назначению проволоке ОК ПРО 71. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	ТУ 1274-145-55224353-2014 EN ISO 17632-A: T 46 2 P C1 1 H10 EN ISO 17632-A: T 46 2 P M21 1 H10 AWS A5.20: E71T-1C-H8 AWS A5.20: E71T-1M-H8 НАКС: Ø 1,2 РМРС: 3У40MSH10 (для газа C1) РМРС: 3УMSH10 (для газов M21 и C1)	C max 0,09 Mn 1,25 Si 0,45 P max 0,030 S max 0,030 C 0,08 Mn 1,30 Si 0,45 P max 0,030 S max 0,030	C1 (100% CO ₂) M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 490 МПа σ_B 560 МПа δ 31% KCV: 100 Дж/см ² при -20°C 75 Дж/см ² при -30°C σ_T 530 МПа σ_B 585 МПа δ 32% KCV: 138 Дж/см ² при -20°C 106 Дж/см ² при -30°C

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла			
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства	
FILARC PZ6113 Тип – рутиловая Универсальная газозащитная шовная всепозиционная, включая вертикаль на спуск, рутиловая порошковая проволока Российского производства, предназначенная для сварки в аргон-углекислотной смеси M21, аргон-кислород-углекислотной смеси M24 и чистой углекислоте C1 на постоянном токе обратной полярности конструкций из углеродистых и низколегированных конструкционных и судовых сталей, к которым предъявляются повышенные требования к пластическим свойствам наплавленного металла при отрицательных температурах. Проволока обладает отличными сварочно-технологическими свойствами (особенно при сварке в аргоновой смеси), формируя гладкий наплавленный валик с само- или легко отделяющейся шлаковой коркой и отсутствием брызг. Для формирования обратного валика при односторонней сварке необходимо применение керамических подкладок с трапециевидальной канавкой. Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	ГОСТ 26271-84: ПП-Filarc PZ6113 1.2 ПГ 44-A3У ТУ 1274-049-55224353-2008 EN ISO 17632-A: T 42 3 P C11 H5 EN ISO 17632-A: T 46 4 P M21 1 H10 AWS A5.20: E71T-1C-H4 AWS A5.20: E71T-1M-H8 AWS A5.36: E71T1-C1A0-CS2 H8 AWS A5.36: E71T1-M21A0-CS2 H8 НАКС: Ø 1,2 мм РМРС: 3УМС H10 (для газа M21) РМРС: 3УМС H5 (для газа C1)	C 0,06 Mn 1,20 Si 0,45 P max 0,025 S max 0,030	C1 (100% CO ₂) M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 495 МПа σ_B 585 МПа δ 25% KCV: 81 Дж/см ² при -30°C KCU: 75 Дж/см ² при -40°C	
		C 0,06 Mn 1,25 Si 0,50 P max 0,025 S max 0,030		σ_T 535 МПа σ_B 601 МПа δ 25% KCV: 88 Дж/см ² при -40°C KCU: 50 Дж/см ² при -60°C	
Dual Shield 7100SRM Тип – рутиловая Газозащитная шовная всепозиционная рутиловая порошковая проволока, предназначенная для сварки в аргон-углекислотной смеси M21 на постоянном токе обратной полярности особо ответственных конструкций из толстолистовых углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с пределом прочности до 500 МПа, таких как нефтегазовые оффшорные платформы, когда может потребоваться послесварочная термическая обработка сварного соединения для снятия напряжений. Уникальный сбалансированный состав наполнителя, обеспечивает сочетание отличных сварочно-технологических характеристик с повышенной производительностью сварки. Металл, наплавленный данной проволокой, отличается предельно низким содержанием диффузионного водорода и имеет высокие механические показатели как в состоянии после сварки, так и после термической обработки. Для формирования обратного валика при односторонней сварке необходимо применение керамических подкладок с трапециевидальной канавкой. Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17632-B: T495T1-1M21A-H5 EN ISO 17632-B: T495T1-1M21P-H5 AWS A5.20: E71T-9M-J-H4 AWS A5.20: E71T-12M-J-H4	C 0,035 Mn 1,40 Si 0,40 Ni 0,45 P max 0,030 S max 0,030	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	После сварки: σ_T 535 МПа σ_B 610 МПа δ 27% KCV: 163 Дж/см ² при -40°C 138 Дж/см ² при -46°C 113 Дж/см ² при -51°C	
				После ТО 620°C, 8 час: σ_T 430 МПа σ_B 530 МПа δ 34% KCV: 138 Дж/см ² при -40°C 119 Дж/см ² при -46°C 81 Дж/см ² при -51°C	

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Dual Shield Prime 71 LT H4 Тип – рутиловая Универсальная всепозиционная газозащитная бесшовная неомедненная порошковая проволока со специальной обработкой поверхности, предназначенная для сварки как в чистом углекислом газе, так и в аргоновой смеси, особо ответственных толстостенных металлоконструкций из нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести около 420 МПа и более в условиях влажного климата, типа офшорных газовых и нефтяных платформ, когда к наплавленному металлу предъявляются требования по ударной вязкости при температурах до -40°C. В наплавленном металле гарантируется предельно низкое содержание диффузионного водорода (3-4 мл на 100 г металла), даже после длительного пребывания проволоки вне заводской упаковки. В отличии от бесшовных проволок, изготавливаемых по стандартным технологиям заполнения трубок порошком с последующим его виброуплотнением или заваркой стыка проволоки лазерной сваркой, данная проволока изготавливается по уникальной патентованной технологии двухслойной оболочки, когда порошок завальцовывается во внутреннюю оболочку, а стык внешней сваривается лазерной сваркой. Это позволяет избежать как сегрегации компонентов порошка разной насыпной плотности при его виброуплотнении, так и оплавления компонентов порошка при лазерной сварке стыка проволоки. Отсутствие омеднения поверхности проволоки в сочетании со специальной ее обработкой позволяют получить максимально стабильный процесс сварки даже на предельно высоких токах. Металл, наплавленный как в чистой углекислоте C1, так и аргоновой смеси M21, прошел испытания на смещение при открытии трещины (CTOD-тест) при 0 и -10°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	TY 1274-261-55224353-2022 EN ISO 17632-A: T 42 4 P C11 H5 EN ISO 17632-A: T 42 4 P M211 H5 EN ISO 17632-B: T494T12-1C1A-H5 EN ISO 17632-B: T494T12-1M21A-H5 AWS A5.20: E71T-1C-H4 AWS A5.20: E71T-1M-H4 AWS A5.20: E71T-9C-JH4 AWS A5.20: E71T-9M-JH4 AWS A5.20: E71T-12C-JH4 AWS A5.20: E71T-12M-JH4 НАКС: Ø 1,2 мм PMPC: 3Y40S H5 (для газов C1 и M21)	C 0,04 Mn 1,25 Si 0,40 Ni 0,40 P max 0,025 S max 0,025 C 0,04 Mn 1,25 Si 0,40 Ni 0,40 P max 0,025 S max 0,025	M21 (80%Ar + 20%CO ₂) C1 (100% CO ₂)	σ_T 480 МПа σ_B 540 МПа δ 32% KCV: 146 Дж/см ² при -30°C 98 Дж/см ² при -40°C σ_T 450 МПа σ_B 525 МПа δ 32% KCV: 121 Дж/см ² при -30°C 68 Дж/см ² при -40°C

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Dual Shield 46C Тип – рутиловая Универсальная газозащитная шовная всепозиционная, включая вертикаль на спуск, рутиловая порошковая проволока, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 на постоянном токе обратной полярности конструкций из углеродистых и низколегированных конструкционных и судовых сталей с пределом прочности до 520 МПа, к которым предъявляются повышенные требования к пластическим свойствам наплавленного металла при отрицательных температурах. Проволока обладает отличными сварочно-технологическими свойствами, такими как низкое разбрызгивание, легко отделяемый шлак и гладкая поверхность наплавленного валика. Для формирования обратного валика при односторонней сварке необходимо применение керамических подкладок с трапециевидальной канавкой. Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	ТУ 25.93.15-320-55224353-2023 EN ISO 17632-A: T 46 4 P C11 H5 AWS A5.20: E71T-9C-J НАКС: Ø 1,2 мм РМРС: 3Y40MS H5 (для газа C1) РМРС: 4YMS H5 (для газа C1) РМРС: 4Y40MS H5 (для газа C1)	C 0,04 Mn 1,40 Si 0,45 P max 0,025 S max 0,025	C1 (100% CO ₂)	σ_t 520 МПа σ_b 670 МПа δ 31% KCV: 150 Дж/см ² при -30°C 138 Дж/см ² при -40°C

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

1.5. Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей.

Проволоки сплошного сечения

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	
Weld EM12K Наиболее универсальная омедненная сварочная проволока, применяемая в сочетании с большинством марок флюсов, предназначенных для сварки конструкционных нелегированных и низколегированных сталей. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0 и 5,0 мм	ТУ 1227-267-55224353-2022 AWS A5.17: EM12K НАКС: Ø 2,0; 2,5; 3,2; 4,0 мм Транснефть	C Mn Si P S	0,05-0,15 0,80-1,25 0,10-0,35 max 0,030 max 0,030
Weld EH12K Омедненная сварочная проволока с высоким содержанием марганца. В основном применяется в сочетании с нелегирующими и слабо легирующими Mn флюсами типа OK Flux 10.6X или OK Flux 10.7X. Наплавленный металл сочетает в себе достаточно высокие прочностные характеристики с высокой ударной вязкостью. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0 и 5,0 мм	ТУ 1227-298-55224353-2023 EN ISO 14171-A: S3Si AWS A5.17: EH12K НАКС: Ø 2,5; 3,2; 4,0 мм	C Mn Si P S	0,07-0,15 1,50-1,85 0,20-0,40 max 0,025 max 0,025
Weld EH14 Омедненная сварочная проволока с предельно высоким содержанием марганца. В основном применяется в сочетании с нелегирующими флюсами типа OK Flux 10.6X, когда необходимо получить максимально высокие прочностные характеристики Si/Mn-легированного наплавленного металла в сочетании с высокой ударной вязкостью. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 3,2; 4,0 и 5,0 мм	EN ISO 14171-A: S4 AWS A5.17: EH14	C Mn Si P S	0,10-0,20 1,70-2,20 max 0,10 max 0,030 max 0,030

OK Flux 10.62P				Классификация флюса	Индекс основности	Насыпная плотность [кг/л]	Гран. состав [мм]														
Агломерированный высокоосновный флюс для сварки особо ответственных изделий из конструкционных углеродистых, низколегированных, легированных, теплоустойчивых и высокопрочных сталей, когда требования к ударной вязкости при отрицательных температурах особенно высоки. Применим для многопроходной сварки материалов большой толщины, т.к. он практически не легирует металл шва Si и Mn. Флюс пригоден для одно- и двухдуговой сварки стыковых и угловых швов, при этом одинаково хорошо работает как на постоянном, так и на переменном токе. Быстро твердеющий шлак в сочетании с высокими скоростями, на которых можно выполнять сварку (при наличии соответствующего оборудования), позволяют выполнять горизонтальные поясные швы на вертикальных стенках емкостных хранилищ, эксплуатирующихся при экстремально низких температурах». Благодаря хорошей отделяемости шлака и хорошей смачиваемости кромкой, OK Flux 10.62P наилучшим образом подходит для сварки в узкощелевую разделку. Сварку с применением данного флюса рекомендуется выполнять на нижнем диапазоне напряжений. Получаемый наплавленный металл имеет низкое содержание кислорода – примерно 300 ppm, а содержание водорода не более 5 мл на 100 г металла. OK Flux 10.62P используется для изготовления шельфовых конструкций, буровых установок, платформ, всех видов сосудов, работающих под давлением, судостроении, сварки трубопроводов, гражданском строительстве и транспортной машиностроении. Флюс может упаковываться в мешки BlockPac, позволяющие не регламентировать условия его хранения, при этом в наплавленном металле гарантирует содержание водорода не более 4 мл на 100 г металла. Низкое содержание водорода в сочетании с высокими пластическими свойствами наплавленного металла позволяют рекомендовать данный флюс для сварки сталей типа HARDOX. Типичный химический состав флюса: Al₂O₃+MnO 20% CaF₂ 25% CaO+MgO 35% SiO₂+TiO₂ 15% Режимы прокатки: 275-325°C, 2-4 часа Одобрения флюса: НАКС				EN ISO 14174: S A FB 155 AC H5 EN ISO 14174: S A FB 155 AC H4 (в упаковках BlockPac)	3,2	1,1	0,2 – 1,6														
				ТУ 5929-004-55224353-2004																	
				Тип флюса	Ток и полярность	Легирование															
				Фторидно-основный	AC, DC+	Si – не легирующий Mn – не легирующий															
Расход флюса (кг флюса / кг проволоки) <table><tr><th>Напряжение</th><th>DC+</th><th>AC</th></tr><tr><td>26</td><td>0,7</td><td>0,6</td></tr><tr><td>30</td><td>1,0</td><td>0,9</td></tr><tr><td>34</td><td>1,3</td><td>1,2</td></tr><tr><td>38</td><td>1,6</td><td>1,4</td></tr></table>				Напряжение	DC+	AC	26	0,7	0,6	30	1,0	0,9	34	1,3	1,2	38	1,6	1,4			
				Напряжение	DC+	AC															
				26	0,7	0,6															
				30	1,0	0,9															
				34	1,3	1,2															
38	1,6	1,4																			
Проволока, Ø 4,0 мм, DC+, 30 В, 60 см/мин																					
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.62P/проволока																					
Классификации:																					
Марка проволоки	Проволока		Наплавленный металл																		
	EN ISO 14171-A	AWS A 5.17	EN ISO 14171-A	AWS A 5.17																	
Weld EM12K		EM12K	S 38 5 FB S2Si H5	F7A6-EM12K	F6P6-EM12K																
Weld EH12K	S3Si	EH12K	S 46 6 FB S3Si H5	F7A8-EH12K	F7P8-EH12K																
Weld EH14	S4	EH14	S 50 4 FB S4 H5	F7A5-EH14	F7P5-EH14																
Одобрения проволок или наплавленного металла:																					
Марка проволоки	Проволока / Наплавленный металл																				
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	РМРС	РРР													
Weld EM12K	2,0; 2,5; 3,2; 4,0																				
Weld EH12K	2,5; 3,2; 4,0																				
Weld EH14																					
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):																					
Марка проволоки	Химический состав			Механические свойства																	
	C	Si	Mn	σ _T [МПа]	σ _B [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см²]													
Weld EM12K	0,07	0,30	1,00	420	510	29	-40	100													
							-50	88													
							-62	44													
Weld EH12K	0,10	0,35	1,60	460	538	29	-60	120													
Weld EH14	0,08	0,12	1,90	530	620	26	+20	175													
							0	131													
							-40	63													

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

OK Flux 10.71P				Классификация флюса	Индекс основности	Насыпная плотность [кг/л]	Гран. состав [мм]															
Агломерированный основной флюс, предназначенный для выполнения одно- и многопроходных сварных швов на листах любой толщины. Получаемый наплавленный металл содержит менее 5 мл водорода на 100 г металла. Флюс может упаковываться в мешки BlockPac, позволяющие не регламентировать условия его хранения. OK Flux 10.71P сочетает в себе хорошие пластические свойства наплавленного металла с превосходными сварочно-технологическими характеристиками. Быстро твердеющий шлак в сочетании с высокими скоростями, на которых можно выполнять сварку (при наличии соответствующего оборудования), позволяют выполнять горизонтальные поясные швы на вертикальных стенках емкостных хранилищ. Он подходит для одно- и двухдуговой сварки, сварки расщепленной дугой, а также двухдуговой сварки расщепленными дугами стыковых, нахлесточных и угловых швов. Флюс одинаково хорошо работает как на постоянном, так и переменном токе. Хорошая отделяемость шлака и незначительное легирование Si и Mn делает его отличным флюсом для многопроходной сварки толстостенных изделий. Незначительная чешуйчатость наплавленного металла позволяет выполнять сварку на высоких скоростях, и все это в сочетании с очень хорошими значениями ударной вязкости. В гражданском строительстве OK Flux 10.71P является одним из наиболее часто используемых флюсов. Данный флюс применяется для сварки сосудов, работающих под давлением, поскольку он может быть использован с различными сталями, включая стали для изготовления конструкций, эксплуатируемых в условиях низких температур. Его применение сокращает номенклатуру флюсов, которые заказчику необходимо иметь на складе. Другой областью применения является судостроение при соответствующих одобрениях или сварка магистральных трубопроводов из сталей класса прочности от K52 до K65. Типичный химический состав флюса: Al₂O₃+MnO 35% CaF₂ 15% CaO+MgO 25% SiO₂+TiO₂ 20% Режимы прокалки: 275-325°C, 2-4 часа Одобрения флюса: НАКС Газпром, Интергазсерт, Транснефть, ВНИИЖТ				EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5	1,5	1,2	0,2 – 1,6															
				ТУ 5929-201-53304740-2007																		
				Тип флюса	Ток и полярность	Легирование																
				Алюминатно-основный	AC, DC+	Si – слабо легирующий Mn – умеренно легирующий																
Расход флюса (кг флюса/кг проволоки) <table><tr><th>Напряжение</th><th>DC+</th><th>AC</th></tr><tr><td>26</td><td>0,7</td><td>0,6</td></tr><tr><td>30</td><td>1,0</td><td>0,9</td></tr><tr><td>34</td><td>1,3</td><td>1,2</td></tr><tr><td>38</td><td>1,6</td><td>1,4</td></tr></table>				Напряжение	DC+	AC	26	0,7	0,6	30	1,0	0,9	34	1,3	1,2	38	1,6	1,4				
				Напряжение	DC+	AC																
				26	0,7	0,6																
				30	1,0	0,9																
				34	1,3	1,2																
38	1,6	1,4																				
				Проволока, Ø 4,0 мм, DC+, 30 В, 60 см/мин																		

Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.71P/проволока					
Классификации:					
Марка проволоки	Проволока		Наплавленный металл		
	EN ISO 14171-A	AWS A 5.17	EN ISO 14171-A	AWS A 5.17	
Weld EM12K		EM12K	S 38 5 FB S2Si H5	F7A6-EM12K	F6P6-EM12K
Weld EH12K	S3Si	EH12K	S 46 6 FB S3Si H5	F7A8-EH12K	F7P8-EH12K

Одобрения проволок или наплавленного металла:								
Марка проволоки	Проволока / Наплавленный металл							
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	PMPC	PPP
	Weld EM12K	2,0; 2,5; 3,2; 4,0			●		●	ЗУМТН5
Weld EH12K	2,5; 3,2; 4,0							

Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):								
Марка проволоки	Химический состав			Механические свойства				
	C	Si	Mn	σ _T [МПа]	σ _B [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld EM12K	0,05	0,50	1,40	420	525	30	-40	60
							-46	50
							+20	160
Weld EH12K	0,09	0,50	1,80	460	590	30	-40	85
							-46	75
							-50	65
							-20	120
							-40	45
Св-08ГА	0,04	0,40	1,35	400	500	32	-46	32

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

OK Flux 10.74



Агломерированный основной флюс, разработанный, в первую очередь, для многоточковой сварки (до 6 головок) продольношовных труб. Этот флюс одинаково хорошо работает как на постоянном, так и переменном токе. Свои наилучшие сварочно-технологические характеристики он проявляет при сварке минимум 3-я сварочными головками. OK Flux 10.74 обеспечивает получение небольшого усиления сварного шва при сварке продольных стыков труб на высоких скоростях сварки (более 2 м/мин). Получаемый наплавленный металл содержит не более 5 мл водорода на 100 г металла. Низкое усиление без пиков означает снижение себестоимости при нанесении изоляционного покрытия на трубы, поскольку позволяет уменьшить его толщину. Комбинируя различными марками проволок, каждая из которых подается в свою сварочную головку, OK Flux 10.74 можно применять для сварки всех типов трубных сталей, вплоть до класса прочности X100, обеспечивая высокие значения ударной вязкости. Благодаря тщательному металлургическому расчету OK Flux 10.74 образует наплавленный металл без шлаковых включений. Флюс может упаковываться в мешки BlockPac, позволяющие не регламентировать условия его хранения, а также для условий массового производства в 1000 кг мешки BigBag.

Типичный химический состав флюса:

Al ₂ O ₃ +MnO	30%
CaF ₂	15%
CaO+MgO	25%
SiO ₂ +TiO ₂	25%

Режимы проковки: 275-325°C, 2-4 часа

Одобрения флюса: НАКС

Классификация флюса	Индекс основности	Насыпная плотность [кг/л]	Гран. состав [мм]
EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5	1,4	1,2	0,2 – 1,6
ТУ 5929-204-53304740-2007			
Тип флюса	Ток и полярность	Легирование	
Алюминатно-основный	AC, DC+	Si – слабо легирующий Mn – умеренно легирующий	
Расход флюса (кг флюса/кг проволоки)			
Напряжение	DC+	AC	
26	0,7	0,6	
30	1,0	0,9	
34	1,3	1,2	
38	1,6	1,4	
			
			
Проволока, Ø 4,0 мм, DC+, 30 В, 60 см/мин			

Рекомендуемые сочетания ОК Flux 10.74/проволока								
Классификации:								
Марка проволоки	Проволока			Наплавленный металл				
	EN ISO 14171-A	AWS A 5.17		EN ISO 14171-A	AWS A 5.17			
Weld EM12K	S2Si	EM12K		S 42 4 AB S2Si H5	F7A6-EM12K		F6P6-EM12K	
Одобрения проволок или наплавленного металла:								
Марка проволоки	Проволока / Наплавленный металл							
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	PMPC	PPP
Weld EM12K	2,0; 2,5; 3,2; 4,0							
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):								
Марка проволоки	Химический состав			Механические свойства				
	C	Si	Mn	σ _т [МПа]	σ _в [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld EM12K	0,07	0,50	1,50	450	550	25	-20	138
							-40	75
							-51	44

OK Flux 10.77					Классификация флюса		Индекс основности		Насыпная плотность [кг/л]		Гран. состав [мм]															
Агломерированный основной флюс, предназначенный для автоматической сварки сосудов и труб из углеродистых и низколегированных сталей. Он может применяться для сварки сталей без ограничения по толщине проката. Основное назначение OK Flux 10.77 – высокоскоростная многодуговая автоматическая сварка спиральношовных труб, а также прямошовных труб с толщиной стенки до 25 мм с использованием источников постоянного и переменного тока. Этот флюс немного легирует наплавленный металл Si и Mn и одинаково хорошо работает как на постоянном, так и переменном токе. Получаемый наплавленный металл содержит менее 5 мл водорода на 100 г металла. OK Flux 10.77 может использоваться для однодуговой, тандемной и трехдуговой сварки. Флюс также применим для сварки продольношовных труб с ограниченной толщиной стенок. OK Flux 10.77 формирует сварные швы с невысоким усилением, плавным переходом от основного металла ко шву и его гладкой поверхностью даже при высоких скоростях сварки. Низкое усиление шва означает снижение себестоимости при нанесении изоляционного покрытия на трубы, поскольку позволяет уменьшить его толщину. Обычно применяется для сварки трубных сталей класса прочности до Х60, хотя может применяться и для сварки более высокопрочных сталей с пределом прочности до 750 МПа. Флюс для условий массового производства может упаковываться в 1000 кг мешки BigBag. Типичный химический состав флюса: <table><tr><td>Al₂O₃+MnO</td><td>35%</td></tr><tr><td>CaF₂</td><td>15%</td></tr><tr><td>CaO+MgO</td><td>20%</td></tr><tr><td>SiO₂+TiO₂</td><td>25%</td></tr></table> Режимы прокалки: 275-325°С, 2-4 часа Одобрения флюса: НАКС					Al ₂ O ₃ +MnO	35%	CaF ₂	15%	CaO+MgO	20%	SiO ₂ +TiO ₂	25%	EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5		1,3		1,2		0,2 – 1,6							
					Al ₂ O ₃ +MnO	35%																				
					CaF ₂	15%																				
					CaO+MgO	20%																				
					SiO ₂ +TiO ₂	25%																				
ТУ 5929-174-55224353-2016																										
Тип флюса			Ток и полярность			Легирующие																				
Алюминатно-основный			AC, DC+			Si – слабо легирующий Mn – умеренно легирующий																				
Расход флюса (кг флюса/кг проволоки) <table><tr><th>Напряжение</th><th>DC+</th><th>AC</th></tr><tr><td>26</td><td>0,7</td><td>0,6</td></tr><tr><td>30</td><td>1,0</td><td>0,9</td></tr><tr><td>34</td><td>1,3</td><td>1,2</td></tr><tr><td>38</td><td>1,6</td><td>1,4</td></tr></table>					Напряжение	DC+	AC	26	0,7	0,6	30	1,0	0,9	34	1,3	1,2	38	1,6	1,4							
					Напряжение	DC+	AC																			
					26	0,7	0,6																			
					30	1,0	0,9																			
					34	1,3	1,2																			
38	1,6	1,4																								
Проволока, Ø 4,0 мм, DC+, 30 В, 60 см/мин																										
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.77/проволока																										
Классификации:																										
Марка проволоки		Проволока			Наплавленный металл																					
		EN ISO 14171-A		AWS A 5.17	EN ISO 14171-A			AWS A 5.17																		
Weld EM12K		S2Si		EM12K	S 38 4 AB S2Si H5			F7A5-EM12K			F6P5-EM12K															
Одобрения проволок или наплавленного металла:																										
Марка проволоки	Проволока / Наплавленный металл																									
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	РМРС	РРР																		
Weld EM12K	2,0; 2,5; 3,2; 4,0																									
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):																										
Марка проволоки		Химический состав			Механические свойства																					
		C	Si	Mn	σ _т [МПа]	σ _в [МПа]	δ [%]	Т [°С]	KCV [Дж/см²]																	
Weld EM12K		0,07	0,40	1,40	430	520	28	-20	194																	
								-40	100																	
								-46	63																	

1 Материалы легированные Mn-Si для сварки конструкционных углеродистых и низколегированных сталей.

OK Flux 10.81P

Агломерированный кислый флюс, предназначенный для получения гладких валиков и хорошо сформированных, вогнутых угловых швов. Преимущества применения такого флюса основаны на получении гладкой поверхности и превосходной отделяемости шлака. Он предназначен для сварки с ограниченным числом проходов толщин примерно до 25 мм. Применим для одно- и двухдуговой сварки и сварки расщепленной дугой. Флюс одинаково хорошо работает как на постоянном, так и на переменном токе, а значительное легирование наплавленного металла Si делает его особенно пригодным для высокоскоростной сварки. Благодаря своим хорошим сварочно-технологическим свойствам OK Flux 10.81P часто используется для производства сосудов, работающих под давлением и спиральношовных труб для воды. Превосходное смачивание боковых стенок придает швам профиль предпочтительный для работы при динамических нагрузках, что нашло свое применение в строительстве, изготовлении балок и автомобилестроении. Однако, необходимо учитывать, что превосходные форма шва и сварочно-технологические характеристики достигается благодаря не только особой формуле, но и низкому индексу основности флюса, что снижает ударную вязкость наплавленного металла при отрицательных температурах, накладывая некоторые ограничения на условия эксплуатации изделий, сваренных с его применением. Отдельно стоит отметить применение данного флюса для производства газоплотных панелей, т.к. трубы являются тонкостенными и находятся под высоким давлением пара или перегретой воды, то подрезы являются недопустимым дефектом. Наибольшую сложность при производстве подобных изделий представляет сварка полос с тонкостенными (менее 5 мм) трубами, т.к. глубина проплавления не должна превышать 50% от толщины стенки трубы. Проблема заключается в образовании на поверхности шва единичных мелких пор, т.к. сварка выполняется на предельно малых токах и высоких скоростях, что затрудняет создание надежной шлаковой защиты расплавленной ванны и сильно ограничивает время ее раскисления. Специально для этих целей OK Flux 10.81P выпускается в мелкой грануляции (Fine Grain), что позволяет свести к минимуму образование подобных дефектов. Флюс может упаковываться в мешки BlockPac, позволяющие не регламентировать условия его хранения.

Типичный химический состав флюса:

Al ₂ O ₃ +MnO	55%
CaF ₂	5%
CaO+MgO	5%
SiO ₂ +TiO ₂	30%

Режимы прокалки: 275-325°C, 2-4 часа

Одобрения флюса: НАКС

Классификация флюса	Индекс основности	Насыпная плотность [кг/л]	Гран. состав [мм]
EN ISO 14174: S A AR 197 AC	0,6	1,2	0,2 – 1,6 или 0,2 – 1,25 (Fine Grain)
ТУ 5929-066-55224353-2009			
Тип флюса	Ток и полярность	Легирование	
Алюминатно-рутиловый	AC, DC+	Si – сильно легирующий Mn – умеренно легирующий	
Расход флюса (кг флюса/кг проволоки)			
Напряжение	DC+	AC	
26	0,7	0,6	
30	1,0	0,9	
34	1,3	1,2	
38	1,6	1,4	
Проволока, Ø 4,0 мм, DC+, 30 В, 60 см/мин			

Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.81P/проволока								
Классификации:								
Марка проволоки	Проволока		Наплавленный металл					
	EN ISO 14171-A	AWS A 5.17	EN ISO 14171-A	AWS A 5.17				
Weld EM12K	S2Si	EM12K	S 50 A AR S2Si	F7AZ-EM12K	F7PZ-EM12K			
Одобрения проволок или наплавленного металла:								
Марка проволоки	Проволока / Наплавленный металл							
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	РМРС	РРР
Weld EM12K	2,0; 2,5; 3,2; 4,0							
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):								
Марка проволоки	Химический состав			Механические свойства				
	C	Si	Mn	σ_{τ} [МПа]	$\sigma_{\text{в}}$ [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld EM12K	0,07	0,90	1,50	540	640	24	+20	88

2.1. Электроды для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав проволоки, %	Механические свойства
OK 48.08L Тип покрытия – основное Универсальные электроды с покрытием основного типа, обеспечивающие легирование металла до 1% Ni, предназначены для ручной дуговой сварки на постоянном токе обратной полярности изделий из конструкционных низколегированных сталей перлитного класса с пределом прочности до 540 МПа, эксплуатирующихся при экстремально низких температурах до минус 60°C, когда невозможно избежать высоких напряжений в сварном шве, таких как оффшорные и другие особо ответственные конструкции. Корневые проходы допускается выполнять на постоянном токе прямой полярности. Электроды отличаются очень хорошими сварочно-технологическими характеристиками. Покрытие характеризуется повышенной влагостойкостью (LMA-тип), а наплавленный металл предельно низким содержанием диффузионного водорода (менее 5 мл на 100 г). Ток: ~ / = (+ / -) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 65 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,2 и 4,0 мм Режимы прокалики: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э55 ТУ 1272-311-55224353-2023 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 46 6 1Ni B 3 2 H5 EN ISO 2560-A: E 46 6 1Ni B 3 2 H5 AWS A5.5: E7018-G НАКС: Ø 2,5; 3,2; 4,0 мм (только для лотов с индексом HG) РМРС: 4Y40H5	C 0,06 Mn 1,20 Si 0,35 Ni 0,85 P max 0,020 S max 0,015	σ_t 525 МПа σ_b 615 МПа δ 25% KCV: 160 Дж/см ² при -50°C 147 Дж/см ² при -60°C
OK 73.68L Тип покрытия – основное Электрод, позволяющий выполнять сварку, как на переменном, так и на постоянном токе обратной полярности, легированный ~2,5% Ni и обеспечивающий высочайшие пластические характеристики наплавленного металла. Предназначен для сварки морских и шельфовых нефтегазовых платформ, а также других особо ответственных конструкций, с расчетной температурой эксплуатации до -60°C. Термическая обработка шва, выполненного данными электродами, практически не снижает показатели по ударной вязкости наплавленного металла. В наплавленном металле гарантируется предельно низкое содержание диффузионного водорода (не более 5 мл на 100 г). Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 230-270°C, 2 часа	ТУ 25.93.15-313-55224353-2023 AWS A5.5: E8018-C1 ГОСТ 9467: Э55 (условно) НАКС: Ø 3,15; 4,0 мм	C 0,08 Mn 0,90 Si 0,35 Ni 2,30 P max 0,030 S max 0,030	σ_t 540 МПа σ_b 635 МПа δ 25% KCV: 194 Дж/см ² при -20°C 146 Дж/см ² при -40°C 124 Дж/см ² при -60°C После термообработки 620°C, 1 час σ_t 490 МПа σ_b 570 МПа δ 30% KCV: 119 Дж/см ² при -60°C
МТГ-03 Тип покрытия – основное Электроды предназначены преимущественно для сварки на постоянном токе обратной полярности заполняющих и облицовочного слоёв поворотных и неповоротных стыков трубопроводов в положении вертикаль на подъем класса прочности K55-K60 (API 5L X60-X70), а также других ответственных конструкций нормативным пределом прочности от 540 до 590 МПа. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0 и 4,0 мм Режимы прокалики: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э60 ТУ 1272-138-55224353-2014 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 50 4 1NiMo B 2 2 H10 EN ISO 2560-A: E 50 4 1NiMo B 2 2 H10 AWS A5.5: E8015-G НАКС: Ø 3,0; 4,0 мм Газпром Транснефть	C 0,06 Mn 1,10 Si 0,45 Ni 0,70 Mo 0,40 P max 0,025 S max 0,025 P+S max 0,035	σ_t 595 МПа σ_b 675 МПа δ 25% KCV: 70 Дж/см ² при -40°C KCU: 180 Дж/см ² при +20°C ≥50 Дж/см ² при -60°C

Сварочные материалы низколегированные для сварки конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав проволоки, %	Механические свойства
OK 74.70 Тип покрытия – основное Электроды предназначены преимущественно для сварки заполняющих и облицовочного слоёв неповоротных стыков трубопроводов в положении вертикаль на подъем класса прочности API 5L X60-X70, а также других ответственных конструкций нормативным пределом текучести до 500 МПа включительно. Ток: = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,2 и 4,0 мм Режимы прокалики: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э60 ТУ 1272-015-55224353-2005 ГОСТ Р ИСО 2560-A: E 50 4 Z B 4 2 H5 EN ISO 2560-A: E 50 4 Z B 4 2 H5 AWS A5.5: E8018-G НАКС: Ø 3,2; 4,0 мм Газпром Интергазсерт Транснефть	C 0,08 Mn 1,45 Si 0,40 Mo 0,40 P max 0,015 S max 0,015	σ_T 550 МПа σ_B 645 МПа δ 22% KCV: 150 Дж/см ² при -20°C 112 Дж/см ² при -40°C KCU: 260 Дж/см ² при +20°C
PW 8018 Тип покрытия – основное Модификация электродов OK 74.70, предназначенная для сварки корневых проходов неповоротных стыков трубопроводов в положении вертикаль на подъем класса прочности до K65 (API 5L X80), обеспечивающие высокие показатели ударной вязкости до -40°C. Ток: = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Выпускаемые диаметры: 3,2 мм Режимы прокалики: 350-400°C, 2 часа	ОСТ 9467: Э60 ТУ 25.93.15-322-55224353-2023 ГОСТ Р ИСО 18275-A: E 55 4 Z MnMo B 4 2 H5 EN ISO 18275-A: E 55 4 Z MnMo B 4 2 H5 AWS A5.5: E8018-G НАКС: Ø 3,2 мм	C 0,08 Mn 1,45 Si 0,40 Ni 0,40 P max 0,015 S max 0,015	σ_T 540 МПа σ_B 630 МПа δ 26% KCV: 100 Дж/см ² при -40°C
PW 8016 Тип покрытия – основное Электрод с великолепными сварочно-технологическими свойствами, обеспечивающий в наплавленном слое не более 1%Ni и гарантирующий высокие показатели ударной вязкости при температурах до -60°C. Предназначен для выполнения заполняющих и облицовочных проходов сварных стыков магистральных трубопроводов классов прочности до K60 включительно (нормативный предел прочности не менее 588 Н/мм ²) и до API 5LX70, (нормативный предел прочности не менее 565 Н/мм ²) в положении вертикаль на подъем, когда не хватает пластических свойств металла, наплавленного электродами OK 74.70, а также для выполнения корневых проходов неповоротных стыков трубопроводов класса прочности до K70 включительно и до API 5LX90. Данные электроды также можно применять в строительстве оборудования для шельфовой добычи нефти и газа и других особо ответственных конструкций. Ток: ~ / = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 65 В Доступные для заказа диаметры: 3,2 и 4,0 мм Режимы прокалики: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э60 ТУ 25.93.15-314-55224353-2023 ГОСТ Р ИСО 18275-A: E 55 6 Mn1Ni B 1 2 H5 EN ISO 18275-A: E 55 6 Mn1Ni B 1 2 H5 AWS A5.5: E8016-G НАКС: Ø 3,2; 4,0 мм	C 0,05 Mn 1,70 Si 0,35 Ni 0,80 P max 0,020 S max 0,015	σ_T 550 МПа σ_B 610 МПа δ 26% KCV: 135 Дж/см ² при -20°C 100 Дж/см ² при -40°C 70 Дж/см ² при -60°C
ESAB 98 Тип покрытия – основное Электрод с основной обмазкой, позволяющий выполнять сварку как на постоянном токе обратной полярности, так и на переменном токе, обладающей высочайшими пластическими характеристиками, повышенной влажостойкостью и предельно низким содержанием водорода в наплавленном металле. Предназначен для сварки особо ответственных конструкций из высокопрочных сталей с пределом текучести до 550 МПа эксплуатирующихся при значительных знакопеременных нагрузках при температурах до -50°C. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 240-260°C, 2 часа	AWS A5.5: E9018M ГОСТ 9467: Э60 (условно)	C 0,05 Mn 1,00 Si 0,40 Ni 1,60 P max 0,030 S max 0,030	σ_T 570 МПа σ_B 640 МПа δ 29% KCV: 138 Дж/см ² при -50°C

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав проволоки, %	Механические свойства
OK 74.86P Тип покрытия – основное Электроды предназначены для сварки, как на переменном, так и на постоянном токе обратной полярности особо ответственных конструкций из низколегированных сталей и сплавов с пределом прочности до 690 МПа. Данные электроды рекомендованы для выполнения заполняющих и облицовочных проходов сварных стыков магистральных трубопроводов классов прочности до K65 и до API 5LX80. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 65 В Выпускаемые диаметры: 3,2 и 4,0 мм Режимы прокали: 350-400°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э70 ТУ 25.93.15-323-55224353-2023 ГОСТ Р ИСО 18275-A: E 62 4 Mn1NiMo B T 3 2 H5 EN ISO 18275-A: E 62 4 Mn1NiMo B T 3 2 H5 AWS A5.5: E10018-D2	C 0,07 Mn 1,80 Si 0,50 Ni 0,75 Mo 0,40 P max 0,025 S max 0,020	$\sigma_T \geq 600$ МПа $\sigma_B \geq 700$ МПа $\delta \geq 19\%$ KCV: ≥ 80 Дж/см ² при +20°C ≥ 50 Дж/см ² при -50°C KCU: ≥ 40 Дж/см ² при -60°C После термообработки 560-600°C, 1 час σ_T 630 МПа σ_B 720 МПа $\delta \geq 25\%$ KCV: 94 Дж/см ² при -40°C 75 Дж/см ² при -50°C
OK 75.75P Тип покрытия – основное Электрод с основной обмазкой, предназначенный для сварки на постоянном токе обратной полярности особо ответственных конструкций из высокопрочных сталей, таких как WELDOX 700, если требуется равнопрочность основного металла и металла шва, а также более высокопрочных сталей, когда возможно применение сварочных материалов меньшей прочности. Данные электроды также применимы для выполнения заполняющих и облицовочных проходов сварных стыков магистральных трубопроводов классов прочности до K70 включительно и до API 5LX90 включительно. Сварку рекомендуется выполнять на короткой дуге, при этом допускаются медленные поперечные колебания. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,2 и 4,0 мм Режимы прокали: 350-400°C, 2 часа	ТУ 25.93.15-357-55224353-2025 ГОСТ Р ИСО 18275-A: E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 EN ISO 18275-A: E 69 4 Mn2NiCrMo B 42 H5 AWS A5.5: E11018-G ГОСТ 9467: Э70	C 0,05 Mn 1,80 Si 0,35 Ni 2,40 Mo 0,40 Cr 0,40 P max 0,020 S max 0,020	σ_T 760 МПа σ_B 810 МПа $\delta \geq 20\%$ KCV: 70 Дж/см ² при -40°C
ESAB 120 Тип покрытия – основное Электрод с основной обмазкой, позволяющий выполнять сварку как на постоянном токе обратной полярности, так и на переменном токе, обладающей высочайшими пластическими характеристиками, повышенной влажностойкостью и предельно низким содержанием водорода в наплавленном металле. Предназначен для сварки особо ответственных конструкций эксплуатирующихся при экстремально низких температурах. При этом предел прочности наплавленного металла обеспечивается на уровне не менее 830 МПа, что позволяет сваривать изделия из высокопрочных сталей, таких как DOCOL 1000DP, если требуется равнопрочность основного металла и металла шва, а также более высокопрочных сталей, таких как S890QL, WELDOX 900, 1100, 1300, DOMEX 960, XABO 890, 960, 1100, NAXTRA 70, OX-700, 800, 1002, Optim 900QC, 960QC, 1100QC, T1-HY80, когда возможно применение сварочных материалов меньшей прочности. Сварку рекомендуется выполнять на предельно короткой дуге, при этом допускаются медленные поперечные колебания. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 240-260°C, 2 часа	AWS A5.5: E12018M ГОСТ 9467: Э85 (условно)	C 0,06 Mn 1,60 Si 0,25 Ni 2,35 Cr 0,90 Mo 0,40 P max 0,030 S max 0,030	σ_T 790 МПа σ_B 860 МПа $\delta \geq 20\%$ KCV: 88 Дж/см ² при -50°C

Сварочные материалы низколегированные для сварки конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных.

2.2. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK AristoRod® 13.26	ТУ 1227-102-55224353-2011	C 0,08-0,11 Mn 1,25-1,55 Si 0,70-0,90 Ni 0,80-0,90 Cu 0,25-0,50 Cr 0,10-0,14 P max 0,025 S max 0,025	C1 (100% CO ₂)	σ _т 460 МПа σ _в 580 МПа δ 26% KCV: 81 Дж/см ² при 0°C
Неомедненная Ni-Cu легированная сварочная проволока сплошного сечения с ASC обработкой поверхности, предназначенная для сварки, как в чистой углекислоте, так и в аргоновых смесях, строительных, мостовых и некоторых других конструкций из сталей стойких к атмосферной коррозии типа COR-TEN, Patinax, Dillicor, 10ХНДП, 14ХГНДЦ и им аналогичных. Наплавленный металл обладает повышенной стойкостью к коррозии в слабоагрессивных средах, таких как морская вода и при контакте с газами с высоким содержанием сернистых соединений. Данная марка допущена для заводского изготовления мостовых пролетных конструкций всех типов мостов из стали 14ХГНДЦ любого климатического исполнения, включая Северное Б (до -60°C) в защитном газе M21. Проволока можно применять для сварки других низколегированных сталей с пределом текучести до 470 МПа, для которых стойкость к атмосферной коррозии не регламентирована. Доступные для заказа диаметры: 1,2 и 1,6 мм	Проволока EN ISO 14341-A: G Z3Ni1Cu	AWS A5.28: ER80S-G	M21 (80%Ar+ 20%CO ₂)	σ _т 555 МПа σ _в 630 МПа δ 24% KCV: 178 Дж/см ² при 0°C 138 Дж/см ² при -20°C 104 Дж/см ² при -40°C 63 Дж/см ² при -60°C KCU: 100 Дж/см ² при -70°C
	Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 42 0 C1 Z3Ni1Cu	EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 Z3Ni1Cu		
	НАКС: Ø 1.2 мм		M13 (98%Ar + 2%CO ₂)	σ _т 580 МПа σ _в 650 МПа δ 22% KCV: 175 Дж/см ² при +20°C 160 Дж/см ² при -20°C 88 Дж/см ² при -40°C 38 Дж/см ² при -60°C
	ЦНИИТС			
Weld CF 80S-Ni1	ТУ 1227-272-55224353-2022	C max 0,12 Mn max 1,25 Si 0,40-0,80 Ni 0,80-1,10 Mo max 0,35 P max 0,025 S max 0,025	M21 (80%Ar+ 20%CO ₂)	σ _т 550 МПа σ _в 640 МПа δ 27% KCV: 200 Дж/см ² при -50°C 160 Дж/см ² при -60°C KCU: 220 Дж/см ² при -60°C
Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности, легированная ~0,9% Ni предназначенная для сварки особо ответственных изделий, к которым предъявляются требования по ударной вязкости при температурах до -60°C, таких как офшорные конструкции. Проволока также рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочных проходов магистральных трубопроводов класса прочности до K60 (API 5L X70), а также корневых проходов до K65 (API 5L X80) Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	Проволока EN ISO 14341-A: G Z3Ni1	AWS A5.28: ER80S-Ni1		
	Наплавленный металл EN ISO 14341-A: G 50 6 M21 Z3Ni1			
	НАКС: Ø 1.2 мм			
Weld CF 80S-Ni2	ТУ 25.93.15-359-55224353-2025	C 0,035-0,07 Mn 1,00-1,20 Si 0,45-0,60 Ni 2,50-2,75 Mo 0,05-0,10 P max 0,010 S max 0,010	M21 (80%Ar+ 20%CO ₂)	σ _т 530 МПа σ _в 620 МПа δ 29% KCV: 225 Дж/см ² при -60°C
Немедненная сварочная проволока, легированная ~2,6% Ni предназначенная для сварки в аргоновых смесях особо ответственных изделий из низколегированных сталей с пределом текучести до 470 МПа, к которым предъявляются требования по ударной вязкости при температурах до -60°C, таких как офшорные конструкции, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы и др. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	Проволока EN ISO 14341-B: G SNi5	AWS A5.28: ER80S-Ni2		
	НАКС: Ø 1,2 мм			
Weld CF 55	ТУ 25.93.15-341-55224353-2024	C 0,05-0,10 Mn 1,50-1,80 Si 0,50-0,80 Ni 0,50-0,80 Mo 0,30-0,50 Ti 0,05-0,15 P max 0,020 S max 0,015	M21 (80%Ar+ 20%CO ₂)	σ _т 660 МПа σ _в 715 МПа δ 25% KCV: 163 Дж/см ² при -40°C
Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности легированная небольшим количеством Ni и Mo, обеспечивающая равнопрочное сварное соединение с высокопрочными сталями с пределом текучести около 550 МПа, такими как MAGSTRONG 550MC и ей аналогичным, а также для сварки более высокопрочных сталей типа DOMEX 600, Armoх 600T, MAGSTRONG 600MC, если допускается менее высокая прочность шва. Наплавленный металл обладает высокой ударной вязкостью при температурах до -40°C. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	Проволока EN ISO 16834-A: G ZMn3NiMo	AWS A5.28: ER90S-G		
	Наплавленный металл EN ISO 16834-A: G 55 4 M21 ZMn3NiMo			
	НАКС: Ø 1,0 и 1,2 мм			

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld CF 90S-G Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности идентичная по своим прочностным характеристикам проволоке Weld CF 55, но имеющую несколько иную систему легирования. Наплавленный металл также обладает высокой ударной вязкостью при температурах до -40°C. Доступные для заказа диаметры: 1,0 мм	Проволока EN ISO 16834-B: G ZSU4M31 AWS A5.28: ER90S-G	C 0,06-0,10 Mn 1,20-1,90 Si 0,40-0,80 Mo 0,30-0,50 Ti 0,05-0,20 P max 0,015 S max 0,015	M21 (80%Ar+ 20%CO ₂)	σ_t 650 МПа σ_a 710 МПа δ 25% KCV: 120 Дж/см ² при -40°C
Weld CF 79 Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности, предназначенная для сварки особо высокопрочных сталей с пределом текучести до 800 МПа, таких как DOCOL 1000DP, если требуется равнопрочность основного металла и металла шва, а также более высокопрочных сталей, когда возможно применение сварочных материалов меньшей прочности. Наплавленный металл обладает высокой ударной вязкостью при температурах до -60°C. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	ТУ 25.93.15-360-55224353-2025 Проволока EN ISO 16834-B: G N5M3 AWS A5.28: ER120S-G НАКС: Ø 1.2 мм	C 0,06-0,10 Mn 1,60-1,80 Si 0,25-0,50 Ni 2,70-2,90 Cr 0,30-0,50 Mo 0,50-0,65 P max 0,015 S max 0,010	M21 (80%Ar+ 20%CO ₂)	σ_t 850 МПа σ_a 930 МПа δ 17% KCV: 88 Дж/см ² при -40°C 65 Дж/см ² при -60°C
Weld CF 89 Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности, предназначенная для сварки сверх высокопрочных сталей, выпускаемых в соответствии со стандартом ISO 15608, таких как S890QL, Weldom 900, 1100, 1300, Domex 960, XABO 890, 960, 1100, NAXTRA 70, OX-700, 800, 1002, Optim 900QC, 960QC, 1100QC, T1-HY80. Наплавленный металл обладает высокой ударной вязкостью при температурах до -40°C. Данная проволока все больше находит применение в производстве мобильных кранов, шасси коммерческих автомобилей, горнодобывающего оборудования, секции башенных кранов, контейнеров, стрел бетононасосов и лесозаготовительной техники. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	ТУ 1227-308-55224353-2023 Проволока EN ISO 16834-A: G Mn4Ni2CrMo AWS A5.28: ER120S-G НАКС: Ø 1.2 мм	C 0,08-0,12 Mn 1,60-2,10 Si 0,60-0,90 Ni 2,10-2,30 Cr 0,25-0,45 Mo 0,45-0,65 P max 0,015 S max 0,015	M21 (80%Ar+ 20%CO ₂)	σ_t 920 МПа σ_a 1000 МПа δ 16% KCV: 66 Дж/см ² при -40°C

2.3. Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 80S-Ni1	ТУ 1227-266-55224353-2022	C 0,06-0,12 Mn 0,80-1,20 Si 0,50-0,80 Ni 0,80-1,10 Mo max 0,35 P max 0,025 S max 0,020	σ_T 495 МПа σ_B 570 МПа δ 29% KCV: 106 Дж/см ² при -60°C
Омедненный сварочный пруток, легированный ~0,9% Ni предназначенный для сварки особо ответственных изделий, к которым предъявляются требования по ударной вязкости при температурах до -60°C, таких как оффшорные конструкции. Проволока также рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочных проходов магистральных трубопроводов класса прочности до K60 (API 5L X70), а также корневых проходов до K65 (API 5L X80) Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	Проволока EN ISO 636-A: W Z3Ni1 AWS A5.28: ER80S-Ni1 Наплавленный металл EN ISO 636-A: W 50 6 Z3Ni1 НАКС: Ø 2.0 и 2.4 мм		
Weld T 80S-Ni2	Проволока EN ISO 636-A: W 2Ni2	C 0,06-0,12 Mn 0,80-1,25 Si 0,40-0,80 Ni 2,10-2,70 P max 0,020 S max 0,020	σ_T 560 МПа σ_B 640 МПа δ 32% KCV: 225 Дж/см ² при -60°C
Омедненный сварочный пруток, легированный ~2,5% Ni предназначенный для сварки особо ответственных изделий из низколегированных сталей с пределом текучести до 470 МПа, к которым предъявляются особо высокие требования по ударной вязкости при температурах до -60°C, таких как сосуды, работающие под давлением, трубопроводы и др. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4 и 3,2 мм	AWS A5.28: ER80S-Ni2 Наплавленный металл EN ISO 636-A: W 46 6 2Ni2		

2.4. Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные для дуговой сварки плавящимся электродом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Coreshield 71T-8 OS Тип – самозащитная Всепоозиционная (включая вертикаль на спуск) шовная самозащитная фторидно-основная с быстро твердеющим шлаком проволока, предназначенная для сварки на постоянном токе прямой полярности (DC-) особо ответственных конструкций, таких как ТКУ-соединения узлов оффшорных платформ, трубопроводов класса прочности до K54 включительно, мостовых конструкций, резервуары для хранения жидких продуктов и т.п., к сварным соединениям которых предъявляются требования по ударной вязкости KCV до -40°C. Проволока отличается отличными сварочно-технологическими характеристиками во всех пространственных положениях, мягкостью дуги, легкостью удаления шлака и умеренными требованиями к квалификации сварщиков. Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле ниже 8,0 мл/100 г. Ток: = (–) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,0 мм	ТУ 1274-306-55224353-2023 EN ISO 17632-A: T 42 4 1Ni Y NO 1 AWS A5.29: E71T8-Ni1-J H8 НАКС: Ø 2,0 мм Транснефть	C max 0,12 Mn 1,20 Si 0,50 Ni 0,90 P max 0,030 S max 0,030 Ai 0,90	нет	σ_T 429 МПа σ_B 521 МПа δ 28% KCV: 215 Дж/см ² при -40°C
Coreshield 81T-8Ni2 Тип – самозащитная Всепоозиционная (включая вертикаль на спуск) шовная самозащитная фторидно-основная с быстро твердеющим шлаком проволока легированная ~2% Ni, предназначенная для сварки на постоянном токе прямой полярности (DC-) особо ответственных конструкций, таких как ТКУ-соединения узлов оффшорных платформ, трубопроводов класса прочности K55-K60, мостовых конструкций, резервуаров для хранения жидких продуктов и т.п., предназначенных для обеспечения превосходной ударной вязкости при температурах до -40°C. Проволока отличается отличными сварочно-технологическими характеристиками во всех пространственных положениях, мягкостью дуги, легкостью удаления шлака и умеренными требованиями к квалификации сварщиков. Содержание диффузионного водорода в наплавленном металле ниже 8,0 мл/100 г. Ток: = (–) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,0 мм	ТУ 1274-307-55224353-2023 EN ISO 17632-A: T 46 4 2Ni Y NO 1 H10 AWS A5.29: E81T8-Ni2-J H8 НАКС: Ø 2,0 мм Транснефть	C max 0,12 Mn 1,05 Si 0,12 Ni 2,15 P max 0,030 S max 0,030 Ai 0,90	нет	σ_T 512 МПа σ_B 590 МПа δ 24% KCV: 220 Дж/см ² при -40°C

Сварочные материалы низколегированные для сварки конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Dual Shield Prime 81Ni1M H4 Тип – рутиловая Бесшовная всепозиционная, включая сварку в положении вертикаль на спуск, неомедненная порошковая проволока со специальной обработкой поверхности, предназначенная для сварки в аргоновой смеси M21 особо ответственных конструкций из сталей с пределом текучести около 500 МПа в условиях влажного климата, при расчетной температуре эксплуатации до -60°C типа оффшорных газовых и нефтяных платформ. В наплавленном металле гарантируется предельно низкое содержание диффузионного водорода (3-4 мл на 100 г металла), даже после длительного пребывания проволоки вне заводской упаковки. В отличие от бесшовных проволок, изготавливаемых по стандартным технологиям заполнения трубок порошком с последующим его виброуплотнением или заваркой стыка проволоки лазерной сваркой, данная проволока изготавливается по уникальной патентованной технологии двухслойной оболочки, когда порошок завальцовывается во внутреннюю оболочку, а стык внешней сваривается лазерной сваркой. Это позволяет избежать как сегрегации компонентов порошка разной насыпной плотности при его виброуплотнении, так и оплавления компонентов порошка при лазерной сварке стыка проволоки. Отсутствие омеднения поверхности проволоки в сочетании со специальной ее обработкой позволяют получить максимально стабильный процесс сварки даже на предельно высоких токах сварки. Наплавленный металл прошел испытания на смещение при открытии трещины (CTOD-тест) при -10°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	ТУ 1274-262-55224353-2022 EN ISO 17632-A: T 50 6 1Ni P M21 1 H5 EN ISO 17632-B: T555T1-1M21A-N2-UH5 AWS A5.29: E81T1-Ni1M-H4	C 0,03 Mn 1,34 Si 0,29 Ni 0,96 P max 0,025 S max 0,025	M21 (80%Ar+20%CO ₂)	σ_t 533 МПа σ_b 587 МПа δ 28% KCV: 138 Дж/см ² при -40°C 94 Дж/см ² при -60°C
	НАКС: Ø 1,2 мм PMPC: 5Y46S H5 ЦНИИТС Транснефть			
Dual Shield II 62 Plus Тип – рутиловая Универсальная всепозиционная (кроме вертикали на спуск) шовная рутиловая порошковая проволока, предназначенная для сварки в аргоновой смеси M21 ответственных конструкций из сталей с пределом текучести до 620 МПа с гарантированной работой удара наплавленного металла KV не менее 34 Дж при -40°C, таких как DOMEX 600. Проволока также может применяться для сварки заполняющих и облицовочных проходов магистральных трубопроводов класса прочности до K65 (API 5L X80). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Выпускаемый диаметр: 1,2 мм	AWS A5.29: E101T1-GM	C 0,07 Mn 1,65 Si 0,25 Ni 1,90 P max 0,030 S max 0,030	M21 (80%Ar+20%CO ₂)	σ_t 620 МПа σ_b 700 МПа δ 26% KCV: 153 Дж/см ² при -40°C 94 Дж/см ² при -60°C

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Dual Shield II 110	EN ISO 18276-B: T762T1-M21A-N3M2-H5 AWS A5.29: E111T1-K3C H4 AWS A5.29: E111T1-K3M H4	C 0,05 Mn 1,53 Si 0,25 Ni 1,60 Mo 0,35 P max 0,020 S max 0,020	C1 (100%CO ₂)	σ_T 705 МПа σ_B 795 МПа δ 18% KCV: 56 Дж/см ² при -20°C 48 Дж/см ² при -30°C
Тип – рутиловая Газозащитная шовная всепозиционная рутиловая порошковая проволока, предназначенная для сварки как в чистой углекислоте C1, так и в аргоновой смеси M21 на постоянном токе обратной полярности особо ответственных конструкций из высокопрочных судовых сталей с пределом текучести до 690 МПа, эксплуатирующихся при низких температурах типа WELDOX 700, если требуется равнопрочность шва и основного металла. Для особо ответственных изделий сварку рекомендуется выполнять в аргоновой смеси M21. Для формирования обратного валика при односторонней сварке необходимо применение керамических подкладок с трапецидальной канавкой. Сварку необходимо выполнять углом назад, отесняя шлак в хвостовую часть ванны. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм		C 0,05 Mn 1,65 Si 0,30 Ni 1,66 Mo 0,38 P max 0,020 S max 0,020	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 720 МПа σ_B 810 МПа δ 19% KCV: 68 Дж/см ² при -20°C 61 Дж/см ² при -30°C

2.5. Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %
Weld EA2 Омедненная сварочная проволока, легированная 0,5% молибдена, предназначенная для сварки конструкционных низколегированных сталей, в том числе стыков магистральных трубопроводов класса прочности до Х70. Проволока позволяет получать высокие значения ударной вязкости при двухпроходной двухсторонней технологии сварки с высокой долей участия основного металла. Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,2 и 4,0 мм	ТУ 1227-304-55224353-2023 EN ISO 14171-A: S2Mo AWS A5.23: EA2 HAKC: Ø 3.2; 4.0 мм	C 0,07-0,15 Mn 0,95-1,30 Si 0,05-0,20 Mo 0,45-0,65 P max 0,025 S max 0,025
Weld ENi1K Омедненная сварочная проволока, легированная 1,0% никеля с повышенным содержанием кремния, предназначенная для сварки в сочетании с нелегирующими флюсами типа OK Flux 10.6X и некоторыми марками слабо легирующих флюсов типа OK Flux 10.7X особо ответственных конструкций из низколегированных сталей, когда к сварному шву предъявляются очень высокие требования по ударной вязкости. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 3,2; 4,0 и 5,0 мм	ТУ 1227-296-55224353-2023 EN ISO 14171-B: SUN21 AWS A5.23: ENi1K HAKC: Ø 3.2; 4.0 мм	C max 0,12 Mn 0,80-1,40 Si 0,40-0,80 Ni 0,75-1,25 P max 0,020 S max 0,020
Weld ENi2 Омедненная сварочная проволока, легированная 2,0% никеля, предназначенная для сварки в сочетании с нелегирующими флюсами типа OK Flux 10.6X и некоторыми марками слабо легирующих флюсов типа OK Flux 10.7X особо ответственных конструкций из низколегированных сталей, эксплуатирующихся в условиях критически низкой температуры окружающей среды. Доступные для заказа диаметры: 3,2 и 4,0 мм	ТУ 1227-305-55224353-2023 EN ISO 14171-B: SUN5 AWS A5.23: ENi2 HAKC: Ø 3.2; 4.0 мм	C max 0,12 Mn 0,75-1,25 Si 0,05-0,30 Ni 2,10-2,90 P max 0,020 S max 0,020
Weld EF3 Омедненная сварочная проволока, легированная 0,9% никеля и 0,5% молибдена, предназначенная для сварки в сочетании с нелегирующими флюсами типа OK Flux 10.6X особо ответственных конструкций из высокопрочных низколегированных сталей с пределом текучести до 550 МПа, эксплуатирующихся в условиях критически низкой температуры окружающей среды. Доступные для заказа диаметры: 3,2; 4,0 мм	EN ISO 26304-B: (SUN2M33) AWS A5.23: EF3	C 0,10-0,18 Mn 1,50-2,40 Si max 0,30 Ni 0,70-1,10 Mo 0,40-0,65 P max 0,025 S max 0,025
Weld ENi3 Омедненная сварочная проволока, легированная 3,0% никеля, предназначенная для сварки в сочетании с нелегирующими флюсами типа OK Flux 10.6X конструкций криогенного назначения из низколегированных сталей, с расчетной температурой эксплуатации до -101°С. Доступные для заказа диаметры: 4,0 мм	EN ISO 14171-A: S2Ni3 AWS A5.23: ENi3	C 0,07-0,13 Mn 0,80-1,20 Si 0,10-0,25 Ni 3,10-3,70 P max 0,015 S max 0,015
Weld EG-2 Омедненная сварочная проволока, легированная небольшим количеством молибдена и микролегированная титаном и бором, предназначенная для сварки в сочетании со слаболегирующими алюминатно-основными флюсами типа OK Flux 10.7X стыковых соединений магистральных трубопроводов класса прочности до K65 (X80) с высокой долей участия основного металла или высокой степенью разбавления металла шва другим сварочным материалом. Доступные для заказа диаметры: 3,2 и 4,0 мм	ТУ 25.93.15-327-55224353-2024 EN ISO 14171-A: S Z 2MoTiB AWS A5.23: EG HAKC: Ø 3.2; 4.0 мм	C max 0,10 Mn max 1,75 Si max 0,25 Mo 0,30-0,50 Ti 0,03-0,08 B 0,002-0,008 P max 0,015 S max 0,004

OK Flux 10.62P							ТУ 5929-004-55224353-2004			
Описание и характеристики флюса см. в разделе 1.5. «Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей» на стр. 33										
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.62P/проволока										
Классификации:										
Марка проволоки	Проволока			Наплавленный металл						
	EN ISO 14171-A EN ISO 26304-A	EN ISO 14171-B EN ISO 26304-B	AWS A 5.23	EN ISO 14171-A EN ISO 26304-A	EN ISO 14171-B EN ISO 26304-B	AWS A 5.23 / 5.23M				
Weld EA2	S2Mo	—	EA2	S 46 4 FB S2Mo H5	—	F8A6-EA2-A2	F7P6-EA2-A2			
Weld ENi1K	—	SUN21	ENi1K	—	S49A4U FB SUN21 H5	F8A8-ENi1K-Ni1	F8P8-ENi1K-Ni1			
Weld ENi2	—	SUN5	ENi2	—	S49A7 FB SUN5	F49A7-ENi2-Ni2	F49P7-ENi2-Ni2			
Weld EF3	—	(SUN2M33)	EF3	—	S69A6 FB (SUN2M33)	F9A8-EF3-F3 (DC+) F10A8-EF3-F3 (AC)	F9P8-EF3-F3			
Weld ENi3	S2Ni3	—	ENi3	S 46 8 FB S2Ni3	—	F8A15-ENi3-Ni3	F8P15-ENi3-Ni3			
Одобрения проволок или наплавленного металла:										
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл									
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	PMPC			
Weld EA2	3,2; 4,0									
Weld ENi1K	3,2; 4,0									
Weld ENi2	3,2; 4,0									
Weld EF3										
Weld ENi3										
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):										
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл									
	Химический состав					Механические свойства				
	C	Si	Mn	Ni	Mo	σ _т [МПа]	σ _в [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld EA2	0,07	0,22	1,00	—	0,50	500	580	25	+20	175
									-20	100
									-40	75
									-51	56
Weld ENi1K	0,08	0,45	1,07	1,03	—	490	600	24	-40	125
									-60	88
Weld ENi2	0,07	0,20	1,00	2,50	—	540	610	26	-70	55
									-100	45
Weld EF3 (DC+)	0,12	0,22	1,90	0,90	0,50	610	690	24	-40	113
									-62	63
Weld EF3 (AC)	0,14	0,20	1,85	0,90	0,50	650	730	23	-50	100
									-62	75
Weld ENi3	0,06	0,25	1,00	3,10	—	500	600	27	-62	119
									-100	60

Сварочные материалы низколегированные для сварки конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных.

OK Flux 10.71P					ТУ 5929-201-53304740-2007							
Описание и характеристики флюса см. в разделе 1.5. «Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей» на стр. 34												
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.71P/проволока												
Классификации:												
Марка проволоки	Проволока			Наплавленный металл								
	EN ISO 14171-A	EN ISO 14171-B	AWS A 5.23	EN ISO 14171-A	AWS A 5.23							
Weld EA2	S2Mo	—	EA2	S 46 2 AB S2Mo H5	F8A2-EA2-A4	F7P0-EA2-A4						
Weld ENi1K	—	SUN21	ENi1K	—	F8A4-ENi1K-Ni1	—						
Weld EG-2	S Z 2MoTiB	—	EG	—	F8TA4-EG	—						
Одобрения проволок или наплавленного металла:												
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл											
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	PMPC					
Weld EA2	3,2; 4,0			●			ЗУТМ					
Weld ENi1K	3,2; 4,0											
Weld EG-2	3,2; 4,0											
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):												
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл											
	Химический состав							Механические свойства				
	C	Si	Mn	Ni	Mo	Ti	B	σ _t [МПа]	σ _{0.2} [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld EA2	0,05	0,40	1,40	—	0,50	—	—	477	593	28	-20	89
											-40	57
Weld ENi1K	0,06	0,67	1,50	0,84	—	—	—	527	612	28	-40	100
Weld EG-2	0,06	0,58	1,55	—	0,40	0,04	0,005	565	665	22	+20	88
											-40	50

OK Flux 10.71M						ТУ 5929-264-53304740-2022			
Описание и характеристики флюса см. в разделе 1.5. «Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей» на стр. 35									
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.71M/проволока									
Классификации:									
Марка проволоки	Проволока			Наплавленный металл					
	EN ISO 14171-A	EN ISO 14171-B	AWS A 5.23	EN ISO 14171-A	AWS A 5.23				
Weld EA2	S2Mo	-	EA2	S 46 2 AB S2Mo H5	F8A2-EA2-A4	F7P0-EA2-A4			
Одобрения проволок или наплавленного металла:									
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл								
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	PMPC		
Weld EA2	3,2; 4,0			●					
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):									
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл								
	Химический состав				Механические свойства				
	C	Si	Mn	Mo	σ _т [МПа]	σ _н [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld EA2	0,055	0,30	1,30	0,50	520	640	24	-20	150

OK Flux 10.74						ТУ 5929-204-53304740-2007					
Описание и характеристики флюса см. в разделе 1.5. «Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей» на стр. 36											
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.74/проволока											
Классификации:											
Марка проволоки	Проволока			Наплавленный металл							
	EN ISO 14171-A	AWS A 5.23		EN ISO 14171-A		AWS A 5.23					
Weld EA2	S2Mo	EA2		S 46 2 AB S2Mo H5		F8A2-EA2-A4			F7P0-EA2-A4		
Weld EG-2	S Z 2MOTIB	EG		—		F8TA4-EG			—		
Одобрения проволок или наплавленного металла:											
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл										
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	PMPC				
Weld EA2	3,2; 4,0										
Weld EG-2	3,2; 4,0										
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):											
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл										
	Химический состав						Механические свойства				
	C	Si	Mn	Mo	Ti	B	σ_T [МПа]	σ_B [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см²]
Weld EA2	0,05	0,40	1,40	0,50	—	—	536	617	25	-20	89
										-30	61
Weld EG-2	0,06	0,52	1,50	0,40	0,04	0,005	563	660	23	+20	100
										-40	55

OK Flux 10.77							ТУ 5929-174-55224353-2016									
Описание и характеристики флюса см. в разделе 1.5. «Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей» на стр. 37																
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.77/проволока																
Классификации:																
Марка проволоки	Проволока				Наплавленный металл											
	EN ISO 14171-A		AWS A 5.23		EN ISO 14171-A			AWS A 5.23								
Weld EA2	S2Mo		EA2		S 46 2 AB S2Mo H5			F8A4-EA2-A2		F7P2-EA2-A2						
Weld EG-2	S Z 2MOTIB		EG		—			F8TA4-EG		—						
Одобрения проволок или наплавленного металла:																
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл															
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт		Транснефть		ЦНИИТС		ВНИИЖТ		PMPC					
Weld EA2	3,2; 4,0															
Weld EG-2	3,2; 4,0															
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):																
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл															
	Химический состав						Механические свойства									
	C	Si	Mn	Mo	Ti	B	σ _т [МПа]	σ _в [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]					
Weld EA2	0,05	0,35	1,40	0,50	—	—	536	617	25	-20	89					
										-30	61					
Weld EG-2	0,06	0,52	1,52	0,40	0,04	0,005	560	658	23	+20	88					
										-40	50					

Сварочные материалы низколегированные для сварки конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных.

OK Flux 10.81P						ТУ 5929-066-55224353-2009			
Описание и характеристики флюса см. в разделе 1.5. «Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей» на стр. 38									
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.81P/проволока									
Классификации:									
Марка проволоки	Проволока				Наплавленный металл				
	EN ISO 14171-A		AWS A 5.23		EN ISO 14171-A		AWS A 5.23		
Weld EA2	S2Mo		EA2		S 50 A AR S2Mo		F9AZ-EA2-A4		F7PZ-EA2-A4
Одобрения проволок или наплавленного металла:									
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл								
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	РМРС		
Weld EA2	3,2; 4,0								
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):									
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл								
	Химический состав				Механические свойства				
	C	Si	Mn	Mo	σ _T [МПа]	σ _B [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld EA2	0,07	0,80	1,50	0,50	565	660	23	+20	81
								0	56

3.1. Электроды для сварки хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ОК 74.46L Тип покрытия – основное Электрод, предназначенный для сварки как на переменном токе, так и на постоянном токе обратной полярности обеспечивающий в наплавке сталь, легированную 0,5% Mo, предназначенный в основном для сварки трубопроводов, сосудов, работающих под давлением, бойлеров и другого теплоэнергетического оборудования из теплоустойчивых сталей марок 15M, T/P1, 16Mo3, W.No 1.5415, 8 MoB 5-4 и им аналогичных с максимальной температурой эксплуатации до 525°C. Покрытие характеризуется повышенной влагонепроницаемостью, а наплавленный металл низким содержанием диффузионного водорода. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 240-260°C, 2 часа	AWS A5.5: E7018-A1 ГОСТ 9467: Э-09М (условно)	C 0,06 Mn 0,70 Si 0,30 Mo 0,55 P max 0,030 S max 0,030	После термообработки 605-635°C, 1 час σ_t 470 МПа σ_b 550 МПа δ 28% KCV: 50 Дж/см ² при -20°C
ОК 76.18L Тип покрытия – основное Электрод, предназначенный для сварки на переменном и постоянном токе газоплотных панелей, толстостенных сосудов давления, ректификационных колонн, каталитических реакторов и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 1,0...1,25%Cr-0,5%Mo (15XM, 20XM, 20XMЛ, T/P11, T/P12, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 5-5, W.No 1.7335 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 575°C. Наплавленный металл имеет высокую сопротивляемость к образованию дефектов типа трещин и пор. Данные электроды можно также применять для сварки корневых проходов теплоустойчивых сталей типа 2,25%Cr-1,0%Mo. Ток: ~ / = (+ / -) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 240-260°C, 2 часа	ТУ 1272-293-55224353-2022 EN ISO 3580-B: E5518-1CM H5 AWS A5.5: E8018-B2 ГОСТ 9467: Э-09X1M (условно) НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм	C 0,054 Mn 0,67 Si 0,34 Cr 1,30 Mo 0,54 P max 0,025 S max 0,025	После термообработки 675-705°C, 1 час σ_t 570 МПа σ_b 660 МПа δ 21% KCV: 190 Дж/см ² при +20°C
ЦЛ-39 Тип покрытия – основное Электрод, предназначенный для сварки тонкостенных изделий и выполнения корневых проходов при изготовлении оборудования и трубопроводов атомных электростанций, а также других видов оборудования энергетического машиностроения (котлы, сосуды и др.) из легированных теплоустойчивых хромо-молибден-ванадиевых сталей марок 12X1MФ, 14X1ГМФ, 15X1M1Ф, 20XMФЛ, W.No 1.7715, 15 CrMoV 5-10 и им аналогичных с максимальной температурой эксплуатации до 565°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5 мм Режимы прокали: 350-380°C, 2 часа	ГОСТ 9467: Э-09X1MФ ТУ 1272-164-55224353-2015 EN ISO 3580-A: E Z CrMoV1 B 2 2 H10 OCT 24.948.01-90 НАКС: Ø 2,5 мм ГосАтомНадзор	C 0,09 Mn 0,75 Si 0,30 Cr 1,00 Mo 0,55 V 0,20 P max 0,030 S max 0,025	После термообработки 720-750°C, 5 часов σ_t ≥343 МПа σ_b ≥490 МПа δ ≥16% KCU: ≥78 Дж/см ² при +20°C

Материалы низколегированные и легированные для сварки хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ЦЛ-20	ГОСТ 9467: Э-09Х1МФ	C 0,09 Mn 0,75 Si 0,30 Cr 1,05 Mo 0,55 V 0,20 P max 0,030 S max 0,025	После термообработки 720-750°C, 5 часов $\sigma_t \geq 343$ МПа $\sigma_b \geq 490$ МПа $\delta \geq 16\%$ KCU: ≥ 78 Дж/см ² при +20°C
Тип покрытия – основное Электрод аналогичный ЦЛ-39, но предназначенный для выполнения заполняющих и облицовочных проходов при сварке оборудования и трубопроводов атомных электростанций, а также других видов оборудования энергетического машиностроения (котлы, сосуды и др.) из легированных теплоустойчивых хромо-молибден-ванадиевых сталей марок 12Х1МФ, 14Х1ГМФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ и им аналогичных с максимальной температурой эксплуатации до 565°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 350-380°C, 2 часа	ТУ 1272-163-55224353-2015		
	EN ISO 3580-A: E Z CrMoV1 B 2 2 H10		
	ОСТ 24.948.01-90		
	НАКС: Ø 3,0; 4,0; 5,0 мм		
	ГосАтомНадзор		
ОК 76.28L	ТУ 1272-294-55224353-2022	C 0,06 Mn 0,75 Si 0,35 Cr 2,35 Mo 1,00 P max 0,025 S max 0,020	После термообработки 675-705°C, 1 час σ_t 560 МПа σ_b 660 МПа δ 19% KCV: 163 Дж/см ² при +20°C
Тип покрытия – основное Электрод, предназначенный для сварки на переменном и постоянном токе пароперегревателей, реакторов, коксовых барабанов, печей, труб, колонн гидрокрекинга нефти и т.п. из высокопрочных теплоустойчивых сталей типа 2,25%Cr-1,0%Mo (10Х2М, 10 CrMo 9-10, T/P22, W.No 1.7380 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°C. Металл шва имеет высокие показатели сопротивляемости Високотемпературной Водородной Атаке (НТНА – High Temperature Hydrogen Attack), например в колоннах гидрокрекинга, когда под воздействием высокого парциального давления водорода происходит разложение цементита в перлитной структуре стали, что, как следствие, приводит к потери сопротивляемости ползучести. Ток: ~ / = (+ / –) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 240-260°C, 2 часа	EN ISO 3580-A: E CrMo2 B 4 2 H5		
	AWS A5.5: E9018-B3		
	ГОСТ 9467: Э-09Х2М1 (условно)		
	НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм		
ОК 76.35P	ТУ 25.93.15-353-55224353-2024	C 0,078 Mn 0,82 Si 0,40 Cr 5,00 Mo 0,55 P max 0,025 S max 0,020	После термообработки 725-755°C, 1 час σ_t 535 МПа σ_b 645 МПа δ 21% KCV: 95 Дж/см ² при +20°C
Тип покрытия – основное Электрод, предназначенный для сварки сосудов, работающих под давлением, технологических трубопроводов, футеровки реакторов, реакторных печей и т.п., эксплуатирующихся в условиях сульфидной коррозии из окалиностойких теплоустойчивых сталей типа 5,0%Cr-0,5%Mo (15Х5М, Т/Р502, 12 CrMo 19-5, AISI 502, W.No 1.7362 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,2; 4,0 мм Режимы прокалики: 330-370°C, 1 час	EN ISO 3580-A: CrMo5 B 4 2 H5		
	AWS A5.5: E8018-B6		

3.2. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
OK AristoRod 13.12A Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности, предназначенная для сварки в аргоновой смеси M21 газоплотных панелей, сосудов, работающих под давлением, ректификационных колонн, каталитических реакторов и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 1,0...1,25%Cr-0,5%Mo, таких как 15XM, 20XM, 20XМЛ, Т/Р11, Т/Р12, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 5-5, W.No 1.7335 и им аналогичных с максимальной температурой эксплуатации до 550°C. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	ТУ 25.93.15-325-55224353-2024 Проволока ГОСТ 2246-70: Св-08ХГСМА (условно) EN ISO 21952-A: G CrMo1Si AWS A5.28: ER80S-B2Si НАКС: Ø 1,2 мм	C 0,08-0,12 Mn 0,80-1,20 Si 0,50-0,70 Cr 1,00-1,30 Mo 0,45-0,65 P max 0,015 S max 0,015	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	После термообработки 675-705°C, 1 час σ _T 490 МПа σ _B 600 МПа δ 22% KCV: 210 Дж/см ² при +20°C
Weld CF 90S-B3Si Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности, предназначенная для сварки в аргоновой смеси M21 или M13 пароперегревателей, реакторов, печей, труб, коксовых барабанов, колонн гидрокрекинга нефти и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 2,0...2,5%Cr-1,0%Mo (10X2M, Т/Р11, Т/Р22, 10 CrMo 9-10, W.No 1.7380 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°C. Металл шва имеет высокие показатели сопротивляемости Высокотемпературной Водородной Атаке (HTHA – High Temperature Hydrogen Attack), например в колоннах гидрокрекинга, когда под воздействием высокого парциального давления водорода происходит разложение цементита в перлитной структуре стали, что, как следствие, приводит к потере сопротивляемости ползучести. Повышенное содержание кремния в проволоке обеспечивает меньшую склонность наплавленного металла к образованию пор в сравнении с аналогичными проволоками, классифицируемыми как ER90S-B3. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	Проволока EN ISO 21952-A: G CrMo2Si AWS A5.28: ER90S-B3Si	C 0,04-0,12 Mn 0,80-1,20 Si 0,50-0,80 Cr 2,30-3,00 Mo 0,90-1,20 P max 0,020 S max 0,020	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	После термообработки 675-705°C, 1 час σ _T 730 МПа σ _B 860 МПа δ 19% KCV: 75 Дж/см ² при +20°C
Weld CF 80S-B6 Неомедненная сварочная проволока с ASC обработкой поверхности, предназначенная для сварки сосудов, работающих под давлением, технологических трубопроводов, футеровки реакторов, реакторных печей и т.п., эксплуатирующихся в условиях сульфидной коррозии из окалиностойких теплоустойчивых сталей типа 5,0%Cr-0,5%Mo (15X5M, Т/Р502, 12 CrMo 19-5, AISI 502, W.No 1.7362 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°C. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	Проволока EN ISO 21952-B: G 5M AWS A5.28: ER80S-B6	C max 0,10 Mn 0,40-0,70 Si max 0,50 Cr 4,50-6,00 Mo 0,45-0,65 P max 0,015 S max 0,015	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	После термообработки 730-760°C, 1 час σ _T 560 МПа σ _B 660 МПа δ 22% KCV: 180 Дж/см ² при +20°C

3.3. Прутки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK Tigrod 13.16 A Омедненный сварочный прут, применяемый при сварке сосудов, работающих под давлением, газоплотных панелей, ректификационных колонн, каталитических реакторов и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 1,0...1,25%Cr-0,5%Mo (15XM, 20XM, 20XML, T/P11, T/P12, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 5-5, W.No 1.7335 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 550°C. Если к изделию предъявляются требования по стойкости к охрупчиванию в процессе длительной эксплуатации, по согласованию с заводом-производителем прутки могут поставляться с гарантированным фактором Брускато (10P+5Sb+4Sn+As)x10000/100 не более 15 ppm. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 25.93.15-326-55224353-2024 Проволока EN ISO 21952-A: W Z CrMo1Si AWS A5.28: ER80S-B2 Наплавленный металл EN ISO 21952-B: W 55 I1 1CM НАКС: Ø 2,0; 2,4 мм	C 0,07-0,12 Mn 0,40-0,70 Si 0,40-0,70 Cr 1,20-1,50 Mo 0,40-0,65 P max 0,025 S max 0,025	После термообработки 605-635°C, 1 час σ_t 630 МПа σ_b 706 МПа δ 28% KCV: 325 Дж/см ² при -20°C
Weld T 80S-B2V Омедненный сварочный прут, применяемый для сварки теплообменников, паропроводов и т.п. из легированных теплоустойчивых хромо-молибден-ванадиевых сталей марок 12X1MФ, 14X1ГМФ, 15X1М1Ф, 20ХМФЛ, W.No 1.7715, 15 CrMoV 5-10 и им аналогичных с максимальной температурой эксплуатации до 565°C. Доступные для заказа диаметры: 2,0 и 2,4 мм	ТУ 25.93.15-368-55224353-2025 ГОСТ 2246-70: Св-08ХГСМФА (условно) Проволока EN ISO 21952-A: W Z CrMoV1Si AWS A5.28: ER80S-G НАКС: Ø 2,0; 2,4 мм	C 0,06-0,10 Mn 1,20-1,60 Si 0,60-0,90 Cr 1,00-1,30 Mo 0,50-0,70 V 0,20-0,40 P max 0,020 S max 0,010	После термообработки 715-745°C, 1 час σ_t 600 МПа σ_b 695 МПа δ 28% KCV: 290 Дж/см ² при 0°C
OK Tigrod 13.17 A Омедненный сварочный прут, предназначенный для сварки пароперегревателей, реакторов, печей, труб, коксовых барабанов, колонн гидрокрекинга нефти и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 2,0...2,5%Cr-1,0%Mo (10X2M, T/P11, T/P22, 10 CrMo 9-10, W.No 1.7380 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°C. Металл шва имеет высокие показатели сопротивляемости Високотемпературной Водородной Атаке (HTHA – High Temperature Hydrogen Attack), например в колоннах гидрокрекинга, когда под воздействием высокого парциального давления водорода происходит разложение цементита в перлитной структуре стали, что, как следствие, приводит к потере сопротивляемости ползучести. Если к изделию предъявляются требования по стойкости к охрупчиванию в процессе длительной эксплуатации, по согласованию с заводом-производителем прутки могут поставляться с гарантированным фактором Брускато (10P+5Sb+4Sn+As)x10000/100 не более 15 ppm. Доступные для заказа диаметры: 2,0 и 2,4 мм	ТУ 25.93.15-348-55224353-2024 Проволока EN ISO 21952-A: W Z CrMo2Si AWS A5.28: ER90S-B3 Наплавленный металл EN ISO 21952-B: W 62 I1 2C1M НАКС: Ø 2,0 мм	C 0,07-0,12 Mn 0,40-0,70 Si 0,40-0,70 Cr 2,30-2,70 Mo 0,90-1,20 P max 0,025 S max 0,025	После термообработки 675-705°C, 1 час σ_t 692 МПа σ_b 774 МПа δ 25% KCV: 300 Дж/см ² при -20°C
Weld T 80S-B6 Омедненный сварочный прут, предназначенный для сварки сосудов, работающих под давлением в условиях сульфидной коррозии, футеровки реакторов, реакторных печей и т.п. из окалиностойких теплоустойчивых сталей типа 5,0%Cr-0,5%Mo (15X5M, T/P502, 12 CrMo 19-5, W.No 1.7362 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°C. Доступные для заказа диаметры: 2,0 и 2,4 мм	ТУ 25.93.15-354-55224353-2025 Проволока EN ISO 21952-A: W (CrMo5Si) AWS A5.28: ER80S-B6 Наплавленный металл EN ISO 21952-B: W 55 I1 5CM НАКС: Ø 2,4 мм	C max 0,10 Mn 0,40-0,70 Si max 0,50 Cr 4,50-6,00 Mo 0,45-0,65 P max 0,015 S max 0,010	После термообработки 730-760°C, 1 час σ_t 500 МПа σ_b 570 МПа δ 25% KCV: 94 Дж/см ² при +20°C

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 80S-B8 Неомедненный сварочный пруток, предназначенный для сварки труб, реакторов, футеровок, печей и т.п., работающих при высоких температурах в условиях сульфидной коррозии из теплоустойчивых сталей типа 9,0%Cr-1,0%Mo (T/P9, X12 CrMo 9-1, W.No 1.7386 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 635°C. Доступные для заказа диаметры: 2,0 и 2,4 мм	ТУ 25.93.15-369-55224353-2025 Проволока EN ISO 21952-A: W CrMo9 EN ISO 21952-B: W 9Cr1M AWS A5.28: ER80S-B8	C 0,06-0,10 Mn 0,40-0,70 Si 0,30-0,50 Cr 8,5-10,0 Mo 0,80-1,20 P max 0,020 S max 0,010	После термообработки 730-760°C, 1 час σ_T 530 МПа σ_B 615 МПа δ 26% KCV: 100 Дж/см ² при 0°C
Weld T 90S-B91 Неомедненный сварочный пруток, предназначенный для сварки труб высокого давления, паровых коллекторов, пароперегревателей и т.п. из высокопрочных теплоустойчивых сталей типа 9,0%Cr-1,0%Mo, дополнительно легированных V, Ni и Nb типа T/P91, X10 CrMoVNb 9-1, W.No 1.4903 и им аналогичных с максимальной температурой эксплуатации до 635°C. Доступные для заказа диаметры: 2,4 мм	ТУ 25.93.15-355-55224353-2025 Проволока EN ISO 21952-A: W (CrMo91) AWS A5.28: ER90S-B91 Наплавленный металл EN ISO 21952-B: W 62 11 9Cr1MV НАКС: Ø 2,4 мм	C 0,07-0,13 Mn max 1,20 Si 0,15-0,50 Cr 8,0-10,5 Mo 0,85-1,20 V 0,15-0,30 Ni max 0,80 Nb 0,02-0,10 N 0,03-0,07 P max 0,010 S max 0,010 Mn+Ni max 1,50	После термообработки 745-775°C, 2 часа σ_T 540 МПа σ_B 660 МПа δ 23% KCV: 88 Дж/см ² при +20°C

3.4. Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Dual Shield 8000-B2	EN ISO 17634-B: T55T1-1C-1CM-H5	C 0,06 Mn 0,70 Si 0,60 Cr 1,30 Mo 0,50 P max 0,030 S max 0,030	C1 (100%CO ₂)	После термообработки 675-715°C, 1 час σ_T 593 МПа σ_B 680 МПа δ 22%
Тип – рутиловая Рутиловая шовная всепозиционная (кроме вертикали на спуск) порошковая проволока, предназначенная для сварки как в чистой углекислоте C1, так и в аргоновой смеси M21, сосудов, работающих под давлением, ректификационных колонн, каталитических реакторов, газоплотных панелей и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 1,0...1,25%Cr-0,5%Mo (15XM, 20XM, 20XML, T/P11, T/P12, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 5-5, W.No 1.7335 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 550°C. Наплавленный металл отличается предельно низким содержанием диффузионного водорода. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	AWS A5.29: E81T1-B2C AWS A5.29: E81T1-B2M		M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	После термообработки 675-715°C, 1 час σ_T 558 МПа σ_B 648 МПа δ 24%
Dual Shield 9000-B3	EN ISO 17634-A: T (CrMo 2) P C 1	C 0,06 Mn 0,59 Si 0,21 Cr 2,15 Mo 1,05 P max 0,030 S max 0,030	C1 (100%CO ₂)	После термообработки 675-715°C, 1 час σ_T 600 МПа σ_B 690 МПа δ 21% KCV: 80 Дж/см ² при +20°C
Тип – рутиловая Рутиловая шовная всепозиционная (кроме вертикали на спуск) порошковая проволока, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 пароперегревателей, реакторов, печей, труб, коксовых барабанов, колонн гидрокрекинга нефти и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 2,0...2,5%Cr-1,0%Mo (10X2M, T/P11, T/P22, 10 CrMo 9-10, W.No 1.7380 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°C. В наплавленном металле гарантируется содержание диффузионного водорода не более 8 мл/100 г наплавленного металла. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	AWS A5.29: E91T1-B3C			

3.5. Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав, %
Weld EA2 Омедненная сварочная проволока, легированная 0,5% Мо, которая также может применяться для сварки сосудов, работающих под давлением, бойлеров и другого теплоэнергетического оборудования из теплоустойчивых сталей марок 15М, Т/Р1, 16МоЗ, W.No 1.5415, 8 МоВ 5-4. Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,2 и 4,0 мм	ТУ 1227-304-55224353-2023 EN ISO 14171-A: S2Mo AWS A5.23: EA2 НАКС: Ø 3,2; 4,0 мм	C 0,07-0,15 Mn 0,95-1,30 Si 0,05-0,20 Mo 0,45-0,65 P max 0,025 S max 0,025
Weld EB2 Омедненная сварочная проволока, легированная 1,4% Cr и 0,5% Мо, предназначенная для сварки сосудов, работающих под давлением, газоплотных панелей, ректификационных колонн, каталитических реакторов и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 1,0...1,25%Cr-0,5%Мо (15ХМ, 20ХМ, 20ХМЛ, Т/Р11, Т/Р12, 13 CrMo 4-5, 10 CrMo 5-5, W.No 1.7335 и им аналогичных). Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,2 и 4,0 мм	EN ISO 24598-B: SU1CM AWS A5.23: EB2	C 0,10-0,14 Mn 0,60-0,80 Si 0,10-0,25 Cr 1,35-1,55 Mo 0,50-0,60 P max 0,015 S max 0,010
Weld EB3 Омедненная сварочная проволока, легированная 2,6% Cr и 1,0% Мо, предназначенная для сварки пароперегревателей, реакторов, печей, труб, коксовых барабанов, колонн гидрокрекинга нефти и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 2,0...2,5%Cr-1,0%Мо (10Х2М, Т/Р11, Т/Р22, 10 CrMo 9-10, W.No 1.7380 и им аналогичных). Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5; 3,2 и 4,0 мм	EN ISO 24598-B: SU2C1M AWS A5.23: EB3	C 0,08-0,12 Mn 0,50-0,70 Si 0,06-0,20 Cr 2,50-2,70 Mo 0,95-1,00 P max 0,015 S max 0,010

OK Flux 10.62P					ТУ 5929-004-55224353-2004					
Описание и характеристики флюса см. в разделе 1.5. «Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей» на стр. 33										
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.62P/проволока										
Классификации:										
Марка проволоки	Проволока			Наплавленный металл						
	EN ISO 24598-A	EN ISO 24598-B	AWS A 5.23	AWS A 5.23 / 5.23M						
Weld EA2	S S Mo	—	EA2	F8A6-EA2-A2	F8P6-EA2-A2					
Weld EB2	—	SU1CM	EB2	—	F8P2-EB2-B2					
Weld EB3	—	SU2C1M	EB3	—	F8P2-EB3-B3					
Одобрения проволок или наплавленного металла:										
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл									
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	РМРС			
Weld EA2	3,2; 4,0									
Weld EB2										
Weld EB3										
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):										
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл									
	Химический состав					Механические свойства				
	C	Si	Mn	Cr	Mo	σ _t [МПа]	σ _b [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см²]
Weld EA2	0,07	0,22	1,00	—	0,50	Без ТО				
						500	580	25	+20	175
									-20	100
									-40	75
									-51	56
						После ТО 605-635°С, 1 час				
						480	580	25	+20	175
									-20	94
									-40	69
									-51	50
Weld EB2	0,11	0,20	0,70	1,30	0,5	После ТО 675-705°С, 1 час				
						530	615	25	+20	350
									-20	230
						Weld EB3	0,08	0,18	0,70	2,30
560	630	22	+20	100						

Материалы низколегированные и легированные для сварки хромомолибденовых теплоустойчивых сталей.

OK Flux 10.81P							ТУ 5929-066-55224353-2009			
Описание и характеристики флюса см. в разделе 1.5. «Флюсы и проволоки для дуговой сварки под флюсом углеродистых и низколегированных сталей» на стр. 38										
Примечание: Комбинация OK Flux 10.81P+Weld EB2 рекомендована только для сварки газоплотных панелей из теплоустойчивых сталей										
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.81P/проволока										
Классификации:										
Марка проволоки	Проволока			Наплавленный металл						
	EN ISO 24598-A	EN ISO 24598-B	AWS A 5.23	AWS A 5.23 / 5.23M						
Weld EB2	—	SU1CM	EB2	—	F9PZ-EB2-G					
Одобрения проволок или наплавленного металла:										
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл									
	НАКС (диаметры)	Газпром	Интергазсерт	Транснефть	ЦНИИТС	ВНИИЖТ	PMPC			
Weld EB2										
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):										
Марка проволоки	Проволока/Наплавленный металл									
	Химический состав					Механические свойства				
	C	Si	Mn	Cr	Mo	σ _т [МПа]	σ _в [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld EB2	0,08	0,80	1,50	1,10	0,5	Без ТО				
						630	720	20	+20	34

4.1. Электроды на основе высоколегированных сталей.

4.1.1. Электроды для сварки высоколегированных аустенитных коррозионностойких сталей

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ОЗЛ-8 Тип покрытия – основное Электрод для ручной электродуговой сварки сталей аустенитного класса марок 08X18H10, 08X18H10T, 12X18H9, 12X18H9T, 12X18H10T или подобных, когда к сварным соединениям не предъявляются жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Стойкость наплавленного металла к межкристаллитной коррозии не регламентируется. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле состоянии составляет 2...8% (расчетное по WRC-92 – FN 3-14). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 330-350°C, 1-2 часа	ГОСТ 10052-75: Э-07X20H9 ТУ 1273-203-55224353-2018 EN ISO 3581-A: E 19 9 H B 2 2 ГОСТ Р ИСО 3581-A: E 19 9 H B 2 2 AWS A5.4: E308H-15 НАКС: Ø 3.00; 4.0 мм	C 0,06 Mn 1,50 Si 0,75 Cr 20,0 Ni 9,5 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 440 МПа σ_B 645 МПа δ 38% KCV: 180 Дж/см ² при +20°C 100 Дж/см ² при -60°C KCU: 205 Дж/см ² при +20°C
ОК 61.30P Тип покрытия – рутиловое Рутиловый электрод Российского производства общетехнического назначения с предельно низким содержанием углерода в наплавленном металле, предназначенный для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск, изделий, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах до 350°C из аустенитных хромоникелевых сталей типа 18% Cr/10% Ni с низким содержанием углерода, таких как 03X18H10, AISI 304L и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. При этом наплавленный металл стоек к образованию окалины при температурах эксплуатации до 800°C. Данные электроды можно применять для сварки стабилизированных коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12X18H10T, ASTM: 321, 347 и им подобных, эксплуатирующихся в сухих газовых средах, не содержащих сернистых газов, при температурах до 750°C, за исключением случаев, когда необходимо обеспечить сопротивляемость ползучести при температурах эксплуатации выше 450°C. Электрод также может применяться для сварки ферритных и ферритно-мартенситных высоколегированных коррозионностойких сталей без последующей термической обработки, когда не требуется идентичность микроструктур шва и основного металла. Благодаря отсутствию молибдена, наплавленный металл стоек транспассивной коррозии в сильных окислительных средах, таких как азотная кислота. Электрод характеризуется великолепными сварочно-технологическими свойствами, минимальным количеством брызг и отличной отделяемостью шлака, легким повторным зажиганием дуги. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет около 1,7...5,6% (расчетное по диаграмме Де Лонги – FN 3-10, типичное FN=5). Межпроходную температуру рекомендуется выдерживать не выше 150°C. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Доступные для заказа диаметры: 2,5 и 3,2 мм Режимы прокали: 330-370°C, 1 час	ТУ 25.93.15-312-55224353-2023 EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 1 2 ГОСТ Р ИСО 3581-A: E 19 9 L R 1 2 AWS A5.4: E308L-17 НАКС: Ø 2,5; 3,2 мм	C max 0,034 Mn 0,72 Si 0,82 Cr 19,1 Ni 9,8 N max 0,15 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 390 МПа σ_B 565 МПа δ 48% KCV: 160 Дж/см ² при +20°C 70 Дж/см ² при -60°C
ОК 61.63 Тип покрытия – рутиловое Электрод общетехнического назначения импортного производства, схожий по своим характеристикам и идентичный по назначению электроду ОК 61.30P. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет около 1,5...5% (расчетное по WRC-92 – FN 3-8, типичное FN=5). Межпроходную температуру рекомендуется выдерживать не выше 150°C. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 240-260°C, 2 часа	ТУ 1273-283-55224353-2022 EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 1 2 AWS A5.4: E308L-16 НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм	C 0,025 Mn 0,65 Si 0,85 Cr 19,0 Ni 10,0 P max 0,035 S max 0,020	σ_T 470 МПа σ_B 610 МПа δ 42% KCV: 125 Дж/см ² при +20°C

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ESAB 304B	ТУ 1273-284-55224353-2022	C 0,03 Mn 1,50 Si 0,40 Cr 19,0 Ni 10,5 P max 0,040 S max 0,030	σ_T 450 МПа σ_B 570 МПа δ 40% KCV: 37 Дж/см ² при -196°C
Тип покрытия – основное Электрод с основной обмазкой рекомендуется для сварки толстолистовых и особо ответственных изделий из аустенитных хромоникелевых сталей марок 03X18H10, ASTM: 304L и им подобных, эксплуатирующихся при температурах от -196 до +350°C, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии, чистоте наплавленного металла и его пластическим характеристикам при криогенных температурах. Данные электроды можно применять для сварки стабилизированных коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12X18H10T, AISI 321, 347 и им подобных, за исключением случаев, когда необходимо обеспечить сопротивляемость ползучести при повышенных температурах эксплуатации. Великолепные сварочно-технологические характеристики электрода в сочетании в быстротвердеющим шлаком позволяют достаточно просто выполнять сварку неповоротного стыка трубопровода с качественным формированием обратного валика. Наплавленный металл стоек к влажной коррозии, а также к воздействию сильных окислителей, таких как азотная кислота. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле состоянии составляет около 1,0...4,5% (расчетное по WRC-92 – FN 2-8). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 240-260°C, 2 часа	EN ISO 3581-A: E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4: E308L-15 НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм		
ЦЛ-11	ГОСТ 10052-75: Э-08Х20Н9Г2Б	C 0,08 Mn 1,80 Si 0,70 Cr 20,0 Ni 9,2 Nb 1,00 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 500 МПа σ_B 690 МПа δ 32% KCV: 125 Дж/см ² при +20°C KCU: 135 Дж/см ² при +20°C
Тип покрытия – основное Электрод общетехнического назначения предназначен для сварки ответственных изделий из аустенитных хромоникелевых сталей марок типа 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 12Х18Н12Т, ASTM: 321, 347 и им подобных, эксплуатирующихся при температурах до 400°C, когда к металлу сварного шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Наплавленный металл не имеет склонности к межкристаллитной коррозии: метод АМУ, максимально допустимая глубина разрушения зерен не более 30 мкм. Сварка выполняется валиками шириной не более трех диаметров электродного стержня. Все кратеры должны заглаживаться частыми короткими замыканиями электрода. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле состоянии составляет 2...10% (расчетное по WRC-92 – FN 3-18). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 330-350°C, 1-2 часа	ТУ 1273-161-55224353-2015 EN ISO 3581-A: E Z 19 9 Nb B 2 2 ГОСТ Р ИСО 3581-A: E Z 19 9 Nb B 2 2 НАКС: Ø 3,0; 4,0 мм ГосАтомНадзор		
ОК 61.80	ТУ 1273-108-55224353-2011	C max 0,08 Mn 0,65 Si 0,90 Cr 19,8 Ni 9,8 Nb+Ta 0,65 P max 0,040 S max 0,030	σ_T 500 МПа σ_B 630 МПа δ 35% KCV: 75 Дж/см ² при +20°C
Тип покрытия – рутиловое Электрод общетехнического назначения для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск, изделий из карбидостабилизированных аустенитных хромоникелевых сталей марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 1.4550, 1.4912, ASTM: 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Наплавленный металл сохраняет высокую стойкость к МКК и к высокотемпературному охрупчиванию при эксплуатации во влажных средах при температурах до 400°C, а также стойкость к интенсивному образованию окалины при температурах до 800°C. Электрод характеризуется великолепными сварочно-технологическими характеристиками, минимальным количеством брызг и отличной отделяемостью шлака. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет около 2...6% (расчетное по WRC-92 – FN 3-10, типичное FN=5). Межпроходную температуру рекомендуется выдерживать не выше 150°C. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Выпускаемые диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 240-260°C, 2 часа	AWS A5.4: E347-16 НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм		

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ЭА 400/10У Тип покрытия – основное Электрод предназначен для сварки оборудования из коррозионностойких сталей аустенитного класса марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н10Т-ВД, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М3Т, 18Н22В2Т2, ASTM: 318, 321, 347 и им подобных работающих в жидких агрессивных неокислительных средах при температуре до 350°C не подвергающегося термообработке после сварки, а также для наплавки второго слоя на поверхность изделий из стали перлитного класса, когда к сварочным соединениям предъявляются требования стойкости против межкристаллитной и питтинговой коррозии. Наплавленный металл не имеет склонности к межкристаллитной коррозии: метод АМУ, максимально допустимая глубина разрушения зерен не более 30 мкм. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет 2...8% (расчетное по WRC-92 – FN 3-14). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0 и 4,0 мм Режимы прокали: 120-150°C, 2=2,5 часа	ГОСТ 10052-75: Э-07Х19Н11М3Г2Ф ТУ 1273-159-55224353-2015 ОСТ 5Р.9370-2011 ГосАтомНадзор	C 0,06 Mn 2,20 Si 0,35 Cr 18,2 Ni 10,8 Mo 2,75 V 0,50 P max 0,030 S max 0,025	σ_t 430 МПа σ_a 610 МПа δ 38% KCV: 140 Дж/см ² при +20°C KCU: 155 Дж/см ² при +20°C
ЭА 400/10Т Тип покрытия – основное Электрод по своим свойствам аналогичен ЭА 400/10У, однако, благодаря добавки в обмазку небольшого количества рутила (ОСТ5Р.9370 относит покрытие ЭА-400/10Т к рутилово-основному), обладает более высокими сварочно-технологическими характеристиками, необходимыми при выполнении наплавки антикоррозионных слоев сосудов, изготавливаемых из двухслойных сталей в нижнем положении. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет 2...8% (расчетное по WRC-92 – FN 3-14). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0 и 4,0 мм Режимы прокали: 120-150°C, 2=2,5 часа	ГОСТ 10052-75: Э-07Х19Н11М3Г2Ф ТУ 1273-158-55224353-2015 ОСТ 5Р.9370-2011 ГосАтомНадзор	C max 0,10 Mn 2,20 Si 0,35 Cr 18,2 Ni 10,8 Mo 2,75 V 0,50 P max 0,030 S max 0,025	σ_t 440 МПа σ_a 620 МПа δ 39% KCV: 135 Дж/см ² при +20°C KCU: 155 Дж/см ² при +20°C
ОК 63.63 Тип покрытия – рутиловое Электрод общетехнического назначения, применяемый для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикали на спуск, изделий, работающих в контакте с жидкими агрессивными неокислительными средами при температуре до 350°C из коррозионностойких хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей марок 03Х18Н10, 08Х18Н10Т, 02Х17Н11М2, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4436, 1.4571, ASTM: 316, 316L, 316LN, 316Н, 316Ti и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной и питтинговой коррозии. Электрод также может применяться для сварки ферритных и ферритро-мартенситных высоколегированных коррозионностойких сталей без последующей термической обработки, когда не требуется идентичность микроструктур шва и основного металла. Электрод характеризуется великолепными сварочно-технологическими свойствами, минимальным количеством брызг и отличной отделяемостью шлака, легким повторным зажиганием дуги. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет около 1,5...5% (расчетное по WRC-92 – FN 3-8). Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 240-260°C, 2 часа	ТУ 1273-287-55224353-2022 EN ISO 3581-B: ES316L-16 AWS A5.4: E316L-17 ГОСТ 10052-75: Э-02Х20Н14Г2М2 (условно) НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм	C max 0,03 Mn 0,60 Si 0,85 Cr 18,3 Ni 12,0 Mo 2,3 P max 0,035 S max 0,020	σ_t 500 МПа σ_a 580 МПа δ 40% KCV: 65 Дж/см ² при +20°C

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ESAB 316B	ТУ 25.93.15-319-55224353-2023	C 0,03	σ_T 460 МПа
Тип покрытия – основное Электрод рекомендуется для сварки изделий с толщиной стенки более 20 мм и других особо ответственных конструкций работающих в контакте с жидкими агрессивными неокислительными средами при температуре до 350°C, в том числе работающих в контакте с морской водой, а также изделий эксплуатирующихся при критически низких температурах из аустенитных хромоникелевых и хромоникельмолибденовых сталей марок 03X18H10, 08X18H10T, 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4436, 1.4571, ASTM: 304L, 316L, 321 и им подобных. Наплавленный металл отвечает самым жестким требованиям по стойкости к межкристаллитной и питтинговой коррозии, чистоте наплавленного металла и его пластическим характеристикам при криогенных температурах. Данный электрод также может быть использован для сварки некоторых закаливающихся сталей. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет около 0...2,0% (расчетное по WRC-92 – FN 0-3). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 230-270°C, 2 часа	AWS A5.4: E316L-15	Mn 1,20	σ_B 560 МПа
	ГОСТ 10052-75: Э-02Х20Н14Г2М2 (условно)	Si 0,30	δ 45%
	НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм	Cr 18,0	KCV:
		Ni 12,1	69 Дж/см² при -125°C
		Mo 2,6	
		P max 0,030	
		S max 0,025	

4.1.2. Электроды для сварки высоколегированных duplexных коррозионностойких сталей

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ZuperFab E2209-17 Тип покрытия – кисло-рутиловое Электроды предназначены для сварки стандартных аустенитно-ферритных duplexных сталей типа 22%Cr-5%Ni-3%Mo-N, таких как 08X21H6M2T, 02X22H5AM3, S32205, S31803, S32304, S32101, S82441, W.Nr 1.4462, 1.4417, 1.4460, 1.4462, 1.4463, 1.4470 и им аналогичных. Их можно также применять для сварки «бюджетных» (безмолибденовых) duplexных сталей типа 23%Cr-4%Ni-N, таких как S32001 (1.4482), S82011, S32101 (1.4162), S32202 (1.4062), S32304 (1.4362), S32003, кроме случаев, когда легирование молибденом может отрицательно сказаться на коррозионной стойкости. Наплавленный металл характеризуется высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с хорошей стойкостью к межкристаллитной коррозии при температурах эксплуатации до 280°C, а также высокой стойкостью к питтинговой коррозии и коррозионному растрескиванию под напряжением в галогеносодержащих средах. Критическая температура питтинговой коррозии (Critical Pitting Temperature) у наплавленного металла по ASTM G48 метод А около +27,5°C при времени экспозиции 24 часа и +20°C при времени экспозиции 72 часа, а эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии (Pitting Resistibility Equivalent) PRE = %Cr + 3,3%Mo + 16%N примерно равен 35. Основными областями из применения являются производство технологического оборудования для химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, судостроение и строительстве морских платформ для обработки и транспортировки нефти и газа. Удельное тепловложение следует выдерживать в диапазоне 0,5-2,5 кДж/мм, а межпроходную температуру не выше 150°C. Расчетное содержание ферритной фазы в наплавленном металле по WRC-92 составляет FN 35-50. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 55 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 260-300°C, 2 часа	ISO 3581-A: E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4: E2209-17	C max 0,04 Mn 0,90 Si 0,75 Cr 22,8 Ni 9,1 Mo 2,90 N 0,16 P max 0,030 S max 0,025	σ_t 560 МПа σ_a 730 МПа δ 22% KCV: 63 Дж/см ² при +20°C
ZuperFab E2594-16 Тип покрытия – рутилово-основное Электрод предназначен для сварки высокопрочных аустенитно-ферритных (супердуплексных) сталей типа 25%Cr-7%Ni-4%Mo-N, таких как UNS S32750, S32760, S32550, S39274, J93404, W.Nr 1.4410, 1.4501, 1.4507 и других duplexных сталей с содержанием хрома около 25% с эквивалентом сопротивляемости питтинговой коррозии PRE = 37...40, типа Sandvik SAF 2507, Zeron 100, DP3W и им аналогичных, эксплуатирующихся при температуре не выше 280°C. Их можно также применять для сварки стандартных duplexных сталей, особенно корневых проходов, контактирующих с агрессивной средой, когда требуется повышенная стойкость к коррозии. Электроды также применимы для сварки duplexных сталей с конструкционными углеродистыми и низколегированными сталями. Наплавленный металл характеризуется очень высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с высокой стойкостью к питтинговой, щелевой и сернистой коррозии, а также высокой стойкостью к эрозивной коррозии и коррозионному растрескиванию под напряжением в галогеносодержащих средах. Критическая температура питтинговой коррозии у наплавленного металла по ASTM G48 метод А около СТР=55-60°C при времени экспозиции 24 часа и +40°C при времени экспозиции 72 часа, а эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии PRE примерно равен 40. Основными областями их применения являются производство тяжело нагруженного технологического оборудования для химической, нефте-химической и целлюлозно-бумажной промышленности, судостроение и ледовая защита морских нефтяных и газовых платформ. Удельное тепловложение следует выдерживать в диапазоне 0,2-1,5 кДж/мм, а межпроходную температуру не выше 100°C. Расчетное содержание ферритной фазы в наплавленном металле по WRC-92 составляет FN 35-55. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4 Напряжение холостого хода: 60 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 260-300°C, 2 часа	ТУ 1273-302-55224353-2023 ISO 3581-A: E 25 9 4 N L R 3 2 AWS A5.4: E2594-16 НАКС: Ø 3,15 мм	C max 0,04 Mn 0,90 Si 0,50 Cr 25,1 Ni 9,2 Mo 4,1 N 0,24 P max 0,040 S max 0,030	σ_t 700 МПа σ_a 810 МПа δ 19% KCV: ≥34 Дж/см ² при +20°C

4 Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железно-никелевых сплавов.

4.1.3. Электроды для сварки высоколегированных сталей стойких к окислительной коррозии и жаропрочных сталей.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ОЗЛ-6 Тип покрытия – основное Электроды двойного назначения. Первое – сварка лития и проката из хромоникелевых окалиностойких сталей типа 20X23H13, 20X23H18, 20X25H20C2 и им подобных, работающих в окислительных средах при температурах до 1000°C. Однако, следует помнить, что металл, наплавленный данными электродами, склонен к охрупчиванию при высоких температурах эксплуатации. Поэтому, если к изделию предъявляются требования не только по стойкости к окислительной эрозии, но и к растрескиванию при высоких температурах, данные электроды применяют только для сварки корневого прохода. Наплавленный металл стоек к МКК и не склонен к образованию пор и трещин. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле в исходном после сварки состоянии составляет 2,5...10% (расчетное по WRC-92 – FN 4-18). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 280-320°C, 1-2 часа	ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5.9224-75 ТУ 1273-167- 55224353-2015 НАКС: Ø 3,0; 4,0 мм	C max 0,12 Mn 1,80 Si 0,50 Cr 25,5 Ni 12,5 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 425 МПа σ_B 600 МПа δ 35% KCV: 110 Дж/см² при +20°C KCU: 130 Дж/см² при +20°C
EWAC ST 210 Тип покрытия – рутилово-основное Электрод предназначен для сварки тяжело нагруженных изделий из жаропрочных стойких сталей стойких к окислительной эрозии типа 25%Cr-20%Ni, таких как 20X23H18, AISI 310S, 310H, W.Nr 1.4841 и им аналогичных, работающих в окислительных и науглероживающих средах. Полностью аустенитная структура металла шва гарантирует отсутствие эффекта охрупчивания при длительной эксплуатации при температурах в интервале от 650 до 900°C. Наплавленный металл стоек к образованию окалины при температурах до 1150°C. Электрод может быть использован для сварки некоторых марганцовистых и закаливающихся сталей, а также для сварки нержавеющей сталей с углеродистыми и низколегированными. Межпроходная температура не должна превышать 125°C, а удельное тепловложение 1,0 кДж/мм. Наплавленный металл имеет склонность к образованию горячих трещин. Ферритная фаза в наплавленном металле отсутствует 0% (расчетное по WRC-92 – FN 0). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 5,0 мм Режимы прокалики: 260-300°C, 2 часа	ТУ 25.93.15-340- 55224353-2024 EN ISO 3581-A: E 25 20 R AWS A5.4: E310-16 НАКС: Ø 3,15 мм	C 0,15 Mn 1,70 Si 0,55 Cr 26,5 Ni 21,5 P max 0,030 S max 0,030	σ_T 400 МПа σ_B 610 МПа δ 32% KCV: 80 Дж/см² при +20°C

4.1.4. Электроды для сварки разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификация и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
OK 67.45 Тип покрытия – рутиловое Высоколегированный электрод с высоким содержанием марганца. Применяется для сварки сталей с ограниченной свариваемостью, когда прочностные характеристики шва являются вторичными. Их также можно применять для сварки аустенитных 13% марганцовистых сталей типа сталей Гадфильда, а также их сварки с другими сталями. Наплавленный металл обладает достаточно невысокими прочностными характеристиками и очень высокой пластичностью, что позволяет избежать образования трещин в околосварочной зоне в процессе эксплуатации. Данные электроды применимы для сварки хромистых ферритных и аустенитных хромоникелевых сталей с ограничением температуры эксплуатации не выше 300°C, когда к изделию не предъявляют жестких требований по стойкости к МКК. Межпроходная температура не должна превышать 200°C. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет металл менее 3% (расчетное по WRC-92 – FN <5). При этом повышенное содержание марганца позволяет значительно снизить чувствительность наплавленного металла к образованию горячих трещин несмотря на низкое содержание ферритной фазы. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 240-260°C, 2 часа Выпускаемый диаметр: 2,5; 3,15 и 4,0 мм	AWS A5.4: E307-16 (условно)	C 0,04 Mn 5,10 Si 0,60 Cr 20,5 Ni 10,50 P max 0,04 S max 0,03	σ_T 450 МПа σ_B 610 МПа δ 45% KCV: 80 Дж/см ² при +20°C
ОЗЛ-6 Тип покрытия – основное Второе его назначение – сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса, а также для наплавки переходных слоев при сварке изделий из двухслойных сталей. Данные электроды также можно применять для сварки высокохромистых сталей ферритного класса типа 15X25T. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет 2,5...11% (расчетное по WRC-92 – FN 4-18). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокали: 280-320°C, 1-2 часа	ГОСТ 10052-75: Э-10Х25Н13Г2 ОСТ 5.9224-75 ТУ 1273-167-55224353-2015 НАКС: Ø 3,0; 4,0 мм	C max 0,12 Mn 1,80 Si 0,50 Cr 25,5 Ni 12,5 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 425 МПа σ_B 600 МПа δ 35% KCV: 110 Дж/см ² при +20°C KCU: 130 Дж/см ² при +20°C
OK 67.63 Тип покрытия – рутиловое Электрод предназначен для сварки низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 304L, 321, 347, 316, 316L, 318 и им аналогичных, с различными высоколегированными сталями ферритного и феррито-мартенситного класса, конструкционных сталей перлитного класса и стандартных высоколегированных сталей аустенитного класса с бюджетными и стандартными дуплексными и другими аустенитно-ферритными сталями, а также наплавки переходных слоев на конструкционные и теплоустойчивые стали при сварке изделий из двухслойных сталей, плакированных высоколегированным слоем типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, ASTM 304L, 321, 347 и им аналогичных. Данные электроды также можно применять для сварки высоколегированных сталей типа 23%Cr-12%Ni, к которым не предъявляются требования по жаропрочности при длительной эксплуатации при высоких температурах. При этом наплавленный металл сохраняет высокую стойкость к окислительной эрозии при температурах до 1100°C. За счет предельно низкого содержания углерода, наплавленный металл обладает высокой стойкостью к межкристаллитной коррозии. Межпроходная температура не должна превышать 150°C, а удельное тепловложение 2,0 кДж/мм. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет металл около 2,5...8,5% (расчетное по WRC-92 – FN 5-15). Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 240-260°C, 2 часа	ТУ 1273-288-55224353-2022 EN ISO 3581-A: E 23 12 L R 3 2 AWS A5.4: E309L-16 НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм	C max 0,04 Mn 0,85 Si 0,75 Cr 23,0 Ni 13,6 P max 0,030 S max 0,025	σ_T 470 МПа σ_B 630 МПа δ 40% KCV: 55 Дж/см ² при +20°C

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
ESAB 309LC Тип покрытия – основное Электрод с основной обмазкой, аналогичный по назначению ОК 67.63, но рекомендуемый к применению, если изделие эксплуатируется в условиях холодного климата или для изделий с толщиной стенки более 20 мм. Наплавленный металл отличается меньшим содержанием кислорода и шлаковых включений. Более высокое содержание феррита делает сварные швы менее чувствительными к горячему растрескиванию, но при этом делают их более склонными к высокотемпературному охрупчиванию. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет около 5,5...10% (расчетное по WRC-92 – FN 10-18). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 240-260°C, 2 часа	ТУ 1273-310-55224353-2023 EN ISO 3581-A: E 23 12 L B 4 2 AWS A5.4: E309L-15 НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм	C max 0,04 Mn 1,13 Si 0,83 Cr 24,5 Ni 13,5 P max 0,030 S max 0,025	σ_T 490 МПа σ_B 610 МПа δ 35% KCV: 75 Дж/см ² при -50°C
ОК 67.78 Тип покрытия – рутиловое Электрод предназначен для сварки низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с высоколегированными кислотостойкими сталями аустенитного класса легированными молибденом типа ASTM 316, 316L, 317L. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет около 8...14% (расчетное по WRC-92 – FN 15-24). Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 230-270°C, 2 часа	AWS A5.4: E309Mo-16	C max 0,12 Mn 0,60 Si 0,80 Cr 24,0 Ni 13,5 Mo 2,60 P max 0,040 S max 0,030	σ_T 520 МПа σ_B 650 МПа δ 32% KCV: 63 Дж/см ² при +20°C
ESAB 309LMo Тип покрытия – основное Электрод схожий по своим характеристикам и назначению с ОК 67.78, но ориентирован на сварку толстостенных изделий, а также для случаев, когда к наплавленному металлу предъявляются повышенные требования по ударной вязкости. Он также применяется для наплавки переходных слоев при изготовлении изделий из двухслойных сталей, плакированных высоколегированным слоем типа 18%Cr-12%Ni-2,8%Mo, таких как 02X17H11M2, AISI 316L, 317L, когда переходный слой должен быть легирован молибденом для предупреждения его снижения в плакирующем слое при последующей однослойной наплавке. В отличие от ОК 67.78, за счет предельно низкого содержания углерода, наплавленный металл обладает высокой стойкостью к МКК. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле составляет около 8...13% (расчетное по WRC-92 – FN 15-22). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 240-260°C, 2 часа	ТУ 25.93.15-352-55224353-2024 AWS A5.4: E309LMo-15 НАКС: Ø 2,5; 3,15 мм	C max 0,04 Mn 0,70 Si 0,85 Cr 23,0 Ni 13,3 Mo 2,30 P max 0,040 S max 0,030	σ_T 550 МПа σ_B 660 МПа δ 34% KCV: 88 Дж/см ² при +20°C

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC ST 208 SPL Тип покрытия – кислорудитовое Высоколегированный электрод, предназначенный для сварки сталей с ограниченной свариваемостью, таких как закаляющиеся, броневые, пружинные, инструментальные и другие стали с высоким углерод-эквивалентом, а также сталей с неизвестным химическим составом. Изделие после сварки не требует последующей термической обработки, а для небольших толщин (до 10 мм) и предварительного подогрева. При этом температура предварительного подогрева не должна превышать 150°C. Для снижения доли участия в шве основного металла, сварку предпочтительнее выполнять углом вперед наклонив электрод на 10...15°. По возможности, для снижения остаточных напряжений, сразу после обрыва дуги наплавленный металл подвергнуть проковке. Сварные швы характеризуются низкой чувствительностью к разбавлению сварного шва основным металлом, сохраняя высокую стойкость к образованию трещин. Наплавленный металл имеет аустенитно-ферритную структуру, обладает очень высокими прочностными характеристиками, хорошей стойкостью к коррозионному растрескиванию. Может также применяться для сварки соединений из ферритно-аустенитных сталей с толщиной стенки до 20 мм. Однако, следует помнить, что наплавленный металл с таким высоким содержанием ферритной фазы склонен к охрупчиванию при повышенных температурах эксплуатации. Ширина поперечных колебаний не должна превышать 2-3 диаметров электрода. Сварку выполнять с минимальным удельным тепловложением и отдавать предпочтение электродам меньшего диаметра. Расчетное содержание ферритной фазы в наплавленном металле по WRC-92 составляет FN 30-50. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 260-300°C, 2 часа	ТУ 25.93.15-317-55224353-2023 EN ISO3581-A: E 29 9 R 1 2 AWS A5.4: E312-16 НАКС: Ø 3,15; 4,0 мм	C max 0,15 Mn 1,20 Si 0,40 Cr 29,4 Ni 9,3 P max 0,040 S max 0,030	σ_t 500 МПа σ_a 750 МПа δ 25% KCV: 38 Дж/см ² при +20°C
ЭА-395/9 Тип покрытия – основное Электрод предназначен для сварки ответственных конструкций из легированных высокопрочных сталей с ограниченной свариваемостью, сварки сталей аустенитного класса типа 08X18H10T, 10X17H13M2T и им аналогичных со сталями перлитного класса, наплавки переходного слоя при сварке изделий из двухслойных плакированных сталей и для предварительной наплавки кромок деталей из сталей перлитного класса при их сварке со сталями аустенитного класса. Могут также использоваться также для сварки между собой различных марок сталей аустенитного и аустенитно-ферритного класса без требования к стойкости против межкристаллитной коррозии. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле ~0% (расчетное по WRC-92 – FN ~0). Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,0 и 4,0 мм Режимы прокали: 340-360°C, 1 час	ГОСТ 10052-75: Э-11Х15Н25М6АГ2 ТУ 1273-160-55224353-2015 EN ISO 3581-A: E Z 15 25 6 N B 2 2 ГОСТ Р ИСО 3581-A: E Z 15 25 6 N B 2 2 ОСТ В 5Р.9374-81 НАКС: Ø 3,0; 4,0 мм	C 0,10 Mn 1,80 Si 0,55 Cr 15,0 Ni 25,0 Mo 6,0 N 0,14 P max 0,030 S max 0,018	$\sigma_t \geq 392$ МПа $\sigma_a \geq 608$ МПа $\delta \geq 30\%$ KCV: ≥ 59 Дж/см ² при +20°C KCU: ≥ 120 Дж/см ² при +20°C

4 Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железно-никелевых сплавов.

4.2. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе высоколегированных сталей.

Рекомендации по составу защитных газов для GMAW-сварки проволоками на основе высоколегированных сталей в зависимости от типа сварочного материала.

	I1: Ar	I3 ² : Ar + He	M13: Ar + (1-2)%O ₂	M12 ³ : Ar + (1-2)%CO ₂	Ar + 30% He + (1-2)% O ₂	Ar + 30% He + (1-2)%	Ar + 30% He + (1-2)% N ₂
Ферритные, феррито-мартенситные аустенито-мартенситные	нет	нет	да ⁴	допускается	да ⁶	допускается	нет
Аустенитные	нет	нет	да ⁴	да ⁵	да ⁶	да ⁶	нет
Супераустенитные	да ⁷	да ⁷	да	да	да	да	да ⁸
Стандартные дуплексные	нет	нет	да ⁴	да ⁵	да ⁶	да ⁶	нет
Супердуплексные	да ⁷	да ⁷	допускается	допускается	да ⁹	да ⁹	да

1 – процесс сварки, в сравнении с I3, характеризуется не очень хорошими сварочно-технологическими характеристиками, особенно при невысоких скоростях подачи проволоки
 2 – обычно содержание He составляет 20-30%
 3 – не рекомендуется для процессов со струйным переносом присадочного материала, когда к металлу шва предъявляются высокие требования к предельно низкому содержанию углерода
 4 – сварочная ванна имеет более высокую текучесть в сравнении с M12
 5 – по сварочно-технологическим характеристикам предпочтительнее, в сравнении с M13, при сварке в режиме короткой дуги и при сварке в различных пространственных положениях
 6 – по сварочно-технологическим характеристикам предпочтительнее, в сравнении с M12, при сварке в режиме короткой дуги
 7 – рекомендуется применять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls
 8 – для проволок, в которых регламентируется минимально допустимое количество азота
 9 – сварочная ванна имеет более высокую текучесть, в сравнении с I1, по сварочно-технологическим характеристикам предпочтительнее, в сравнении с M12, при сварке в режиме короткой дуги.

4.2.1. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных ферритных, феррито-мартенситных и мартенситных коррозионностойких сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK Autrod 430LNb Высоколегированная ферритная проволока, предназначенная для сварки в защитном газе M13 (допускается в M12, но следует помнить, что использование данного газа снижает стойкость наплавленного металла к МКК) однотипных по микроструктуре коррозионностойких сталей с содержанием Cr от 12 до 18%. Отсутствие в составе никеля делает наплавленный металл стойким к коррозии в сернистых средах, а низкое содержание углерода и легирование Nb в качестве карбидостабилизатора снижают склонность наплавленного металла к МКК. Благодаря данным свойствам данную проволоку часто используют для сварки элементов выхлопных систем автомобилей. Наплавленный металл также стоек к воздействию воды и пара при температурах эксплуатации до 450°C, поэтому проволока может использоваться для наплавки рабочих поверхностей затворов и фитингов, изготавливаемых из черных сталей. Твердость наплавленного слоя обычно составляет около 200 HB. Во избежание роста зерна рекомендуется ограничивать удельное тепловложение, а изделия толщиной более 2 мм варить с предварительным подогревом 200-300°C и последующей термической обработкой 730-800°C и охлаждением на воздухе. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 14343-A: G 18 L Nb	C max 0,020 Mn 0,20-0,80 Si 0,30-0,50 Cr 17,8-18,8 Nb 0,05-7x(C+N) P max 0,025 S max 0,015 N max 0,020	M13 (98%Ar + 2%O ₂)	При сварке металла типа AISI 409 (EN 1.4512) толщиной 1,5 мм σ _T 275 МПа σ _B 420 МПа δ 26%

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 410NiMo Высоколегированная проволока, предназначенная для сварки и наплавки в защитном газе M13 (допускается в M12, но следует помнить, что использование данного газа снижает стойкость наплавленного металла к МКК) изделий из мартенситных и феррито-мартенситных сталей типа 12% Cr-4,5% Ni-0,5% Mo, таких как S41500, F6NM, 1.4313 и им аналогичных. Данная проволока также применима для сварки обычных мартенситных высоколегированных сталей с содержанием Cr 11-13% типа 410 и 420, когда требуется равнопрочность шва и основного металла. Характерным примером ее применения, является изготовление оборудования для гидроэнергетики подверженного кавитационной эрозии. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 14343-A: G 13 4	C max 0,05 Mn 0,20-0,90 Si 0,20-0,50 Cr 11,5-13,0 Ni 4,00-5,00 Mo 0,40-1,00 P max 0,025 S max 0,020	M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_T 860 МПа σ_B 1050 МПа δ 13% KCV: 44 Дж/см ² при 0°C 38 Дж/см ² при -20°C После термообработки 580-620°C, 2 часа σ_T 850 МПа σ_B 900 МПа δ 17% KCV: 88 Дж/см ² при 0°C 69 Дж/см ² при -20°C После термообработки 580-620°C, 8 часов σ_T 750 МПа σ_B 850 МПа δ 20% KCV: 94 Дж/см ² при 0°C 94 Дж/см ² при -20°C
Weld M 630 Высоколегированная проволока, предназначенная для сварки в защитном газе M13 (допускается в M12, но следует помнить, что использование данного газа снижает стойкость наплавленного металла к МКК) «бюджетных» хромоникелевых мартенситных нержавеющей сталей таких как 17/4PH или FV520B и им аналогичных типа 1.4542, 1.4532, S17400, S45000, которые содержат медь и, как следствие, подвергаются дисперсионному твердению при соответствующей термообработке. Проволока применяется в авиастроении, например для высокопрочных деталей двигателей. Также ее применяют для наплавки крыльчаток компрессоров, деталей станков, гребных валов, когда требуется устойчивость к кавитационной эрозии и истиранию. Основными потребителями данных сплавов являются такие отрасли как аэрокосмическая, химическая, нефтегазовая, целлюлозно-бумажная, энергетическая промышленности, судостроение, для которых обычно требуются уникальные сочетания прочностных и коррозионных свойств. Наплавленный металл после термической обработки обладает превосходной коррозионной стойкостью, в том числе стойкостью к межкристаллитной коррозии за счет легирования сплава Nb. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	AWS A5.9: ER630	C max 0,05 Mn 0,25-0,75 Si max 0,75 Cr 16,0-17,0 Ni 4,50-5,00 Cu 3,25-4,00 Nb+Ta 0,15-0,30 P max 0,030 S max 0,020	M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_T 725 МПа σ_B 930 МПа δ 5% После термообработки: нагрев 1025-1050°C, 1 час с охлаждением на воздухе и последующей выдержкой при 610-630°C, 4 часа σ_T 770 МПа σ_B 980 МПа δ 10%

4 Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железно-никелевых сплавов.

4.2.2. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных аустенитных и супераустенитных коррозионностойких сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 308L Высоколегированная аустенитная сварочная проволока с пониженным содержанием углерода, предназначенная для сварки изделий, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах до 350°C из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H9, ASTM 304, 304L и им подобных, а также аналогичных сталей содержащих карбидостабилизаторы марок 08X18H10T, ASTM 321, 347 и им подобных когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к общей и межкристаллитной коррозии, а также для сварки хромистых коррозионностойких сталей ферритного класса, когда нет контакта шва с сернистыми средами или средами, вызывающими коррозионное растрескивание под напряжением, а условия эксплуатации изделия не требуют идентичности коэффициентов линейного расширения основного и наплавленного металла. Наплавленный металл обладает достаточно высокой коррозионной стойкостью при контакте с сильными окислителями, такими как азотная кислота. Швы, выполненные данной проволокой, стойки к образованию окалины при температурах до 800°C, а также обладают достаточно высокой ударной вязкостью при температурах до -196°C. Высокие пластические характеристики наплавленного металла, как правило, позволяют выполнять последующие технологические операции, связанные с пластическим деформированием сваренных заготовок без проведения послесварочной термической обработки. Швы можно подвергать электрохимической полировке. Сварку тонкостенных изделий, корневых проходов или всепозиционную сварку предпочтительнее выполнять в режиме короткой дуги в смеси M12, а более толстостенных в режиме струйного переноса, предпочтительнее в смеси M13. Причем в обоих случаях рекомендуется применять проволоки диаметром до 1,0 мм. Для снижения разбрызгивания, сварку предпочтительнее выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	TU 1222-274-55224353-2022 EN ISO 14343-A: G 19 9 L AWS A5.9: ER308L НАКС: Ø 1,0; 1,2 мм	C max 0,03 Mn 1,40-2,20 Si 0,30-0,65 Cr 19,5-21,0 Ni 9,0-11,0 N max 0,20 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 3-13	M12 (98%Ar + 2%CO₂) или M13 (98%Ar + 2%O₂)	σ_t 400 МПа σ_a 560 МПа δ 36% KCV: 105 Дж/см² при +20°C 75 Дж/см² при -60°C 32 Дж/см² при -196°C
Weld M 308LSi Более часто применяемая для GMAW-сварки высоколегированная аустенитная сварочная проволока, близкая по химическому составу и аналогичная по назначению Weld M 308L. Повышенное содержание кремния улучшает сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость свариваемых кромок, что позволяет получать швы с более плавным переходом между наплавленным валиком и основным металлом, но при этом, из-за повышения подвижности углерода, незначительно повышается склонность наплавленного металла к межкристаллитной коррозии. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0; 1,2 и 1,6 мм	TU 1222-274-55224353-2022 EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si AWS A5.9: ER308LSi НАКС: Ø 0,8; 1,0; 1,2 мм	C max 0,03 Mn 1,40-2,10 Si 0,65-1,00 Cr 19,5-21,0 Ni 9,0-11,0 N max 0,10 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 3-14	M12 (98%Ar + 2%CO₂) или M13 (98%Ar + 2%O₂)	σ_t 400 МПа σ_a 570 МПа δ 36% KCV: 105 Дж/см² при +20°C 75 Дж/см² при -60°C 32 Дж/см² при -196°C

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 347 Высоколегированная аустенитная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из карбидостабилизированных коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12X18H9T, 12X18H10T, 12X18H12T, ASTM 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. В сравнении с проволоками типа ER308L, легирование ниобием несколько снижает чувствительность материала в МКК что позволяет длительно эксплуатировать изделия при температурах до 450°C. Однако, в сравнении с ER308L, наплавленный металл более склонен к образованию горячих трещин, менее пластичен при холодном деформировании и низких температурах и не предназначен для последующей электрохимической полировке швов. Изделия, которые прошли аустенизацию, можно эксплуатировать при температурах до -196°C. Сварку тонкостенных изделий, корневых проходов или всепозиционную сварку предпочтительнее выполнять в режиме короткой дуги в смеси M12, а более толстостенных в режиме струйного переноса, предпочтительнее в смеси M13. Причем в обоих случаях рекомендуется применять проволоки диаметром до 1,0 мм. Для снижения разбрызгивания, сварку предпочтительнее выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0; 1,2 и 1,6 мм	ТУ 1222-276-55224353-2022 EN ISO 14343-A: G 19 9 Nb AWS A5.9: ER347 НАКС: Ø 1,2 мм	C max 0,08 Mn 1,00-1,80 Si 0,30-0,65 Cr 19,0-21,0 Ni 9,0-11,0 Nb 10x%C-1,00 P max 0,025 S max 0,020 FN по WRC-92 3-13	M12 (98%Ar + 2%CO ₂) или M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ _т 440 МПа σ _в 640 МПа δ 32% KCV: 105 Дж/см ² при +20°C 75 Дж/см ² при -60°C

4 Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железно-никелевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 316LSi Высоколегированная аустенитная проволока с предельно низким содержанием углерода, предназначенная для сварки изделий из кислотостойких коррозионностойких хромоникельмолибденовых сталей марок 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 316, 316L, 316Ti и им аналогичных, а также хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, ASTM 304, 304L, 321, 347 и им подобных, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах до 350°C, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. При этом наплавленный металл обладает неплохой стойкостью к питтинговой коррозии. Например, при экспозиции в течение 24 часов в 1% растворе FeCl₃ при +20°C, следов коррозии не наблюдается. Повышенное содержание кремния улучшает сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость свариваемых кромок, что позволяет получать швы с более плавным переходом между наплавленным валиком и основным металлом. Ее также применяют для сварки хромистых коррозионностойких сталей ферритного класса, когда нет контакта шва с сернистыми средами или средами, вызывающими коррозионное растрескивание под напряжением, а условия эксплуатации изделия не требуют идентичности коэффициентов линейного расширения основного и наплавленного металла. Швы, выполненные данной проволокой, стойки к образованию окалины при температурах до 800°C, а также обладают высокой ударной вязкостью при температурах до -196°C. Следует принимать во внимание, что присутствие в наплавленном металле Mo в сочетании с невысоким содержанием Ni несколько снижает стойкость к общей коррозии при контакте с сильными окислительными средами, например с азотной кислотой. Высокие пластические характеристики наплавленного металла, как правило, позволяют выполнять последующие технологические операции, связанные с пластическим деформированием сваренных заготовок, без проведения послесварочной термической обработки. Швы можно подвергать электрохимической полировке. Для снижения разбрызгивания, сварку предпочтительнее выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0; 1,2 и 1,6 мм	TU 1222-278-55224353-2022 EN ISO 14343-A: G (19 12 3 L Si) AWS A5.9: ER316LSi НАКС: Ø 1,0; 1,2 мм	C max 0,03 Mn 1,00-2,50 Si 0,65-1,00 Cr 18,0-20,0 Ni 11,0-14,0 Mo 2,00-3,00 N max 0,10 P max 0,030 S max 0,030 FN no WRC-92 5-13	M12 (98%Ar + 2%CO₂) или M13 (98%Ar + 2%O₂)	σ_t 400 МПа σ_b 560 МПа δ 37% KCV: 120 Дж/см² при +20°C 100 Дж/см² при -60°C 75 Дж/см² при -110°C 30 Дж/см² при -196°C

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 318 Высоколегированная аустенитная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий, эксплуатирующихся как в сухих, так и во влажных средах при температурах от -120 до 400°C из стабилизированных Ti или Nb и нестабилизированных коррозионностойких хромоникельмолибденовых сталей марок 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 316, 316L, 316Ti, 318 и им аналогичных, а также хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, ASTM 304, 304L, 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Следует помнить, что, как и у проволок типа ER316, наплавленный металл не обладает достаточной коррозионной стойкостью при контакте с сильными окислительными средами. При этом сварные швы не предназначены для последующей электрохимической полировки. Сварку предпочтительнее выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	ТУ 25.93.15-349-55224353-2024 EN ISO 14343-A: G (19 12 3 Nb) AWS A5.9: ER318 НАКС: Ø 1,2 мм	C max 0,08 Mn 1,00-2,50 Si 0,30-0,65 Cr 18,0-20,0 Ni 11,0-14,0 Mo 2,00-3,00 Nb 8xC-1,00 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 ~ 8	M12 (98%Ar + 2%CO ₂) или M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_t 480 МПа σ_b 570 МПа δ 30% KCV: 88 Дж/см ² при +20°C 60 Дж/см ² при -60°C
Weld M 385 Сварочная проволока обеспечивает в наплавке хром-никель-молибденовую супераустенитную сталь с предельно низким содержанием углерода, дополнительно легированную медью, что повышает стойкость материала в серной кислоте, характеризующуюся полностью аустенитной структурой и высокой устойчивостью к общей, межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозии, а также к коррозионному растрескиванию под напряжением. Наплавленный металл также обладает хорошей сопротивляемостью к воздействию восстановительных сред. Данная проволока применяется при изготовлении технологического оборудования для производства сульфатных или фосфатных удобрений, целлюлозно-бумажной, нефтехимической и фармацевтической промышленности из супераустенитных сталей типа 06XН28МДТ, X1NiCrMoCu 25 20 5, 1.4539, ASTM 904L и им аналогичных, эксплуатирующихся в условиях влажной коррозии при температурах до 400°C. Наплавленный металл стоек к воздействию серной, ортофосфорной, уксусной, муравьиной, а также безкислородных кислот и морской воды. Сварку рекомендуется выполнять без поперечных колебаний с удельным тепловложением не более 1,5 кДж/мм, на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Ферритная фаза в наплавленном металле отсутствует. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	ТУ 25.93.15-321-55224353-2023 EN ISO 14343-A: G 20 25 5 Cu L AWS A5.9: ER385 НАКС: Ø 1,2 мм	C max 0,025 Mn 1,50-2,20 Si max 0,50 Cr 19,5-21,5 Ni 24,0-26,0 Mo 4,20-5,20 Cu 1,20-2,00 P max 0,020 S max 0,020	I3 (70% Ar + 30%He) или I1 (100%Ar) В качестве защитного газа допускается также использовать M12 (98%Ar + 2%CO ₂) или M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_t 340 МПа σ_b 540 МПа δ 37% KCV: 150 Дж/см ² при +20°C

4.2.3. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных duplexных коррозионностойких сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 2209	ТУ 1222-273-55224353-2022	C max 0,030 Mn 1,20-1,85 Si 0,30-0,70 Cr 21,5-23,5 Ni 8,00-9,00 Mo 3,00-3,40 N 0,12-0,20 P max 0,030 S max 0,020	M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ _т 600 МПа σ _в 760 МПа δ 30% KCV: 150 Дж/см ² при +20°C
Высоколегированная аустенитно-ферритная сварочная проволока, предназначенная для сварки в защитных газах M12 и M13 стандартных дуплексных сталей с содержанием хрома около 22%, таких как 08X21H6M2T, 02X22H5AM3, S32205, S31803, S32304, S32101, S82441, W.Nr 1.4462, 1.4417, 1.4460, 1.4462, 1.4463, 1.4470 и им аналогичных, а также для сварки этих сталей с высоколегированными аустенитными (кроме супераустенитных), низколегированными и конструкционными углеродистыми сталями. Ее также можно применять для сварки «бюджетных» безмолибденовых дуплексных сталей типа 23%Cr-4%Ni-N, таких как S32001 (1.4482), S82011, S32101 (1.4162), S32202 (1.4062), S32304 (1.4362), S32003, кроме случаев, когда легирование Мо может отрицательно сказаться на коррозионной стойкости, например при контакте с сильно окислительными средами. Наплавленный металл характеризуется высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с хорошей стойкостью к коррозии во влажных средах при температурах эксплуатации до 280°C. Металл также стоек к межкристаллитной и питтинговой коррозии, а также к коррозионному растрескиванию под напряжением. Может применяться для изделий, контактирующих с хлоросодержащими средами и сероводородом. Критическая температура питтинговой коррозии у наплавленного металла по ASTM раздел 48 метод A (Critical Pitting Temperature) при времени экспозиции 24 часа, CTP=25-30°C, а типичный эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии в проволоке (Pitting Resistibility Equivalent) PRE = %Cr + 3,3%Mo + 16%N примерно равен 35. Основными областями из применения являются производство технологического оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности и морских платформ для обработки и транспортировки нефти и газа. Для стандартных дуплексных сталей удельное тепловложение следует выдерживать в диапазоне 0,5-2,5 кДж/мм, а межпроходную температуру не выше 200°C. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 14343-A: G 22 9 3 N L AWS A5.9: ER2209	FN по WRC-92 ~ 55		
	НАКС: Ø 1.2 мм			

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
SpeciAlloy M 25.10.4.L Высоколегированная аустенитно-ферритная сварочная проволока, предназначенная для сварки предпочтительно в аргон-гелиевой смеси, а также в аргон-гелиевой смеси с добавлением в нее 1-2% CO₂, O₂ или N₂ высокопрочных аустенитно-ферритных (супердуплексных) сталей с содержанием хрома около 25% таких как UNS S32750, S32760, S32550, S39274, J93404, W.Nr 1.4410, 1.4501, 1.4507, например SAF 2507, Zeron 100, DP3W и им аналогичных. Применение в качестве защитного газа аргоновых смесей M12 или M13 допустимо, но не желательно, т.к. при многопроходной сварке существует повышенная вероятность локальных межваликовых несплавлений. Ее можно также применять для сварки стандартных дуплексных сталей, особенно корневых проходов, когда требуется повысить коррозионную стойкость поверхности шва, контактирующего с агрессивной средой. Наплавленный металл характеризуется очень высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с великолепной стойкостью к общей, межкристаллитной и питтинговой коррозии, а также коррозионному растрескиванию под напряжением. Критическая температура питтинговой коррозии у наплавленного металла по ASTM раздел 48 метод А составляет СТР=50-60°C при времени экспозиции 24 часа и +40°C при времени экспозиции 72 часа, а эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии PRE примерно равен 42. Основными областями ее применения являются производство тяжело нагруженного технологического оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности и ледовая защита морских нефтяных и газовых платформ. Удельное тепловложение следует выдерживать в диапазоне 0,2-1,5 кДж/мм, а межпроходную температуру не выше 150°C. По возможности предпочтение следует отдавать сварке порошковой проволокой Shield-Bright 2594. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 14343-A: G 25 9 4 N L AWS A5.9: ER2594	C max 0,020 Mn 0,30-0,70 Si 0,20-0,50 Cr 24,0-26,0 Ni 9,0-10,5 Mo 3,50-4,50 N 0,20-0,30 P max 0,020 S max 0,015 FN по WRC-92 ~ 50	I3 (70% Ar + 30%He)	σ_T 659 МПа σ_B 832 МПа δ 30% KCV: 199 Дж/см ² при +20°C 161 Дж/см ² при -40°C

4.2.4. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом высоколегированных окалиностойких и жаропрочных сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %		Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 310 Высоколегированная аустенитная сварочная проволока, предназначенная для сварки в защитных газах I1, I3, M12 и M13 изделий, эксплуатирующихся при высоких температурах и механических нагрузках, из жаропрочных окалиностойких сталей типа 25%Cr-20%Ni, таких как 20X23H18, AISI 310S, 310H, X15CrNiSi25-21, 1.4841 и им аналогичных, работающих в окислительных и науглераживающих средах (не рекомендуется для контакта с сернистыми средами). Полностью аустенитная структура металла шва гарантирует отсутствие эффекта охрупчивания, а повышенное содержание углерода препятствует эффекту ползучести при длительной эксплуатации при температурах в интервале температур от 550 до 950°C. Однако, по этой же причине, при сварке надо учитывать склонность наплавленного металла к образованию горячих трещин. Благодаря высокому содержанию хрома, наплавленный металл стоек к образованию окалины при температурах до 1150°C. Удельное тепловложение не должно превышать 1,5 кДж/мм, а межпроходная температура 100°C. Проволока широко применяется при производстве различных термических печей, котлов и теплообменников. Данную проволоку не рекомендуется применять для изделий, эксплуатирующихся во влажных средах, или когда в процессе остывания на их поверхность может выпасть конденсат, т.к. наплавленный металл не обладает стойкостью к межкристаллитной коррозии. Ферритная фаза в наплавленном металле отсутствует. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	ТУ 25.93.15-343-55224353-2024 EN ISO 14343-A: G 25 20 AWS A5.9: ER310	C 0,08-0,15 Mn 1,40-2,20 Si 0,30-0,65 Cr 25,0-27,0 Ni 20,0-22,0 P max 0,030 S max 0,020		M12 (98%Ar + 2%CO ₂) или M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_t 380 МПа σ_b 580 МПа δ 40% KCV: 213 Дж/см ² при +20°C
	НАКС: Ø 1.2 мм				

4.2.5. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 307Si Высоколегированная аустенитная сварочная проволока, предназначенная для сварки аустенитных 13% марганцовистых сталей (типа сталей Гадфильда), а также других аустенитных сталей с высоким содержанием Mn и их сварки с другими сталями, а также сталей с ограниченной свариваемостью, когда прочностные характеристики шва являются вторичными. Наплавленный металл обладает относительно невысокой прочностью и очень высокой пластичностью, что позволяет избежать образования трещин в околошовной зоне в процессе эксплуатации в условиях знакопеременных нагрузок. Данную проволоку также можно применять для сварки аустенитных Cr-Ni сталей, когда к изделию не предъявляются требования по стойкости к МКК, сталей с ограниченной свариваемостью, а в некоторых случаях для сварки разнородных сталей. Наплавленный металл стоек к общей коррозии, образованию окалины при температурах эксплуатации до 800°C, однако не устойчив к воздействию сернистых газов при температурах выше 500°C. Высокое содержание Mn делает наплавленный металл малочувствительным к образованию горячих трещин, а повышенное содержание кремния улучшает сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость свариваемых кромок. Благодаря своим высоким сварочно-технологическим характеристикам проволока нашла широкое применение для автоматической и роботизированной сварки в транспортном машиностроении. Межпроходная температура не должна превышать 150°C, а рекомендуемое удельное тепловложение не более 2 кДж/мм. Ферритная фаза в наплавленном металле практически отсутствует ~0%. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 14343-A: G 18 8 Mn AWS A5.9: ER307 (модифицировано)	C max 0,20 Mn 5,00-8,00 Si max 1,20 Cr 17,0-20,0 Ni 7,0-10,0 P max 0,030 S max 0,030	M12 (98%Ar + 2%CO ₂) или M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_t 450 МПа σ_s 630 МПа δ 41% KCV: 150 Дж/см ² при +20°C

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M 309L Проволока повышенного легирования, основным назначением которой является сварка в защитных газах M12 и M13 низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 304L, 321, 347, 316, 316L, 318 и им аналогичных, с различными высоколегированными сталями ферритного и феррито-мартенситного класса, конструкционных сталей перлитного класса и стандартных высоколегированных сталей аустенитного класса с бюджетными и стандартными дуплексными и другими аустенитно-ферритными сталями, а также наплавки переходных слоев на конструкционные и теплоустойчивые стали при сварке изделий из двухслойных сталей, плакированных высоколегированным слоем типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, ASTM 304L, 321, 347 и им аналогичных. Предельно низкое содержание углерода обеспечивает наплавленному металлу высокую стойкость к межкристаллитной коррозии. Рекомендуемое удельное тепловложение не более 2 кДж/мм. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 14343-A: G 23 12 L AWS A5.9: ER309L	C max 0,03 Mn 1,40-2,20 Si 0,30-0,65 Cr 23,0-25,0 Ni 12,0-14,0 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 7-20	M12 (98%Ar + 2%CO ₂) или M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_T 440 МПа σ_B 600 МПа δ 41% KCV: 200 Дж/см ² при +20°C
Weld M 309LSi Более часто применяемая для GMAW-сварки сварочная проволока повышенного легирования, близкая по химическому составу и аналогичная по назначению Weld M 309L. Повышенное содержание кремния улучшает сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость свариваемых кромок, что позволяет получать швы с более плавным переходом между наплавленным валиком и основным металлом, Доступные для заказа диаметры: 1,0; и 1,2 мм	ТУ 1222-280-55224353-2022 EN ISO 14343-A: G 23 12 L Si AWS A5.9: ER309LSi НАКС: Ø 1,0; 1,2 мм	C max 0,03 Mn 1,70-2,50 Si 0,65-1,00 Cr 23,0-25,0 Ni 12,0-14,0 N max 0,20 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 5-15	M12 (98%Ar + 2%CO ₂) или M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_T 430 МПа σ_B 620 МПа δ 33% KCV: 150 Дж/см ² при +20°C

4.3. Прутки присадочные сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

4.3.1. Прутки для дуговой сварки высоколегированных мартенситных коррозионностойких сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 630 Высоколегированный прутки, предназначенный для сварки «бюджетных» хромоникелевых мартенситных нержавеющей сталей таких как 17/4PH или FV520B и им аналогичных типа 1.4542, 1.4532, S17400, S45000, которые содержат медь и, как следствие, подвергаются дисперсионному твердению при соответствующей термообработке. Прутки применяется в авиастроении, например для высокопрочных деталей двигателей. Их также применяют для наплавки крыльчаток компрессоров, деталей станков, гребных валов, когда требуется устойчивость к кавитационной эрозии и истиранию. Основными потребителями данных сплавов являются такие отрасли как аэрокосмическая, химическая, нефтегазовая, целлюлозно-бумажная, энергетическая промышленности, судостроение, для которых обычно требуются уникальные сочетания прочностных и коррозионных свойств. Наплавленный металл после термической обработки обладает превосходной коррозионной стойкостью, в том числе стойкостью к межкристаллитной коррозии за счет легирования сплава Nb. Доступные для заказа диаметры: 2,0 мм	AWS A5.9: ER630	C max 0,05 Mn 0,25-0,75 Si max 0,75 Cr 16,0-17,0 Ni 4,50-5,00 Cu 3,25-4,00 Nb+Ta 0,15-0,30 P max 0,030 S max 0,020	σ_t 725 МПа σ_b 930 МПа δ 5% После термообработки: нагрев 1025-1050°C, 1 час с охлаждением на воздухе и последующей выдержкой при 610-630°C, 4 часа σ_t 770 МПа σ_b 980 МПа δ 10%

4.3.2. Прутки для дуговой сварки высоколегированных аустенитных и супераустенитных коррозионностойких сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 308L Высоколегированный аустенитный прутки с пониженным содержанием углерода, предназначенный для сварки изделий, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах до 350°C из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H9, ASTM 304, 304L и им подобных, а также аналогичных сталей содержащих карбидостабилизаторы марок 08X18H10T, ASTM 321, 347 и им подобных когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к общей и межкристаллитной коррозии, а также для сварки хромистых коррозионностойких сталей ферритного класса, когда нет контакта шва с сернистыми средами или средами, вызывающими коррозионное растрескивание под напряжением, а условия эксплуатации изделия не требуют идентичности коэффициентов линейного расширения основного и наплавленного металла. Наплавленный металл обладает достаточно высокой коррозионной стойкостью при контакте с сильными окислителями, такими как азотная кислота. Швы, выполненные данной проволокой, стойки к образованию окалины при температурах до 800°C, а также обладают достаточно высокой ударной вязкостью при температурах до -196°C. Высокие пластические характеристики наплавленного металла, как правило, позволяют выполнять последующие технологические операции, связанные с пластическим деформированием сваренных заготовок без проведения послесварочной термической обработки. Швы можно подвергать электрохимической полировке. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	TY 1222-275-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W (9 9 L) AWS A5.9: ER308L НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4 мм (только для лотов с индексом ZG)	C max 0,03 Mn 1,00-2,50 Si 0,30-0,65 Cr 19,5-22,0 Ni 9,0-11,0 P max 0,030 S max 0,030 FN по WRC-92 ~8	σ_t 440 МПа σ_b 580 МПа δ 36% KCV: 213 Дж/см ² при +20°C 169 Дж/см ² при -80°C 100 Дж/см ² при -196°

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 308LSi Высоколегированный аустенитный пруток, близкий по химическому составу и аналогичный по назначению Weld T 308L. Повышенное содержание кремния улучшает сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость свариваемых кромок, что позволяет получать швы с более плавным переходом между наплавленным валиком и основным металлом, но при этом, из-за повышения подвижности углерода, незначительно повышается склонность наплавленного металла к межкристаллитной коррозии. Доступные для заказа диаметры: 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 1222-275-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W 19 9 L Si AWS A5.9: ER308LSi НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 мм (для лотов как с индексом ZG, так и HG)	C max 0,03 Mn 1,40-2,20 Si 0,65-1,00 Cr 19,0-21,0 Ni 9,0-11,0 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 ~8	σ_T 400 МПа σ_B 570 МПа δ 40% KCV: 105 Дж/см ² при +20°C 75 Дж/см ² при -60°C 32 Дж/см ² при -196°C
Weld T 347 Высоколегированный аустенитный пруток, стабилизированный Nb, предназначенный для сварки изделий из карбидостабилизированных коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12X18H9T, 12X18H10T, 12X18H12T, ASTM 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. В сравнении с проволоками типа ER308L, легирование ниобием несколько снижает чувствительность материала в МКК, что позволяет длительно эксплуатировать изделия при температурах до 450°C. Однако, в сравнении с ER308L, наплавленный металл более склонен к образованию горячих трещин, менее пластичен при холодном деформировании и низких температурах и не предназначен для последующей электрохимической полировки швов. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 1222-277-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W 19 9 Nb AWS A5.9: ER347 НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 мм (только для лотов с индексом ZG)	C max 0,08 Mn 1,00-1,80 Si 0,30-0,65 Cr 19,0-21,0 Ni 9,0-11,0 Nb 10x%C-1,00 P max 0,025 S max 0,020 FN по WRC-92 ~8	σ_T 440 МПа σ_B 640 МПа δ 37% KCV: 120 Дж/см ² при +20°C 88 Дж/см ² при -60°C
Weld T 347Si Высоколегированный аустенитный пруток, близкий по химическому составу и аналогичный по назначению Weld T 347. Повышенное содержание кремния улучшает сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость свариваемых кромок, что позволяет получать швы с более плавным переходом между наплавленным валиком и основным металлом, но при этом, из-за повышения подвижности углерода, незначительно повышается склонность наплавленного металла к межкристаллитной коррозии. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 25.93.15-337-55224353-2024 EN ISO 14343-A: W 19 9 Nb Si AWS A5.9: ER347Si НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 мм (только для лотов с индексом HG)	C max 0,08 Mn 1,00-2,50 Si 0,65-1,00 Cr 19,0-21,0 Ni 9,0-11,0 Nb 10x%C-1,00 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 4-12	σ_T 450 МПа σ_B 650 МПа δ 37% KCV: 150 Дж/см ² при +20°C 75 Дж/см ² при -60°C

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 316L Высоколегированный аустенитный пруток с пониженным содержанием углерода, предназначенный для сварки изделий, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах до 350°C из кислотостойких коррозионностойких хромоникельмолибденовых сталей марок 02X17H1M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 316, 316L, 316Ti и им аналогичных, а также хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, ASTM 304, 304L, 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. При этом наплавленный металл обладает неплохой стойкостью к питтинговой коррозии. Например, при экспозиции в течение 24 часов в 1% растворе FeCl₃ при +20°C, следов коррозии не наблюдается. Weld T 316L может также применяться для сварки хромистых коррозионностойких сталей ферритного класса, когда нет контакта шва с сернистыми средами или средами, вызывающими коррозионное растрескивание под напряжением, а условия эксплуатации изделия не требуют идентичности коэффициентов линейного расширения основного и наплавленного металла. Швы, выполненные данной проволокой, стойки к образованию окалины при температурах до 800°C, а также обладают высокой ударной вязкостью при температурах до -196°C. Следует принимать во внимание, что присутствие в наплавленном металле Mo в сочетании с невысоким содержанием Ni несколько снижает стойкость к общей коррозии при контакте с сильными окислительными средами, например с азотной кислотой. Высокие пластические характеристики наплавленного металла, как правило, позволяют выполнять последующие технологические операции, связанные с пластическим деформированием сваренных заготовок, без проведения послесварочной термической обработки. Швы можно подвергать электрохимической полировке. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 1222-279-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W (19 12 3 L) AWS A5.9: ER316L НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4 мм (только для лотов с индексом ZG)	C max 0,03 Mn 1,40-2,20 Si 0,30-0,65 Cr 18,0-20,0 Ni 11,0-13,0 Mo 2,00-2,50 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 5-13	σ_T 400 МПа σ_B 560 МПа δ 41% KCV: 150 Дж/см ² при +20°C 120 Дж/см ² при -60°C 88 Дж/см ² при -110°C 40 Дж/см ² при -196°C
Weld T 316LSi Высоколегированный аустенитный пруток типа 316L, близкий по химическому составу и аналогичный по назначению Weld T 316L. Повышенное содержание кремния улучшает сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость свариваемых кромок, что позволяет получать швы с более плавным переходом между наплавленным валиком и основным металлом, но при этом, из-за повышения подвижности углерода, незначительно повышает склонность наплавленного металла к межкристаллитной коррозии. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 1222-279-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si AWS A5.9: ER316LSi НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 мм (для лотов как с индексом ZG, так и HG)	C max 0,03 Mn 1,00-2,50 Si 0,65-1,00 Cr 18,0-20,0 Ni 11,0-14,0 Mo 2,00-3,00 P max 0,030 S max 0,030 FN по WRC-92 5-13	σ_T 450 МПа σ_B 580 МПа δ 41% KCV: 156 Дж/см ² при +20°C 131 Дж/см ² при -60°C 90 Дж/см ² при -110°C 50 Дж/см ² при -196°C
Weld T 318 Высоколегированный аустенитный пруток, стабилизированный Nb, предназначенный для сварки изделий, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах от -120 до +400°C из кислотостойких коррозионностойких карбидостабилизированных и нестабилизированных хромоникельмолибденовых сталей марок 02X17H1M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, 1.4571, ASTM: 316L, 316Ti, 318 и им аналогичных, а также хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H10T, ASTM: 304L, 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Швы, выполненные данной проволокой, стойки к образованию окалины при температурах до 800°C и обладают относительно хорошей стойкостью к питтинговой коррозии. Следует помнить, что, как и у ER316, наплавленный металл не обладает достаточной высокой коррозионной стойкостью при контакте с сильными окислителями. При этом сварные швы не предназначены для последующей электрохимической полировке. Расчетное содержание ферритной фазы в наплавленном металле по диаграмме Де-Лонги около 7%. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 25.93.15-350-55224353-2024 EN ISO 14343-A: W (19 12 3 Nb) AWS A5.9: ER318 НАКС: Ø 2,0 мм	C max 0,08 Mn 1,00-2,50 Si 0,30-0,65 Cr 18,0-20,0 Ni 11,0-14,0 Mo 2,00-3,00 Nb 8xC-1,00 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 ~ 8	σ_T 480 МПа σ_B 570 МПа δ 30% KCV: 88 Дж/см ² при +20°C

4 Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 385 Высоколегированный супераустенитный сварочный пруток, обеспечивающий в наплавке хром-никель-молибденовую супераустенитную сталь с предельно низким содержанием углерода, дополнительно легированную медью, что повышает стойкость материала в серной кислоте, характеризующуюся полностью аустенитной структурой и высокой устойчивостью к общей, межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозиям, а также к коррозионному растрескиванию под напряжением. Наплавленный металл также обладает хорошей сопротивляемостью к воздействию восстановительных сред. Данная проволока применяется при изготовлении технологического оборудования для производства сульфатных или фосфатных удобрений, целлюлозно-бумажной, нефтехимической и фармацевтической промышленности из супераустенитных сталей типа 06ХН28МДТ, X1NiCrMoCu 25 20 5, 1.4539, ASTM 904L и им аналогичных, эксплуатирующихся в условиях влажной коррозии при температурах до 400°C. Наплавленный металл стоек к воздействию серной, ортофосфорной, уксусной, муравьиной, а также безкислородных кислот и морской воды. Погонную энергию при сварке рекомендуется ограничивать значением в 1,5 кДж/мм. Ферритная фаза в наплавленном металле отсутствует. Доступные для заказа диаметры: 2,4 мм	ТУ 1222-289-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W 20 25 5 Cu L AWS A5.9: ER385 НАКС: Ø 2,4 мм	C max 0,025 Mn 1,40-2,20 Si max 0,50 Cr 19,5-21,5 Ni 24,0-26,0 Mo 4,20-5,20 Cu 1,20-2,00 P max 0,020 S max 0,020	σ_T 340 МПа σ_B 530 МПа δ 35% KCV: 150 Дж/см ² при +20°C
SpeciAlloy T 25.22.2.LMn Высоколегированный супераустенитный сварочный пруток, предназначенный для сварки изделий из сталей карбонидного класса типа 03X17H14M3T, 02X25H22AM2, 1.4466, 1.4335, 1.4435, 1.4436, 1.4477, 1.4578, 1.4585, UNS S31050, S31603, S31600 и им аналогичных, таких как Sandvik 2RE69 или Sandvik 3R60 U.G., а также наплавки коррозионностойких слоев типа 25%Cr-22%Ni-2%Mo-N. Наплавленный металл обладает высокой устойчивостью к общей, межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозии в чрезвычайно агрессивных средах, например, при контакте с карбамидом или азотной кислотой и высокими пластическими характеристиками при криогенных температурах. Благодаря высокому содержанию марганца и предельно низкому содержанию серы, полностью аустенитный наплавленный металл достаточно устойчив к образованию горячих трещин. Прутки также применяется при регламентных ремонтных работах для наплавки конструкций из стали ASME 316L на заводах по производству мочевины, для придания им большей коррозионной стойкости. Ферритная фаза в наплавленном металле практически отсутствует. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 25.93.15-347-55224353-2024 EN ISO 14343-A: W 25 22 2 N L AWS A5.9: ER310Mo (условно)	C max 0,03 Mn 3,50-6,50 Si max 0,20 Cr 24,0-27,0 Ni 21,0-24,0 Mo 1,50-3,00 N 0,10-0,20 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 480 МПа σ_B 670 МПа δ 32% KCV: 165 Дж/см ² при +20°C 125 Дж/см ² при -196°C

4.3.3 Прутки для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 2209 Высоколегированный аустенитно-ферритный сварочный пруток, предназначенный для сварки стандартных дуплексных сталей с содержанием хрома около 22%, типа 22%Cr-5%Ni-3%Mo-N, таких как 08X21H6M2T, 02X22H5AM3, S32205, S31803, S32304, S32101, S82441, W.Nr 1.4462, 1.4417, 1.4460, 1.4462, 1.4463, 1.4470 и им аналогичных, а также для сварки этих сталей с высоколегированными аустенитными (кроме супераустенитных), низколегированными и конструкционными углеродистыми сталями. Его можно также применять для сварки «бюджетных» безмолибденовых дуплексных сталей типа 23%Cr-4%Ni-N, таких как S32001 (1.4482), S82011, S32101 (1.4162), S32202 (1.4062), S32304 (1.4362), S32003, кроме случаев, когда легирование Mo может отрицательно сказаться на коррозионной стойкости, например при контакте с сильно окислительными средами. Наплавленный металл характеризуется высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с хорошей стойкостью к коррозии во влажных средах при температурах эксплуатации до 280°C. Металл также стоек к межкристаллитной и питтинговой коррозии, а также к коррозионному растрескиванию под напряжением. Может применяться для изделий, контактирующих с хлоросодержащими средами и сероводородом. Критическая температура питтинговой коррозии у наплавленного металла по ASTM раздел 48 метод A (Critical Pitting Temperature) при времени экспозиции 24 часа, СТП=25-30°C, а типичный эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии в проволоке (Pitting Resistibility Equivalent) PRE = %Cr + 3,3%Mo + 16%N примерно равен 35. Основными областями из применения являются производство технологического оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности и морских платформ для обработки и транспортировки нефти и газа. Для стандартных дуплексных сталей удельное тепловложение следует выдерживать в диапазоне 0,5-2,5 кДж/мм, а межпроходную температуру не выше 200°C. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0 и 2,4 мм	TU 1222-281-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W 22 9 3 N L AWS A5.9: ER2209 НАКС: Ø 2,0; 2,4 мм	C max 0,030 Mn 1,20-1,85 Si 0,30-0,70 Cr 21,5-23,5 Ni 8,00-9,00 Mo 3,00-3,40 N 0,12-0,20 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 ~ 55	σ_T 600 МПа σ_B 760 МПа δ 27% KCV: 150 Дж/см² при +20°C
SpeciAlloy T 25.10.4.L Высоколегированный аустенитно-ферритный сварочный пруток, предназначенный для сварки высокопрочных аустенитно-ферритных (супердуплексных) сталей с содержанием хрома около 25% таких как UNS S32750, S32760, S32550, S39274, J93404, W.Nr 1.4410, 1.4501, 1.4507, например SAF 2507, Zeron 100, DP3W и им аналогичных. Для компенсации выгорания азота в наплавленном металле в защитный газ рекомендуется добавлять около 2-3% N₂. Его можно также применять для сварки стандартных дуплексных сталей, особенно корневых проходов, когда требуется повысить коррозионную стойкость поверхности шва, контактирующего с агрессивной средой. Наплавленный металл характеризуется очень высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с великолепной стойкостью к общей, межкристаллитной и питтинговой коррозии, а также коррозионному растрескиванию под напряжением. Критическая температура питтинговой коррозии у наплавленного металла по ASTM раздел 48 метод A составляет СТП=50-60°C при времени экспозиции 24 часа и +40°C при времени экспозиции 72 часа, а эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии PRE примерно равен 42. Основными областями их применения являются производство тяжело нагруженного технологического оборудования для химической, нефте-химической и целлюлозно-бумажной промышленности. Удельное тепловложение следует выдерживать в диапазоне 0,2-1,5 кДж/мм, а межпроходную температуру не выше 150°C. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	TU 25.93.15-321-55224353-2023 EN ISO 14343-A: W 25 9 4 N L AWS A5.9: ER2594 НАКС: Ø 2,4 мм	C max 0,020 Mn 0,30-0,70 Si 0,20-0,50 Cr 24,0-26,0 Ni 9,0-10,5 Mo 3,50-4,50 N 0,20-0,30 P max 0,025 S max 0,015 FN по WRC-92 ~ 50	σ_T 660 МПа σ_B 835 МПа δ 37% KCV: 120 Дж/см² при +20°C

4.3.4. Прутки для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом высоколегированных окалиностойких и жаропрочных сталей и железно-никелевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 308H Высоколегированный аустенитный сварочный пруток с повышенным содержанием углерода, предназначенный для сварки изделий, эксплуатирующихся при повышенных температурах, из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08X18H10, 12X18H9, AISI 304, 304H, 1.4948 и им подобных, когда к металлу шва не предъявляются требования по стойкости к межкристаллитной коррозии, а также отсутствует контакт с сернистыми средами. При этом, наплавленный металл обладает высокой стойкостью к общей коррозии. Благодаря более высокому содержанию углерода, наплавленный металл стоек к ползучести при температурах эксплуатации до 550°C, а из-за низкого содержания ферритной фазы, стоек к охрупчиванию при температурах до 700°C и высокотемпературному растрескиванию до 800°C. Применяется в химической и нефтехимической промышленности для сварки жаровых труб, циклонов и котлов. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	EN ISO 14343-A: W 19 9 H AWS A5.9: ER308H	C 0,04-0,08 Mn 1,40-2,20 Si 0,30-0,65 Cr 19,5-21,5 Ni 9,0-11,0 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 2-9	$\sigma_T \geq 340$ МПа $\sigma_B \geq 540$ МПа $\delta \geq 29\%$
Weld T 310 Высоколегированный аустенитный пруток, предназначенный для сварки изделий из жаропрочных окалиностойких сталей типа 25%Cr-20%Ni, таких как 20X23H18, AISI 310S, 310H, X15CrNiSi25-21, 1.4841 и им аналогичных, эксплуатирующихся при высоких температурах и механических нагрузках в окислительных и науглероживающих средах (не рекомендуется для контакта с сернистыми средами). Полностью аустенитная структура металла шва гарантирует отсутствие эффекта охрупчивания при длительной эксплуатации при температурах в интервале температур от 550 до 950°C. Однако, по этой же причине при сварке надо учитывать склонность наплавленного металла к образованию горячих трещин. Благодаря высокому содержанию хрома, наплавленный металл стоек к образованию окалины при температурах до 1150°C. Удельное тепловложение не должно превышать 1,5 кДж/мм, а межпроходная температура 150°C. Ферритная фаза в наплавленном металле отсутствует. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0 и 2,4 мм	TY 25.93.15-335-55224353-2024 EN ISO 14343-A: W 25 20 AWS A5.9: ER310 НАКС: Ø 2,0; 2,4 мм	C 0,08-0,15 Mn 1,40-2,20 Si 0,30-0,65 Cr 25,0-27,0 Ni 20,0-22,0 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 380 МПа σ_B 580 МПа δ 40% KCV: 213 Дж/см² при +20°C
Weld T 2133MnNb Высоколегированный пруток на основе железно-никелевого сплава, предназначенный для сварки изделий из жаропрочных окалиностойких сплавов типа 21%Cr-32%Ni, таких как alloy 800, 800H, 800HT, UNS N08800, N08810, N08811, 1.4850, 1.4859, 1.4876, 1.4959 и им аналогичных, эксплуатирующихся при высоких температурах и механических нагрузках в окислительных и науглероживающих средах. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к окислительной эрозии, науглероживанию, высокой прочностью и сопротивляемостью ползучести при высоких температурах эксплуатации, а также долговременной стабильностью микроструктуры при температурах эксплуатации до 800°C (не рекомендуется для контакта с сернистыми средами). Типичное область применения – сварка корневых проходов центробежнолитых труб в нефтехимической промышленности. Наплавленный металл стоек к образованию окалины при температурах до 1050°C. Удельное тепловложение не должно превышать 1,5 кДж/мм, а межпроходная температура 150°C. Ферритная фаза в наплавленном металле отсутствует. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4 и 3,2 мм	EN ISO 14343-A: W Z 21 33 Mn Nb	C 0,10-0,20 Mn 3,50-5,00 Si max 0,70 Cr 19,0-23,0 Ni 30,0-35,0 Nb 0,80-1,50 P max 0,025 S max 0,015	σ_T 430 МПа σ_B 620 МПа δ 26% KCV: 88 Дж/см² при +20°C

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %		Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 2535Nb Высоколегированный пруток на основе железно-никелевого сплава, предназначенный для сварки изделий из жаропрочных окалиностойких сплавов типа 25%Cr-35%Ni, таких как alloy HP40Nb, UNS N08705, 1.4852, 1.4857 и им аналогичных, эксплуатирующихся при высоких температурах и механических нагрузках в окислительных и науглераживающих средах. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к окислительной эрозии и науглероживанию, высокой прочностью и сопротивляемостью ползучести при температурах эксплуатации до 1150°C (не рекомендуется для контакта с сернистыми средами). Типичное область применения – сварка змеевиков каталитического парового риформинга и змеевиков пиролиза для крекинга этилена. Сварку рекомендуется выполнять на минимально возможном удельном тепловложении, а межпроходная температура не должна превышать 180°C. Ферритная фаза в наплавленном металле отсутствует. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4 и 3,2 мм	EN ISO 14343-A: W Z 25 35 Zr	C	0,40-0,50	σ_T 450 МПа σ_B 660 МПа δ 10%
		Mn	1,00-2,50	
		Si	0,50-1,60	
		Cr	23,0-27,0	
		Ni	32,0-36,0	
		Nb	0,75-1,50	
		Ti	0,05-0,25	
		Zr	0,01-0,15	
		P	max 0,020	
		S	max 0,020	
Weld T 3545Nb Высоколегированный пруток на основе железно-никелевого сплава, предназначенный для сварки изделий из жаропрочных окалиностойких сплавов типа 35%Cr-45%Ni, таких как alloy 35/45, X-NiCrNbSiTi 45 35 и им аналогичных типа Doncaster Paralloy H46M, Duraloy Thermalloy 80, Manoir Manurite 3XTM эксплуатирующихся при экстремально высоких температурах (до 1175°C при контакте с воздушной атмосферой), что примерно соответствует верхнему пределу для большинства жаропрочных никелевых, железно-никелевых и железо-хром-никелевые сплавов, и высоких механических нагрузках (не рекомендуется для контакта с сернистыми средами). В сравнении с Weld T 2535Nb, наплавленный металл обладает более высокой стойкостью к науглероживанию и окислению, но имеет чуть более низкую сопротивляемость ползучести. Типичное область применения – сварка пиролизных катушек и труб риформинга для нефтехимической промышленности. Сварку рекомендуется выполнять на минимально возможном удельном тепловложении, а межпроходная температура не должна превышать 180°C. Ферритная фаза в наплавленном металле отсутствует. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4 и 3,2 мм	EN ISO 14343-A: W Z 35 45 Nb	C	0,40-0,50	σ_T 530 МПа σ_B 670 МПа δ 4%
		Mn	0,80-1,50	
		Si	1,00-1,50	
		Cr	34,0-38,0	
		Ni	44,0-48,0	
		Nb	0,60-1,30	
		Ti	0,04-0,15	
		P	max 0,020	
		S	max 0,015	

4.3.5. Прутки для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T 309L Сварочный пруток повышенного легирования, основным назначением которого является сварка низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса со стандартными высоколегированными сталями аустенитного класса типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 304L, 321, 347, 316, 316L, 318 и им аналогичных, с высоколегированными сталями ферритного и феррито-мартенситного класса, а также стандартных высоколегированных сталей аустенитного класса с бюджетными и стандартными дуплексными и другими аустенитно-ферритными сталями. Пруток также применяется наплавки переходного слоя перед наплавкой коррозионностойкого при сварке двухслойных сталей. Наплавленный металл обладает высокой сопротивляемостью к общей и межкристаллитной коррозии, стойкостью к образованию окалины до температуры 1000°C, но при этом не стоек в ползучести и склонен к охрупчиванию при высоких температурах эксплуатации. Рекомендуемое удельное тепловложение не более 2 кДж/мм. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 1222-285-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W 23 12 L AWS A5.9: ER309L НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4 мм (только для лотов с индексом ZG)	C max 0,03 Mn 1,40-2,20 Si 0,30-0,65 Cr 23,0-25,0 Ni 12,0-14,0 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 5-15	σ_T 420 МПа σ_B 620 МПа δ 34% KCV: 163 Дж/см ² при +20°C
Weld T 309LSi Сварочный пруток повышенного легирования, близкий по химическому составу и аналогичный назначению Weld T 309L. Повышенное содержание кремния улучшает сварочно-технологические характеристики, такие как смачиваемость свариваемых кромок, что позволяет получать швы с более плавным переходом между наплавленным валиком и основным металлом, но при этом, из-за повышения подвижности углерода, незначительно повышает склонность наплавленного металла к межкристаллитной коррозии. Рекомендуемое удельное тепловложение не более 2 кДж/мм. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	ТУ 1222-285-55224353-2022 EN ISO 14343-A: W 23 12 L Si AWS A5.9: ER309LSi НАКС: Ø 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 мм (для лотов как с индексом ZG, так и HG)	C max 0,03 Mn 1,70-2,50 Si 0,65-1,00 Cr 23,0-25,0 Ni 12,0-14,0 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 5-15	σ_T 475 МПа σ_B 635 МПа δ 32% KCV: 188 Дж/см ² при +20°C

4.4. Проволоки и прутки порошковые для дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом на основе высоколегированных сталей.

4.4.1. Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных феррито-мартенситных и мартенситных коррозионностойких сталей.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Shield-Bright 410NiMo	AWS A5.22: E410NiMoT1-1	C max 0,05	C1 (100%CO ₂)	После ТО 580-620°C, 1 час σ _T 720 МПа σ _B 900 МПа δ 20% KCV: 48 Дж/см ² при 0°C
Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск) флюсопополненная газозащитная порошковая проволока, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 и стандартной аргоновой смеси M21 обеспечивающая в наплавке высоколегированную сталь типа 12% Cr-4,5% Ni-0,5% Mo. Низкое содержание углерода позволяет получать «мягкую» мартенситную структуру относительно стойкую к водородному растрескиванию и отпускной хрупкости, и не требует тщательного контроля температуры предварительного подогрева. Также наплавленный металл показывает хорошую сопротивляемость к общей и межкристаллитной коррозии. Простота и удобство использования сводят к минимуму проблемы с квалификацией сварщиков, обеспечивая при этом стабильное качество сварных швов. Данная порошковая проволока является великолепной альтернативой проволоке сплошного сечения Weld M 410NiMo. Самоотделяющийся шлак, легкая очистка после сварки и великолепный внешний вид сварных швов минимизируют общие затраты и повышают эффективность работы. Характерным примером ее применения, является изготовление и ремонт рабочих колес турбин гидроэлектростанций и других подобных изделий подверженного кавитационной эрозии. Обычная рекомендуемая температура предварительного подогрева находится в диапазоне от 100 до 150°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 и 1,6 мм	AWS A5.22: E410NiMoT1-4	Mn 0,30		
		Si 0,50		
		Cr 11,65		
		Ni 4,75		
		Mo 0,50		
		P max 0,040		
		S max 0,030		
		C max 0,04	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	После ТО 580-620°C, 1 час σ _T 730 МПа σ _B 910 МПа δ 20% KCV: 50 Дж/см ² при 0°C
		Mn 0,50		
		Si 0,70		
		Cr 11,3		
		Ni 4,50		
		Mo 0,50		
		P max 0,030		
		S max 0,025		

4 Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

4.4.2. Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных аустенитных коррозионностойких сталей.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав , %	Защитный газ	Механические свойства
Shield-Bright 308L	ТУ 1274-213-55224353-2019	C max 0,04 Mn 1,20 Si 0,90 Cr 19,0 Ni 10,0 P max 0,030 S max 0,025	C1 (100%CO ₂)	σ _т 372 МПа σ _в 568 МПа δ 61% KCV: 75 Дж/см ² при -29°С 38 Дж/см ² при -196°С
Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск) флюсонаполненная газозащитная порошковая проволока с пониженным содержанием углерода, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 и стандартной аргоновой смеси M21 без опасения науглераживания наплавленного металла и, как следствие, потери стойкости к межкристаллитной коррозии, изделий эксплуатирующихся при во влажных средах при температурах до 350°С из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 12X18H9, ASTM: 301, 302, 304, 304H, 304L, 308L, UNS S30400, W.Nr.: 1.4301, 1.4307 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Ее также можно применять для сварки карбидостабилизированных сталей типа 08X18H10T, 321, 321H, 347, UNS: S32100, S32109, S34700, S34709 и т.п., при условии ограничения температуры эксплуатации значением 260°С. Проволока также применима для сварки ферритных и феррито-мартенситных высоколегированных сталей, когда не требуется идентичности микроструктур шва и основного металла, отсутствует контакт с сернистыми средами и средами, вызывающими коррозионное растрескивание под напряжением. Быстро твердеющий шлак великолепно удерживает сварочную ванну в любом пространственном положении, при этом скорость наплавки значительно выше, чем у покрытых электродов или сплошной проволоки. Шлак отделяется сам, либо после незначительных манипуляций, оставляя после себя чистый гладкий шов с плавным переходом к кромкам основного материала. В отличие от сплошных проволок, она не требует применения дорогостоящих импульсных сварочных выпрямителей и не образует кремниевых бляшек. Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Для односторонней сварки с формированием обратного валика необходимо применять керамические подкладки. Не рекомендуется применять данную проволоку для сварки небольших толщин. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C1 2 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P M21 2 AWS A5.22: E308LT1-1 AWS A5.22: E308LT1-4			
	НАКС: Ø 1,2 мм		M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ _т 410 МПа σ _в 580 МПа δ 44% KCV: 63 Дж/см ² при -29°С 35 Дж/см ² при -196°С

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Cryo-Shield 308L	TY 1274-241-55224353-2020	C max 0,04 Mn 1,50 Si 0,70 Cr 18,8 Ni 10,2 P max 0,040 S max 0,030	C1 (100%CO ₂)	σ_T 340 МПа σ_B 535 МПа δ 45% KCV: 82 Дж/см ² при -29°C 45 Дж/см ² при -196°C
Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск) флюсонаполненная газозащитная порошковая проволока близкая по составу наплавленного металла Shield-Bright 308L, но, благодаря более низкому содержанию ферритной фазы, ориентированная на сварку изделий из сталей типа 03X18H10, 12X18H9, 08X18H10T, ASTM: 304, 304L, 308L, 321 и им аналогичных, эксплуатирующихся при криогенных температурах. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C1 2	FN по WRC-92 3-8	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 350 МПа σ_B 550 МПа δ 45% KCV: 85 Дж/см ² при -29°C 50 Дж/см ² при -196°C
	EN ISO 17633-A: T 19 9 L P M21 2			
Shield-Bright 308L X-tra Тип – рутиловая Высокопроизводительная версия порошковой проволоки Shield-Bright 308L с медленно твердеющим шлаком, предназначенная для аналогичных целей, но сварка и наплавка выполняется только в нижнем положении. Проволока также представляет интерес для случаев, когда к внешнему виду шва предъявляются максимально высокие требования. Следует принимать во внимание тот факт, что данная проволока начинает устойчиво варить при скоростях подачи более 8 м/мин. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	TY 1274-213-55224353-2019	C max 0,04 Mn 1,60 Si 0,60 Cr 19,0 Ni 10,0 P max 0,030 S max 0,025	C1 (100%CO ₂)	σ_T 409 МПа σ_B 549 МПа δ 55%
	EN ISO 17633-A: T 19 9 L R C1 3		M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 410 МПа σ_B 580 МПа δ 40% KCV: 50 Дж/см ² при -29°C 30 Дж/см ² при -196°C
Shield-Bright 347 Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск и потолочных положений) флюсонаполненная газозащитная порошковая проволока, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 и стандартной аргоновой смеси M21 изделий, эксплуатирующихся при во влажных средах при температурах до 450°C из высоколегированных карбидостабилизированных коррозионностойких сталей типа 08X18H10T, ASTM: 321, 321H, 347, UNS: S32100, S32109, S34700, S34709 и т.п., когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварочно-технологические характеристики и техника сварки идентичны проволоке Shield-Bright 308L. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P C1 2			
	EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P M21 2	AWS A5.22: E308LT0-1 AWS A5.22: E308LT0-4 HAKC: Ø 1,2 мм	C1 (100%CO ₂)	σ_T 430 МПа σ_B 620 МПа δ 45% KCV: 69 Дж/см ² при -29°C 36 Дж/см ² при -196°C
Shield-Bright 347 Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск и потолочных положений) флюсонаполненная газозащитная порошковая проволока, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 и стандартной аргоновой смеси M21 изделий, эксплуатирующихся при во влажных средах при температурах до 450°C из высоколегированных карбидостабилизированных коррозионностойких сталей типа 08X18H10T, ASTM: 321, 321H, 347, UNS: S32100, S32109, S34700, S34709 и т.п., когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварочно-технологические характеристики и техника сварки идентичны проволоке Shield-Bright 308L. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P M21 2			
	EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P M21 2	AWS A5.22: E347T1-1 AWS A5.22: E347T1-4 HAKC: Ø 1,2 мм	C1 (100%CO ₂)	σ_T 430 МПа σ_B 620 МПа δ 45% KCV: 69 Дж/см ² при -29°C 36 Дж/см ² при -196°C
	EN ISO 17633-A: T 19 9 Nb P M21 2			

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Shield-Bright 316L	ТУ 1274-215-55224353-2019	C max 0,04 Mn 1,30 Si 0,60 Cr 18,5 Ni 12,0 Mo 2,70 P max 0,030 S max 0,025	C1 (100%CO ₂)	σ_T 442 МПа σ_B 570 МПа δ 53% KCV: 75 Дж/см ² при -29°C 33 Дж/см ² при -196°C
Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск) флюсонаполненная газозащитная порошковая проволока с пониженным содержанием углерода, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 и стандартной аргоновой смеси M21 без опасения науглероживания наплавленного металла и, как следствие, потери стойкости к межкристаллитной коррозии изделий, эксплуатирующихся при температурах до 350°C из кислотостойких коррозионностойких хромо-никель-молибденовых сталей марок 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM: 316, 316L, 316LN, 316H, 316Ti, UNS: S31600, S31603, S31653, S31609, S31635 и им аналогичных, а также хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H10T, ASTM: 304L, 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. Проволока также применима для сварки ферритных и феррито-мартенситных высоколегированных сталей, когда не требуется идентичности микроструктур шва и основного металла, и отсутствует контакт с сернистыми средами и средами, вызывающими коррозионное растрескивание под напряжением. Присутствие в наплавленном металле молибдена придает наплавленному металлу относительно хорошую стойкость к питтинговой коррозии. Однако, следует принимать во внимание, что присутствие в наплавленном металле Mo в сочетании с невысоким содержанием Ni несколько снижает стойкость к коррозии при контакте с сильными окислительными средами, например с азотной кислотой. Сварочно-технологические характеристики и техника сварки идентичны проволоке Shield-Bright 308L. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 19 12 3 L P C1 2			
	EN ISO 17633-A: T 19 12 3 L P M21 2			
	AWS A5.22: E316LT1-1			
	AWS A5.22: E316LT1-4			
	НАКС: Ø 1,2 мм			
	PMPC: A-6 (xCrNiMo 19 11 3) (C1)			
			M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 450 МПа σ_B 580 МПа δ 40% KCV: 65 Дж/см ² при -29°C 31 Дж/см ² при -196°C

4.4.3. Прутки порошковые для дуговой сварки неплавящимся электродом высоколегированных аустенитных коррозионностойких сталей.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
Weld T R308L Присадочный высоколегированный флюсонаполненный пруток аналогичный по перечню свариваемых материалов прутку сплошного сечения марки Weld T 308L. Предназначен для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде чистого аргона корневых проходов односторонних стыковых сварных соединений с их полным проплавлением, когда технически сложно создать надежную защиту от окисления обратной стороны шва. Образующаяся при сварке шлаковая система надежно покрывает обратный валик шва, а после остывания шлаковая корка легко удаляется, оставляя чистый наплавленный металл. Низкое содержание углерода в сплаве делает его подходящим для условий эксплуатации, где существует вероятность межкристаллитной коррозии. В отличие от сварки прутками сплошного сечения, стык обязательно надо собирать с некоторым зазором, чтобы шлак мог надежно покрывать обратную сторону шва. При сварке прутков в ванну надо подавать быстрыми короткими толчками. Непосредственно перед применением прутки необходимо просушить при температуре 40-50°C в течение 10...20 минут. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5 мм	ТУ 25.93.15-366-55224353-2025 AWS A5.22: R308LT1-5 НАКС: Ø 2,0; 2,5 мм	C max 0,03 Mn 0,50-2,50 Si max 1,20 Cr 18,0-21,0 Ni 9,0-11,0 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 410 МПа σ_B 560 МПа δ 38%
Weld T R347 Присадочный высоколегированный флюсонаполненный пруток аналогичный по перечню свариваемых материалов прутку сплошного сечения марки Weld T 347. Предназначен для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде чистого аргона корневых проходов односторонних стыковых сварных соединений с их полным проплавлением, когда технически сложно создать надежную защиту от окисления обратной стороны шва. Образующаяся при сварке шлаковая система надежно покрывает обратный валик шва, а после остывания шлаковая корка легко удаляется, оставляя чистый наплавленный металл не склонный к межкристаллитной коррозии. В отличие от сварки прутками сплошного сечения, стык обязательно надо собирать с некоторым зазором, чтобы шлак мог надежно покрывать обратную сторону шва. При сварке прутков в ванну надо подавать быстрыми короткими толчками. Непосредственно перед применением прутки необходимо просушить при температуре 40-50°C в течение 10...20 минут. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,5 мм	ТУ 25.93.15-367-55224353-2025 AWS A5.22: R347T1-5 НАКС: Ø 2,0; 2,5 мм	C max 0,08 Mn 0,50-2,50 Si max 1,20 Cr 18,0-21,0 Ni 9,0-11,0 Nb+Ta 8xC-1,00 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 410 МПа σ_B 560 МПа δ 38%
Weld T R316L Присадочный высоколегированный флюсонаполненный пруток аналогичный по перечню свариваемых материалов прутку сплошного сечения марки Weld T 316L. Предназначен для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде чистого аргона корневых проходов односторонних стыковых сварных соединений с их полным проплавлением, когда технически сложно создать надежную защиту от окисления обратной стороны шва. Образующаяся при сварке шлаковая система надежно покрывает обратный валик шва, а после остывания шлаковая корка легко удаляется, оставляя чистый наплавленный металл, обладающий хорошей общей коррозионной стойкостью, особенно в кислых средах и средах с ионами хлора. Низкое содержание углерода в сплаве делает его особенно подходящим для условий эксплуатации, где существует вероятность межкристаллитной коррозии. В отличие от сварки прутками сплошного сечения, стык обязательно надо собирать с некоторым зазором, чтобы шлак мог надежно покрывать обратную сторону шва. При сварке прутков в ванну надо подавать быстрыми короткими толчками. Непосредственно перед применением прутки необходимо просушить при температуре 40-50°C в течение 10...20 минут. Доступные для заказа диаметры: 2,5 мм	AWS A5.22: R316LT1-5	C max 0,03 Mn 0,50-2,50 Si max 1,20 Cr 17,0-20,0 Ni 11,0-14,0 Mo 2,00-3,00 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 410 МПа σ_B 530 МПа δ 36%

4.4.4. Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом высоколегированных дуплексных коррозионностойких сталей.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла			
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства	
Shield-Bright 2209	ТУ 1274-191-55224353-2018	C max 0,04 Mn 1,40 Si 0,60 Cr 23,2 Ni 8,7 Mo 3,21 N 0,14 P max 0,030 S max 0,025	C1 (100%CO ₂)	σ _т 650 МПа σ _в 800 МПа δ 28% KCV: 63 Дж/см ² при -40°C	
Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск) флюсонаполненная газозащитная порошковая проволока, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 и стандартной аргоновой смеси M21 изделий из стандартных дуплексных сталей с содержанием хрома около 22%, таких как 08X21H6M2T, 02X22H5AM3, S32205, S31803, S32304, S32101, S82441, W.Nr 1.4462, 1.4417, 1.4460, 1.4462, 1.4463, 1.4470 и им аналогичных, а также для сварки этих сталей с высоколегированными аустенитными (кроме супераустенитных), низколегированными и конструкционными углеродистыми сталями. Ее можно также применять для сварки «бюджетных» безмолибденовых дуплексных сталей типа 23%Cr-4%Ni-N, таких как S32001 (1.4482), S82011, S32101 (1.4162), S32202 (1.4062), S32304 (1.4362), S32003, кроме случаев, когда легирование Mo может отрицательно сказаться на коррозионной стойкости, например при контакте с сильно окислительными средами. Наплавленный металл характеризуется высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью. Эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии (Pitting Resistibility Equivalent) PRE = %Cr + 3,3%Mo + 16%N не менее 35, типичные значения 36,2 при сварке с C1 и 36,5 при сварке в M21. Основными областями их применения являются производство технологического оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности и морских платформ для обработки и транспортировки нефти и газа. Сварочно-технологические характеристики и техника сварки идентичны проволоке Shield-Bright 308L. Удельное тепловложение следует выдерживать в диапазоне 0,5-2,5 кДж/мм, а межпроходную температуру не выше 150°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L P C1 2	EN ISO 17633-A: T 22 9 3 N L P M21 2	AWS A5.22: E2209T1-1	AWS A5.22: E2209T1-4	
			C max 0,04 Mn 0,90 Si 0,35 Cr 22,5 Ni 9,2 Mo 3,20 N 0,16 P max 0,030 S max 0,025 FN по WRC-92 35-55	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ _т 670 МПа σ _в 810 МПа δ 28% KCV: 65 Дж/см ² при -40°C

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Shield-Bright 2594 Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск) флюсопополненная газозащитная порошковая проволока, предназначенная для сварки в стандартной аргоновой смеси M21 изделий из супердуплексных сталей с содержанием хрома около 25% таких как UNS S32750, S32760, S32550, S39274, J93404, W.Nr 1.4410, 1.4501, 1.4507, например SAF 2507, Zeron 100, DP3W и им аналогичных. Ее можно также применять для сварки стандартных дуплексных сталей, особенно корневых проходов, когда требуется повысить коррозионную стойкость поверхности шва, контактирующего с агрессивной средой. При этом, для формирования обратного валика, необходимо применять керамические подкладки. Наплавленный металл характеризуется очень высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с великолепной стойкостью к общей, межкристаллитной и питтинговой коррозии, а также коррозионному растрескиванию под напряжением. Критическая температура питтинговой коррозии у наплавленного металла по ASTM раздел 48 метод А при времени экспозиции 24 часа составляет СТР=50-60°C, а эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии PRE примерно равен 41. Основными областями ее применения являются производство тяжело нагруженного технологического оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности и ледовая защита морских нефтяных и газовых платформ. Сварочно-технологические характеристики и техника сварки идентичны проволоке Shield-Bright 308L. Удельное тепловложение следует выдерживать в диапазоне 0,2-1,5 кДж/мм, а межпроходную температуру не выше 100°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 25 9 4 N L P M21 2 AWS A5.22: E2594T1-4	C max 0,04 Mn 0,95 Si 0,62 Cr 25,34 Ni 9,68 Mo 3,59 N 0,23 P max 0,030 S max 0,020 FN по WRC-92 30-60	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ _T 700 МПа σ _B 860 МПа δ 27% KCV: 60 Дж/см ² при -20°C 55 Дж/см ² при -46°C

4 Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

4.4.5. Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Shield-Bright 309L	ТУ 1274-214-55224353-2019	C max 0,04 Mn 1,10 Si 0,80 Cr 23,1 Ni 12,4 P max 0,030 S max 0,025	C1 (100%CO ₂)	σ_T 368 МПа σ_B 543 МПа δ 44% KCV: 69 Дж/см ² при -29°C 23 Дж/см ² при -196°C
Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск) флюсопополненная газозащитная порошковая проволока с пониженным содержанием углерода предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 и аргоновой смеси M21 конструкционных сталей перлитного класса с высоколегированными коррозионностойкими сталями типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 304L, 321, 347, 316, 316L, 318 и им аналогичных, высоколегированными сталями ферритного и феррито-мартенситного класса, конструкционных сталей перлитного класса и стандартных высоколегированных сталей аустенитного класса с бюджетными и стандартными дуплексными и другими аустенитно-ферритными сталями, а также наплавки переходных слоев на конструкционные и теплоустойчивые стали при сварке изделий из двухслойных сталей, плакированных высоколегированным слоем типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, ASTM 304L, 321, 347 и им аналогичных. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к общей и межкристаллитной коррозии, а также стойкостью к образованию окалины до температуры 1000°C, но при этом не стоек в ползучести и склонен к охрупчиванию при температурах эксплуатации выше 400°C. Сварочно-технологические характеристики и техника сварки идентичны проволоке Shield-Bright 308L. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 23 12 L P C1 2	FN по WRC-92 15-25	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 377 МПа σ_B 559 МПа δ 39% KCV: 56 Дж/см ² при -29°C 19 Дж/см ² при -196°C
	EN ISO 17633-A: T 23 12 L P M21 2			
	AWS A5.22: E309LT1-1			
	AWS A5.22: E309LT1-4			
	НАКС: Ø 1,2 мм	C max 0,04 Mn 1,30 Si 0,90 Cr 23,5 Ni 12,5 P max 0,030 S max 0,025 FN по WRC-92 15-25		
Shield-Bright 309L X-tra	ТУ 1274-214-55224353-2019	C max 0,04 Mn 1,46 Si 0,66 Cr 24,5 Ni 12,8 P max 0,030 S max 0,025	C1 (100%CO ₂)	σ_T 410 МПа σ_B 546 МПа δ 38% KCV: 50 Дж/см ² при -29°C 19 Дж/см ² при -196°C
Тип – рутиловая Высокопроизводительная версия порошковой проволоки Shield-Bright 309L с медленно твердеющим шлаком, предназначенная для аналогичных целей, но при этом сварка и наплавка выполняется только в нижнем положении. Проволока также представляет интерес для случаев, когда к внешнему виду шва предъявляются максимально высокие требования. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 17633-A: T 23 12 L R C1 3	FN по WRC-92 20-30	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_T 480 МПа σ_B 600 МПа δ 35%
	EN ISO 17633-A: T 23 12 L R M21 3			
	AWS A5.22: E309LT0-1			
	AWS A5.22: E309LT0-4			
	НАКС: Ø 1,2 мм	C max 0,04 Mn 1,44 Si 0,80 Cr 24,5 Ni 13,0 P max 0,030 S max 0,025 FN по WRC-92 20-30		

4.4.6. Прутки порошковые для дуговой сварки неплавящимся электродом разнородных сталей, наплавки переходных слоев и сварки сталей с ограниченной свариваемостью.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав , %	Механические свойства	
Weld T R309L	AWS A5.22: R309LT1-5	C	max 0,03	σ_T 410 МПа σ_B 560 МПа δ 36,5%
Присадочный флюсонаполненный пруток повышенного легирования аналогичный по перечню свариваемых материалов прутку сплошного сечения марки Weld T 309L. Предназначен для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде чистого аргона корневых проходов односторонних стыковых сварных соединений с их полным проплавлением, когда технически сложно создать надежную защиту от окисления обратной стороны шва. Образующаяся при сварке шлаковая система надежно покрывает обратный валик шва, а после остывания шлаковая корка легко удаляется, оставляя чистый наплавленный металл. В отличии от сварки прутками сплошного сечения, стык обязательно надо собирать с некоторым зазором, чтобы шлак мог надежно покрывать обратную сторону шва. При сварке прутков в ванну надо подавать быстрыми короткими толчками. Непосредственно перед применением прутки необходимо просушить при температуре 40-50°C в течение 10...20 минут. Доступные для заказа диаметры: 2,5 мм		Mn	0,50-2,50	
		Si	max 1,20	
		Cr	22,0-25,0	
		Ni	12,0-14,0	
		P	max 0,030	
		S	max 0,020	

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железно-никелевых сплавов.

4.5. Проволоки и флюсы для дуговой сварки под флюсом высоколегированных сталей.

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	
Weld S 308L	EN ISO 14343-A: S 19 9 L	C	max 0,03
Высоколегированная аустенитная сварочная проволока с пониженным содержанием углерода, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.92, OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P, OK Flux 10.99 изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H9, ASTM 304, 304L и им подобных, а также аналогичных сталей содержащих карбидостабилизаторы марок 08X18H10T, ASTM 321, 347 и им подобных, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах до 350°C, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к общей и межкристаллитной коррозии. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм	AWS A5.9: ER308L	Mn	1,40-2,20
	ТУ 1222-268-55224353-2022	Si	0,30-0,65
	HAKC: Ø 2,4; 3,2; 4,0 мм	Cr	19,5-21,0
		Ni	9,00-11,0
		P	max 0,025
		S	max 0,020
Weld S 347	ТУ 1222-269-55224353-2022	C	max 0,08
Высоколегированная аустенитная сварочная проволока, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.92, OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P изделий из карбидостабилизированных коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12X18H9T, 12X18H10T, 12X18H12T, ASTM 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. В сравнении с проволоками типа ER308L, легирование ниобием несколько снижает чувствительность материала в МКК что позволяет длительно эксплуатировать изделия при температурах до 450°C. Однако, в сравнении с ER308L, наплавленный металл более склонен к образованию горячих трещин, менее пластичен при холодном деформировании и низких температурах. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм	EN ISO 14343-A: S 19 9 Nb	Mn	1,00-1,80
	AWS A5.9: ER347	Si	0,30-0,65
		Cr	19,0-21,0
	HAKC: Ø 2,4; 3,2; 4,0 мм	Ni	9,00-11,0
		Nb	10x%C-1,00
		P	max 0,025
		S	max 0,020
Weld S 316L	ТУ 25.93.15-339-55224353-2024	C	max 0,03
Высоколегированная аустенитная проволока с предельно низким содержанием углерода, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.92, OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P, OK Flux 10.99 изделий, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах до 350°C из кислотостойких коррозионностойких хромоникельмолибденовых сталей марок 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 316, 316L, 316Ti и им аналогичных, а также хромоникелевых сталей марок 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, ASTM 304, 304L, 321, 347 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. При этом наплавленный металл обладает неплохой стойкостью к питтинговой коррозии. Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм	EN ISO 14343-A: S 19 12 3 L	Mn	1,40-2,20
	AWS A5.9: ER316L	Si	0,30-0,65
		Cr	18,0-20,0
	HAKC: Ø 2,4; 3,2; 4,0 мм	Ni	11,0-13,0
		Mo	2,50-3,00
		P	max 0,030
		S	max 0,020
Weld S 318	EN ISO 14343-A: S 19 12 3 Nb	C	max 0,08
Высоколегированная аустенитная проволока, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.92, OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P изделий, эксплуатирующихся во влажных средах при температурах до +400°C из кислотостойких коррозионностойких карбидостабилизированных хромоникельмолибденовых сталей марок 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, 1.4571, ASTM: 316Ti, 318 и им подобных, когда к металлу шва предъявляются жесткие требования по стойкости к межкристаллитной коррозии. При этом наплавленный металл обладает неплохой стойкостью к питтинговой коррозии. Однако, в сравнении с ER316L, наплавленный металл более склонен к образованию горячих трещин, менее пластичен при холодном деформировании и низких температурах. Доступные для заказа диаметры: 2,4; 3,2 и 4,0 мм	AWS A5.9: ER318	Mn	1,00-2,50
		Si	0,30-0,65
		Cr	18,0-20,0
		Ni	11,0-14,0
		Mo	2,00-3,00
		Nb	8x%C-1,00
		P	max 0,030
		S	max 0,020
Weld S 385	ТУ 25.93.15-356-55224353-2024	C	max 0,025
Супераустенитная сварочная проволока с предельно низким содержанием углерода, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.90, OK Flux 10.93P оборудования для производства сульфатных или фосфатных удобрений, целлюлозно-бумажной, нефтехимической и фармацевтической промышленности из супераустенитных сталей типа 06XhN28MDT, X1NiCrMoCu 25 20 5, 1.4539, ASTM 904L и им аналогичных, эксплуатирующихся в условиях влажной коррозии при температурах до 400°C. Дополнительно легированную медью повышает стойкость материала в серной кислоте. Наплавленный металл характеризующуюся полностью аустенитной структурой и высокой устойчивостью к общей, межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозии, а также к коррозионному растрескиванию под напряжением, а также обладает хорошей сопротивляемостью к воздействию восстановительных сред, таких как бескислородные кислоты. Доступные для заказа диаметры: 2,4 и 3,2 мм	EN ISO 14343-A: S 20 25 5 Cu L	Mn	1,40-2,20
	AWS A5.9: ER385	Si	max 0,50
		Cr	19,5-21,5
		Ni	24,0-26,0
		Mo	4,20-5,20
		Cu	1,20-2,00
		P	max 0,020
		S	max 0,020

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %
SpeciAlloy S 25.22.2.LMn Супераустенитная сварочная проволока с предельно низким содержанием углерода, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P изделий из сталей карбонидного класса типа 03X17H14M3T, 02X25H22AM2, 1.4466, 1.4335, 1.4435, 1.4436, 1.4477, 1.4578, 1.4585, UNS S31050, S31603, S31600 и им аналогичных, таких как Sandvik 2RE69 или Sandvik 3R60 U.G., а также наплавки коррозионностойких слоев типа 25%Cr-22%Ni-2%Mo-N. Наплавленный металл обладает высокой устойчивостью к общей, межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозии в чрезвычайно агрессивных средах, например, при контакте с мочевиной или азотной кислотой. Доступные для заказа диаметры: 3,2 мм	TY 25.93.15-346-55224353-2024 EN ISO 14343-A: S 25 22 2 N L AWS A5.9: ER310Mo (модифицировано)	C max 0,030 Mn 3,50-6,50 Si max 1,00 Cr 24,0-27,0 Ni 21,0-24,0 Mo 1,50-3,00 N 0,10-0,20 P max 0,030 S max 0,020
Weld S 2209 Высоколегированная аустенитно-ферритная проволока, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P, OK Flux 10.94 стандартных дуплексных сталей с содержанием хрома около 22%, таких как 08X21H6M2T, 02X22H5AM3, S32205, S31803, S32304, S32101, S82441, W.Nr 1.4462, 1.4417, 1.4460, 1.4462, 1.4463, 1.4470 и им аналогичных. Проволока также применима для сварки «бюджетных» безмолибденовых дуплексных сталей типа 23%Cr-4%Ni-N, таких как S32001 (1.4482), S82011, S32101 (1.4162), S32202 (1.4062), S32304 (1.4362), S32003, кроме случаев, когда легирование Mo может отрицательно сказаться на коррозионной стойкости, например при контакте с сильно окислительными средами. Доступные для заказа диаметры: 2,4 и 3,2 мм	EN ISO 14343-A: S 22 9 3 N L AWS A5.9: ER2209	C max 0,03 Mn 1,20-1,85 Si 0,30-0,70 Cr 21,5-23,5 Ni 8,00-9,00 Mo 3,00-3,40 N 0,12-0,20 P max 0,030 S max 0,020
SpeciAlloy S 25.10.4.L Высоколегированная аустенитно-ферритная проволока, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P, OK Flux 10.94 супердуплексных сталей с содержанием хрома около 25% таких как UNS S32750, S32760, S32550, S39274, J93404, W.Nr 1.4410, 1.4501, 1.4507, например Sandvik SAF 2507, Zeron 100, DP3W и им аналогичных. Наплавленный металл характеризуется очень высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с великолепной стойкостью к общей, межкристаллитной и питтинговой коррозии, а также коррозионному растрескиванию под напряжением. Основными областями ее применения являются производство тяжело нагруженного технологического оборудования для химической, нефте-химической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сварка элементов ледяной защиты оффшорных конструкций добычи нефти и газа. Доступные для заказа диаметры: 2,4 и 3,2 мм	EN ISO 14343-A: S 25 9 4 N L AWS A5.9: ER2594	C max 0,02 Mn 0,20-0,50 Si 0,30-0,70 Cr 24,0-26,0 Ni 9,0-10,50 Mo 3,50-4,50 N 0,20-0,30 P max 0,025 S max 0,015
Weld S 310 Высоколегированная проволока, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.90, OK Flux 10.93P изделий, эксплуатирующихся при высоких температурах и механических нагрузках, из жаропрочных окалиностойких сталей типа 25%Cr-20%Ni, таких как 20X23H18, AISI 310S, 310H, X15CrNiSi25-21, 1.4841 и им аналогичных, работающих в окислительных и науглераживающих средах (не рекомендуется для контакта с сернистыми средами). Полностью аустенитная структура металла шва гарантирует отсутствие эффекта охрупчивания, а повышенное содержание углерода препятствует эффекту ползучести при длительной эксплуатации при температурах в интервале температур от 550 до 950°C. Благодаря высокому содержанию хрома, наплавленный металл стоек к образованию окалины при температурах до 1150°C. Доступные для заказа диаметры: 2,4; 3,2 и 4,0 мм	EN ISO 14343-A: S 25 20 AWS A5.9: ER310	C 0,08-0,15 Mn 1,40-2,20 Si 0,30-0,65 Cr 25,0-27,0 Ni 20,0-22,0 P max 0,030 S max 0,020
Weld S 309L Проволока повышенного легирования, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.92, OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P конструкционных сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, 02X17H11M2, 08X17H13M2T, 10X17H13M3T, ASTM 304L, 321, 347, 316, 316L, 318 и им аналогичных, конструкционных сталей перлитного класса и стандартных высоколегированных сталей аустенитного класса с бюджетными и стандартными дуплексными и другими аустенитно-ферритными сталями, а также наплавки переходных слоев на конструкционные и теплоустойчивые стали при сварке изделий из двухслойных сталей, плакированных высоколегированным слоем типа 03X18H10, 08X18H9, 08X18H10T, ASTM 304L, 321, 347 и им аналогичных. Наплавку переходных слоев рекомендуется выполнять на постоянном токе прямой полярности (DC-) Доступные для заказа диаметры: 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм	TY 1222-270-55224353-2022 EN ISO 14343-A: S 23 12 L AWS A5.9: ER309L HAKC: Ø 2,4; 3,2; 4,0 мм	C max 0,030 Mn 1,70-2,50 Si 0,30-0,65 Cr 23,0-25,0 Ni 12,0-14,0 P max 0,025 S max 0,020

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %
Weld S 309LMo	EN ISO 14343-A: S 23 12 2 L	C max 0,025
Проволока повышенного легирования того же назначения, что и Weld S 309L, однако присутствие в наплавленном металле молибдена позволяет избежать нежелательного снижения этого элемента в первом слое коррозионностойкой наплавки, выполненной сварочными материалами типа 316L или 318. Наплавку переходных слоев рекомендуется выполнять на постоянном токе прямой полярности (DC-) Доступные для заказа диаметры: 2,4 и 3,2 мм	AWS A5.9: ER309LMo (модифицировано)	Mn 1,20-2,00 Si 0,25-0,65 Cr 22,0-25,0 Ni 13,0-15,5 Mo 2,00-3,50 P max 0,025 S max 0,020

OK Flux 10.93P	Классификация флюса	Индекс основности	Насыпная плотность [кг/л]	Гран. состав [мм]
Основной агломерированный флюс, предназначенный для одно- и многопроходной сварки, в том числе и листов неограниченной толщины стыковых и угловых швов на постоянном токе обратной полярности высоколегированных сталей, а также никелевых и железо-никелевых сплавов, обеспечивая при этом отличные сварочно-технологические характеристики. Флюс сочетается с большинством высоколегированных проволок аустенитного, ферритного и аустенитно-ферритного классов, а также сплавов на никелевой основе. Незначительное легирование Si из флюса обеспечивает сохранение высокой сопротивляемости межкристаллитной коррозии наплавленного металла. OK Flux 10.93P применяется для изготовления оборудования для химической и нефтехимической промышленности, шельфовых платформ, сосудов, работающих под давлением, химических емкостей, в электро- и ядерной энергетике, а также в целлюлозно-бумажной промышленности, гражданском строительстве и транспортном машиностроении. Этот флюс очень хорошо подходит для сварки стандартных дуплексных нержавеющей сталей, например, при производстве химических емкостей или в судостроении. При выборе параметров сварки следует учитывать, что данный флюс не рекомендуется применять при скоростях сварки менее 50 см/мин. Типичный химический состав флюса: Al₂O₃+MnO 40% CaF₂ 50% SiO₂+TiO₂ 10% Режимы прокали: 275-325°C, 2-4 часа Одобрения флюса: НАКС	EN ISO 14174: S A AF 2 56 54 DC	1,8	1,0	0,20 – 2,0
	ТУ 23.99.19-318-55224353-2023			
	Тип флюса	Ток и полярность	Легирование	
	Алюминатно-фторидный	DC+/-	Нелегирующий	
	Расход флюса (кг флюса/кг проволоки)			
	Напряжение	DC+	AC	
	26	0,5		
	30	0,6		
	34	0,8		
	38	1,0		

Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.93P/проволока

Типичный химический состав наплавленного металла и содержание в нем ферритной фазы:

Марка проволоки	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	N	S	P	FN по WRC-92
Weld S 308L	0,020	1,57	0,80	18,9	9,9	—	—	—	—	0,01	0,025	6,5
Weld S 347	0,030	1,74	0,79	18,9	9,8	—	—	0,40	—	0,01	0,015	8,8
Weld S 316L	0,020	1,52	0,68	18,2	11,4	2,2	—	—	—	0,01	0,025	5,5
Weld S 2209	0,015	1,20	0,82	22,1	8,7	2,86	—	—	0,17	0,005	0,020	35
Weld S 309L	0,025	1,72	0,76	21,0	11,8	—	—	—	—	0,012	0,025	6,0
Weld S 385	0,020	1,50	0,50	21,5	26,0	4,0	1,50	-	-	0,01	0,01	0
SpeciAlloy S 25.22.2.LMn	0,010	4,10	0,10	24,5	21,8	2,0	—	—	0,15	0,010	0,010	0

Одобрения проволок и типичные механические свойства наплавленного металла:

Марка проволоки	Проволока / Наплавленный металл							
	НАКС (диаметры)	Газпром	РМРС					
				σ _T [МПа]	σ _B [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]
Weld S 308L	2,4; 3,2; 4,0			345	590	44	+20	225
							-60	150
							-196	56
Weld S 347	2,4; 3,2; 4,0			344	589	41	+20	180
							-60	90
Weld S 316L	2,4; 3,2; 4,0			305	540	45	+20	150
							-196	30
Weld S 2209				592	803	30	+20	180
							-40	120
							-60	76
Weld S 309L	2,4; 3,2; 4,0			365	536	39	+20	120
Weld S 385				310	530	35	+20	100
SpeciAlloy S 25.22.2.LMn				474	658	30	+20	120

4.6. Ленты и флюсы для дуговой и электрошлаковой наплавки коррозионностойких слоев высоколегированных сталей.

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %
OK Band 308L Ленточный электрод, предназначенный для дуговой наплавки в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.05A и электрошлаковой наплавки в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.10A высоколегированных аустенитных коррозионностойких слоев типа ASTM 304L. Предельно низкое содержание углерода позволяет сохранить стойкость плакированного слоя к МКК после термической обработки изделия. Наплавка производится на переходный слой, выполненный дуговой наплавкой под флюсом лентой повышенного легирования типа EQ309L, например OK Band 309L. Доступные для заказа размеры: 30x0,5 и 60x0,5 мм	EN ISO 14343-A: B 19 9 L AWS A5.9: EQ308L	C max 0,015 Mn ~ 1,80 Si ~ 0,35 Cr ~ 20,0 Ni ~ 10,0 P max 0,015 S max 0,015 WRC-92 FN ~12
OK Band 347 Ленточный электрод, предназначенный для дуговой наплавки в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.05A и электрошлаковой наплавки в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.10A высоколегированных карбидостабилизированных аустенитных коррозионностойких слоев типа ASTM 347. Наплавленный слой предназначен для эксплуатации при температурах до 850°C, а низкое содержание в нем углерода в сочетании с карбидостабилизатором позволяет избежать склонности к МКК при длительных сроках эксплуатации оборудования, измеряемого десятками лет. Наплавка производится на переходный слой, выполненный дуговой наплавкой под флюсом лентой повышенного легирования типа EQ309L, например OK Band 309L. Доступные для заказа размеры: 30x0,5 мм	EN ISO 14343-A: B 19 9 Nb AWS A5.9: EQ347	C max 0,02 Mn ~ 1,80 Si ~ 0,40 Cr ~ 20,0 Ni ~ 10,5 Nb ~ 0,50 P max 0,020 S max 0,020 WRC-92 FN ~11
OK Band 316L Ленточный электрод, предназначенный для дуговой наплавки в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.05A высоколегированных аустенитных коррозионностойких слоев типа ASTM 316L. Предельно низкое содержание углерода позволяет сохранить стойкость плакированного слоя к МКК, а легирование молибденом обеспечивает стойкость наплавленного слоя к питтинговой коррозии. Наплавка производится на переходный слой, выполненный дуговой наплавкой под флюсом лентой повышенного легирования типа EQ309L, например OK Band 309L. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм	EN ISO 14343-A: B 19 12 3 L AWS A5.9: EQ316L	C max 0,003 Mn ~ 1,75 Si ~ 0,40 Cr ~ 19,0 Ni ~ 12,0 Mo ~ 2,70 P max 0,030 S max 0,020 WRC-92 FN ~7
OK Band 309L Ленточный электрод повышенного легирования, предназначенный для дуговой наплавки в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.05A переходных слоев на конструкционные углеродистые и низколегированные стали перлитного класса, а также теплоустойчивые стали перлитного класса типа 1,0-1,25 % Cr, 0,5% Mo или 2,0-2,5% Cr, 1,0 % Mo переходных слоев под последующую наплавку аустенитных коррозионностойких слоев. Доступные для заказа размеры: 30x0,5 и 60x0,5 мм	EN ISO 14343-A: B 23 12 AWS A5.9: EQ309L	C max 0,015 Mn ~ 1,80 Si ~ 0,35 Cr ~ 23,5 Ni ~ 13,0 P max 0,015 S max 0,015 WRC-92 FN ~15
OK Band 309L ESW Ленточный электрод, предназначенный для электрошлаковой наплавки, позволяющий получать в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.10A в первом слое наплавки на конструкционные углеродистые и низколегированные стали перлитного класса высоколегированный аустенитный коррозионностойкий слой типа ASTM 308L. Низкое содержание в нем углерода позволяет избежать склонности к МКК при длительных сроках эксплуатации оборудования, измеряемого десятками лет. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм	EN ISO 14343-A: B 22 11 L AWS A5.9: EQ309L (модифицировано)	C max 0,015 Mn ~ 1,70 Si ~ 0,30 Cr ~ 21,5 Ni ~ 11,0 P max 0,020 S max 0,020 WRC-92 FN ~13
OK Band 309LNb ESW Ленточный электрод, предназначенный для электрошлаковой наплавки, позволяющий получать в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.10A в первом слое наплавки на конструкционные углеродистые и низколегированные стали перлитного класса, а также теплоустойчивые стали перлитного класса типа 1,0-1,25 % Cr, 0,5% Mo или 2,0-2,5% Cr, 1,0 % Mo высоколегированный аустенитный карбидостабилизированный коррозионностойкий слой типа ASTM 347L. Наплавленный слой предназначен для эксплуатации при температурах до 850°C, а низкое содержание в нем углерода в сочетании с карбидостабилизатором позволяет избежать склонности к МКК при очень длительных сроках эксплуатации оборудования, измеряемого десятками лет. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5 и 90x0,5 мм	EN ISO 14343-A: B 22 12 L Nb AWS A5.9: EQ309LNbD	C max 0,015 Mn ~ 1,80 Si ~ 0,20 Cr ~ 21,0 Ni ~ 11,0 Nb ~ 0,55 P max 0,020 S max 0,020 WRC-92 FN ~14

Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %
Exaton 24.13.LNb	EN ISO 14343-A: B 23 12 Nb AWS A5.9: EQ309LNb	C max 0,02 Mn ~ 2,00 Si ~ 0,30 Cr ~ 24,0 Ni ~ 12,5 Nb ~ 0,75 P max 0,020 S max 0,020 WRC-92 FN ~22
Ленточный электрод, предназначенный для электрошлаковой наплавки, позволяющий получать в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.10A в первом слое наплавки на конструкционные углеродистые и низколегированные стали перлитного класса, а также теплоустойчивые стали перлитного класса типа 1,0-1,25 % Cr, 0,5% Mo или 2,0-2,5% Cr, 1,0 % Mo высоколегированный аустенитный карбидостабилизированный коррозионностойкий слой типа ASTM 347L. Высокое содержание ферритной фазы значительно снижает чувствительность наплавленного металла к образованию горячих трещин. Наплавленный слой предназначен для эксплуатации при температурах до 850°C, а низкое содержание в нем углерода в сочетании с карбидостабилизатором позволяет избежать склонности к МКК при очень длительных сроках эксплуатации оборудования, измеряемого десятилетиями лет. Данная лента также может использоваться для дуговой ленточной наплавки переходного слоя в сочетании с флюсом OK Flux 10.05A Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм		
OK Band 309LMo ESW	EN ISO 14343-A: B 21 13 3 L AWS A5.9: EQ309LMo (модифицировано)	C max 0,015 Mn ~ 1,60 Si ~ 0,25 Cr ~ 20,2 Ni ~ 13,4 Mo ~ 3,0 P max 0,020 S max 0,020 WRC-92 FN ~13
Ленточный электрод, предназначенный для электрошлаковой наплавки, позволяющий получать в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.10A в первом слое наплавки на конструкционные углеродистые и низколегированные стали перлитного класса, а также теплоустойчивые стали перлитного класса типа 1,0-1,25 % Cr, 0,5% Mo или 2,0-2,5% Cr, 1,0 % Mo высоколегированный аустенитный никель-хром-молибденовый коррозионностойкий слой типа ASTM 316L. Наплавленный металл обладает относительно хорошей стойкостью к питтинговой коррозии, а предельно низкое содержание углерода позволяет сохранить стойкость плакированного слоя к МКК после термической обработки изделия. Кроме того, эта лента в сочетании с флюсом для дуговой наплавки типа OK Flux 10.05A может применяться для наплавки переходных слоев под последующую наплавку лентами типа EQ317L или EQ385 с получением в следующем слое соответствующих коррозионностойких слоев типа ASTM 317L или 385. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм		
Exaton 21.13.3.L	EN ISO 14343-A: B 21 13 3 L AWS A5.9: EQ309LMoD	C max 0,015 Mn ~ 1,80 Si ~ 0,2 Cr ~ 20,5 Ni ~ 13,5 Mo ~ 2,9 P max 0,020 S max 0,015 WRC-92 FN ~13
Ленточный электрод, предназначенный для электрошлаковой наплавки, позволяющий получать в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.10A, аналогичная по своему назначению ленте марки OK Band 309LMo ESW, но изготавливаемая из металла другого производителя. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм		
Weld B 317L	EN ISO 14343-A: B 19 13 4 L AWS A5.9: EQ317L	C max 0,02 Mn ~ 1,80 Si ~ 0,5 Cr ~ 19,5 Ni ~ 14,0 Mo ~ 3,5 P max 0,025 S max 0,020
Ленточный электрод, предназначенный для электрошлаковой наплавки, позволяющий получать в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.26 в первом слое наплавки на конструкционные углеродистые и низколегированные стали перлитного класса высоколегированный аустенитный никель-хром-молибденовый коррозионностойкий слой типа ASTM 317L. Также эта лента может применяться в сочетании с флюсом в сочетании с флюсом OK Flux 10.10A для электрошлаковой наплавки аналогичного слоя. Но в этом случае надо предварительно наплавить переходный слой сочетанием флюса OK Flux 10.05A с лентой Exaton 21.13.3.L. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм		
SpeciAlloy B 25.22.2.LMn	ТУ 25.93.15-345-55224353-2024 EN ISO 14343-A: B 25 22 2 N L AWS A5.9: EQ310LMo (модифицировано)	C max 0,03 Mn ~ 4,50 Si max 0,20 Cr ~ 25,0 Ni ~ 22,0 Mo ~ 2,10 N ~ 0,13 P max 0,015 S max 0,015
Ленточный электрод, предназначенный для электрошлаковой наплавки в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.10A, обеспечивающий во втором слое сплав типа 25%Cr-22%Ni-2%Mo-N. Наплавленный металл обладает высокой устойчивостью к общей, межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозии в чрезвычайно агрессивных средах, например, при контакте с мочевиной или азотной кислотой. Доступные для заказа размеры: 60x0,5 мм		

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %
SpeciAlloy B 25.10.4.L	EN ISO 14343-A: B 25 9 4 N L AWS A5.9: EQ2594	C max 0,030 Mn ~ 1,80 Si ~ 0,55 Cr ~ 25,0 Ni ~ 9,8 Mo ~ 3,60 N ~ 0,25 P max 0,020 S max 0,015 WRC-92 FN ~50
Ленточный электрод, предназначенный для электрошлаковой наплавки в сочетании с флюсом типа OK Flux 10.10A, обеспечивающий во втором и третьем слое супердуплексный сплав типа 25%Cr-10%Ni-4%Mo-N. Наплавленный металл характеризуется великолепной стойкостью к общей, межкристаллитной и питтинговой коррозии, а также коррозионному растрескиванию под напряжением. Данный тип наплавки применяется в производстве оборудования для химической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности. Если после наплавки изделие не подвергают термической обработке, переходный слой можно выполнять той же лентой SpeciAlloy B 25.10.4.L, но, если после наплавки требуется термообработка, переходный слой выполняют с использованием ленты Exaton 24.13.L. После данной технологической операции производится термообработка, и только после этого наплавка выполняется лентой SpeciAlloy B 25.10.4.L. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм		

OK Flux 10.05A	Классификация флюса	Индекс основности	Насыпная плотность [кг/л]	Гран. состав [мм]								
Слабоосновный агломерированный флюс разработан для дуговой ленточной наплавки под флюсом CrNi и CrNiMo нержавеющей лентами класса AWS EQ300. Флюс предназначен для наплавки внутренних поверхностей изделий из углеродистых и низколегированных сталей, а также теплоустойчивых сталей перлитного класса. Флюс обладает хорошими сварочно-технологическими характеристиками, шлак формирует гладкий наплавленный валик и легко отделяется. Максимально допустимое значение тока для OK Flux 10.05A, при использовании ленты 60x0,5 мм, составляет 1000 А Типичный химический состав флюса: <table><tr><td>Al₂O₃+SiO₂</td><td>52%</td></tr><tr><td>CaF₂+MgO</td><td>32%</td></tr><tr><td>CaO+NaO+Cr₂O₃</td><td>15%</td></tr><tr><td>TiO₂+MnO₂+FeO</td><td>4%</td></tr></table> Режимы прокатки: 275-325°C, 2-4 часа	Al ₂ O ₃ +SiO ₂	52%	CaF ₂ +MgO	32%	CaO+NaO+Cr ₂ O ₃	15%	TiO ₂ +MnO ₂ +FeO	4%	EN ISO 14174: S A AAS 2B 56 45 DC	1,25	1,18	0,4 – 1,4
	Al ₂ O ₃ +SiO ₂	52%										
	CaF ₂ +MgO	32%										
	CaO+NaO+Cr ₂ O ₃	15%										
	TiO ₂ +MnO ₂ +FeO	4%										
	Тип флюса	Ток и полярность	Легирование									
	Кисло-алюминатно-силикатный	DC+/-	Нелегирующий									
	Расход флюса (кг флюса/кг ленты)											
Напряжение	DC+	AC										
25	0,7											
28	0,8											
32	0,9											
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.05A/лента												
Типичный химический состав наплавленного металла и содержание в нем ферритной фазы:												
Марка проволоки	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Nb	N	S	P	FN по WRC-92	
OK Band 309L	Применяется для наплавки переходных слоев. Химический состав наплавленного металла в этом слое не регламентируется.											
Exaton 24.13.LNb	Применяется для наплавки переходных слоев. Химический состав наплавленного металла в этом слое не регламентируется.											
OK Band 308L*	≤0,030			19,7	10,0				0,010	0,020	6	
OK Band 347**	0,02	0,8	0,6	21,0	10,4		0,3	0,05	0,015	0,020	8	
OK Band 347*	0,02	0,7	0,8	19,5	10,1		0,3	0,05	0,010	0,020	5	
OK Band 316L*	0,02	1,1	0,7	18,0	13,0	2,5		0,02	0,010	0,020	7	

* Во 2-ом слое наплавки. Первый слой наплавлен лентой OK Band 309L

** Во 2-ом слое наплавки. Первый слой наплавлен лентой Exaton 24.13.LNb

4 Сварочные материалы на основе высоколегированных сталей и железо-никелевых сплавов.

OK Flux 10.10A											
Высокоосновный агломерированный флюс, предназначенный для электрошлаковой ленточной наплавки высоколегированных коррозионностойких слоев хромистыми, хромоникелевыми и хром-никель-молибденовыми лентами, стабилизированными ниобием или без него. Наплавка может производиться как на переходный слой, выполняемый дуговой ленточной наплавкой в сочетании с флюсом OK Flux 10.05A, так и непосредственно на конструкционную или теплоустойчивую сталь. При этом, благодаря крайне низкой доле участия основного металла в наплавленном материале, при однослойной наплавке нет риска образования в ней хрупких структур. Процесс наплавки с использованием данного флюса требует применения специальных головок с водяным охлаждением и магнитные управляющие системы для формирования ровной поверхности наплавляемого валика по всей ширине ленты. Максимально допустимое значение тока для OK Flux 10.10A, при использовании ленты 60x0,5 мм, составляет 1700 А											
Типичный химический состав флюса:											
Al ₂ O ₃ +MnO 22%											
CaF ₂ 62%											
SiO ₂ +MgO 6%											
Режимы прокалки: 275-325°C, 2-4 часа											
Классификация флюса											
EN ISO 14174: ES A FB 2B 55 44 DC											
Индекс основности											
4,0											
Насыпная плотность [кг/л]											
1,15											
Гран. состав [мм]											
0,4 – 1,4											
Тип флюса											
Ток и полярность											
Легирование											
Фторидно-основный											
DC+											
Нелегирующий											
Расход флюса (кг флюса/кг ленты)											
Напряжение											
DC+											
АС											
25											
0,6											
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.10A/лента											
Типичный химический состав наплавленного металла и содержание в нем ферритной фазы:											
Марка проволоки											
C											
Mn											
Si											
Cr											
Ni											
Mo											
Nb											
N											
S											
P											
FN по WRC-92											
OK Band 308L ^(a)											
≤0,030											
19,5											
10,0											
0,30											
0,03											
≤0,020											
≤0,030											
8											
OK Band 347 ^(a)											
0,01											
1,2											
0,4											
19,2											
10,5											
0,05											
≤0,020											
≤0,030											
OK Band 309L ESW ^(b)											
0,03											
1,2											
0,4											
19,0											
10,0											
0,05											
≤0,030											
≤0,040											
5											
OK Band 309L ESW ^(c)											
0,02											
1,2											
0,5											
20,0											
11,0											
0,05											
≤0,030											
≤0,040											
7											
OK Band 309LNb ESW ^(d)											
0,02											
1,3											
0,5											
19,3											
10,1											
0,50											
0,05											
≤0,020											
≤0,030											
6											
Exaton 24.13.LNb ^(d)											
0,03											
1,5											
0,4											
20,8											
10,7											
0,50											
0,04											
≤0,020											
≤0,030											
Exaton 21.13.3.L ^(d)											
0,02											
1,1											
0,4											
18,7											
12,5											
2,7											
0,03											
≤0,020											
≤0,030											
OK Band 309LMo ESW ^(d)											
0,02											
1,1											
0,4											
18,0											
12,5											
2,8											
0,04											
≤0,020											
≤0,030											
6											
SpeciAlloy B 25.22.2.LMn ^(e)											
0,01											
4,0											
0,5											
25,1											
22,2											
2,2											
0,10											
≤0,020											
≤0,030											
0											
SpeciAlloy B 25.10.4.L ^(f)											
≤0,030											
24,7											
9,5											
3,6											
0,22											
≤0,020											
≤0,030											
55											
SpeciAlloy B 25.10.4.L ^(g)											
≤0,030											
24,5											
9,0											
3,9											
0,22											
≤0,020											
≤0,030											
55											

- a) Во 2-ом слое наплавки. Первый слой наплавлен лентой Exaton 24.13.L. Наплавка выполнена на низколегированную теплоустойчивую 2,25%Cr-1%Mo сталь
- b) В 1-ом слое наплавки. Наплавка выполнена на низкоуглеродистую C-Mn конструкционную сталь
- c) Во 2-ом слое наплавки. Наплавка выполнена на низкоуглеродистую C-Mn конструкционную сталь
- d) В 1-ом слое наплавки. Наплавка выполнена на низколегированную теплоустойчивую 2,25%Cr-1%Mo сталь
- e) Во 2-ом слое наплавки. Первый слой наплавлен лентой SpeciAlloy B 25.22.2.LMn на низколегированную теплоустойчивую 2,25%Cr-1%Mo сталь
- f) Во 2-ом слое наплавки. Первый слой наплавлен лентой OK Band 309L на низкоуглеродистую C-Mn конструкционную сталь
- g) Во 2-ом слое наплавки. Первый слой наплавлен лентой SpeciAlloy B 25.10.4.L. Наплавка выполнена на низкоуглеродистую C-Mn конструкционную сталь

5.1. Электроды на основе никелевых сплавов*

* электроды на основе никелевых сплавов для сварки чугуна см. в разделе 6

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC ST 202 NT	ТУ 25.93.15-340-55224353-2024	C max 0,10	σ_t 380 МПа
Тип покрытия – основное Электрод предназначен для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикали на пуск и потолочного положения, жаро-коррозионностойких никелевых сплавов типа ХН60ВТ, ЭИ-868, Inconel 600, Alloy 600Н, N006600, WNr. 2.4816 и им подобных эксплуатирующихся в контакте с сухими агрессивными газами, такими как хлор или хлороводород при температуре от -196 до 550°C, а в окислительных и науглероживающих газовых средах до 700°C, жаропрочных никелевых сплавов типа Incoloy 800Н, Incoloy 800НТ, Nicrofer 3220Н, Nicrofer 3220НР, эксплуатирующихся при температурах до 1000°C, низколегированных хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса эксплуатирующихся при температуре до 650°C, гарантируя при этом отсутствие миграции углерода из теплоустойчивой стали в металл шва, высокопрочных сталей криогенного назначения, легированных 5 или 9% Ni, мартенситных тяжело свариваемых сталей со сталями аустенитного класса, отливок из жаропрочных сталей ограниченной свариваемости, а также наплавки переходных и плакирующих коррозионностойких слоев на изделия из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей. Для тяжело свариваемых сталей с углерод-эквивалентом более 0,45% перед сваркой рекомендуется выполнять предварительный подогрев соединения до температуры 150-300°C. Наплавленный металл не подвержен высокотемпературному охрупчиванию, обладает высокой жаропрочностью при температурах до 1000°C и стойкостью к образованию окалины при температурах до 1200°C в атмосферах, не содержащей соединения серы и до 800°C в атмосферах, содержащей сернистые соединения. Также рекомендуется для сварки разнородных сочетаний материалов, таких как чистый никель, никелевые сплавы, монель-сплавы между собой, а также их сварки с конструкционными, теплоустойчивыми и высоколегированными сталями. Электрод может также применяться для сварки жаропрочных сталей типа 25%Cr-20%Ni, таких как 20Х23Н18, AISI 310S, X15CrNiSi25-21, 1.4841 и им аналогичных, работающих в окислительных и науглероживающих средах. Благодаря высокому содержанию Mn, наплавленный металл стоек к образованию горячих трещин. Сварку рекомендуется выполнять на предельно короткой дуге прямолинейными валиками или с минимальными поперечными колебаниями. Сварочный ток рекомендуется выбирать ближе к нижней границе, рекомендуемый для данного диаметра. Тщательно удаляйте остатки шлака между проходами. Для его удаления используйте щетки только из нержавеющей проволоки. Термическая обработка после сварки как правило не требуются. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 260-300°C, 2 часа	EN ISO 14172: E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn)	Mn 6,00	σ_b 645 МПа
	AWS A5.11: ENiCrFe-3	Si 0,50	δ 40%
	HAKC: Ø 3,15; 4,0 мм	Ni min 59,0	KCV:
		Cr 15,7	100 Дж/см ² при -20°C
		Nb+Ta 1,90	80 Дж/см ² при -196°C
		Fe 4,80	
		P max 0,030	
		S max 0,015	

5 Сварочные материалы на основе никелевых сплавов.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
CP GW 068	ТУ 1273-301-55224353-2023	C max 0,04 Mn 0,50 Si 0,30 Ni min 55 Cr 21,2 Mo 9,10 Nb+Ta 3,40 Fe 1,50 P max 0,030 S max 0,020	σ_T 555 МПа σ_B 770 МПа δ 42% KCV: 100 Дж/см ² при +20°C 90 Дж/см ² при -196°C
Тип покрытия – основное Универсальный электрод предназначен для сварки коррозионностойких никелевых и железно-никелевых сплавов типа ХН38ВТ, ХН78Т, Incoloy 825, Inconel 625, Incoloy 020 и им подобных, эксплуатирующихся в контакте с агрессивными средами при температуре от -196 до 550°C, жаропрочных никелевых и железно-никелевых сплавов типа Inconel 600, Alloy 600Н, N006600, WNr. 2.4816 при температурах эксплуатации не выше 700°C, супераустенитных коррозионностойких сталей с содержанием молибдена до 6% типа 0Х23Н28М3Д3Т, 254 SMO (например UNS S31254) и им подобных, высокопрочных сталей криогенного назначения, легированных 5 или 9% Ni, сталей с ограниченной свариваемостью, а также наплавки переходных и плакирующих коррозионностойких слоев на изделия из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением, питтинговой и щелевой коррозии при контакте с хлоросодержащими средами, высокой жаропрочностью при температурах до 1000°C и стойкостью к образованию окалины при температурах до 1100°C в атмосфере, не содержащей соединения серы. Межпроходная температура не должна превышать 100°C, а удельное тепловложение 1 кДж/мм. Предварительный подогрев и термическая обработка после сварки как правило не требуются. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 260-300°C, 2 часа			
EN ISO 14172: E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)	EN ISO 14172: E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)		
AWS A5.11: ENiCrMo-3	AWS A5.11: ENiCrMo-3		
НАКС: Ø 2,5; 3,15 мм	НАКС: Ø 2,5; 3,15 мм		
EWAC ST 278	ТУ 25.93.15-336-55224353-2024	C max 0,02 Mn 0,50 Si 0,10 Ni основа Cr 15,6 Mo 16,1 W 3,50 Fe 4,80 P 0,040 S 0,030	σ_T 450 МПа σ_B 720 МПа δ 28% KCV: 113 Дж/см ² при +20°C 88 Дж/см ² при -196°C
Тип покрытия – основное Электрод предназначен для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикали на пуск и потолочного положения, коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy C-276 (UNS N10276, W.Nr. 2.4819), таких как Inconel C-276, Microfer 5716 hMoW, Hastelloy C-276 и им аналогичных, а также для изделий из сплавов типа alloy 22, контактирующих с сильными щелочными средами, т.к. в этих средах металл, наплавленный EWAC ST 278 обладает более высокими коррозионностойкими характеристиками в сравнении с электродами, классифицируемыми как ENiCrMo-10. Данные электроды также можно применять для сварки сплавов, для которых рекомендованы электроды с классификацией ENiCrMo-3, такие как никелевые и железно-никелевые сплавы ХН70Ю, ХН78Т, ХН32Т, alloy 800 и 825, X10NiCrAlTi 32 20 (1.4876) и им подобные, супераустенитные коррозионностойкие стали с содержанием молибдена до 6% типа 0Х23Н28М3Д3Т, 254 SMO (например UNS S31254) и им подобные, высокопрочных сталей криогенного назначения, легированных 5 или 9% Ni, сталей с ограниченной свариваемостью. При этом металл шва, выполненный данными электродами, обладает более высокой стойкостью к питтинговой и щелевой коррозии в сравнении с электродами с классификацией ENiCrMo-3. Эти электроды широко используется при изготовлении изделий для целлюлозно-бумажной промышленности, отбеливателей, оборудования для сжигания отходов, в том числе при высоком парциальном давлении кислорода, систем десульфурации дымовых газов, реакторов для производства уксусной кислоты, охладителей серной кислоты, а также емкостей из высокопрочных сталей криогенного назначения, легированных 5 или 9% Ni для хранения сжиженных газов и многого другого. При этом, благодаря отсутствию в ее составе наплавки Nb, данную марку можно использовать для сварки высоколегированных дуплексных и супердуплексных сталей с супераустенитными. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 260-300°C, 2 часа			
EN ISO 14172: E Ni 6276 (NiCr15Mo15Fe6W4)	EN ISO 14172: E Ni 6276 (NiCr15Mo15Fe6W4)		
AWS A5.11: ENiCrMo-4	AWS A5.11: ENiCrMo-4		
НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм	НАКС: Ø 2,5; 3,15; 4,0 мм		

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
CP GW 069 Тип покрытия – основное Электрод из никель-хром-молибденового сплава, предназначенный для сварки высокопрочной криогенной 9%-ной никелевой стали, сплавов Ni-Cr-Mo со сталью и других сплавов на основе никеля. Электроды также применимы для сварки аустенитных стабилизированных и нестабилизированных аустенитных хромоникелевых сталей эксплуатирующихся при криогенных температурах, сварки и наплавки высокопрочных, жаростойких и коррозионностойких сплавов на основе никеля аналогичного состава, сварки разнородных соединений вышеуказанных материалов с ферритными, аустенитными, нелегированными и низколегированными сталями. Наплавленный металл обладает высокой устойчивостью к растрескиванию при термоударах и коррозионному растрескиванию под напряжением. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 260-300°C, 2 часа	AWS A5.11: ENiCrMo-6	C max 0,10 Mn 3,20 Si max 1,00 Ni основа Cr 14,5 Mo 6,90 W 1,60 Nb+Ta 1,40 Fe max 10,0 P max 0,030 S max 0,020	σ_t 430 МПа σ_b 620 МПа δ 30% KCV: 88 Дж/см ² при +20°C 63 Дж/см ² при -196°C
EWAC UltraJoint 3333 Тип покрытия – основное Универсальный электрод, предназначенная для сварки и наплавки жаропрочных никелевых сплавов типа alloy 617, 800 (UNS N06617, UNS N08810, UNS N08811, 2.4663, 1.4958, 1.4959), таких как Inconel 617, Incoloy 800H, Incoloy 800HT, Nicrofer 5520 Co, Nicrofer 3220H, Nicrofer 3220HP и им аналогичных, рассчитанных на длительную эксплуатацию в окислительных и науглераживающих средах при температурах до 1100°C, а также для сварки других жаропрочных сталей и сплавов с высокой расчетной температурой эксплуатации. UltraJoint 3333 применяется при изготовлении высокотемпературных теплообменников, клапанов, узлов термических печей, газовых турбин и других изделий, подверженных воздействию высоких температур, используемых в различных областях промышленности. Сварку рекомендуется выполнять на предельно короткой дуге прямолинейными валиками или с амплитудой поперечных колебаний не более 1,5 диаметра электрода. В зависимости от типа свариваемого материала изделие может требовать термической обработки после сварки. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Доступные для заказа диаметры: 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 260-300°C, 2 часа	EN ISO 14172: E Ni 6617 (NiCr22Co12Mo) AWS A5.11: ENiCrCoMo-1	C 0,10 Mn 1,20 Si 0,25 Ni основа Cr 23,5 Mo 9,0 Co 11,5 Fe 3,50 Nb+Ta 0,30 P max 0,030 S max 0,015	σ_t 450 МПа σ_b 735 МПа δ 35% KCV: 75 Дж/см ² при +20°C

5 Сварочные материалы на основе никелевых сплавов.

5.2. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе никелевых сплавов.

Рекомендации по составу защитных газов для GMAW-сварки проволоками на основе никелевых и железо-никелевых сплавов.

I1: Ar	I3 ² : Ar + He	M13: Ar + (1-2)%O ₂	M12: Ar + (1-2)%CO ₂	Ar + 30% He + (1-2)% O ₂	Ar + 30% He + (1-2)%CO ₂	Ar + 30% He + (1-2)% N ₂	Ar + 30% He + (3-5)% H ₂ + (0,02-0,05)% CO ₂
да	да	нет	нет	нет	нет	нет	да
1 — процесс сварки, в сравнении с I3, характеризуется не очень хорошими сварочно-технологическими характеристиками, особенно при невысоких скоростях подачи проволоки 2 — обычно содержание He составляет 20-30%							

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %		Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
NickelRod M Ni-1 Проволока, предназначенная для сварки никеля высокой чистоты (min 99,6%) типа Alloy 200 и 201, поковки из технического никеля и никеля с пониженным содержанием углерода. NickelRod M Ni-1 имеет широкий спектр применения для сварки изделий, контактирующих с сильными горячими щелочами и некоторыми другими коррозионными средами. Данная проволока также может применяться для наплавки переходного слоя на кромки при сварке меди и ее сплавов со сталями. Проволока легирована небольшим количеством титана для снижения склонности наплавленного металла к образованию горячих трещин. При сварке необходимо учитывать, что наплавленный металл из чистого никеля имеет крайне высокую склонность к образованию пор. Поэтому, чтобы избежать дефектов, свариваемые кромки должны быть тщательно очищены от загрязнений и окислов механическим способом, абразивом, пескоструйной обработкой или травлением. Однако применять для зачистки чистого никеля металлические щетки не рекомендуется, т.к. это может привести к образованию микронадрывов поверхности. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, предпочтительнее в смеси Ar-основа + 20...30% He. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiTi3) AWS A5.14: ERNi-1	C Mn Si Ni Ti P S	max 0,05 max 0,80 max 0,70 min 93,0 2,00-3,50 max 0,030 max 0,010	I3 (Ar + 25...30 %He)	$\sigma_t \geq 200$ МПа $\sigma_s \geq 400$ МПа $\delta \geq 25\%$ KCV: ≥ 150 Дж/см ² при +20°C
NickelRod M NiCu-7 Проволока, предназначенная для сварки плавящимся электродом в защитном газе, а также в качестве присадки для автоматической сварки в защитном газе неплавящимся электродом коррозионностойких никель-медных сплавов типа Monel 400, близких по составу термически упрочняемых сплавов типа R-405 и K-500 дополнительно легированных небольшим количеством Ti и Al и им аналогичных, их сварки со сталями, сварки медных сплавов с никелем и сплавами на его основе. Ее также применяют для выполнения антикоррозионной наплавки на низкоуглеродистые и низколегированные конструкционные стали и в качестве переходного слоя под последующую наплавку никелевой проволокой типа NickelRod M Ni-1. Наплавленный металл обладает достаточно высокой прочностью и пластичностью, отвечает самым строгим требованиям по коррозионной стойкости в морской воде, плавиковой и серной кислотах, щелочах и других агрессивных средах. Межпроходная температура не должна превышать 100°C. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, предпочтительнее в смеси Ar-основа + 20...30% He. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 18274: S Ni 4060 (NiCu30MnTi) AWS A5.14: ERNiCu-7	C Mn Si Ni Cu Ti Fe Al P S	max 0,15 2,00-4,00 max 1,00 62,0-69,0 28,0-32,0 1,50-3,00 0,50-2,50 max 1,00 max 0,020 max 0,015	I3 (Ar + 25...30 %He)	σ_t 300 МПа σ_s 480 МПа δ 35% KCV: 200 Дж/см ² при +20°C

Марка, описание	Классификация и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
NickelRod M NiCr-3 Наиболее универсальная из проволок на основе никель-хромового сплава. Предназначена для сварки плавящимся электродом в защитном газе, а также в качестве присадки для автоматической сварки в защитном газе неплавящимся электродом жаро-коррозионностойких никелевых сплавов типа ХН60ВТ, ЭИ-868, Inconel 600, Alloy 600Н, N006600, WNr. 2.4816 и им подобных эксплуатирующихся в контакте с сухими агрессивными газами, такими как хлор или хлороводород при температуре от -196 до 550°C, а в окислительных и науглероживающих газовых средах до 700°C, жаропрочных никелевых сплавов типа Incoloy 800Н, Incoloy 800НТ, Nicrofer 3220Н, Nicrofer 3220НР, эксплуатирующихся при температурах до 1000°C, низколегированных хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса эксплуатирующихся при температуре до 650°C, гарантируя при этом отсутствие миграции углерода из теплоустойчивой стали в металл шва, высокопрочных сталей криогенного назначения, легированных 5 или 9% Ni, мартенситных тяжело свариваемых сталей со сталями аустенитного класса, отливок из жаропрочных сталей ограниченной свариваемости, а также наплавки переходных и плакирующих коррозионностойких слоев на изделия из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей. Для тяжело свариваемых сталей с углерод-эквивалентом более 0,45% перед сваркой рекомендуется выполнять предварительный подогрев соединения до температуры 150-300°C. Наплавленный металл не подвержен высокотемпературному охрупчиванию, обладает высокой жаропрочностью при температурах до 1000°C и стойкостью к образованию окалины при температурах до 1200°C в атмосферах, не содержащей соединения серы и до 800°C в атмосферах, содержащей сернистые соединения. Также рекомендуется для сварки разнородных сочетаний материалов, таких как чистый никель, никелевые сплавы, монель-сплавы между собой, а также их сварки с конструкционными, теплоустойчивыми и высоколегированными сталями. Может также применяться для сварки жаропрочных сталей типа 25%Cr-20%Ni, таких как 20Х23Н18, AISI 310S, X15CrNiSi25-21, 1.4841 и им аналогичных, работающих в окислительных и науглероживающих средах. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, предпочтительнее в смеси Ar-основа + 20...30% He. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) AWS A5.14: ERNiCr-3	C max 0,05 Mn 2,50-3,50 Si max 0,25 Ni min 67,0 Cr 18,0-22,0 Nb+Ta 2,00-3,00 Fe max 1,50 P max 0,010 S max 0,010	I3 (Ar + 25...30 %He)	σ_t 390 МПа σ_b 640 МПа δ 40% KCV: 188 Дж/см ² при +20°C

5 Сварочные материалы на основе никелевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
NickelRod M NiCrMo-3 Проволока, предназначенная для сварки плавящимся электродом в защитном газе коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy 625 (UNS N06625, W.Nr. 2.4856), таких как Inconel 625, Nicrofer 6020hMo и им аналогичных, эксплуатирующихся в диапазоне температур от криогенных до 980°C и отличается гораздо более низким содержанием железа, серы и фосфора, чем это регламентировано стандартами ISO и AWS. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением, межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозии и может применяться для сварки изделий эксплуатирующихся в условиях влажной коррозии при температурах до 600°C, науглероживанию и окислительной эрозии при температурах до 1000°C, а также насыщению азотом. Проволока применяется для изготовления оборудования, контактирующего с неорганическими кислотами, такими как азотная, серная, соляная, ортофосфорная, различными органическими кислотами, щелочами, морской водой при высоких температурах, средах с высоким содержанием ионов хлора, галогенами и газообразным хлороводородом. Данную проволоку также можно применять для сварки никелевых сплавов типа ХН70Ю, ХН78Т, alloy 800 и 825 и им подобных, супермастеничных коррозионностойких сталей с содержанием молибдена до 6% типа 0Х23Н28М3ДЗТ, 254 SMO (например UNS S31254) и им подобных, сплавов на железо-никелевой основе типа ХН32Т, Х10NiCrAlTi 32 20 (1.4876) и им подобных, жаропрочных никелевых и железо-никелевых сплавов типа Inconel 600, Alloy 600H, N006600, W.Nr. 2.4816 при температурах эксплуатации не выше 700°C, высокопрочных сталей криогенного назначения, легированных 5 или 9% Ni, сталей с ограниченной свариваемостью, а также наплавки переходных и плакирующих коррозионностойких слоев на изделия из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, предпочтительнее в смеси Ar-основа + 20...30% He. Для использования этой проволоки в качестве присадки для автоматической сварки в защитном газе неплавящимся электродом предусмотрена ее модификация NickelRod M NiCrMo-3 HWT. Удельное тепловложение не должно превышать 1,5 кДж/мм, а межпроходная температура 100°C. Для получения наиболее высокой стабильности GMAW-процесса, снижения в наплавленном слое доли участия основного металла и получения светлого наплавленного валика, рекомендуется использовать многокомпонентные Ar/He смеси (типа Ar-основа, He=30%, H ₂ =2...5%, CO ₂ =0,05%). Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	ТУ 1842-271-55224353-2022 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) AWS A5.14: ERNiCrMo-3	C max 0,03 Mn max 0,30 Si max 0,20 Ni min 60,0 Cr 20,0-23,0 Mo 8,0-10,0 Nb+Ta 3,15-4,15 Fe max 0,50 P max 0,008 S max 0,005	I3 (Ar + 25...30 %He)	σ_t 590 МПа σ_s 800 МПа δ 44% KCV: 260 Дж/см ² при +20°C 250 Дж/см ² при -60°C 210 Дж/см ² при -196°C
	НАКС: Ø 1,2 мм			

Марка, описание	Классификация и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
NickelRod M NiCrMo-4 Проволока, предназначенная для сварки и наплавки коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy C-276 (UNS N10276, W.Nr. 2.4819), таких как Inconel C-276, Nicrofer 5716 hMoW, Hastelloy C-276 и им аналогичных, а также для изделий из сплавов типа alloy 22, контактирующих с сильными щелочными средами, т.к. в этих средах металл, наплавленный NickelRod M NiCrMo-4 обладает более высокими коррозионностойкими характеристиками в сравнении с проволоками типа ERNiCrMo-10. Металл шва, выполненный этой проволокой, обладает более высокой стойкостью к питтинговой и щелевой коррозии в сравнении с проволоками типа ERNiCrMo-3. Данная проволока применима и для сварки изделий из никелевых и железо-никелевых сплавов, супераустенитных сталей, для которых можно применять проволоки типа ERNiCrMo-3. Данный материал используется при изготовлении изделий для целлюлозно-бумажной промышленности, отбеливателей, оборудования для сжигания отходов, в том числе при высоком парциальном давлении кислорода, систем десульфурации дымовых газов, реакторов для производства уксусной кислоты, охладителей серной кислоты, а также емкостей из высокопрочных сталей криогенного назначения, легированных 5 или 9% Ni для хранения сжиженных газов и многого другого. При этом, благодаря отсутствию в ее составе Nb, проволока может использоваться для сварки высоколегированных дуплексных и супердуплексных сталей с супераустенитными. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, предпочтительнее в смеси Ar-основа + 20...30% He. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 18274: S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) AWS A5.14: ERNiCrMo-4	C max 0,02 Mn max 1,00 Si max 0,08 Ni min 50,0 Cr 14,5-17,0 Mo 15,0-17,0 W 3,00-4,50 Fe 4,00-7,00 P max 0,020 S max 0,015	I3 (Ar + 25...30 %He)	σ_t 450 МПа σ_b 690 МПа δ 30% KCV: 150 Дж/см ² при +20°C 100 Дж/см ² при -196°C
NickelRod M NiCrMo-10 Универсальная проволока с превосходной стойкостью к влажной коррозии в окислительных и восстановительных средах, предназначенная для сварки и наплавки коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy 22 (UNS N06022; W. Nr. 2.4602; NiCr21Mo14W), таких как Inconel 22, Nicrofer 5621 hMoW, Hastelloy C-22 и им аналогичных. Наплавленный металл обладает более высокой стойкостью к питтинговой коррозии в окисляющих хлоросодержащих средах в сравнении с проволоками типа ERNiCrMo-4. Проволока применяется для изготовления оборудования по производству уксусной и ортофосфорной кислоты, целлофана, пестицидов, емкостей для сложных кислотных смесей, валков для гальванических установок, систем очистки дымовых газов, оборудования для геотермальных скважин и пр. Данную проволоку также можно использовать для сварки материалов, для которых применимы проволоки типа ERNiCrMo-3. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, предпочтительнее в смеси Ar-основа + 20...30% He. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	EN ISO 18274: S Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3) AWS A5.14: ERNiCrMo-10	C max 0,015 Mn max 0,50 Si max 0,08 Ni ~ 56,0 Cr ~ 21,5 Fe max 4,00 Mo ~ 13,5 W ~ 3,00 P max 0,02 S max 0,01	I3 (Ar + 25...30 %He)	σ_t 500 МПа σ_b 770 МПа δ 45% KCV: 188 Дж/см ² при +20°C 100 Дж/см ² при -196°C

5.3. Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе никелевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
NickelRod T Ni-1 Присадочный пруток, предназначенный для сварки никеля высокой чистоты (min 99,6%) типа Alloy 200 и 201, поковок из технического никеля и никеля с пониженным содержанием углерода. NickelRod T Ni-1 имеет широкий спектр применения для сварки изделий, контактирующих с сильными горячими щелочами и некоторыми другими коррозионными средами. Данный пруток также может применяться для наплавки переходного слоя на кромки при сварке меди и ее сплавов со сталями. Пруток легирован небольшим количеством титана для снижения склонности наплавленного металла к образованию горячих трещин. При сварке необходимо учитывать, что наплавленный металл из чистого никеля имеет крайне высокую склонность к образованию пор. Поэтому, чтобы избежать дефектов, свариваемые кромки должны быть тщательно очищены от загрязнений и окислов механическим способом, абразивом, пескоструйной обработкой или травлением. Однако применять для зачистки чистого никеля металлические щетки не рекомендуется, т.к. это может привести к образованию микронадрывов поверхности. Выпускаемые диаметры: 1,6; 2,0 и 2,4 мм	EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiTi3) AWS A5.14: ERNi-1	C max 0,05 Mn max 0,80 Si max 0,70 Ni min 93,0 Ti 2,00-3,50 P max 0,030 S max 0,010	$\sigma_t \geq 200$ МПа $\sigma_b \geq 400$ МПа $\delta \geq 25\%$ KCV: ≥ 150 Дж/см ² при +20°C
NickelRod T NiCu-7 Присадочный пруток, предназначенный для сварки коррозионностойких никель-медных сплавов типа Monel 400, близких по составу термически упрочняемых сплавов типа R-405 и K-500 дополнительно легированных небольшим количеством Ti и Al и им аналогичных, их сварки со сталями, сварки медных сплавов с никелем и сплавами на его основе. Наплавленный металл обладает достаточно высокой прочностью и пластичностью, отвечает самым строгим требованиям по коррозионной стойкости в морской воде, плавиковой и серной кислотах, щелочах и других агрессивных средах. Межпроходная температура не должна превышать 100°C. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0 и 2,4 мм	TY 25.93.15-328-55224353-2024 EN ISO 18274: S Ni 4060 (NiCu30MnTi) AWS A5.14: ERNiCu-7 НАКС: Ø 2,0; 2,4 мм	C max 0,15 Mn 2,00-4,00 Si max 1,00 Ni 62,0-69,0 Cu 28,0-32,0 Ti 1,50-3,00 Fe 0,50-2,50 P max 0,020 S max 0,015	σ_t 300 МПа σ_b 520 МПа δ 35% KCV: 200 Дж/см ² при +20°C
NickelRod T NiCr-3 Пруток на основе никель-хромового сплава, предназначенный для сварки жаро-коррозионностойких никелевых сплавов типа ХН60ВТ, ЭИ-868, Inconel 600, Alloy 600H, N006600, WNr. 2.4816 и им подобных эксплуатирующихся в контакте с сухими агрессивными газами, такими как хлор или хлороводород при температуре от -196 до 550°C, а в окислительных и науглероживающих газовых средах до 700°C, жаропрочных никелевых сплавов типа Incoloy 800H, Incoloy 800HT, Nicrofer 3220H, Nicrofer 3220HP, эксплуатирующихся при температурах до 1000°C, низколегированных хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей перлитного класса с высоколегированными сталями аустенитного класса эксплуатирующихся при температуре до 650°C, гарантируя при этом отсутствие миграции углерода из теплоустойчивой стали в металл шва, а также наплавки переходных и плакирующих коррозионностойких слоев на изделия из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей. Наплавленный металл не подвержен высокотемпературному охрупчиванию, обладает высокой жаропрочностью при температурах до 1000°C и стойкостью к образованию окалины при температурах до 1200°C в атмосферах, не содержащей соединения серы и до 800°C в атмосферах, содержащей сернистые соединения. Также рекомендуется для сварки разнородных сочетаний материалов, таких как чистый никель, никелевые сплавы, монель-сплавы между собой, а также их сварки с конструкционными, теплоустойчивыми и высоколегированными сталями. Может применяться для сварки жаропрочных сталей типа 25%Cr-20%Ni, таких как 20X23H18, AISI 310S, X15CrNiSi25-21, 1.4841 и им аналогичных, работающих в окислительных и науглероживающих средах, а также для сварки нагревательных элементов из различных сплавов, кроме фехраля. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4 и 3,2 мм	TY 1842-303-55224353-2023 EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) AWS A5.14: ERNiCr-3 НАКС: Ø 2,4 мм	C max 0,05 Mn 2,50-3,50 Si max 0,25 Ni min 67,0 Cr min 18,0 Nb+Ta 2,00-3,00 Fe max 1,50 P max 0,010 S max 0,010	σ_t 390 МПа σ_b 640 МПа δ 40% KCV: 250 Дж/см ² при +20°C

СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

5 Сварочные материалы на основе никелевых сплавов.

Марка, описание	Классификация и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
NickelRod T NiCrMo-10 Универсальный пруток с превосходной стойкостью к влажной коррозии в окислительных и восстановительных средах, предназначенная для сварки и наплавки коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy 22 (UNS N06022; W. Nr. 2.4602; NiCr21Mo14W), таких как Inconel 22, Nicrofer 5621 hMoW, Hastelloy C-22 и им аналогичных. Наплавленный металл обладает более высокой стойкостью к питтинговой коррозии в окисляющих хлоросодержащих средах в сравнении с проволоками типа ERNiCrMo-4. Пруток применяется для изготовления оборудования по производству уксусной и ортофосфорной кислоты, целлофана, пестицидов, емкостей для сложных кислотных смесей, валков для гальванических установок, систем очистки дымовых газов, оборудования для геотермальных скважин и пр. Данные прутки также можно использовать для сварки материалов, для которых применимы проволоки типа ERNiCrMo-3. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0 и 2,4 мм	EN ISO 18274: S Ni 6022 (NiCr21Mo13Fe4W3) AWS A5.14: ERNiCrMo-10	C max 0,015 Mn max 0,50 Si max 0,080 Ni ~ 56,0 Cr ~ 21,5 Fe max 4,00 Mo ~ 13,5 W ~ 3,00 P max 0,02 S max 0,01	σ_T 500 МПа σ_B 770 МПа δ 45% KCV: 200 Дж/см ² при +20°C
NickelRod T NiCrMo-13 Никель-хром-молибденовый пруток из сплава типа alloy 59, предназначенная для сварки и наплавки коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy 59 (UNS N06059, W.Nr. 2.4605), таких как Nicrofer 5923 hMo и им аналогичных. Металл, наплавленный данной проволокой, характеризуется высокой коррозионной стойкостью во влажных сернистых, окислительных, щелочных средах и обладает более высокой стойкостью к питтинговой и щелевой коррозии в хлоросодержащих средах, чем проволоками типа ERNiCrMo-4 и ERNiCrMo-10. Данный сварочный материал также можно применять для сварки широкой номенклатуры никелевых сплавов, таких как Hastelloy C4, C-276, INCONEL 622, C22, 625, Alloy 31 и им аналогичных, обеспечивая коррозионную стойкость шва не ниже основного металла. Высочайшая термическая стабильность материала, в сравнении с другими сплавами на основе никеля, позволяет гарантировать отсутствие интерметаллидов по границам зерен после сварки, а отсутствие Nb позволяет применять ее для сварки супералюминидных сталей с высоколегированными дуплексными и супердуплексными. Прутки NickelRod T NiCrMo-13 находят применение для сварки изделий контактирующего с загрязненными коррозионно-активными средами, включая скрубберы для десульфурации дымовых газов, оборудования химических и нефтехимических заводов. Доступные для заказа диаметры: 2,0 и 2,4 мм	EN ISO 18274: S Ni 6059 (NiCr23Mo16) AWS A5.14: ERNiCrMo-13	C max 0,010 Mn max 0,50 Si max 0,10 Ni основа Cr 22,0-24,0 Mo 15,0-16,5 Fe max 1,50 Al 0,10- 0,40 P max 0,015 S max 0,005	σ_T 470 МПа σ_B 750 МПа δ 40% KCV: 212 Дж/см ² при +20°C 163 Дж/см ² при -196°C

5.4. Проволоки порошковые для дуговой сварки плавящимся электродом на основе никелевых сплавов.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Cryo-Shield 625	ТУ 1274-309-55224353-2023	C 0,03 Mn 0,35 Si 0,40	C1 (100%CO ₂)	σ_t 425 МПа σ_b 705 МПа δ 44% KCV: 69 Дж/см ² при -196°C
Тип – рутиловая Всепоозиционная (кроме вертикали на спуск) рутиловая шовная газозащитная порошковая проволока на основе никелевого сплава, предназначенная для сварки в чистой углекислоте C1 и стандартной аргоновой смеси M21 на постоянном токе обратной полярности (DC+) высокопрочных сталей криогенного назначения, легированных 5 или 9% Ni. Возможность сварки в чистой углекислоте, с точки зрения склонности наплавленного металла к образованию пор, делает эту проволоку более предпочтительной при работе на открытых площадках. Данную проволоку можно также использовать для сварки коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy 625 (UNS N06625, W.Nr. 2.4856), таких как Inconel 625, Nicrofer 6020hMo и им аналогичных, эксплуатирующихся в диапазоне температур от криогенных до 980°C. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением, межкристаллитной, питтинговой и щелевой коррозии и может применяться для сварки изделий эксплуатирующихся в условиях влажной коррозии при температурах до 600°C, науглераживанию и окислительной эрозии при температурах до 1000°C, а также насыщению азотом. Проволока применяется для изготовления оборудования, контактирующего с неорганическими кислотами, такими как азотная, серная, соляная, ортофосфорная, различными органическими кислотами, щелочами, морской водой при высоких температурах, средах с высоким содержанием ионов хлора, галогенами и газообразным хлороводородом. Данную проволоку также можно применять для сварки никелевых сплавов типа ХН70Ю, ХН78Т, alloy 800 и 825 и им подобных, супермастеничных коррозионностойких сталей с содержанием молибдена до 6% типа 0Х23Н28М3ДЗТ, 254 SMO (например UNS S31254) и им подобных, сплавов на железо-никелевой основе типа ХН32Т, Х10NiCrAlTi 32 20 (1.4876) и им подобных, сталей с ограниченной свариваемостью, а также наплавки переходных и плакирующих коррозионностойких слоев на изделия из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей. Сварку необходимо выполнять углом назад, оттягивая шлак в хвостовую часть ванны. Устойчивый процесс сварки начинается при скорости подачи проволоки от 11,8 м/мин, из-за чего не рекомендуется применять данную проволоку для сварки небольших толщин. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Выпускаемый диаметр: 1,2 мм	AWS A5.34: ENiCrMo3T1-1	Ni min 58,0 Cr 20,5 Mo 8,20	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	σ_t 450 МПа σ_b 740 МПа δ 35% KCV: 81 Дж/см ² при -196°C
	AWS A5.34: ENiCrMo3T1-4	Nb+Ta 3,50 Fe 3,80 Ti 0,15 Cu 0,12 P max 0,020 S max 0,015		
	НАКС: Ø 1,2 мм			

5 Сварочные материалы на основе никелевых сплавов.

5.5. Проволоки на основе никелевых сплавов для дуговой сварки и наплавки под флюсом.

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %
NickelRod S NiCr-3 Сварочная проволока на основе никелевого сплава, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.16, OK Flux 10.90, OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P, OK Flux 10.99 изделий из жаро-коррозионностойких никелевых сплавов типа ХН60ВТ, ЭИ-868, Inconel 600, Alloy 600H, N006600, WNr. 2.4816 и им подобных эксплуатирующихся в контакте с сухими агрессивными газами, такими как хлор или хлороводород при температуре от -196 до 550°C, а в окислительных и науглераживающих газовых средах до 700°C, жаропрочных никелевых сплавов типа Incoloy 800H, Incoloy 800HT, Nicrofer 3220H, Nicrofer 3220HP, эксплуатирующихся при температурах до 1000°C. Проволоку также можно применять для сварки жаропрочных сталей типа 25%Cr-20%Ni, таких как 20Х23Н18, AISI 310S, Х15CrNiSi25-21, 1.4841 и им аналогичных, работающих в окислительных и науглераживающих средах. Доступные для заказа диаметры: 2,0 и 2,4 мм	EN ISO 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) AWS A5.14: ERNiCr-3	C max 0,05 Mn 2,50-3,50 Si max 0,25 Ni min 67,0 Cr 18,0-22,0 Nb+Ta 2,30-3,00 Fe max 1,50 P max 0,010 S max 0,010
NickelRod S NiCrMo-3 Сварочная проволока на основе никелевого сплава, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.16, OK Flux 10.90, OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P, OK Flux 10.99 изделий из коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy 625 (UNS N06625, W.Nr. 2.4856), таких как Inconel 625, Nicrofer 6020hMo и им аналогичных, эксплуатирующихся в диапазоне температур от криогенных до 980°C, никелевых сплавов типа ХН70Ю, ХН78Т, alloy 800 и 825 и им подобных, суперэластичных коррозионностойких сталей с содержанием молибдена до 6% типа 0Х23Н28М3ДЗТ, 254 SMO (например UNS S31254) и им подобных, сплавов на железо-никелевой основе типа ХН32Т, Х10NiCrAlTi 32 20 (1.4876) и им подобных, а также наплавки переходных и плакирующих коррозионностойких слоев на изделия из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей. Доступные для заказа диаметры: 2,0 и 2,4 мм	ТУ 25.93.15-334-55224353-2024 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) AWS A5.14: ERNiCrMo-3 НАКС: Ø 2,4 мм	C max 0,03 Mn max 0,30 Si max 0,20 Ni min 60,0 Cr 20,0-23,0 Mo 8,0-10,0 Nb 3,15-4,15 Fe max 0,50 P max 0,008 S max 0,005
NickelRod S NiCrMo-4 Сварочная проволока на основе никелевого сплава, предназначенная для дуговой сварки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.16, OK Flux 10.90, OK Flux 10.93, OK Flux 10.93P, OK Flux 10.99 изделий из коррозионностойких никелевых сплавов типа alloy C-276 (UNS N10276, W.Nr. 2.4819), таких как Inconel C-276, Nicrofer 5716 hMoW, Hastelloy C-276 и им аналогичных, а также для изделий из сплавов типа alloy 22, контактирующих с сильными щелочными средами, т.к. в этих средах металл, наплавленный NickelRod S NiCrMo-4 обладает более высокими коррозионностойкими характеристиками в сравнении с проволоками типа ERNiCrMo-10. Металл шва, выполненный этой проволокой, обладает более высокой стойкостью к питтинговой и щелевой коррозии в сравнении с проволоками типа ERNiCrMo-3. Доступные для заказа диаметры: 2,4 мм	EN ISO 18274: S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) AWS A5.14: ERNiCrMo-4	C max 0,02 Mn max 1,00 Si max 0,08 Ni min 50 Cr 14,5-16,5 Mo 15,0-17,0 W 3,00-4,50 Fe 4,00-7,00 P max 0,020 S max 0,015

OK Flux 10.93P								ТУ 23.99.19-318-55224353-2023			
Описание и характеристики флюса см. в разделе 4.5. «Проволоки и флюсы для дуговой сварки под флюсом высоколегированных сталей» на стр. 100											
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.93P/проволока											
Типичный химический состав наплавленного металла и содержание в нем ферритной фазы:											
Марка проволоки	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Nb+Ta	W	Fe	S	P
NickelRod S NiCrMo-3	0,010	0,05	0,40	21,7	64,8	8,80	3,40	-	0,35	<0,005	<0,01
NickelRod S NiCrMo-4	0,013	0,40	0,20	15,2	57,8	15,8	-	3,70	6,25	<0,005	<0,01
Одобрения проволок и типичные механические свойства наплавленного металла:											
Марка проволоки	Проволока / Наплавленный металл										
	НАКС (диаметры)	Газпром	PMPC								
				σ _t [МПа]	σ _b [МПа]	δ [%]	T [°C]	KCV [Дж/см ²]			
NickelRod S NiCrMo-3	2,4			458	733	43	-60		146		
							-196		127		
NickelRod S NiCrMo-4				345	590	44	-60		101		
							-196		86		

5.6. Ленты на основе на основе никелевых сплавов для дуговой и электрошлаковой наплавки.

Марка и описание	Классификации и одобрения	Химический состав ленты, %
SpeciAlloy B Ni72HP Ленточный электрод, предназначенный для дуговой наплавки в сочетании с флюсами аналогичными OK Flux 10.16 или OK Flux 10.17 и электрошлаковой наплавки в сочетании с флюсами аналогичными OK Flux 10.11 коррозионностойких слоев на основе никелевого сплава типа alloy 82 (W.Nr. 2.4806; Inconel 82). Наплавленный металл устойчив к сухими агрессивными газами, такими как хлор или хлороводород при температуре до 550°C, а в окислительном и науглераживающим газовым средам до 700°C. Для получения максимально высоких коррозионностойких характеристик, наплавку на конструкционные и теплоустойчивые стали рекомендуется выполнять не менее чем в два слоя. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм	EN ISO 18274: B Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) AWS A5.14: EQNiCr-3	C max 0,03 Mn ~ 3,00 Si ~ 0,10 Ni ~ 72,0 Cr ~ 20,0 Fe ~ 0,33 Nb+Ta ~ 2,70 P max 0,010 S max 0,010
Weld B NiCr-3 Ленточный электрод аналогичный SpeciAlloy B Ni72HP, но изготавливаемый из сырья другого производителя. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм	EN ISO 18274: B Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) AWS A5.14: EQNiCr-3	C max 0,10 Mn 2,50-3,50 Si max 0,50 Ni min 67,0 Cr 18,0-22,0 Fe max 3,00 Nb+Ta 2,00-3,00 P max 0,020 S max 0,015
SpeciAlloy B Ni60 Ленточный электрод, предназначенный для дуговой наплавки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.16 или OK Flux 10.17 и электрошлаковой наплавки в сочетании с флюсами типа OK Flux 10.11, Exaton 69S или Exaton 79S коррозионностойких слоев на основе никелевого сплава типа alloy 625 (UNS N06625, W.Nr. 2.4856). Для получения максимально высоких коррозионностойких характеристик, наплавку на конструкционные и теплоустойчивые стали рекомендуется выполнять не менее чем в два слоя. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм	EN ISO 18274: B Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) AWS A5.14: EQNiCrMo-3	C max 0,10 Mn max 0,50 Si max 0,20 Ni min 60,0 Cr 20,0-23,0 Mo 8,00-10,0 Fe max 2,00 Nb+Ta 3,15-4,15 P max 0,020 S max 0,010
Weld B NiCrMo-3 Ленточный электрод аналогичный SpeciAlloy B Ni60, но изготавливаемый из сырья другого производителя. Доступные для заказа размеры: 30x0,5; 60x0,5; 75x0,5 и 90x0,5 мм	EN ISO 18274: B Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) AWS A5.14: EQNiCrMo-3	C max 0,10 Mn max 0,50 Si max 0,20 Ni min 60,0 Cr 20,0-23,0 Mo 8,00-10,0 Fe max 2,00 Nb+Ta 3,15-4,15 P max 0,020 S max 0,010

6 Сварочные материалы для сварки чугуна.

6.1. Электроды для сварки чугуна.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC CI 407 Тип покрытия – основное Электрод на основе железа, предназначенный для однослойной наплавки на любые типы загрязненных чугунов, заварки чугунных дефектов, ремонтной наплавки на чугунное печное оборудование, герметизации чугунных деталей, пропитанных маслом. При этом данный электрод не применяется для сварки чугунных деталей. Наплавка выполняется на постоянном токе обратной полярности или на переменном токе. Электрод, отличается струйным переносом сварочного материала. Непроводящее электрический ток покрытие предотвращает боковое отклонение дуги, что значительно облегчает сварку в узких углах и глубоких отверстиях. При этом электрод отлично подходит для выполнения первого слоя перед использованием электродов на железо-никелевой основе, которые гораздо более чувствительны к загрязнениям свариваемых деталей. Наплавка выполняется на холодную или с незначительным подогревом. Валики наплавлять только в продольном направлении без колебаний участками длиной не более 30 мм при небольшом наклоне электрода углом вперед. Немедленно после сварки проковать валик, пока наплавленный металл имеет тускло-красный цвет. Охлаждать максимально медленно, желательно в древесных опилках или теплом перлитном песке. Цвет наплавленного металла практически идентичен цвету серого чугуна. Ток: $\sim / = (+)$ Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Напряжение холостого хода: 80 В Доступные для заказа диаметры: 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 230-270°C, 2 часа	AWS A5.15: ESt	C 0,20 Mn 1,60 Si 0,70 Cu 0,50 Al 0,30 P max 0,40 S max 0,40	твердость 40-50 HRC (в третьем слое) Прочностные и пластические характеристики наплавленного металла не регламентируются
EWAC CI 422 Тип покрытия – основное с высоким содержанием графита Электрод с сердечником из сплава с высоким содержанием никеля, предназначенный в первую очередь для сварки, ремонта и заварки дефектов на постоянном токе прямой полярности и переменном токе тонкостенных отливок из серого чугуна. Наплавленный металл обладает наиболее высокой пластичностью, что снижает требования к квалификации сварщика. Сварка выполняется на холодную или с незначительным подогревом. Данные электроды не рекомендуются к применению для чугунов с высоким содержанием серы и фосфора, замаслянных и загрязненных чугунов, а также для сварки больших толщин. Сварку рекомендуется выполнять на умеренных токах на предельно короткой дуге. Валики наплавлять только в продольном направлении без колебаний электрода участками длиной не более 50 мм. Если нет опасности разрушения изделия в результате воздействия на него механических ударных нагрузок, например при очень маленькой толщине свариваемых деталей, рекомендуется немедленно после сварки проковать валик, пока наплавленный металл имеет тускло-красный цвет. Охлаждать максимально медленно, желательно в древесных опилках или теплом перлитном песке. Следующий валик можно наплавлять только после того, как изделие остыло до температуры ниже 65°C. Наиболее часто применяются для заварки чугунных картеров автомобилей и другого тонкостенного литья, когда не предъявляются требования к высоким прочностным свойствам наплавленного металла. Ток: $\sim / = (-)$ Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 100-140°C, 2 часа	AWS A5.15: ENi-CI	C 1,10 Ni основа Si 2,60 Mn 1,40 Cu 0,45 Fe 6,50	σ_b 370 МПа твердость 160–190 HB

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC CI 421 Тип покрытия – основное с высоким содержанием графита Электрод с сердечником из железно-никелевого сплава, предназначенный для сварки, ремонта и заварки дефектов на постоянном токе обратной полярности и переменном токе тяжело нагруженных толстостенных и разнотолщинных изделий из серого, высокопрочного и ковкого чугуна, а также сварки чугуна со сталью, включая кольцевые швы. Наплавленный металл обладает более высокой прочностью и стойкостью к трещинам. Данные электроды несколько уступают электродам EWAC CI 422 и EWAC CI 423 по сварочно-технологическим характеристикам. Поэтому их не рекомендуют применять для сварки изделий, когда доступ к зоне сварки является затрудненным. Сварка выполняется на холодную или с незначительным подогревом. Валики наплавливать только в продольном направлении без колебаний электрода участками длиной не более 50 мм. Немедленно после сварки валик рекомендуется проковать, пока наплавленный металл имеет тускло-красный цвет. Охлаждать максимально медленно, желательно в древесных опилках или теплом перлитном песке. Следующий валик можно наплавливать только после того, как изделие остыло до температуры ниже 65°C. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 100-140°C, 2 часа	EN ISO 1071: E C NiFe-CI AWS A5.15: ENiFe-CI	C 0,95 Si 2,10 Mn 1,10 Ni 54,0 Fe остальное	σ_b 430 МПа твердость 160–200 HB
EWAC CI 423 Тип покрытия – основное с высоким содержанием графита Электрод по назначению химии и механическим характеристикам наплавленного металла близок к EWAC CI 421. Его отличительной особенностью является то, что стержень представляет собой никелевый прут, заключенный в стальную оболочку. Благодаря этому электрод обладает великолепными сварочно-технологическими характеристиками, а сварку можно выполнять на более высоких токах. Швы, выполненные данными электродами, обладают высокой сопротивляемостью растягивающим напряжениям в сочетании с достаточно высокой прочностью, что позволяет использовать их для сварки высоконагруженных деталей большой толщины и заземленных соединений с ограниченной подвижностью кромок. Данную марку электродов также рекомендуется применять для сварки разнотолщинных деталей и сварки чугуна со сталью. Валики наплавливать только в продольном направлении без колебаний электрода участками длиной не более 50 мм. Немедленно после сварки валик рекомендуется проковать, пока наплавленный металл имеет тускло-красный цвет. Охлаждать максимально медленно. Следующий валик можно наплавливать только после того, как изделие остыло до температуры ниже 65°C. Наплавленный металл обладает высокими прочностными характеристиками, что позволяет применять его для сварки тяжело нагруженных изделий из чугуна, а также в большинстве случаев применять их для сварки чугунов со сталью. В особо сложных случаях сварки чугуна со сталью, например если сварной шов создает корсетные сжимающие напряжения, данные электроды применяют для наплавки буферного слоя на чугун (не менее двух слоев) с последующей приваркой к наплавленной поверхности стальной детали электродами марки EWAC ST 202 NT. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокали: 100-140°C, 2 часа	TY 25.93.15-338-55224353-2024 EN ISO 1071: E C NiFe-CI AWS A5.15: ENiFe-CI HAKC: Ø 4,0 мм	C 1,20 Si 2,70 Mn 1,40 Ni 55,0 Fe остальное	σ_b 500 МПа твердость 160–210 HB

6 Сварочные материалы для сварки чугуна.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
TERRA CI 94	Не классифицированы	C 1,00	σ_b 360 МПа твердость ~180 HB
Тип покрытия – основное с высоким содержанием графита Электрод с сердечником из железно-никелевого сплава, предназначенный для сварки на постоянном токе прямой полярности и переменном токе. Основное назначение – ремонт литейных дефектов, таких как газовые полости, усадочные раковины, непроливы и т.п., а также для исправления погрешностей обработки и наращивания изношенных участков чугунных деталей, которые в последствии будут подвергаться механической обработке. Ток: ~ / = (–) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 2,5; 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 180-220°C, 2 часа		Mn 0,50 Si 0,50 Ni 47,0 Cu 2,20 Fe остальное	

6.2. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки чугунов плавящимся электродом в защитных газах.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Unir GS DI-5	Не классифицирована	C 0,08	I1 (100%Ar)	$\sigma_{\text{в}}$ 600 МПа δ 10%
Проволока сплошного сечения на основе железно-никелевого сплава, предназначенная для сварки, ремонта и заварки дефектов как в стандартной аргоновой смеси M21, так и в чистом аргоне I1 изделий из серого, высокопрочного и ковкого чугуна, а также сварки чугуна со сталью. Наплавленный металл обладает высокой прочностью, стойкостью к горячим трещинам и малой чувствительностью к загрязнениям. Также, как электроды EWAC CI 421 и EWAC CI 423, проволока применяется для сварки ковких и высокопрочных чугунов, изделий, работающих при высоких нагрузках, многопроходной сварки в разделку больших толщин, а наплавленный металл также легко механически обрабатываем. Проволока отличается гладкой поверхностью, обеспечивающей ее плавную равномерную подачу и струйным переносом присадочного материала с минимальным разбрызгиванием. Производительность наплавки проволокой примерно в два раза выше, чем у покрытых электродов, при этом выше выход наплавленного металла на единицу массы сварочного материала (~97% против ~70% у электродов). Благодаря этому скорость сварки значительно выше, что позволяет выполнять сварку с меньшим удельным тепловложением, что весьма желательно при сварке чугуна. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Рабочий диапазон токов составляет 180...200 А, а рекомендуемый расход защитного газа 15-20 л/мин. Доступные для заказа диаметры: 1,14 мм		Si 0,10 Mn 0,90 Ni 58,0 Fe остальное		

7.1. Проволоки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе алюминиевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK AlumaRod 1070 Проволока, предназначенная для сварки изделий из технически чистого алюминия, к которым предъявляются жесткие требования по стойкости к эрозии при контакте с химически агрессивными средами. Наплавленный металл не склонен к коррозионному растрескиванию под напряжением при температурах эксплуатации выше 65°C, обладает достаточно высокими пластическими свойствами, позволяющими выполнять прокатку и формовку, а также выполнять анодирование изделий после сварки. Данная проволока также применима для сварки сплавов 3XXX группы типа АМц и 5XXX группы с содержанием магния до 1,5%, когда допускается более низкая прочность сварного шва, чем у основного металла. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, особенно для толщин до 4 мм. Выпускаемые диаметры: 1,2 и 1,6 мм	EN ISO 18273: S Al 1070 (Al 99,7) AWS A5.10: ER1070	Al min 99,70	I1 (Ar 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	σ_t 35 МПа σ_B 75 МПа δ 33%
OK AlumaRod 4043 Это наиболее универсальная и широко применяемая сварочная проволока, которую чаще всего используют для изделий из Al-Mg-Si сплавов 6XXX группы (авиалей) с суммарным содержанием легирующих элементов до 2%, таких как АД31, АД 33, 6061-T4/T6, 6063-T4 и им аналогичных, а также свариваемых Al-Cu сплавов 2XXX группы (дюралей, не содержащих Mg в качестве легирующей добавки), таких как Д1, Д18, 2014-T6 и им аналогичных. Данную проволоку также можно использовать для ремонта изделий из литейных Al-Si сплавов, не содержащих Cu в качестве легирующей добавки, сварки Al-Mg сплавов (магналей) 5XXX группы с содержанием Mg до 2,7% и Al-Mn сплавов 3XXX группы, если к сварным соединениям не предъявляются высоких требований к их пластическим характеристикам, свариваемых Al-Zn сплавов 7XXX группы, когда требования к прочности сварного шва являются вторичными, а также для многих сочетаний разнородных алюминиевых сплавов. Однако, из-за возможности образования в шве хрупкого силицида магния, данную проволоку не рекомендуется применять для сварки Al-Mg сплавов 5XXX группы с более высоким содержанием магния. Высокое содержание кремния в проволоке обеспечивает хорошую смачиваемость свариваемых кромок, позволяя получить плавный переход от шва к основному металлу и гладкую блестящую поверхность. При этом наплавленный металл обладает отличной коррозионной стойкостью, не склонен к образованию горячих трещин и охрупчиванию с последующим коррозионным растрескиванием под напряжением при температурах эксплуатации выше 65°C. Изделия, для сварки которых применялась данная проволока, не подлежат последующему анодированию из-за разности получаемых цветов на основном и наплавленном металле. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, особенно для толщин до 4 мм. Доступные для заказа диаметры: 1,0; 1,2 и 1,6 мм	ТУ 25.93.15-332-55224353-2024 EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5) AWS A5.10: ER4043 НАКС: Ø 1,2; 1,6 мм	Al основа Si 4,50-6,00	I1 (Ar 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	σ_t 55 МПа σ_B 124 МПа δ 18%

7 Сварочные материалы на основе алюминиевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK AlumaRod 4047 Проволока, рекомендуемая для исправления дефектов и сварки изделий из свариваемых литейных Al-Si, Al-Si-Mg и Al-Si-Cu сплавов с содержанием кремния от 4,5 до 13,5%. Ее также рекомендуют применять для сварки сплавов 6XXX группы с суммарным содержанием легирующих до 2%, свариваемых марок Al-Cu сплавов 2XXX группы (дюралей, не содержащих Mg), Al-Mg сплавов (магналей) 5XXX группы с содержанием Mg до 2,7%, Al-Zn сплавов 7XXX группы, когда требования к прочности сварного шва являются вторичными, Al-Si-Cu литейных сплавов с другими алюминиевыми сплавами и др. Более высокое, чем у OK Autrod 4043, содержание кремния позволяет получить минимальную из всех алюминиевых сварочных материалов температуру кристаллизации наплавленного металла и наиболее высокую его жидкотекучесть, обеспечивая хорошую смачиваемость свариваемых кромок, формируя плавный переход от шва к основному металлу и гладкую блестящую поверхность, а также минимальные сварочные деформации. Наплавленный металл обладает отличной коррозионной стойкостью, не склонен к образованию горячих трещин и охрупчиванию с последующим коррозионным растрескиванием под напряжением при температурах эксплуатации выше 65°C. Однако, изделия, для сварки которых применялась данная проволока, не подлежат последующему анодированию из-за разности получаемых цветов на основном и наплавленном металле. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 18273: S Al 4047 (AlSi12) AWS A5.10: ER4047	Al основа Si 11,00-13,00	I1 (Ar 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	σ_T 55 МПа σ_B 185 МПа δ 12%
OK AlumaRod 5554 Проволока в основном предназначена для сварки изделий из Al-Mg сплавов (магналей) 5XXX группы с содержанием Mg от 2,2 до 3,0% типа АМг 2,5, 5454, 5052, 5652 и им аналогичных, Al-Mn сплавов, дополнительно легированных около 1% Mg типа 3004. При этом наплавленный металл обладает отличной коррозионной стойкостью, не склонен к охрупчиванию с последующим коррозионным растрескиванием под напряжением при температурах эксплуатации выше 65°C. Данную проволоку также можно применять для сварки с Al-Mg-Si сплавов 6XXX группы (авиалей) 6XXX группы, когда изделие необходимо подвергать анодированию. Данная проволока получила широкое распространение в производстве теплообменного оборудования, емкостей для хранения химикатов и автомобилестроении. Однако, при сварке надо учитывать повышенную склонность этого сплава к образованию горячих трещин. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, особенно для толщин до 4 мм. Доступные для заказа диаметры: 1,2 и 1,6 мм	ТУ 25.93.15-331-55224353-2024 EN ISO 18273: S Al 5554 (AlMg2,7Mn) AWS A5.10: ER5554 НАКС: Ø 1,6 мм	Al основа Mg 2,40-3,00 Mn 0,50-1,00 Ti 0,05-0,20 Cr 0,05-0,20	I1 (Ar 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	σ_T 110 МПа σ_B 230 МПа δ 17%

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK AlumaRod 5356 Наиболее распространенная проволока для сварки изделий из алюминиево-магниевого сплава 5XXX группы с содержанием магния от 3 до 5%, таких как AMg4, 5086-H32 и им аналогичных, для изделий из Al-Mg-Si сплавов 6XXX группы типа АД31, АД33, 6060/6063, 6005, 6201 и им аналогичных, работающих при значительных статических и знакопеременных нагрузках, а также свариваемых Al-Zn сплавов 7XXX группы, таких как 1915, 7005-T6/T63, 7039-T64 и им аналогичных, показывая при этом достаточно высокие прочностные и пластические характеристики. Наплавленный металл обладает относительно высокой, но не всегда достаточной прочностью. Поэтому применять его для сварки ответственных конструкций из сплавов с более высоким содержанием Mg, подверженных предельным нагрузкам, не рекомендуется. Наплавленный металл также отличается хорошей коррозионной стойкостью и имеет цвет идентичный основному металлу при анодировании. Однако, металл склонен к охрупчиванию и последующему коррозионному растрескиванию под напряжением при температурах выше 65°C, поэтому следует учитывать температуру эксплуатации изделия. Ее также можно применять для сварки ряда соединений из разнородных алюминиевых сплавов. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, особенно для толщин до 4 мм. Доступные для заказа диаметры: 1,0; 1,2 и 1,6 мм	ТУ 25.93.15-330-55224353-2024 EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) AWS A5.10: ER5356 НАКС: Ø 1,6 мм	Al основа Mg 4,50-5,50 Mn 0,05-0,20 Ti 0,06-0,20 Cr 0,05-0,20	I1 (Ar 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	$\sigma_t \geq 110$ МПа $\sigma_b \geq 235$ МПа $\delta \geq 17\%$
OK AlumaRod 5183 Проволока, рекомендуемая для сварки изделий из Al-Mg сплавов с содержанием магния до 5,5% типа AMg4.5, AMg5, 5083-0 и других высокопрочных алюминиево-магневых сплавов 5XXX группы, когда к наплавленному металлу предъявляются высокие требования по прочности, пластичности, ударной вязкости и коррозионной стойкости в морской воде или при контакте с химически активной атмосферой. Данную проволоку также применяют для свариваемых Al-Zn сплавов 7XXX группы, таких как 1915, 7005-T6/T63, 7039-T64 и им аналогичных, показывая при этом несколько более высокие прочностные характеристики в сравнении с проволокой OK AlumaRod 5356. Данная проволока получила широкое распространение в судостроении и автомобилестроении, сосудов, работающих под давлением, производстве криогенного оборудования, сводов крыш емкостей для хранения сжиженного природного газа, элементов оффшорных конструкций и многих других отраслях. Однако, ее не рекомендуется применять для сварки изделий эксплуатирующихся при температурах выше 65°C, т.к. при более высоких температурах сварной шов склонен к охрупчиванию и последующему коррозионному растрескиванию под напряжением. Ее также можно использовать для сварки алюминиево-магниево-кремниевых сплавов 6XXX группы типа АД31, АД33, EN AW 6060/6063, 6005, 6201 и им аналогичных, когда к сварным швам предъявляются повышенные требования к прочности и пластичности, а также для сварки ряда соединений из разнородных алюминиевых сплавов. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, особенно для толщин до 4 мм. Доступные для заказа диаметры: 1,2 и 1,6 мм	EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) AWS A5.10: ER5183	Al основа Mg 4,30-5,20 Mn 0,50-1,00 Cr 0,05-0,20	I1 (Ar 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	$\sigma_t \geq 125$ МПа $\sigma_b \geq 275$ МПа $\delta \geq 17\%$ KCV: 113 Дж/см² при +20°C

7 Сварочные материалы на основе алюминиевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK AlumaRod 18.22 Проволока, выпускаемая специально для нужд рынков стран СНГ, по химическому составу соответствует проволоке СвАМг61 и предназначена для сварки изделий из высокопрочных алюминиево-магниевого сплавов типа АМг6. Легирование сплава небольшим количеством Zr измельчает зерно, снижая склонность наплавленного металла к образованию горячих трещин. Ее можно использовать для сварки других сплавов 5XXX группы, а также сплавов 6XXX группы системы AlMgSiCu и AlSi1MgMn и свариваемых сплавов 7XXX группы системы AlZnMg типа AlZn4.5Mg1, когда основным требованием к сварному шву является его высокая прочность. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls, особенно для толщин до 4 мм. Доступные для заказа диаметры: 1,2 мм	ГОСТ 7871-75: СвАМг61 (условно)	Al основа Mg 5,50-6,20 Mn 0,80-0,90 Zr 0,08-0,12 Ti 0,02-0,20	I1 (Ar 100%) I2 (He 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	σ_T 160 МПа σ_B 330 МПа δ 25% KCV: 33 Дж/см ² при +20°C

7.2. Прутки сплошного сечения для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе алюминиевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Tigrod 1070 Пруток, предназначенный для сварки изделий из химически чистого алюминия, к которым предъявляются жесткие требования по стойкости к эрозии при контакте с химически агрессивными средами, такими как концентрированная азотная кислота. Наплавленный металл не склонен к коррозионному растрескиванию под напряжением при температурах эксплуатации выше 65°C, обладает очень высокими пластическими характеристиками, позволяющими выполнять прокатку и формовку, а также выполнять анодирование изделий после сварки. Данная проволока также применима для сварки сплавов 3XXX группы типа АМц и 5XXX группы с содержанием магния до 1,5%, когда допускается более низкая прочность сварного шва, чем у основного металла. Доступные для заказа диаметры: 2,4; 3,2 и 4,0 мм	ТУ 25.93.15-358-55224353-2025 EN ISO 18273: S Al 1070 (Al 99,7) AWS A5.10: R1070 НАКС: Ø 2,4; 3,2 мм	Al min 99,70	σ_T 35 МПа σ_B 75 МПа δ 33%
OK Tigrod 4043 Это наиболее универсальный пруток, применяемый для сварки изделий из различных алюминиевых сплавов и их сочетаний. Данную марку прутков наиболее часто используют для сварки Al-Mg-Si сплавов 6XXX группы (авиалей) с суммарным содержанием легирующих элементов до 2%, таких как АД31, АД 33, 6061-T4/T6, 6063-T4 и им аналогичных, а также свариваемых Al-Cu сплавов 2XXX группы (дюралей, не содержащих Mg в качестве легирующей добавки), таких как Д1, Д18, 2014-T6 и им аналогичных. Данную марку прутков также можно использовать для ремонта изделий из литейных Al-Si сплавов, не содержащих Cu в качестве легирующей добавки, сварки Al-Mg сплавов (магналей) 5XXX группы с содержанием Mg до 2,5% и Al-Mn сплавов 3XXX группы, если к сварным соединениям не предъявляются высоких требований к их пластическим характеристикам, свариваемых Al-Zn сплавов 7XXX группы, когда требования к прочности сварного шва являются вторичными, а также для многих сочетаний разнородных алюминиевых сплавов. Однако, из-за возможности образования в шве хрупкого силицида магния, данные прутки не рекомендуется применять для сварки Al-Mg сплавов 5XXX группы с более высоким содержанием магния. Высокое содержание кремния в проволоке обеспечивает хорошую смачиваемость свариваемых кромок, позволяя получить плавный переход от шва к основному металлу и гладкую блестящую поверхность. При этом наплавленный металл обладает отличной коррозионной стойкостью, не склонен к образованию горячих трещин и охрупчиванию с последующим коррозионным растрескиванием под напряжением при температурах эксплуатации выше 65°C. Изделия, для сварки которых применялись данные прутки, не подлежат последующему анодированию из-за разности получаемых цветов на основном и наплавленном металле. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм	ТУ 1815-210-55224353-2019 EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5) AWS A5.10: R4043 НАКС: Ø 2,4; 3,2; 4,0 мм	Al основа Si 4,50-6,00	σ_T 55 МПа σ_B 124 МПа δ 18%
OK Tigrod 4047 Прутки, рекомендуемые для исправления дефектов и сварки изделий из свариваемых литейных Al-Si, Al-Si-Mg и Al-Si-Cu сплавов с содержанием кремния от 4,5 до 13,5%. Их также рекомендуют применять для сварки сплавов 6XXX группы с суммарным содержанием легирующих до 2%, свариваемых марок Al-Cu сплавов 2XXX группы (дюралей, не содержащих Mg), Al-Mg сплавов (магналей) 5XXX группы с содержанием Mg до 3%, Al-Zn сплавов 7XXX группы, когда требования к прочности сварного шва являются вторичными, Al-Si-Cu литейных сплавов с другими алюминиевыми сплавами и др. Более высокое, чем у OK Tigrod 4043, содержание кремния позволяет получить минимальную из всех алюминиевых сварочных материалов температуру кристаллизации наплавленного металла и наиболее высокую его жидкотекучесть, обеспечивая хорошую смачиваемость свариваемых кромок, формируя плавный переход от шва к основному металлу и гладкую блестящую поверхность, а также минимальные сварочные деформации. Однако, изделия, для сварки которых применялась данная проволока, не подлежат последующему анодированию из-за разности получаемых цветов на основном и наплавленном металле. Пруток этой марки наиболее часто применяется в качестве припоя для пайки алюминиевых сплавов. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм	EN ISO 18273: S Al 4047 (AlSi12) AWS A5.10: R4047	Al основа Si 11,0-13,0	σ_T 55 МПа σ_B 124 МПа δ 12%

7 Сварочные материалы на основе алюминиевых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK Tigrod 5554 Пруток, предназначенный для сварки изделий из Al-Mg-Mn сплава типа EN AW 5454 и ему аналогичных с содержанием Mg 2,2-3%, а также их сварки с алюминиево-магниево-кремниевыми сплавами 6XXX группы типа АД31, АД33, EN AW 6060/6063, 6005, 6201 и им аналогичных со сплавами 3XXX группы типа АМц. Наплавленный металл не склонен к охрупчиванию с последующим коррозионным растрескиванием под напряжением при температурах эксплуатации выше 65°C, обладает высокой коррозионной стойкостью и имеет цвет идентичный основному металлу при анодировании, благодаря чему данные прутки получили широкое распространение в производстве теплообменного оборудования, емкостей для хранения химикатов и автомобилестроении. Однако, при сварке надо учитывать повышенную склонность этого сплава к образованию горячих трещин. OK Tigrod 5554 также применимы для соединения некоторых Al-Mn сплавов 3XXX группы дополнительно легированных ~1% Mg типа EN AW 3004. Доступные для заказа диаметры: 2,4; 3,2 и 4,0 мм	ТУ 25.93.15-333-55224353-2024 EN ISO 18273: S Al 5554 (AlMg2,7Mn) AWS A5.10: R5554 НАКС: Ø 4,0 мм	Al основа Mg 2,40-3,00 Mn 0,50-1,00 Ti 0,05-0,20 Cr 0,05-0,20	σ_T 110 МПа σ_B 230 МПа δ 17%
OK Tigrod 5356 Наиболее распространенная марка прутков для сварки изделий из алюминиево-магневых сплавов 5XXX группы с содержанием магния от 3 до 5%, таких как АМг4, 5086-Н32 и им аналогичных, для изделий из Al-Mg-Si сплавов 6XXX группы типа АД31, АД33, 6060/6063, 6005, 6201 и им аналогичных, работающих при значительных статических и знакопеременных нагрузках, а также свариваемых Al-Zn сплавов 7XXX группы, таких как 1915, 7005-T6/T63, 7039-T64 и им аналогичных, показывая при этом достаточно высокие прочностные и пластические характеристики. Наплавленный металл обладает относительно высокой, но не всегда достаточной прочностью. Поэтому применять данные прутки для сварки ответственных конструкций из сплавов с более высоким содержанием Mg, подверженных предельным нагрузкам, не рекомендуется. Наплавленный металл также отличаются, хорошей коррозионной стойкостью и имеют цвет идентичный основному металлу при анодировании. Однако, металл склонен к охрупчиванию и последующему коррозионному растрескиванию под напряжением при температурах выше 65°C, поэтому следует учитывать температуру эксплуатации изделия. Их также можно применять для сварки ряда соединений из разнородных алюминиевых сплавов. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм	ТУ 1815-286-55224353-2022 EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) AWS A5.10: R5356 НАКС: Ø 2,4; 3,2; 4,0 мм	Al основа Mg 4,50-5,50 Mn 0,05-0,20 Ti 0,06-0,20 Cr 0,05-0,20	σ_T ≥110 МПа σ_B ≥235 МПа δ ≥17%
OK Tigrod 5183 Прутки, применяемые для сварки изделий из алюминиево-магниево-марганцовистых сплавов типа АМг4.5, EN AW 5083 и других высокопрочных алюминиево-магневых сплавов 5XXX группы, когда к наплавленному металлу предъявляются высокие требования по прочности, пластичности, ударной вязкости и коррозионной стойкости в морской воде или при контакте с химически активной атмосферой. Данные прутки получили широкое распространение в судостроении и автомобилестроении, сосудов, работающих под давлением, производстве криогенного оборудования, сводов крыш емкостей для хранения сжиженного природного газа, элементов оффшорных конструкций и многих других отраслях. Однако, их не рекомендуется применять для сварки изделий эксплуатирующихся при температурах выше 65°C, т.к. при более высоких температурах наплавленный металл склонен к охрупчиванию и последующему коррозионному растрескиванию под напряжением. Их также можно использовать для сварки алюминиево-магниево-кремниевых сплавов 6XXX группы типа АД31, АД33, EN AW 6060/6063, 6005, 6201 и им аналогичных, когда к сварным швам предъявляются повышенные требования к прочности и пластичности, а также для сварки этих сплавов со сплавами 1XXX, 3XXX и 5XXX групп. Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,0; 2,4; 3,2 и 4,0 мм	EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A)) AWS A5.10: R5183	Al основа Mg 4,30-5,20 Mn 0,50-1,00 Cr 0,05-0,20	σ_T ≥125 МПа σ_B ≥275 МПа δ ≥17%

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
OK Tigrod 18.22A Пруток, выпускаемый специально для нужд рынков стран СНГ, по химическому составу соответствует сплаву СвАМг61 и предназначен для сварки изделий из высокопрочных алюминиево-магниевых сплавов типа АМг6. Легирование сплава небольшим количеством Zr измельчает зерно, снижая склонность наплавленного металла к образованию горячих трещин. Его можно использовать для сварки других сплавов 5XXX группы, а также сплавов 6XXX группы системы AlMgSiCu и AlSi1MgMn и свариваемых сплавов 7XXX группы системы AlZnMg типа AlZn4.5Mg1, когда основным требованием к сварному шву является его высокая прочность. Доступные для заказа диаметры: 2,4; 3,2 и 4,0 мм	ГОСТ 7871-75: СвАМг61 (условно)	Al основа Mg 5,50-6,20 Mn 0,80-0,90 Zr 0,08-0,12 Ti 0,02-0,20	σ_T 160 МПа σ_B 330 МПа δ 25% KCV: 33 Дж/см ² при +20°C

Таблица подбора присадочного материала для

Основной металл	Присадочный материал	1060, 1070, 1080, 1350	1100	2014, 2036	2219	3003	3004	5005, 5050	5052
Критерии оценки		СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА
319.0, 333.0, 354.0, 355.0, C355.0, 380.0	2319 4043/4047 4009 4145 5554	----- 53455- 44555- 55455- -----	----- 53455- 44555- 55455- -----	455555 32325- 43435- 54345- -----	45555- 32325- 43435- 54345- -----	----- 53455- 44545- 55445- -----	----- 53455- 44545- 55445- -----	----- 53455- 44545- 55445- 55555- -----	----- 53455- 44545- ----- 55555- -----
413.0, 443.0, 444.0, 356.0, 359.0A356.0, A357.0,	4043/4047 4145 4008 5356	44555- 55445- ----- -----	44555- 55445- ----- -----	44555- 55455- ----- -----	44555- 55455- ----- -----	44555- 55445- ----- -----	55555- ----- ----- -----	55555- ----- ----- 4544-5	55555- ----- ----- 4544-5
7005, 7021, 7039, 7046, 7146, 710.0, 711.0	4043/4047 4145 5183 5356 5554 5556 5654	53355- ----- 4545-5 4455-5 ----- 4545-5 -----	53355- ----- 4545-5 4455-5 ----- 4545-5 -----	44555- 55455- ----- ----- ----- ----- -----	44555- 55455- ----- ----- ----- ----- -----	53355- ----- 4545-5 4455-5 ----- 4545-5 -----	52345- ----- 4545-5 4455-5 335555 4545-5 3355-4	52345- ----- 4545-5 4455-5 335555 4545-5 3355-4	42345- ----- 5545-5 5455-5 435555 5545-5 4355-5
6061, 6070	4043/4047 4145 4643 5183 5356 5554 5556 5654	54355- 52245- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 -----	54355- 52245- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 -----	44555- 55455- ----- ----- ----- ----- -----	44555- 55455- ----- ----- ----- ----- -----	54355- 52245- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 -----	52355- 42245- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 -----	52355- ----- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 3354-5	52355- ----- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 3354-5
6005, 6060, 6063, 6101, 6151, 6351, 6951	4043/4047 4145 4643 5183 5356 5554 5556 5654	54355- 52245- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 -----	54355- 52245- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 -----	44555- 55455- ----- ----- ----- ----- -----	44555- 55455- ----- ----- ----- ----- -----	54355- 52245- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 -----	5-355- 52245- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 -----	52355- ----- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 3354-5	52355- ----- ----- 454-5 445-5 435-45 454-5 3354-5
5454	5183 5356 5554 5556 5654	5544-5 5454-5 435555 5544-5 -----	5544-5 5454-5 435555 5544-5 -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	5544-5 5454-5 435555 5544-5 -----	5544-5 5454-5 435555 5544-5 -----	5544-5 5454-5 435555 5544-5 -----	5544-5 5454-5 35555 5544-5 4354-5
511.0, 512.0, 513.0, 514.0, 5154, 5254	5183 5356 5554 5556	5544-5 5454-5 4355-5 5544-5	5544-5 5454-5 4355-5 5544-5	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	5544-5 5454-5 4355-5 5544-5	5544-5 5454-5 4355-5 5544-5	5544-5 5454-5 4355-5 5544-5	5544-4 5454-5 3355-4 5544-4
5086, 5056	5183 5356 5554 5556 5654	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 3355-5 5545-5 4355-4
5083, 5456	5183 5356 5554 5556 5654	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 3355-5 5545-5 4355-4
5052	4043/4047 5183 5356 5554 5556 5654	53355- 454-5 445-5 ----- 454-5 -----	53355- 454-5 445-5 ----- 454-5 -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	53355- 454-5 445-5 ----- 454-5 -----	53355- 454-5 445-5 ----- 454-5 -----	53355- 454-5 445-5 ----- 454-5 -----	52345- 5543-4 5453-5 335554 5543-4 4354-5
5005, 5050	1100/1070 4043/4047 4145 5183 5356 5556	345555 52255- 43445- 353-4 344-4 353-4	345555 52255- 43445- 353-4 344-4 353-4	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	3-5555 52255- 43445- 3533-4 3443-4 3533-4	----- 53355- ----- 453-4 444-4 453-4	4-5555 43255- ----- 453-4 444-4 453-4	1100/1070 4043/4047 4145 5183 5356 5556
3004	1100/1070 4043/4047 4145 5183 5356 5554 5556	245555 52255- 43445- 353-4 344-4 ----- 353-4	245555 53355- 45245- 354-4 354-4 ----- 354-4	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	2-5555 52255- 43445- 353-4 344-4 ----- 353-4	----- 52255- ----- 4533-5 4443-5 335455 4533-5	1100/1070 4043/4047 4145 5183 5356 5554 5556	
3003	1100/1070 4043/4047 4145	335555 44455- 55345- -----	445555 55455- 55345- -----	----- 44555- 55455- -----	----- 44555- 55455- -----	4-5555 44455- 55345- -----	1100/1070 4043/4047 4145		
2219	2319 4043/4047 4145	----- 44555- 55455- -----	----- 45555- 55455- -----	455555 43435- 54345- -----	555555 43435- 54345- -----	2319 4043/4047 4145			
2014, 2036	2319 4043/4047 4145	----- 44555- 55455- -----	----- 45555- 55455- -----	355555 43435- 54345- -----	2319 4043/4047 4145				
1100	1100/1070 4043/4047	445555 55455- -----	445555 55455- -----	1100/1070 4043/4047					
1060, 1070, 1080, 1350	1100/1070 1188 4043/4047	445554 335555 55455- -----	1100/1070 1188 4043/4047						

различных сплавов из алюминия и их разнородных сочетаний

5083, 5456	5086, 5056	511.0, 512.0, 513.0, 514.0, 5154, 5254	5454	6005, 6060, 6063, 6101, 6151, 6351, 6951	6061, 6070	7005, 7021, 7039, 7046, 710.0, 711.0	413.0, 443.0, 444.0, 356.0, A356.0, A357.0, 359.0	319.0, 333.0, 354.0, 355.0, C355.0, 380.0	
СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	СПЭКТА	
----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- 5555--	----- 53455- 44545- ----- 45555-	----- 53455- 44545- ----- 45555-	----- 53455- 44545- 55445- 45555-	----- 5-455- 44545- 55445- -----	----- 534553 445555 554554 -----	455555 ----- 445555 544454 -----	2319 4043/4047 4009 4145 5554
----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	44555- 55445- ----- ----- -----	44555- 55445- ----- ----- -----	44555- 55445- ----- 5555-4 -----	545554 554454 555555 ----- -----	4043/4047 4145 4008 5356	
----- 5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	----- 5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	----- 5545-5 5455-5 4355-5 5545-5 4355-5	----- 5545-5 5455-5 435555 5545-5 4355-5	52345- ----- 5545-5 5455-5 435555 5545-5 4355-5	52345- ----- 5545-5 5455-5 435555 5545-5 4355-5	42345- ----- 5545-5 5455-5 435555 5545-5 4355-5	4043/4047 4145 5183 5356 5554 5556 5654		
----- ----- 5545-5 5455-5 4354-5 5545-5 4354-5	----- ----- 5545-5 5455-5 4354-5 5545-5 4354-5	----- ----- 5544-4 5454-5 4355-4 5544-4 4355-5	----- ----- 5544-4 5454-5 435554 5544-4 4355-5	52355- ----- 52355- 4544-5 4454-5 335445 4544-5 3354-4	53355- ----- 53355- 4544-4 4454-5 345444 4544-4 3454-4	4043/4047 4145 4643 5183 5356 5554 5556 5654			
----- ----- 5545-5 5455-5 4354-5 5545-5 4354-5	----- ----- 5545-5 5455-5 4354-5 5545-5 4354-5	----- ----- 4544-5 4454-5 3355-5 4544-5 3355-4	----- ----- 4544-5 4454-5 335555 4544-5 3354-4	52355- ----- 52355- 4544-5 4454-5 335445 4544-5 3354-4	4043/4047 4145 4643 5183 5356 5554 5556 5654				
5544-5 5454-5 3355-5 5544-5 4354-5	5544-5 5454-5 3355-5 5544-5 4354-5	5544-5 5454-5 3355-5 5544-5 4354-5	5544-5 5454-5 335555 5544-5 4354-5	5183 5356 5554 5556 5654					
5545-5 5455-5 4355-5 5545-5	5545-5 5455-5 4355-5 5545-5	5544-4 5454-5 4355-4 5544-5	5183 5356 5554 5556						
5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5545-5 5455-5 ----- 5545-5 -----	5183 5356 5554 5556 5654							
5*-45-5 5-55-5 ----- 5545-5 -----	5183 5356 5554 5556 5654								
4043/4047 5183 5356 5554 5556 5654									

Критерии оценки результата сварки

Индекс	Критерий
С	Свариваемость – Оценка дается по чувствительности к образованию сварочных трещин
П	Прочность сварного шва (в состоянии после сварки без последующей термообработки) – Оценка дается для угловых швов. Для сварки стыковых швов требуемая минимальная прочность обеспечивается по умолчанию
Э	Эластичность – Оценка дается по величине угла свободного загиба сварного соединения
К	Коррозионостойкость при длительном или циклическом воздействии чистой или соленой воды
Т	Можно применять для объектов, эксплуатирующихся в течение длительного времени при температуре выше 150°F (65,5°C)
А	После анодирования цвет шва совпадает с цветом основного металла

Как пользоваться таблицей:

- Выбрать основные сплавы, которые будут между собой свариваться (первый сплав из вертикального столбца, второй из горизонтальной строки).
- Найти блок на пересечении этих строки и столбца.
- Этот блок имеет горизонтальные строки с индексами **5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно или 2-плохо, но допустимо** расположенные напротив вариантов присадочных материалов в соответствующих ячейках в начале и конце каждой строки. Эти индексы дают рейтинговую оценку в баллах от 2 до 5 соответствующим критериям, размещенным во второй сверху строке в каждой из колонок с индексами С, П, Э, К, Т и А (см. разъяснения к каждому из индексов в таблице выше).
- Анализ производится по каждому из возможных присадочных материалов. Исходя из этого, вы можете подобрать сварочный материал, который обеспечит наилучшую для ваших условий эксплуатации комбинацию характеристик.

Пример:

Вам надо сварить алюминиевый сплав 6061 со сплавом 5086. Находим блок на пересечении этих материалов. Обратите внимание на то, что сварочные материалы 4043/4047, 4145 и 4643 для данного сочетания основных материалов не имеют никаких рейтинговых оценок. Это означает, что данные присадки не рекомендуются применять для данного сочетания основных металлов. Присадка ER5356 имеет рейтинговую оценку «5» по эластичности, но «4» по прочности. В сравнении с ней присадка ER5556 имеет рейтинговую оценку «5» по прочности, но «4» по эластичности. Поэтому необходимо сделать выбор исходя из того, какая из этих характеристик для имеет для вашей конструкции больший приоритет.

Примечания:

Сварочные материалы, не имеющие рейтинговых оценок, для сварки данной комбинации не рекомендуются. Сварочные материалы типа R206, R357, ER2319, ER4008, ER4009, ER4145 и ER4643 поддаются термической обработке и позволяют получать сварные соединения с более высокой прочностью после закалки и последующего старения. * Рейтинговая оценка «5» справедлива только для сочетания сплавов 5083+5083 и 5083+5456. Сочетание 5456+5456 рейтинговых оценок не имеет. Сплав 4047 можно применять вместо 4043. Он обладает более высокой жидкотекучестью, необходимой для получения герметичного шва, меньшей склонностью к образованию кристаллизационных трещин, а наплавленный металл обладает несколько более высокой прочностью при работе на срез.

8.1. Электроды на основе медных сплавов

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC Cu 630 Тип покрытия – основное Электроды, обеспечивающие в наплавленном слое медь высокой чистоты. Рекомендуется для сварки всех марок меди (бескислородной, раскисленной фосфором, рафинированной, высокой проводимости и т. д.). Металл сварного шва обладает более высокой тепло- и электропроводностью. Пригоден для наплавки медного слоя на черные стали, а также для сварки меди со сталью, когда сварное соединение не испытывает каких-либо значимых механических нагрузок. Наплавленный металл обладает отличной стойкостью к атмосферной и морской коррозии. Типичные области применения включают сварку электрических шин, распределительных устройств, трансформаторов, генераторов, кожухов испарителей, дистилляционных колонн, охлаждающих поддонов, теплообменников, котлов, паровых змеевиков, трубопроводов высокого давления и т.д. При сварке деталей толщиной более 2 мм требуется предварительный подогрев кромок. Температура предварительного подогрева зависит от конкретной толщины свариваемых кромок, и может достигать 400-600°C для массивных деталей. Непосредственно перед сваркой кромки необходимо очистить от окислов. Сварку необходимо выполнять на предельно короткой дуге с поперечными колебаниями электрода. Для снижения остаточных напряжений, наплавленный валик рекомендуется проковывать, пока он не остыл. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Доступные для заказа диаметры: 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 180-220°C, 2 часа	AWS A5.6: ECu	Cu min 98,9	σ_b 150 МПа
EWAC Bronz 6028 Тип покрытия – основное Универсальный электрод на основе оловянистой бронзы, предназначенный для сварки на переменном и постоянном токе прямой полярности (DC-) изделий из оловянистых бронз с содержанием олова до 10%. При сварке таких бронз следует избегать высоких удельных тепловложений, слишком высоких температур при предварительном подогреве и медленного охлаждения. Сварку рекомендуется выполнять узкими валиками, толстолистовые детали варить с подогревом не выше 250°C, а межпроходную температуру выдерживать на уровне ~200°C. В некоторых случаях их также можно применять для сварки чистой меди и бескислородных низколегированных медных сплавов, латуней с невысоким содержанием цинка, некоторых марок марганцовистых бронз, а также наплавки антифрикционных слоев алюминиевой бронзы на углеродистые стали и чугуны. Электрод обеспечивает превосходные сварочно-технологические характеристики, отличается стабильной дугой, образует плотные, непористые наплавленные валики, которые легко поддаются механической обработке. Сплав хорошо сочетается по цвету с бронзой и имеет низкий коэффициент трения. Наплавленный металл обладает хорошей устойчивостью к соленой воде и паровой коррозии. Сплав пригоден для сварки рабочих колес, судовых компонентов, корпусов насосов, отливок, зубьев шестерен, сальников и втулок, а также разнородных металлов. Эти электроды также можно применять для ремонта изделий из пережженного чугуна (обезуглероженного в результате длительной эксплуатации при температуре выше 400°C), поверхность которых предварительно обжигают электродами EWAC CI 407. Ток: ~ / = (-) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Доступные для заказа диаметры: 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 260-300°C, 2 часа	AWS A5.6: ECuSn-C	Cu основа Sn 8,20 P 0,21	σ_b 350 МПа δ 24% твердость 95 HB

8.2. Проволоки сплошного сечения для сварки плавлением, в том числе для дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом на основе медных сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M Cu Низколегированная медная проволока, предназначенная для сварки чистой меди и безкислородных низколегированных медных сплавов, когда основными требованиями к наплавленному металлу являются его высокая электропроводность и теплопроводность. Незначительное легирование сплава оловом повышает жидкотекучесть сварочной ванны. При сварке больших толщин рекомендуется сварку рекомендуется выполнять в чистом гелии или аргон-гелиевой смеси с содержанием гелия около 75%, используя предварительный подогрев стыка до 300°C. Основными областями ее применения является электротехническая и химическая промышленности, производство теплообменного оборудования и калориферов. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 24373: S Cu 1898 (CuSn1) AWS A5.7: ERCu	Cu min 98,0 Sn max 1,00 Mn max 0,50 Si max 0,50 P max 0,15	I1 (Ar 100%) I2 (He 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	σ_t 75 МПа σ_b 220 МПа δ 30% твердость 60 HB
Weld M CuSi-A Универсальная проволока на основе кремниевой бронзы, предназначенная для сварки разнообразных сплавов на основе меди, таких как низколегированные медные сплавы, латуни с содержанием цинка не более 20%, кремниевые и некоторые другие типы бронз, нейзильберов, для наплавки антифрикционных слоев на стальные и чугунные поверхности, а также для дуговой пайки стальных листов с защитным гальваническим цинковым покрытием. Основной областью ее применения является дуговая пайка оцинкованных кузовных деталей в автомобильной промышленности. Проволока также применяется в электротехнической и химической промышленности, производстве теплообменного оборудования и калориферов. Сварку изделий из меди и медных сплавов, обладающих высокой теплопроводностью, большой толщины рекомендуется выполнять в чистом гелии или аргон-гелиевой смеси с содержанием гелия около 75%, используя предварительный подогрев стыка до 300°C. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 0,9; 1,0, 1,2 и 1,6 мм	EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1) AWS A5.7: ERCuSi-A	Cu min 94,0 Si 2,80-4,00 Mn 0,50-1,50 Fe max 0,50 Zn max 0,40 Sn max 0,20	I1 (Ar 100%) I2 (He 100%) I3 (Ar + 5...95% He) M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_t 110 МПа σ_b 230 МПа δ 17% твердость 80 HB

8 Сварочные материалы на основе медных сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M CuAl-A1 Проволока на основе алюминиевой бронзы, которая практически не применяется для сварки сплавов на основе меди, за исключением некоторых марок однофазных алюминиевых бронз с содержанием алюминия до 8%. Более предпочтительным для этих бронз являются проволоки с более высоким содержанием алюминия, если к изделию нет повышенных требований к коррозионной стойкости. При сварке таких сплавов следует учитывать, что при температурах около 700°C они подвержены образованию трещин из-за потери материалом пластичности. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы максимально снизить возможные сварочные напряжения за счет тщательной подгонки кромок и минимальных зазоров в корне. При этом сварку рекомендуется выполнять с минимальным удельным тепловложением и межпроходной температурой не выше 150°C. При сварке данных сплавов предварительный подогрев обычно не используется. В качестве защитного газа лучше использовать чистый аргон, хотя для больших толщин Ar-He смеси тоже применимы. Основной областью применения данной проволоки является наплавка на стальные поверхности антикоррозионных слоев, стойких к воздействию морской воды и кислот, дуговая металлизация, а также дуговая пайка стальных листов с защитным гальваническим цинковым покрытием. Проволока нашла свое применение в производстве оборудования для химической промышленности, опреснительных установок, судостроение и дуговая пайка оцинкованных кузовных деталей в автомобильной промышленности. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0, 1,2 и 1,6 мм	EN ISO 24373: S Cu 6100 (CuAl7) AWS A5.7: ERCuAl-A1	Cu основа Al 6,0-8,5 Mn max 0,50 Fe max 0,50 Zn max 0,20 Ni+Co max 0,80	I1 (Ar 100%) I2 (He 100%) I3 (Ar + 5...95% He) M13 (98%Ar + 2%O ₂)	σ_T 175 МПа σ_B 420 МПа δ 40% твердость 100 НВ
Weld M CuMnNiAl Проволока на основе марганцовисто-никель-алюминиевой бронзы, предназначенная для сварки и наплавки высокопрочных алюминиевых бронз, легированных Ni и Mn, а также для наплавки на стальные и чугунные поверхности плакирующих слоев, стойких к кавитационной эрозии и коррозии в морской воде. Проволока широко применяется для ремонта и восстановления рабочих поверхностей изношенных гребных винтов. Предварительный подогрев не требуется, межпроходная температура не выше 150°C. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	EN ISO 24373: S Cu 6338 (CuMn13Al8Fe3Ni2) AWS A5.7: ERCuMnNiAl	Cu основа Mn 11,0-14,0 Al 7,0-8,5 Ni 1,50-3,00 Fe 2,00-4,00 Si max 0,10 Zn max 0,15	I1 (Ar 100%) I2 (He 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	σ_B 900 МПа δ 10% твердость 290 НВ

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав проволоки, %	Защитный газ	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld M CuNi Проволока на основе медно-никелевого сплава, предназначенная для сварки медных сплавов с содержанием никеля от 10 до 30% (мельхиоры), таких как 90%Cu+10%Ni, 80%Cu+20%Ni или 70%Cu+30%Ni, некоторые из которых могут быть дополнительно легированы Fe и Mn. Для снижения риска образования пор, данная проволока дополнительно легирована небольшим количеством Ti. Для уменьшения вероятности образования кристаллизационных трещин содержание кремния в сварочной проволоке ограничено. Теплопроводность этих сплавов аналогична низкоуглеродистой стали, поэтому предварительный подогрев для них не требуется. Данную проволоку применяют для сварки этих сплавов с никелевыми сплавами 400-й и 500-й группы (Монелями), наплавки переходных слоев на кромки при сварке некоторых комбинаций разнородных материалов и наплавки коррозионностойких слоев на стали. При наплавке на сталь следует избегать чрезмерного попадания железа в расплавленный металл сварочной ванны. Наплавленный металл обладает высокой коррозионной стойкостью в морской воде и достаточно высокими прочностными свойствами. Основными областями ее применения является производство опреснительных установок и офшорные конструкции. Сварку рекомендуется выполнять на оборудовании, поддерживающем режим MIG-puls. В качестве защитного газа обычно используется чистый аргон. Доступные для заказа диаметры: 0,8; 1,0 и 1,2 мм	ТУ 25.93.15-351-55224353-2024 EN ISO 24373: S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) AWS A5.7: ERCuNi	Cu основа Ni 29,0-32,0 Mn 0,50-1,00 Fe 0,40-0,75 Ti+Nb 0,20-0,50 Si max 0,10 C max 0,05 S max 0,01 P max 0,01	I1 (Ar 100%) I2 (He 100%) I3 (Ar + 5...95% He)	σ_t 180 МПа σ_b 350 МПа δ 36% твердость 80 НВ
	НАКС: Ø 2,4 мм			

8.3. Прутки сплошного сечения для сварки плавлением, в том числе для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом на основе медных сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T CuNi Пруток на основе медно-никелевого сплава, предназначенный для сварки медных сплавов с содержанием никеля от 10 до 30% (мельхиоры), таких как 90%Cu+10%Ni, 80%Cu+20%Ni или 70%Cu+30%Ni, некоторые из которых могут быть дополнительно легированы Fe и Mn. Для снижения этого риска образования пор, данная прутки дополнительно легированы небольшим количеством Ti. Для уменьшения вероятности образования кристаллизационных трещин содержание кремния в прутках ограничено. Теплопроводность этих сплавов аналогична низкоуглеродистой стали, поэтому предварительный подогрев для них не требуется. Данные прутки применяют для сварки этих сплавов с никелевыми сплавами 400-й и 500-й группы (Монелями), наплавки переходных слоев на кромки при сварке некоторых комбинаций разнородных материалов и наплавки коррозионностойких слоев на стали. При наплавке на сталь следует избегать чрезмерного попадания железа в расплавленный металл сварочной ванны. Наплавленный металл обладает высокой коррозионной стойкостью в морской воде и достаточно высокими прочностными свойствами. Основными областями ее применения является производство опреснительных установок и офшорные конструкции. В качестве защитного газа обычно используется чистый аргон, но предпочтительнее использовать аргоно-водородную смесь, т.к. это повышает текучесть сварной ванны, а поверхность шва получается более чистой. Доступные для заказа диаметры: 2,0 и 2,4 мм	ТУ 25.93.15-351-55224353-2024 EN ISO 24373: S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi1) AWS A5.7: ERCuNi	Cu основа Ni 29,0-32,0 Mn 0,50-1,00 Fe 0,40-0,75 Ti+Nb 0,20-0,50 Si max 0,10 C max 0,05 S max 0,01 P max 0,01	σ_t 180 МПа σ_b 350 МПа δ 40% твердость 80 HB
	НАКС: Ø 2,4 мм		

9.1. Прутки и проволоки присадочные для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом титана и титановых сплавов.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Типичный химический состав проволоки, %	Типичные механические свойства наплавленного металла
Weld T Ti1 Сварочная присадочная проволока, готовая к употреблению без какой-либо предварительной подготовки ее поверхности, изготавливаемая из технически чистого титана, и предназначенная для ручной и автоматической дуговой TIG-сварки изделий из нелегированного титана, а также некоторых разнородных сочетаний титана с его сплавами или некоторыми другими металлами. Шов, выполненный данной проволокой, обладает наиболее низкой прочностью и максимально высокой пластичностью среди всех марок проволок, изготавливаемых из титана и его сплавов. Применяется при изготовлении изделий, для которых требуется максимально высокая пластичность, например подвергающихся после сварки процессу глубокой вытяжки. При дуговой сварке плавлением следует помнить, что титан и его сплавы являются химически активными материалами, и интенсивно поглощающими азот, кислород, углерод и водород, что приводит сильному охрупчиванию не только металла шва, но и околошовной зоны. Поэтому, при сварке титана и его сплавов, свариваемые поверхности должны быть тщательно химически очищены от оксидов, грязи, влаги и консистентной смазки, а чистота защитного инертного газа (обычно особо высокочистого аргона) должна быть не ниже 99,995%. Содержание кислорода в нем не должно превышать 0,003% (<30 ppm), а азота 0,008% (<80 ppm). При этом зона изделия, нагреваемая в процессе сварки до температуры выше 400°C, и до остывания металла ниже указанной температуры, со всех сторон должна быть надежно защищена потоком инертного газа. Либо сварка должна выполняться в герметичной камере, заполненной контролируемой атмосферой из инертного газа. Конец присадочной проволоки в процессе сварки и после его окончания также должен находиться под непрерывной защитой инертного газа до полного его остывания. Если по какой-то причине произошло окисление кончика проволоки, его перед следующим зажиганием дуги его необходимо откусить. Доступные для заказа диаметры: на 100 мм катушках 0,8 и 1,0 мм, в прутках 1,6; 2,0 и 2,4 мм	EN ISO 24034: S Ti 0100 AWS A5.16: ERTi-1	Ti 99,9 C 0,015 Fe 0,04 O 0,05 N 0,005 H 0,0005	σ_t 170 МПа σ_b 240 МПа δ 25%
Weld T Ti2 Сварочная присадочная проволока, готовая к употреблению без какой-либо предварительной подготовки ее поверхности, изготавливаемая из технически чистого титана, и предназначенная для ручной и автоматической дуговой TIG-сварки изделий из нелегированного титана, контактирующих с крайне агрессивными средами, а также некоторых разнородных сочетаний титана с его сплавами или некоторыми другими металлами. Это наиболее часто используемая марка титановой проволоки. Она, как правило, является наиболее легкодоступной и самой недорогой. Основными областями ее применения являются – изготовление различного оборудования, такого как как сосуды, работающие под давлением, колонны, резервуары, теплообменники, валы, воздухоудовки и вентиляторы, клапаны, фитинги трубопроводы конденсаторов и технологические трубопроводы. При дуговой сварке плавлением следует помнить, что титан и его сплавы являются химически активными материалами, и интенсивно поглощающими азот, кислород, углерод и водород, что приводит сильному охрупчиванию не только металла шва, но и околошовной зоны. Поэтому, при сварке титана и его сплавов, свариваемые поверхности должны быть тщательно химически очищены от оксидов, грязи, влаги и консистентной смазки, а чистота защитного инертного газа (обычно особо высокочистого аргона) должна быть не ниже 99,995%. Содержание кислорода в нем не должно превышать 0,003% (<30 ppm), а азота 0,008% (<80 ppm). При этом зона изделия, нагреваемая в процессе сварки до температуры выше 400°C, и до остывания металла ниже указанной температуры, со всех сторон должна быть надежно защищена потоком инертного газа. Либо сварка должна выполняться в герметичной камере, заполненной контролируемой атмосферой из инертного газа. Конец присадочной проволоки в процессе сварки и после его окончания также должен находиться под непрерывной защитой инертного газа до полного его остывания. Если по какой-то причине произошло окисление кончика проволоки, его перед следующим зажиганием дуги его необходимо откусить. Доступные для заказа диаметры: на 100 мм катушках 0,8 и 1,0 мм, в прутках 1,6; 2,0 и 2,4 мм	EN ISO 24034: S Ti 0120 AWS A5.16: ERTi-2	Ti 99,8 C 0,015 Fe 0,05 O 0,12 N 0,01 H 0,0005	σ_t 275 МПа σ_b 345 МПа δ 20%

10.1. Электроды покрытые наплавочные.

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC BU 101 Тип покрытия – основное Электрод, обеспечивающий в наплавке низколегированную мартенситную сталь, предназначенный для упрочняющей и восстановительной наплавки поверхностей, работающих в условиях трения металла о металл. Применяется для наплавки гусеничных траков, валов, концов железнодорожных рельсов, крестовин и острияков, крупных зубьев литых шестерен, а также деталей шаровых мельниц, таких как рифленные ролики и захваты. Механическая обрабатываемость наплавленного металла хорошая, стойкость к ударным нагрузкам очень хорошая, стойкость к трению металла о металл очень хорошая Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокалики: 180-220°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0; 5,0 мм	EN 14700: E Fe1 DIN 8555: E 1-UM-300-P	C 0,15 Mn 1,20 Si 0,50 Cr 1,50 Mo 0,15 V 0,20	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 25...35 HRC
EWAC CP HFD 010 Тип покрытия – рутиловое Электрод, обеспечивающий в наплавке низколегированную хром-молибден-ванадиевую мартенситную сталь, обладающую повышенной стойкостью к ползучести при повышенных температурах. Применяется в основном для наплавки инструмента, предназначенного для захвата горячих деталей либо валков для вальцовки нагретого металла. Наплавленный слой сохраняет высокие прочностные свойства при нагреве до 400°C. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – твердосплавным инструментом, стойкость к ударным нагрузкам хорошая, стойкость к трению металла о металл хорошая, жаропрочность хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Режимы прокалики: 250-350°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 мм	EN 14700: E Fe 1 DIN 8555: E 1-UM-400-P	C 0,10 Mn 1,10 Si 0,50 Cr 2,20 Ni 2,50 Mo 0,60 V 0,25 W 0,30	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 35...45 HRC
EWAC CP BF 024 Тип покрытия – рутиловое Электрод, обеспечивающий в наплавке низколегированную хром-молибденовую мартенситную сталь, обладающую повышенной стойкостью к ползучести при повышенных температурах. Применяется в основном для наплавки инструмента, предназначенного для захвата горячих деталей либо валков для вальцовки нагретого металла. Наплавленный слой сохраняет высокие прочностные свойства при нагреве до 500°C. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – твердосплавным инструментом, стойкость к ударным нагрузкам хорошая, стойкость к трению металла о металл хорошая, жаропрочность хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокалики: 250-350°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 мм	EN 14700: E Fe 3 DIN 8555: E 3-UM-45-ST	C 0,35 Mn 0,80 Si 0,40 Cr 5,20 Mo 1,40 W 1,10	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 48...52 HRC Твердость поверхности при температуре 400°C 38...43 HRC

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC HF 006 Тип покрытия – основное Электрод, обеспечивающий в наплавке легированную молибденом инструментальную быстрорежущую сталь, предназначенный для наплавки рабочих кромок режущего инструмента ножниц, штампов, фрез, предназначенных для резки холодного металла. Максимальную твердость наплавка приобретает после двукратного отпуска при температуре 550°C. Для предотвращения трещин, температура предварительного подогрева и межпроходная температура не должны быть ниже 300°C, а оптимально 400-500°C. Наплавку также можно выполнять в холодную короткими швами. Термообработка: закалка с 1230-1250°C с охлаждением на воздухе + средний двукратный отпуск с выдержкой 525°C в течение 1 часа каждая и охлаждением на воздухе. Рекристаллизационный отжиг производится при температуре 750-775°C, в течение 2-3 часов с последующим охлаждением на воздухе. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу хорошая, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная, жаропрочность удовлетворительная. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 180-220°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15 мм	EN 14700: E Fe 4 DIN 8555: E 4-UM-60-ST	C 0,60 Mn 0,40 Si 0,40 Cr 4,20 Mo 6,90 W 1,80 V 1,00	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 58...63 HRC
EWAC BU 102 Тип покрытия – основное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке высокомарганцовистую сталь, легированную никелем. Предназначен для восстановительной наплавки изделий из марганцовистых сталей, работающих в условиях интенсивных ударных нагрузок и умеренного абразивного износа. Наплавленный металл менее склонен к охрупчиванию при высоких температурах и, как следствие, к образованию трещин. Основные области применения: брони и ролики дробильных установок, бульдозерные зубья для вскрытия грунта, конусы и корпуса роторных дробилок, землечерпальные ковши, концы и крестовины рельсов и т.д. Однако, все равно следует помнить, что высокомарганцовистая сталь склонна к высокотемпературной хрупкости и может треснуть при чрезмерном нагреве. Обычно при наплавке данными электродами предварительный подогрев не используется, а межпроходная температура не должна превышать 200°C. Наплавку лучше выполнять на короткой дуге и минимальных токах, рекомендованных для данного диаметра электрода. Для снятия остаточных напряжений рекомендуется выполнять проковку до остывания наплавленного слоя. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к ударным нагрузкам отличная, стойкость к абразивному износу удовлетворительная, стойкость к трению металла о металл удовлетворительная. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 250-350°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0; 5,0 мм	EN 14700: E Fe 9 DIN 8555: E 7-UM-200-KP	C 0,80 Mn 14,0 Si 0,60 Cr 3,00 Ni 3,00	Твердость поверхности после наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура 100- 150°C) 150...250 HB Твердость наплавленного металла после механического упрочнения 350...500 HB

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC BU 103	EN 14700: E Fe9	C 0,50 Mn 16,5 Si 0,50 Cr 12,5	Твердость поверхности после наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура 100- 150°C) 15...25 HRC Твердость наплавленного металла после механического упрочнения 35...45 HRC
Тип покрытия – основное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке мартенситно-аустенитную марганцовистую сталь. Наплавка может осуществляться как на углеродистые и низколегированные стали, так и на 13% Mn стали, а также на стали с ограниченной свариваемостью (не требует предварительного подогрева). Основные области применения: дробильные клещи, била, брони, ролики дробильных установок, упрочняющая наплавка крестовин, остриев и концов рельсов. Обычно при наплавке данными электродами предварительный подогрев не используется, а межпроходная температура не должна превышать 200°C. Если наплавка выполняется при низких температурах окружающей среды, изделие можно предварительно подогреть до 50-100°C. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к ударным нагрузкам отличная, стойкость к абразивному износу удовлетворительная, стойкость к трению металла о металл очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 270-290°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15мм; 4,0 мм	DIN 8555: E 7-250-KPR		
EWAC BU 104	EN 14700: E Fe 10	C 0,04 Mn 7,00 Si 0,70 Cr 18,0 Mo 1,00 Ni 9,50 Cu 1,00	Твердость поверхности после наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура 100- 150°C) 160...250 HB Твердость наплавленного металла после механического упрочнения 25...34 HRC
Тип покрытия – рутилово-основное Электрод, предназначенный для наплавки механически упрочняемой коррозионностойкой хромо-никель-марганцовистой стали. Электроды могут применяться для наплавки переходных слоев перед выполнением упрочняющей наплавки на стали с ограниченной свариваемостью. Они также применяются для наплавки с последующим механическим упрочнением торцевых уплотнений запорной арматуры и седел клапанов, работающих в контакте с относительно агрессивными средами при температурах до 600°C. Механическая обрабатываемость наплавленного слоя очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая, стойкость к трению металла о металл после упрочнения очень хорошая, стойкость к высоким температурам хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 330-370°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0; 5,0 мм	DIN 8555: E 8-UM-200-CKZ		
EWAC HF 001	EN 14700: E Fe 2	C 0,70 Mn 1,20 Si 0,40 Cr 4,50 Mo+V 0,40	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 55...61 HRC
Тип покрытия – рутиловое Электрод с основным покрытием, предназначенный для наплавки поверхностей, работающих в условиях интенсивного абразивного износа или комбинации абразивного износа и ударных нагрузок. Типичные области применения – камнедробильные механизмы и рабочие поверхности буров. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к ударным нагрузкам хорошая, стойкость к абразивному износу хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 330-370°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 мм	DIN 8555: E 2-UM-60-G		

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла		
		Химический состав, %		Механические свойства
Буллат-1	EN 14700: E Z Fe 2	C	0,80	Твердость наплавленного металла в третьем слое после сварки (без предварительного подогрева, межпроходная температура <200°C) ~57 HRC
Тип покрытия – основное Электрод, обеспечивающий в наплавке низколегированную мартенситную сталь, предназначенный для наплавки быстроизнашивающихся деталей горнодобывающих и строительных машин, работающих в условиях интенсивного ударно-абразивного износа. Электроды обеспечивают многослойную бездефектную наплавку на жестких деталях из различных конструкционных сталей. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к ударным нагрузкам хорошая, стойкость к абразивному износу хорошая, жаропрочность удовлетворительная. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Режимы прокалики: 340-380°C, 30 мин. Доступные для заказа диаметры: 4,0; 5,0 мм	ТУ 1272-152-55224353-2015	Mn	2,70	
		Si	3,00	
		Cr	3,20	
Tribo Tuff 6517	EN 14700: E Fe 8	C	1,60	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 56...60 HRC
Тип покрытия – основное Электрод, обеспечивающий в наплавленном слое структуру, представляющую из себя мартенситно-аустенитную матрицу с умеренным содержанием карбидов титана. Подобное химический состав наплавленного слоя обладает оптимальным соотношением стойкости к абразиву и удару. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу хорошая, стойкость к ударным нагрузкам хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокалики: 330-370°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0; 5,0 мм	DIN 8555: E 6-UM-60	Mn	1,10	
		Si	1,20	
		Cr	6,50	
		Mo	0,50	
		Ti	4,50	
EWAC HF 002	EN 14700: E Z Fe 14	C	4,30	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 60...68 HRC
Тип покрытия – основное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой матрицу из аустенитного чугуна, предназначенный для наплавки упрочняющих слоев, работающих в условиях интенсивного абразивного износа. Электроды применяются для наплавки рабочих поверхностей землечерпальных машин, насосов для перекачки песка, миксеров, подающих шнеков, пылеуловителей, дробилок и т.п. На наплавленной поверхности могут наблюдаться небольшие трещины, не оказывающие влияния на ее работоспособность. Высокая твердость достигается уже при однослойной наплавке на низкоуглеродистую сталь. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу хорошая. Ток: ~ / = (-) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокалики: 330-370°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0; 5,0 мм	DIN 8555: E 10-UM-60-G	Mn	1,20	
		Si	0,70	
		Cr	9,50	
		Mo	0,50	
		V	0,30	

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла		
		Химический состав, %		Механические свойства
EWAC HF 003	EN 14700: E Z Fe 14	C	3,50	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 55...61 HRC
Тип покрытия – рутилово-основное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой матрицу из аустенитного чугуна, насыщенную вторичными карбидами хрома, предназначенный для наплавки упрочняющих слоев, работающих в условиях интенсивного абразивного износа. Наличие свободного хрома в наплавленном металле обеспечивает отличную коррозионную стойкость. Электроды применяются для наплавки рабочих насосов, миксеров, подающих шнеков, пылеуловителей, дробилок и т.п. На наплавленной поверхности могут наблюдаться небольшие трещины, не оказывающие влияния на ее работоспособность. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная, стойкость к абразивному износу хорошая, окалиностойкость очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 330-370°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0; 5,0 мм	DIN 8555: E 10-UM-60	Mn	1,10	
		Si	0,80	
		Cr	36,0	
		Mo+V	0,50	
EWAC HF 004	EN 14700: E Z Fe 14	C	5,20	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 62...68 HRC
Тип покрытия – рутилово-основное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой матрицу из аустенитного чугуна, насыщенную первичными карбидами хрома, предназначенный для наплавки упрочняющих слоев, работающих в условиях интенсивного абразивного износа. Электроды применяются для наплавки рабочих поверхностей землечерпальных машин, сельскохозяйственного инструмента, работающего в условиях умеренной влажности, насосов для перекачки песка, миксеров, подающих шнеков, пылеуловителей, дробилок и т.п. подвергающихся износу то контакта с каменным углем, рудой или другими минералами. Наплавленный металл также обладает высокой коррозионной стойкостью при контакте с агрессивной средой и окалиностойкостью. На наплавленной поверхности могут наблюдаться небольшие трещины, не оказывающие влияния на ее работоспособность. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, окалиностойкость очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая. Ток: ~ / = (-) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 330-370°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0; 5,0мм	DIN 8555: E 10-UM-60-GZ	Mn	1,30	
		Si	1,10	
		Cr	37,1	
		Mo+V	0,40	

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC CP ET 071 Тип покрытия – специальное Высокопроизводительный трубчатый электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой матрицу из аустенитного чугуна, насыщенную первичными карбидами хрома, предназначенный для наплавки упрочняющих слоев, работающих в условиях интенсивного абразивного износа. Электроды обеспечивают очень высокую производительность наплавки благодаря трубчатой конструкции. Электроды применяются для наплавки рабочих поверхностей землечерпальных машин, сельскохозяйственного инструмента, работающего в условиях умеренной влажности, насосов для перекачки песка, миксеров, подающих шнеков, пылеуловителей, дробилок и т.п. подвергающихся износу то контакта с каменным углем, рудой или другими минералами. Наплавленный металл также обладает высокой коррозионной стойкостью при контакте с агрессивной средой и окалиностойкостью. На наплавленной поверхности могут наблюдаться небольшие трещины, не оказывающие влияния на ее работоспособность. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, окалиностойкость очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 330-370°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 6,3; 8,0 мм	EN 14700: E Z Fe 14 DIN 8555: E 10-UM-60-GZ	C 4,80 Mn 1,00 Si 1,20 Cr 34,0 Ni 0,50	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 55...62 HRC
T-590 Тип покрытия – специальное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой железную матрицу, насыщенную карбидами хрома, предназначенный для наплавки упрочняющих слоев, работающих в условиях интенсивного абразивного износа. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная, стойкость к абразивному износу хорошая. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 150-250°C, 1 час Доступные для заказа диаметры: 4,0 мм	ГОСТ 10051-75: Э-320Х25С2ГР EN 14700: E Z Fe 15 DIN 8555: E 10-UM-60 ТУ 1272-256-55224353-2021	C 3,20 Mn 1,20 Si 2,20 Cr 25,0 B 1,00	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 58...62 HRC

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC Pyrocarb 077	EN 14700: E Fe 16	C 4,20 Mn 0,30 Si 2,10 Cr 25,0 Mo 6,00 W 2,40 V 1,00 Nb 6,70	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 60...68 HRC
Тип покрытия – специальное Электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой аустенитную матрицу, упрочненную сложными карбидами, предназначенный для наплавки износостойких слоев работающих в условиях интенсивного абразивного износа в сочетании с сильными сдавливающими или умеренными ударными нагрузками, возникающими при контакте со щебнем, песком, цементом и т.п. Основными областями его применения являются наплавка бурового инструмента, молотов, лезвий скребков, торцевых поверхностей конвейерных шнеков, кромок и зубьев землечерпальных ковшей и т.д. Обычно предварительный подогрев не требуется. При наплавке на массивные детали можно выполнить предварительный подогрев до 200°C. Наплавку лучше выполнять валиками вдоль направления износа на дуге средней длины. Электрод держать перпендикулярно наплавленной поверхности. При небольшой доле участия в наплавке основного металла, требуемая твердость достигается уже в первом слое. Более 2-х слоев наплавлять не рекомендуется. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная. Ток: ~ / = (-) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 180-220°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 4,0 мм	DIN 8555: E 10-UM-60-GP		
EWAC HF 005	EN 14700: E Fe 16	C 6,40 Mn 0,20 Si 1,40 Cr 21,0 Mo 9,00 W 3,90 V 1,00 Nb 6,00	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 62...68 HRC
Тип покрытия – специальное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой матрицу из аустенитного чугуна с высоким содержанием комплексных карбидов. Он предназначен для наплавки упрочняющих слоев, работающих в условиях интенсивного абразивного износа при температурах до 700°C. Электроды применяются для наплавки рабочих поверхностей лопастей вытяжных вентиляторов, очистителей золы, конвейерных шнеков, узлов установок агломерирования и т. п. Наплаваемая поверхность должна быть хорошо очищена от окислов, окалины, смазки, краски и т.п. Лучшие результаты получаются при наплавке на максимальных токах дугой средней длины. Во избежание образования трещин при наплавке на массивные детали рекомендуется применять предварительный подогрев и выдерживать повышенную межпроходную температуру, вплоть до 600°C. После наплавки необходимо обеспечить медленное охлаждение изделия до температуры 100°C. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, окалиностойкость отличная, коррозионная стойкость очень хорошая. Ток: ~ / = (-) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 280-320°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 мм	DIN 8555: E 10-UM-60-GP		

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
Nanocarb 110 Тип покрытия – специальное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой железную матрицу, насыщенную комплексными карбидами и боридами. Он предназначен для наплавки упрочняющих слоев, работающих в условиях интенсивного абразивного износа при температурах до 750°C. Специально разработанная формула позволяет получить наплавленный слой высокой твердости уже в первом слое при наплавке на низкоуглеродистую сталь. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, окалиностойкость отличная, коррозионная стойкость очень хорошая. Ток: ~ / = (-) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 280-320°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 4,0 мм		C 0,60 Mn 1,00 Si 2,00 Cr 22,0 Mo 4,00 Ni ≤1,00 Nb 3,00 W 3,00 Другие 5,00	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 65...70 HRC
Nanocarb N111 SS Тип покрытия – специальное Высокопроизводительный электрод, обеспечивающий в наплавке структуру, которая представляет собой железную матрицу, насыщенную комплексными карбидами и боридами. По своим свойствам и характеристикам аналогичен Nanocarb 110, однако обладает большей твердостью. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, окалиностойкость отличная, коррозионная стойкость очень хорошая. Ток: ~ / = (-) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокали: 280-320°C, 2 часа Доступные для заказа диаметры: 4,0 мм		C 1,00 Mn 0,30 Si 1,20 Cr 22,0 Mo 3,50 Ni ≤1,00 Nb 3,00 W 3,00 V 0,10 Другие 5,00	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 70...71 HRC
EWAC CP ET 072 Тип покрытия – специальное Электрод, обеспечивающий в наплавленном слое структуру представляющую из себя железную матрицу с высоким содержанием карбидов вольфрама. Карбиды вольфрама обладают крайне высокой твердостью что и обеспечивает отличную стойкость наплавленного слоя к абразивному воздействию, но важно помнить, что при работе с подобными материалами необходимо соблюдать минимально возможные режимы сварки для уменьшения растворения карбидов в железной матрице. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Доступные для заказа диаметры: 6,3 мм	EN 14700: E Fe 20 DIN 8555: E 10-UM-65-GZ	C 3,50 Mn 1,50 Si 3,00 Cr 4,20 Mo 3,50 Ni 2,50 W 45,0	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 60...65 HRC
EWAC BU 105 Тип покрытия – рутилово-основное Электрод, обеспечивающий в наплавленном слое кобальтовый сплав с отличной стойкостью ко многим формам механического и химического воздействия в широком температурном диапазоне. Особыми качествами являются выдающиеся противозадирные свойства, твердость при высокой температуре и высокая стойкость к кавитационной эрозии, что делает его популярным выбором для наплавки клапанных седел. Для получения наплавленного металла без трещин используйте предварительный подогрев и медленное охлаждение вне зависимости от марки основного металла. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – удовлетворительная, стойкость к абразивному износу удовлетворительная, стойкость к высоким температурам отличная, коррозионная стойкость очень хорошая, стойкость к трению металла о металл отличная. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Режимы прокали: 270-290°C, 1 час Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 мм	EN 14700: E Co 2 DIN 8555: E 20-UM-40-CGZ	C 0,90 Mn 1,20 Si 0,70 Cr 28,5 W 4,50 Mo+Ni+Fe 4,50 Co Ост.	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 35...45 HRC

Марка, тип покрытия, описание	Классификации и одобрения	Типичные характеристики наплавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC BU 107	EN 14700: E Co 1	C 0,40	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 25...35 HRC Твердость наплавленного металла после механического упрочнения 45...50 HRC
Тип покрытия – рутилово-основное Электрод, обеспечивающий в наплавленном слое низкоуглеродистый кобальт-хромовый сплав с добавлением молибдена. Наплавленный слой обладает отличной стойкостью ко многим формам механического и химического воздействия в широком температурном диапазоне. Особыми качествами являются выдающиеся противозадирные свойства и высокая стойкость к кавитационной эрозии, что делает его популярным выбором для наплавки клапанных седел. Наплавленный слой механически упрочняемый (наклеп). Для получения наплавленного металла без трещин используйте предварительный подогрев и медленное охлаждение вне зависимости от марки основного металла. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – удовлетворительная, стойкость к высоким температурам отличная, коррозионная стойкость очень хорошая, стойкость к трению металла о металл отличная. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокалики: 270-290°C, 1 час Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 мм	DIN 8555: E 20-UM-350-CGKPZ	Mn 1,20	
		Si 0,70	
		Cr 29,0	
		Mo 4,50	
		Ni 4,00	
		W+Fe 1,50	
		Co Ост.	
EWAC BU 108	EN 14700: E Co 3	C 1,30	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 45...50 HRC
Тип покрытия – рутилово-основное Электрод по своим характеристикам похож на EWAC BU 105, отличительной особенностью является большее содержание карбидов и соответственно большей стойкостью к абразиву. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу хорошая, стойкость к высоким температурам отличная, коррозионная стойкость очень хорошая, стойкость к трению металла о металл отличная. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2 Напряжение холостого хода: 70 В Режимы прокалики: 270-290°C, 1 час Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 мм	DIN 8555: E 20-UM-50-CGPZ	Mn 1,10	
		Si 0,80	
		Cr 28,5	
		W 7,80	
		Mo+Ni+Fe 3,50	
		Co Ост.	

10.2. Наплавочные прутки сплошного сечения.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Weld T Co-06	AWS A5.13: ERCoCr-A	C 1,2 Cr 29,0 Fe 2,1 Mn 0,05 Mo 0,10 Ni 2,0 Si 1,2 W 4,7 Co Ост.	100% Ar	Твердость поверхности во втором слое после наплавки 40...48 HRC
Наплавочный прутки из наиболее универсального и широко используемого кобальтового сплава средней твердости, предназначенный для упрочняющей наплавки поверхностей изделий, эксплуатирующихся при высоких температурах, обеспечивая при этом высокую стойкость к задирам и квантационному износу, химическому воздействию агрессивных сред и хорошему балансу абразивной и ударной стойкости. Основными областями его применения является наплавка штампов горячей объемной штамповки, седла клапанов двигателей внутреннего сгорания, шнеков экструзии пластика, поверхностей подшипников скольжения и много другого. Рекомендуемое количество наплавленных слоев – не более двух. Обрабатываемость наплавленного металла – твердосплавным инструментом или абразивом. Ток: = (-) Доступные для заказа диаметры: 3,2; 4,0; 5,0 мм				

10.3. Наплавочные порошковые проволоки самозащитные и газозащитные.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
EWAC O 52B	EN 14700: T Fe 1	C 0,10 Mn 1,10 Si 0,80 Cr 0,50 Mo 0,30	нет	Твердость поверхности в третьем слое после наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура <200°C) 25...35 HRC
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое низколегированную мартенситную сталь, предназначенная для восстановительной наплавки изношенных поверхностей, работающих в условиях интенсивного трения металла о металл при высоких контактных и умеренных ударных нагрузках. Данный материал отлично подходит для применения в качестве основы для последующей наплавки. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,4; 2,8 мм	DIN 8555: MF 1-GF-300-P			
Weld G-105	EN 14700: T Fe 1	C 0,25 Mn 1,80 Si 1,20 Cr 2,80 Mo 0,50	M21 (75%Ar + 25%CO ₂)	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 41...46 HRC
Тип – рутиловая Газозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое легированную мартенситную сталь, предназначенная для износостойкой наплавки поверхностей, работающих в условиях интенсивного трения металла о металл, умеренных абразивного и ударного износа. Применяется для упрочняющей наплавки крановых и конвейерных колес, валов, зубьев шестерен, осей, а также катков, шкворней и гусениц шахтных тракторов. Наплавленный слой сохраняет высокие прочностные свойства при нагреве до 315°C. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – твердосплавным инструментам, стойкость к трению металла о металл отличная, стойкость к ударным нагрузкам хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Доступные для заказа диаметры: 1,6 мм	DIN 8555: MF 1-45-GT			
Weld G-102	EN 14700: T Fe 3	C 0,30 Mn 1,20 Si 0,80 Cr 8,00 Mo 1,20 W 1,20 V 0,20	M21 (75%Ar + 25%CO ₂)	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (предварительный подогрев, межпроходная температура ~ 250°C) 48...54 HRC
Тип – основная Газозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном инструментальную сталь H-12, предназначенная для износостойкой наплавки поверхностей, работающих в условиях интенсивного трения металла о металл, умеренных абразивного и ударного износа при повышенных температурах. Применяется для упрочняющей наплавки штампов, пуансонов, ножниц для горячей резки металла. Наплавленный слой сохраняет высокие прочностные свойства при нагреве до 590°C. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – твердосплавным инструментам, стойкость к трению металла о металл отличная, стойкость к ударным нагрузкам хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Доступные для заказа диаметры: 1,6 мм	DIN 8555: MF 3-50-GP			

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
EWAC G-13Cr	EN 14700: T Fe 7	C 0,18 Mn 1,20	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤250°C) ~48 HRC
Тип – основная Газозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое 13% хромистую высоколегированную коррозионностойкую мартенситную сталь, предназначенная для наплавки износостойкого слоя на литые ролики оборудования непрерывной разливки стали. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, коррозионная стойкость очень хорошая, окалиностойкость очень хорошая, жаропрочность хорошая, стойкость к трению металла о металл хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Доступные для заказа диаметры: 1,6 мм	DIN 8555: MF 5-GF-45-RTZ	Si 0,40		
		Cr 13,0		
		Ni 2,50		
		V 0,25		
		Mo 1,50		
		Nb 0,25		
Weld G-13Cr	EN 14700: T Z Fe 7	C 0,20 Mn 1,00	M21 (80%Ar + 20%CO ₂)	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤250°C) 44...52 HRC
Тип – основная Газозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое 13% хромистую высоколегированную коррозионностойкую мартенситную сталь, предназначенная для наплавки износостойкого слоя на литые ролики оборудования непрерывной разливки стали. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, коррозионная стойкость очень хорошая, окалиностойкость очень хорошая, жаропрочность хорошая, стойкость к трению металла о металл хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3 Доступные для заказа диаметры: 1,6 мм	DIN 8555: MF 5-GF-45-RTZ	Si 0,10		
		Cr 12,5		
		Ni 1,50		
		V 0,25		
		Mo 1,00		
		Nb 0,25		
EWAC O-964	EN 14700: T Fe 2	C 0,45 Mn 1,10	нет	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 57...62 HRC
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое легированную мартенситную сталь, предназначенная для выполнения износостойкой наплавки без газовой защиты поверхностей, работающих в условиях интенсивного абразивного износа и умеренных ударных нагрузках. Применяется для наплавки толкающих поверхностей лопаток и корпусов миксеров, подающих шнеков, зубьев кромок ковшей, лезвий бульдозерных скребков, а также упрочнения кольцевых канавок под компрессионные и маслосъемные кольца поршней дизельных двигателей. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к трению металла о металл очень хорошая, стойкость к абразивному износу отличная, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,4; 2,8 мм		Si 0,60		
		Cr 6,10		
		Mo 0,70		
		V 0,40		

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Weld G-965	EN 14700: T Fe 8	C 0,60 Mn 1,80 Si 0,60 Cr 6,00 Mo 0,80	M21 (75%Ar + 25%CO ₂)	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) ~56 HRC
Тип – металлопорошковая Газозащитная металлопорошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое мартенситную матрицу, предназначенная для упрочняющей наплавки в цеховых условиях поверхностей, работающих в условиях интенсивного абразивного износа и относительно высоких ударных нагрузках. Применяется для упрочняющей наплавки рабочих поверхностей дробильных и мельничных молотов, замков буровых труб, сельскохозяйственного, мясоперерабатывающего и деревообрабатывающего инструмента, ковшей землечерпалок и скребковых конвейеров. Не рекомендуется выполнять наплавку более чем в три слоя. Если износ поверхности очень большой, восстановление необходимо выполнять более вязкими материалами, а затем упрочнять поверхность Weld G-965. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к ударным нагрузкам хорошая, стойкость к абразивному износу отличная. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1,2,3 Доступные для заказа диаметры: 1,6 мм	DIN 8555: MF 6-60-GP			
EWAC O-540	EN 14700: T Fe 9	C 0,45 Mn 13,0 Si 0,40 Cr 12,0	нет	Твердость поверхности после сварки (без предварительного подогрева, межпроходная температура <150°C) 18...25 HRC Твердость наплавленного металла после механического упрочнения 35...45 HRC
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавке мартенситно-аустенитную марганцовистую сталь, предназначенная для выполнения восстановительной наплавки без газовой защиты, изделий, работающих в условиях трения металла о металл, интенсивных ударных нагрузок и умеренного абразивного износа. После наплавки обрабатываемая поверхность должна подвергаться механическому упрочнению (наклепу). Наплавка может осуществляться как на углеродистые и низколегированные стали, так и на 13% Mn стали, а также на стали с ограниченной свариваемостью (не требует предварительного подогрева). Основные области применения: дробильные клещи, била, брони, ролики дробильных установок, упрочняющая наплавка крестовин, острияков и концов рельсов. Обычно при наплавке данной проволокой предварительный подогрев не используется, а межпроходная температура не должна превышать 200°C. Если наплавка выполняется при низких температурах окружающей среды, изделие можно предварительно подогреть до 50-100°C. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к ударным нагрузкам отличная, стойкость к абразивному износу удовлетворительная, стойкость к трению металла о металл очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,4; 2,8 мм	DIN 8555: MF 7-GF-200-KPR			

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
EWAC O 564	EN 14700: T Fe 10	C 0,09 Mn 6,00 Si 0,74 Cr 19,35 Ni 8,90	нет	Твердость поверхности после сварки (без предварительного подогрева, межпроходная температура <150°C) ~200 HB
Тип – рутиловая Самозащитная порошковая проволока с небольшим содержанием шлакообразующих компонентов, обеспечивающая в наплавленном слое механически упрочняемую хромо-никель-марганцовистую высоколегированную аустенитную сталь, предназначенная для восстановительной наплавки ж/д крестовин и контррельсов из 13% Mn сталей и наплавки переходных слоев при выполнении упрочняющей наплавки на тяжело свариваемые стали. Применяется также для приварки без предварительного подогрева лезвий скребков, зубьев ковшей экскаваторов, наплавки с последующим механическим упрочнением торцевых уплотнений запорной арматуры и седел клапанов, работающих в контакте с относительно агрессивными средами при температурах до 600°C и т.п. Механическая обрабатываемость наплавленного металла очень хорошая, стойкость к ударным нагрузкам после механического упрочнения очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая, окалиностойкость хорошая, стойкость к трению металла о металл после механического упрочнения очень хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,4; 2,8 мм	DIN 8555: MF 8-200-CKPZ			Твердость наплавленного металла после механического упрочнения 25...35 HRC
EWAC O 521	EN 14700: T Fe 11	C 0,04 Mn 1,75 Si 0,60 Cr 30,5 Ni 9,00	нет	σ_b 630 МПа
Тип – рутиловая Самозащитная высоколегированная сварочная порошковая проволока двойного назначения. Первое – сварка марганцовистых аустенитных сталей, сталей с ограниченной свариваемостью, таких как закаляющиеся, броневые, пружинные, инструментальные и другие стали с высоким углерод-эквивалентом, а также сталей с неизвестным химическим составом. Изделие после сварки не требует последующей термической обработки, а для небольших толщин (~ до 8 мм) и предварительного подогрева. Второе – наплавка буферных слоев под последующую упрочняющую наплавку износостойкого слоя и восстановительную наплавку на стали с ограниченной свариваемостью. Сварные швы характеризуются высокой стойкостью к образованию трещин. Наплавленный металл имеет аустенитно-ферритную структуру, обладает очень высокими прочностными свойствами, хорошей стойкостью к коррозионному растрескиванию, а благодаря высокому содержанию хрома, стойкостью к образованию окалины при нагреве до 1150°C. Однако стоит помнить, что данный наплавленный металл склонен к охрупчиванию при нагревании выше 300°C. Межпроходная температура не должна превышать 150°C. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,4; 2,8 мм	DIN 8555: MF 9-200-CZ			Твердость поверхности после сварки (без предварительного подогрева, межпроходная температура <150°C) ~180 HB

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
EWAC O 517	EN 14700: T Fe 8	C 1,60 Mn 1,00 Si 0,60 Cr 5,10 Ti 5,20	нет	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 55...60 HRC
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое мартенситно-аустенитную матрицу с умеренным содержанием карбидов титана. Подобный химический состав наплавленного слоя обладает оптимальным соотношением стойкости к абразиву и удару. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу хорошая, стойкость к ударным нагрузкам хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,4; 2,8 мм	DIN 8555: MF 6-GF-60-GT			
EWAC O 570	EN 14700: T Z Fe 14	C 3,55 Mn 1,00 Si 0,80 Cr 17,0	нет	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 50...55 HRC
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое мартенситно-аустенитную матрицу с умеренным содержанием вторичных карбидов хрома. Подобный материал часто используется как для восстановления под последующую наплавку более легированным материалом, так и для упрочняющей наплавки на высокомарганцовистую и низколегированную сталь. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу хорошая, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 2,4; 2,8 мм	DIN 8555: MF 10-55-G			
EWAC O 6320	EN 14700: T Z Fe 14	C 3,50 Mn 0,30 Si 0,48 Cr 16,3	нет	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 50...55 HRC
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое аустенитную матрицу, насыщенную вторичными карбидами хрома. Такая структура дает хорошую износостойкость в случае абразивного износа, а также при наличии умеренного ударного воздействия. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу хорошая, жаропрочность хорошая, окалиностойкость хорошая, коррозионная стойкость удовлетворительная Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6 мм	DIN 8555: MF 10-GF-55-GTZ			
EWAC O 546	EN 14700: T Z Fe 14	C 5,30 Mn 0,30 Si 0,90 Cr 27,5 Mo 1,50	нет	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 58...64 HR
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое аустенитную матрицу, насыщенную первичными карбидами хрома для применения в условиях преимущественно абразивного и незначительного ударного воздействия. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу очень хорошая, жаропрочность хорошая, окалиностойкость хорошая, коррозионная стойкость удовлетворительная Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 2,4; 2,8 мм	DIN 8555: MF 10-GF-55-GTZ			

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
Weld O-100	EN 14700: T Fe 14	C 4,80 Mn 0,80	нет	Твердость поверхности
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое аустенитную матрицу, насыщенную первичными карбидами хрома для применения в условиях преимущественно абразивного и незначительного ударного воздействия. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу очень хорошая, жаропрочность хорошая, окалиностойкость хорошая, коррозионная стойкость удовлетворительная Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6 мм	DIN 8555: MF 10-60-GP	Si 0,40 Cr 27,0		во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 56...60 HRC
Weld O-100HD	EN 14700: T Fe 15	C 5,00 Mn 1,50	нет	Твердость поверхности
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое аустенитную матрицу, насыщенную первичными карбидами хрома для применения в условиях преимущественно абразивного и незначительного ударного воздействия. Основным назначением данной проволоки является одно-двухслойная наплавка биметаллических плит. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу очень хорошая, жаропрочность хорошая, окалиностойкость хорошая, коррозионная стойкость удовлетворительная Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 2,8 мм	DIN 8555: MF 10-60-GP	Si 0,90 Cr 29,0		во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 58...62 HRC
EWAC O 6436	EN 14700: T Z Fe 14	C 5,20 Mn 0,60	нет	Твердость поверхности
Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое аустенитную матрицу, насыщенную первичными карбидами хрома для применения в условиях преимущественно абразивного и незначительного ударного воздействия. Основным назначением данной проволоки является одно-двухслойная наплавка биметаллических плит. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу очень хорошая, жаропрочность хорошая, окалиностойкость хорошая, коррозионная стойкость удовлетворительная Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 2,4; 2,8 мм	DIN 8555: MF 10-GF-55-GTZ	Si 0,90 Cr 27,5		во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 56...62 HRC

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Защитный газ	Механические свойства
EWAC O 630 Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое железную матрицу с небольшим содержанием равномерно распределенных карбидов и боридов. Наплавленный металл обладает износостойкостью и твердостью равную или превосходящую традиционным материалам с карбидами хрома. Так как в составе проволоки нет хрома, выделение шестивалентного хрома максимальное снижено либо же полностью отсутствует (в зависимости от содержания хрома в основном металле). Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 2,4; 2,8 мм	EN 14700: T Z Fe 13	C 0,80 Mn 2,00 Si 1,50 Cr max 1,00 Mo 0,50 B 7,00	нет	Твердость поверхности в третьем слое после наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура <200°C) 62...70 HRC
EWAC O 516 Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое первичные карбиды хрома и вторичные карбиды ниобия в аустенитной матрице. Наплавленный металл обладает хорошим сопротивлением к абразиву и сохраняет твердость до 590°C. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,4; 2,8 мм	EN 14700: T Fe 15 DIN 8555: MF 10-60-G	C 4,90 Mn 0,50 Si 0,80 Cr 20,80 Nb 6,30	нет	Твердость поверхности в третьем слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 55...60 HRC
EWAC O 512 Тип – основная Самозащитная порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое высокую концентрацию равномерно распределенных мелких первичных карбидов хрома, вторичных карбидов ниобия и ванадия в аустенитной матрице. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу отличная, жаропрочность хорошая, окалиностойкость хорошая, коррозионная стойкость удовлетворительная Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 1,6; 2,4; 2,8 мм	EN 14700: T Fe 16 DIN 8555: MF 10-GF-60-GT	C 5,10 Mn 0,80 Si 1,00 Cr 19,10 Nb 5,50 Mo 5,30 W 1,50 V 1,00	нет	Твердость поверхности во втором слое наплавки (без предварительного подогрева, межпроходная температура ≤150°C) 59...65 HRC

10.4. Наплавочные порошковые проволоки для дуговой наплавки под слоем флюса.

Марка, тип наполнителя, описание	Классификации и одобрения	Типичные свойства наплавленного металла		
		Химический состав, %	Флюс	Механические свойства
EWAC S-420 SR Тип – металопорошковая Порошковая проволока EWAC S-420 SR, обеспечивающая в наплавленном слое высоколегированную 13% хромистую коррозионностойкую мартенситную сталь. Проволока предназначена для наплавки в сочетании с флюсом EWAC MSP FLUX износостойкого слоя на валки оборудования непрерывной разливки стали, седла клапанов и других элементов оборудования, работающих в условиях интенсивного износа и длительных усталостных нагрузок при высоких температурах и контакте с коррозионной средой. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – твердосплавным инструментом. Стойкость к тепловым ударам очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая, окалиностойкость очень хорошая, жаропрочность хорошая, стойкость к трению металла о металл хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 2,4; 2,8 мм	EN 14700: T Fe 7	C 0,20 Cr 12,0 Ni 1,00 Mo 2,00 Nb 0,50 N 0,05	EWAC MSP FLUX	Твердость поверхности в третьем слое после наплавки 40...50 HRC Твердость поверхности в третьем слое после термообработки (550°C, 4 часа) 42...46 HRC
EWAC S-834 SR Тип – металопорошковая Порошковая проволока EWAC S-834 SR, близкая по свойствам и химическому составу к EWAC S-420 SR однако за счет добавления большего количества микро легирующих элементов наплавленный слой обладает большей стойкостью к износу. Проволока выпускается в нескольких модификациях химического состава, подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – твердосплавным инструментом. Стойкость к тепловым ударам очень хорошая, коррозионная стойкость очень хорошая, окалиностойкость очень хорошая, жаропрочность хорошая, стойкость к трению металла о металл хорошая. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 2,4; 3,2 мм	EN 14700: T Fe 7	C 0,15 Cr 12,0 Ni 1,80 Mo 1,10 Nb 0,60 N 0,08	EWAC MSP FLUX	Твердость поверхности в третьем слое после наплавки 40...50 HRC Твердость поверхности в третьем слое после термообработки (550°C, 4 часа) 43...47 HRC
EWAC S-537 HH Тип – металопорошковая Порошковая проволока, обеспечивающая в наплавленном слое легированную мартенситную сталь, предназначенная для наплавки в сочетании с флюсом EWAC MSP Flux поверхностей, работающих в условиях интенсивного абразивного износа и умеренных ударных нагрузках. Применяется для наплавки корпусов и лопаток миксеров, подающих шнеков. Механическая обрабатываемость наплавленного металла – только абразивом, стойкость к абразивному износу очень хорошая, стойкость к ударным нагрузкам удовлетворительная. Ток: = (+) Пространственные положения при сварке: 1 Доступные для заказа диаметры: 2,4	EN 14700: T Fe 6	C 0,40 Cr 6,00 Mn 1,50 Si 0,60 Mo 1,50 W 1,50	EWAC MSP FLUX	Твердость поверхности в третьем слое после наплавки 54...58 HRC

10.5. Порошки наплавочные, для газопорошковой наплавки.

Марка, тип наполнителя, описание	Типичные свойства наплавленного металла	
	Химический состав, %	Механические свойства
EWAC 004 P	C 0,10 Si 2,30 B 1,50 Fe 0,60 Ni Ост.	Твердость поверхности в третьем слое наплавки <100 HB
Порошок, предназначенный для наплавки буферных слоев перед упрочняющей наплавкой или же наплавки изделий, работающих при повышенных температурах. Порошок так же возможно использовать для сварки и заварки дефектов в изделиях из серого, высокопрочного и ковкого чугуна, а также сварки чугуна со сталью. Для наплавки рекомендуется использовать нейтрально ацетилен-кислородное пламя. Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 45–150 μm		
Weld PO-Ni20	C 0,40 Si 4,00 Cr 14,0 B 1,60 Fe 2,80 Ni Ост.	Твердость поверхности в третьем слое наплавки 20...25 HRC
Порошок в наплавленном слое представляет собой Ni-Si-B сплав. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозии, повышенным температурам. Для наплавки рекомендуется использовать нейтрально ацетилен-кислородное пламя. Основной областью применение данного порошка является наплавка стекольных форм. Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 45–150 μm		
EWAC 003 P	C 0,10 Si 5,50 B 2,00 Fe 2,00 Ni Ост.	Твердость поверхности в третьем слое наплавки 36...42 HRC
Порошок в наплавленном слое представляет собой Ni-Si-B сплав. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозии, повышенным температурам. Для наплавки рекомендуется использовать нейтрально ацетилен-кислородное пламя. Основной областью применение данного порошка является наплавка стекольных форм. Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 45–150 μm		
EWAC 001 P	C 0,70 Si 4,00 Cr 15,0 B 3,00 Fe 2,80 Ni Ост.	Твердость поверхности в третьем слое наплавки 55...62 HRC
Порошок в наплавленном слое представляет собой Ni-Si-B матрицу высокой твердости. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью в условиях абразивного износа. Основной областью применение данного порошка является наплавка плугов и лемехов. Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 45–150 μm		
EWAC 002 P	C 0,50 Si 3,50 Cr 7,00 B 2,50 W 60,0 Ni Ост.	Твердость матрицы во втором слое наплавки (6,5мм) 60...64 HRC Твердость WC/W ₂ C 2200–2600 HV
Порошок с высоким содержанием литых карбидов вольфрама в Ni-Si-B матрице. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью в условиях абразивного износа, отличную коррозионную стойкость. Для наплавки рекомендуется использовать нейтрально ацетилен-кислородное пламя. Основной областью применение данного порошка является наплавка бурового инструмента. Гранулометрический состав: 140x400 mesh, 38–106 μm. Содержание карбидов: WC/W ₂ C 60%		

10.6. Порошки наплавочные для плазменного и лазерного напыления

Марка, тип наполнителя, описание	Типичные свойства наплавленного металла	
	Химический состав, %	Механические свойства
Weld 500-PL	C 0,13 Mn 3,50 Si 4,50 Cr 17,0 Ni 8,00 Mo 5,50 Nb 0,80 Fe Ост.	Твердость поверхности во втором слое наплавки (6,5мм) 45...55 HRC
Порошок, специально разработанный для наплавки уплотнительных поверхностей запорной арматуры, работающих при высоких давлениях и температурах до 550 °С, а также и других деталей, где требуется соответствующая стойкость к истиранию. Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 45–150 µm		
Weld PL-Co06	C 1,20 Mn 0,70 Si 1,30 Cr 29,0 Ni 1,70 Mo 0,60 W 5,00 Fe 1,90 Co Ост.	Твердость поверхности во втором слое наплавки 40...45 HRC
Наиболее универсальный и широко используемый порошок на основе кобальта, предназначенный для наплавки деталей работающей при высоких температурах, трении металла о металл. Широкое распространение получил для наплавки уплотнительных поверхностей запорной арматуры, экструзионных шнеков, штифтов буровых платформ. Классификация: EN 14700: P Co2 Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 63–150 µm		
Weld PL-Ni60	C 0,08 Mn 0,70 Si 1,30 Cr 22,5 Mo 9,00 Nb 4,00 Fe 2,90 Ni Ост.	Твердость поверхности в третьем слое наплавки <25 HRC
Порошок в наплавленном слое представляет собой сплав NiCrMo-3. Применяется для наплавки переходных и плакирующих коррозионностойких слоев на изделия из низкоуглеродистых и низколегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозионному растрескиванию под напряжением и питтинговой коррозии, достаточно высокой жаропрочностью при температурах до 1000°С и стойкостью к образованию окалины при температурах до 1175°С в атмосфере, не содержащей соединения серы. Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 45–150 µm		
Weld PL-Ni50	C 0,50 Si 4,00 Cr 11,5 B 2,20 Fe 2,80 Ni Ост.	Твердость поверхности в третьем слое наплавки 50...55 HRC
Порошок в наплавленном слое представляет собой Ni-Si-B сплав высокой твердости. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозии, повышенным температурам. Основной областью применения данного порошка является наплавка стекольных форм. Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 45–150 µm		
Weld PL-Ni40	C 0,40 Si 4,00 Cr 14,0 B 1,60 Fe 2,80 Ni Ост.	Твердость поверхности в третьем слое наплавки 38...43 HRC
Порошок в наплавленном слое представляет собой Ni-Si-B сплав высокой твердости. Наплавленный металл обладает высокой стойкостью к коррозии, повышенным температурам. Основной областью применения данного порошка является наплавка стекольных форм. Гранулометрический состав: 100x270 mesh, 45–150 µm		

11.1. Материалы для пайки.

Марка, тип покрытия, описание	Температурный диапазон кристаллизации	Типичные характеристики напавленного металла	
		Химический состав, %	Механические свойства
EWAC BR 590 + EWAC BR 590 Flux	T_{liq} 590°C T_{sol} 570°C	Si 12,0 Fe 0,20 Al 87,8	σ_b 240 МПа
Тип – без флюсового покрытия Аллюминиевый припой для капиллярной пайки алюминия и его сплавов. Может использоваться как присадочный материал при TIG сварке. Для получения качественного паяного соединения необходимо использовать в сочетании с флюсом EWAC BR 590 Flux. Доступные для заказа диаметры: 1,6 и 3,15 мм			
EWAC BR 516	T_{liq} 920°C T_{sol} 875°C	Cu 52,0 Ni 9,60 Zn 38,2 Si 0,16	σ_b 700 МПа
Тип – с флюсовым покрытием Припой на основе Cu-Zn-Ni сплава для пайки с зазором разнородных материалов, таких как низкоуглеродистые и низколегированные стали, медные сплавы, ковкие чугуны и т.п. Благодаря высокой прочности паяного соединения припой возможно применять для пайки твердосплавных пластин бурового оборудования. Доступные для заказа диаметры: 2,5 и 3,15 мм			
EWAC BR 545	T_{liq} 875°C T_{sol} 850°C	Cu 58,7 Sn 0,55 Zn 40,7	σ_b 450 МПа
Тип – с флюсовым покрытием Припой на основе Cu-Zn сплава для пайки с зазором низкоуглеродистых, низколегированных, высоколегированных сталей, медных сплавов, чугуна. Припой можно применять для пайки оцинкованных деталей практически без нарушения цинкового покрытия. Доступные для заказа диаметры: 3,15 мм			
EWAC BR 585	T_{liq} 875°C T_{sol} 850°C	Cu 50,8 Ni 10,2 Zn 38,7 Si 0,21	σ_b 600 МПа
Тип – с флюсовым покрытием Припой на основе Cu-Zn-Ni сплава предназначенный для наплавки и восстановления геометрии зубьев шестерней, валов, роликов, и других деталей из низкоуглеродистых, низколегированных сталей и медных сплавов. Доступные для заказа диаметры: 3,15 мм			
EWAC Drill Shield	T_{liq} 920°C T_{sol} 875°C	матрица: Cu 52,0 Ni 9,60 Zn 38,2 Si 0,16	σ_b 700 МПа Твердость карбида вольфрама 1200...2600 HV Твердость матрицы 180...220 HB
Тип – с флюсовым покрытием Припой на основе Cu-Zn-Ni сплава с добавлением литого дробленого карбида вольфрама различной фракции, предназначенный для наплавки деталей, работающих при экстремальном абразивном воздействии. При необходимости возможно использование припоя EWAC BR 516 для лучшей фиксации карбидов вольфрама. Доступные для заказа диаметры (цвет прутка / размеры карбида вольфрама): Розовый / 1,5мм-3,2мм Желтый / 3,2мм-5,0мм Синий / 6,0мм-11,0мм Зеленый / 10,0мм-16,0мм			





11.2. Электроды для резки и строжки.



Марка, тип покрытия, описание			
EWAC GougeTec			
Тип покрытия – целлюлозное Электроды предназначены для строжки нелегированных и легированных сталей, чугунов, а также сплавов, не содержащих в своем составе железа, за исключением чистой меди, от стандартных источников питания ручной дуговой сварки. Расплавленный металл удаляется за счет повышенного давления дуги, которое создается в процессе сгорания целлюлозной обмазки. Рекомендуются для решения широкого круга задач, таких как снятие фаски под сварку, разделка трещин перед заваркой дефекта, строжка обратной стороны корневого шва без последующей зачистки или с незначительной зачисткой разделанной зоны. Особый интерес данные электроды представляют для разделки трещин в изделиях из серого чугуна, загрязнённого маслом, т.к. кроме оптимальной формы разделки кромок под сварку чугуна происходит выжигание масла из его структуры. При разделке кромок под сварку используют, главным образом, постоянный ток обратной полярности или переменный ток. Дуга зажигается при перпендикулярном положении электрода относительно поверхности детали. Потом электрод наклоняют под углом 5-15° к поверхности, опирают на обрабатываемую деталь и совершают возвратно-поступательные пилообразные движения по направлению строжки. Если требуется большая глубина разделки, эта процедура повторяется несколько раз. При строжке нержавеющей сталей происходит выгорание легирующих элементов из поверхностного слоя (необходимо механически удалять этот слой). Если изделие является поворотным, то наиболее благоприятным пространственным положением является плоскость, наклоненная к горизонту под углом 20-30°. Скорость строжки рекомендуется выдерживать в пределах 15-25 см/мин. Ток: ~ / = (+) Пространственные положения при строжке: 1, 2, 3, 5, 6 Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 3,15; 4,0 и 5,0 мм Режимы прокалики: 80-120°C, 60 мин			
EWAC Pierce			
Тип покрытия – целлюлозное Электроды предназначены для резки и прошивки отверстий в различных металлах и сплавах от стандартных источников питания ручной дуговой сварки. Расплавленный металл удаляется за счет повышенного давления дуги, которое создается в процессе сгорания целлюлозной обмазки. Для резки и прошивки рекомендуется использовать постоянный ток прямой полярности. При прожигании отверстий электрод располагают вертикально, зажигают дугу и дают электродом вниз, пока он не прожжет отверстие в металле, при резке электрод надо располагать под углом 45° к поверхности металла. Ток: ~ / = (–) Напряжение холостого хода: 70 В Доступные для заказа диаметры: 3,15 и 4,0 мм Режимы прокалики: 80-120°C, 60 мин			
CutSkill			
Омедненный графитовый электрод, предназначенный для воздушно-дуговой резки и строжки металла. В отличие от EWAC GougeTec и EWAC Pierce, данный процесс обладает значительно более высокой производительностью, т.к. расплавленный металл удаляется потоком сжатого воздуха, подаваемого в специальный держатель для воздушно-дуговой строжки под давлением 5-8 бар, при расходе сжатого воздуха от 500 до 1500 л/мин. Это делает его наиболее востребованным для удаления дефектов сварных швов на промышленных предприятиях, а также для удаления прибалей и литниковых систем в отливках. В отличие от автогенной поверхностной строжки, данный процесс применим практически для всех электропроводных материалов. Электрод зажимается в держателе с вылетом около 100-150 мм и по мере сгорания выдвигается из держателя. Угол наклона электрода к обрабатываемой поверхности составляет 45-60°. Скорость строжки обычно варьируется в пределах от 0,5 до 1,0 м/мин. Для углеродистых, низколегированных, высоколегированных сталей, чугунов, никелевых сплавов с содержанием Ni до 80%, магниевых и алюминиевых сплавов процесс рекомендуется выполнять на прямой полярности (DC-), для медных сплавов на обратной полярности (DC+). Следует помнить, что при строжке нержавеющей сталей происходит науглероживание поверхностного слоя, поэтому, во избежание потери стойкости металла к межкристаллитной коррозии, необходимо механически удалять этот слой. Следует помнить, что процесс воздушно-дуговой строжки сопровождается сильным шумом и выбросом расплавленного металла на большие расстояния, поэтому рабочему необходимо защищать не только глаза и кожу, но и органы слуха, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности. Данные электроды выпускаются как соединяемые – CutSkill Jointed Carbon (позволяющие вставлять один электрод в другой, тем самым обеспечивая непрерывную подачу электродов при автоматической строжке и экономии электродов за счет отсутствия огарков при ручной строжке) и несоединяемые – CutSkill DC Carbon. Ток: = (+) или = (–) Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 5, 6			
Марка	Рекомендуемый ток [А]	Параметры канавки за один проход	
		Ширина [мм]	Глубина [мм]
Круглые для постоянного тока			
CutSkill DC Carbon Ø 4.8x305	200-250	7-9	3-5
CutSkill DC Carbon Ø 6,4x305	300-400	8-11	4-6
CutSkill DC Carbon Ø 7,9x305	350-450	11-13	6-9
CutSkill Jointed Carbon Ø 7,9x432	350-450	11-13	6-9
CutSkill DC Carbon Ø 9,5x305	450-600	13-15	8-12
CutSkill Jointed Carbon Ø 15,9x432	1000-1250	20-22	10-14
CutSkill Jointed Carbon Ø 19,0x432	1250-1600	24-26	17-21






11.3. Прутки вольфрамовые для дуговой сварки в защитных газах неплавящимся электродом.

Марка, описание	Классификации и одобрения	Химический состав прутка, %
Tungsten Pure Наиболее дешевый вольфрамовый пруток. Используется в основном для сварки на синусоидальном переменном токе (АС) легких сплавов на основе алюминия и магния. Допустимые плотности тока, в сравнении с другими марками прутков, у него минимальны. Цветовая маркировка торца: зеленый Доступные для заказа диаметры: 1,0 и 2,0 мм Ток: ~	ISO 6848: WP	W min 99,50 Примеси max 0,50
Tungsten WL15 Наиболее часто применимый универсальный электрод, предназначенный для сварки на переменном (АС) и постоянном токе прямой полярности (DC-). Является наиболее стойким из всех марок, наиболее долго сохраняя форму первоначальной заточки даже при высоких плотностях тока. При этом он оптимально сочетает в себе зажигаемость и стабильность дуги с экологической безопасностью. Цветовая маркировка торца: золотой Доступные для заказа диаметры: 1,0; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 и 4,8 мм Ток: ~ / (-)	ISO 6848: WLa 15	W основа LaO ₂ 1,30-1,70 Примеси max 0,50
Tungsten WC20 Электрод, предназначенный для сварки на постоянном токе прямой полярности (DC-). Не содержит радиоактивных веществ. Обладает хорошей зажигаемостью и стабильностью дуги на предельно низких токах и удовлетворительной стойкостью на высоких токах. Цветовая маркировка торца: серый Доступные для заказа диаметры: 1,0; 2,4 и 3,2 мм Ток: = (-)	ISO 6848: WCe 20	W основа CeO ₂ 1,80-2,20 Примеси max 0,50
Tungsten WT20 Электрод, обладающий наилучшими сварочно-технологическими характеристиками предназначенный для сварки на постоянном токе прямой полярности (DC-). Обладает великолепной зажигаемостью и стабильностью дуги на предельно низких токах и отличной стойкостью на высоких токах. Однако, наличие в его составе α-радиоактивного тория требует соответствующего оборудования, исключающего попадание пыли в дыхательные пути в процессе заточки электрода. При этом в процессе сварки электрод не представляет никакой опасности для здоровья человека. Цветовая маркировка торца: красный Доступные для заказа диаметры: 1,0; 1,6; 2,4; 3,2 и 4,0 мм Ток: = (-)	ISO 6848: WTh 20	W основа ThO ₂ 1,80-2,20 Примеси max 0,50

11.4. Подкладки керамические.

Марка, Описание	Эскиз
Плоские подкладки с радиусной канавкой для видов сварки не образующих шлака или с небольшим его образованием	
OK Backing Concave 6 Блок серых керамических подкладок из 25 элементов длиной 600 мм с радиусной канавкой шириной 6 мм и глубиной 0,9 мм, предназначенный для формирования обратного валика при сварке без разделки с небольшим зазором кромок толщиной до 3 мм, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге. Применяются для сварки в защитных газах металопорошковыми проволоками или проволоками сплошного сечения. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	
OK Backing Concave 10 Блок серых керамических подкладок из 25 элементов длиной 600 мм с радиусной канавкой шириной 10 мм и глубиной 1, мм, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге, но рассчитанный на сварку кромок большей толщины в сравнении с OK Backing Concave 6. Применяются для сварки в защитных газах металопорошковыми проволоками или проволоками сплошного сечения. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	
OK Backing Concave 13 Блок серых керамических подкладок из 25 элементов длиной 600 мм с радиусной канавкой шириной 13 мм и глубиной 1,8 мм предназначенный для формирования обратного валика при сварке в V-образную разделку кольцевых и прямолинейных швов, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге. Применяются для сварки в защитных газах металопорошковыми проволоками или проволоками сплошного сечения. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	
OK Backing Concave 16 Блок серых керамических подкладок из 25 элементов длиной 600 мм с радиусной канавкой шириной 16 мм и глубиной 1,5 мм предназначенный для формирования обратного валика при сварке в V-образную разделку кольцевых и прямолинейных швов толстостенных изделий, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге, когда зазор между собранными кромками превосходит ширину, позволяющую использовать подкладки OK Backing Concave 13. Применяются для сварки в защитных газах металопорошковыми проволоками или проволоками сплошного сечения. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	

Марка, Описание	Эскиз
Плоские подкладки с трапецидальной канавкой для шлакообразующих видов сварки	
OK Backing Rectangular 13 Блок серых керамических подкладок из 24 элементов длиной 600 мм с трапецидальной канавкой шириной 13 мм и глубиной 1,8 мм предназначенный для формирования обратного валика при сварке в V-образную разделку прямолинейных и кольцевых швов при значительных тепловых нагрузках способами сварки образующими значительное количество шлака, таких как сварка в защитных газах флюсонаполненными порошковыми проволоками или покрытыми электродами. Данные подкладки в некоторых случаях можно использовать для сварки под флюсом, если не стоит задача формирования обратного валика, а нужно просто предотвратить протекание жидкого металла через зазор. Блок собран на самоклеящейся алюминиевой фольге. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	
OK Backing Rectangular 16 Блок серых керамических подкладок из 24 элементов длиной 600 мм с трапецидальной канавкой шириной 16 мм и глубиной 1,5 мм предназначенный для формирования обратного валика при сварке в V-образную разделку прямолинейных и кольцевых швов при значительных тепловых нагрузках способами сварки образующими значительное количество шлака, таких как сварка в защитных газах флюсонаполненными порошковыми проволоками или покрытыми электродами, когда зазор между собранными кромками превосходит ширину, позволяющую использовать подкладки OK Backing Rectangular 13. Блок собран на самоклеящейся алюминиевой фольге. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	

Марка, Описание	Эскиз
Круглые подкладки	
OK Backing Pipe 6 Блок круглых серых керамических подкладок из 24 элементов длиной 600 мм диаметром 6 мм, предназначенный для небольших толщин, ориентированный в основном на сварку способами не образующими шлака, тавровых соединений без разделки кромок с некоторым зазором, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	
OK Backing Pipe 9 Блок круглых серых керамических подкладок из 24 элементов длиной 600 мм диаметром 9 мм, предназначенный для сварки тавровых соединений с одно и двухсторонней разделкой кромок, а также стыковых прямолинейных и кольцевых швов с Х-образной разделкой, ориентированный на сварку как шлакообразующими видами сварки, так и не образующими шлака, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	
OK Backing Pipe 12 Блок круглых серых керамических подкладок из 24 элементов длиной 600 мм диаметром 12 мм, предназначенный для сварки тавровых соединений с одно и двухсторонней разделкой кромок, а также стыковых прямолинейных и кольцевых швов с Х-образной разделкой, ориентированный на сварку как шлакообразующими видами сварки, так и не образующими шлака, когда величина зазора не позволяет использовать подкладки OK Backing Pipe 9, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	
OK Backing Pipe 15 Блок круглых серых керамических подкладок из 24 элементов длиной 600 мм диаметром 15 мм, предназначенный для сварки тавровых соединений с одно и двухсторонней разделкой кромок, а также стыковых прямолинейных и кольцевых швов с Х-образной разделкой, ориентированный в основном на сварку шлакообразующими видами сварки, когда величина зазора не позволяет использовать подкладки OK Backing Pipe 12, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	
OK Backing Pipe 20 Блок круглых серых керамических подкладок из 24 элементов длиной 600 мм диаметром 20 мм, предназначенный для сварки тавровых соединений с одно и двухсторонней разделкой кромок, а также стыковых прямолинейных и кольцевых швов с Х-образной разделкой, ориентированный в основном на сварку шлакообразующими видами сварки, когда величина зазора не позволяет использовать подкладки OK Backing Pipe 15, собранный на самоклеящейся алюминиевой фольге. Подкладка полностью готова к применению, и требуется только снять защитный слой с клеящейся поверхности.	

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Максимальный срок хранения сварочных материалов, составляет 3 года при условии соблюдения рекомендуемых условий хранения. По истечению этого срока, перед применением этих сварочных материалов, необходимо проводить комплекс проверок. Для большинства сварочных материалов они ограничиваются визуальной оценкой внешнего вида. Однако для ряда сварочных материалов, чьи свойства и тип упаковки могут привести к накоплению влаги в процессе хранения, должны подвергаться дополнительным испытаниям на соответствие заявленных сварочно-технологических характеристик и механических свойств наплавленного металла, что отражено в соответствующих разделах ТУ.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ СО СВАРОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Любые сварочные материалы требуют аккуратного обращения с ними. Не прикасайтесь к проволоке голыми руками, надевайте перчатки.

Длительное воздействие УФ-излучения может привести к обесцвечиванию информации на этикетке. Поэтому избегайте хранения упаковок со сварочными материалами в местах, где на них может попадать УФ-излучение или прямой солнечный свет.

КАЧЕСТВО СВАРКИ

Пористость образуется за счет того, что отдельные газовые пузырьки остаются в затвердевающей сварочной ванне. Она может образовываться из-за плохой газовой защиты шва, поверхностных загрязнений, таких как влага, ржавчина или жир, а также недостаточного количества раскислителей в основном металле, электроде или присадочной проволоке. Особо опасной формой пористости являются червеобразные поры, которые образуются при сильном загрязнении свариваемых кромок, а также при сварке электродами или порошковыми проволоками, поглотившими большое количество влаги. На рентгенограмме червеобразные поры имеют характерную удлиненную форму в виде "рыбьих косточек". Червеобразные поры указывают на образование большого количества газа, который задерживается в кристаллизующемся металле сварного шва.

Водород может провоцировать образование трещин в сварных швах или ЗТВ (зона термического влияния). Водород в сочетании с остаточными растягивающими напряжениями и чувствительностью отдельных марок сталей к растрескиванию может вызвать образование холодных трещин через несколько часов или дней после сварки. Высокопрочные стали и сварные соединения с высоким уровнем остаточных напряжений наиболее чувствительны к водородному растрескиванию. В таких случаях ESAB рекомендует использовать способы сварки и сварочные материалы, обеспечивающие низкий уровень содержания водорода, а также соответствующие процедуры предварительного подогрева, соблюдения температуры между проходами и термической обработки после сварки.

Важно отметить, что могут быть и другие значительные источники водорода, такие как влага из атмосферы или из основного металла, в котором, в процессе подготовки под сварку или при эксплуатации, осталось большое количество водорода. Кроме того, водород в шов может быть попадать с поверхностей основных или присадочных материалов, а также из масел, красок и т. д. В приведенной ниже таблице указана относительная влажность воздуха, при которой при указанной разнице температур воздуха и поверхности материала будет образовываться вредный водяной конденсат. Например, при относительной влажности воздуха в зоне выполнения сварочных работ 70 %, чтобы предотвратить конденсацию влаги, основной металл и сварочный материал не должны быть холоднее, чем на 5°C температуры воздуха. Это может произойти, когда заготовки или присадочные материалы поступают на сварку из более холодного цеха, склада или с улицы.

$(T_{\text{воздуха}} - T_{\text{металла}})^* [^{\circ}\text{C}]$	Относительная влажность [%]	$(T_{\text{воздуха}} - T_{\text{металла}})^* [^{\circ}\text{C}]$	Относительная влажность [%]
0	100	12	44
1	93	13	41
2	87	14	38
3	81	15	36
4	75	16	34
5	70	18	30
6	66	20	26
7	61	22	23
8	57	24	21
9	53	26	18
10	50	28	16
11	48	30	14

* Разница между температурой изделия или сварочного материала и температурой окружающего воздуха

Для предотвращения значительных колебаний уровня влажности и температуры условия хранения должны быть как можно более стабильными. Стабильные условия сводят к минимуму риск попадания материала в точку росы, при которой происходит выпадение конденсата влаги на упаковках, поверхности продукции и т.д. При этом следует помнить, что теплый воздух может содержать значительно больше влаги, чем холодный. Например, воздух при температуре 15°C максимально может содержать до 13 г/куб. м воды, в то время как максимальное содержание влаги при 25°C составляет 23,5 г/куб. м, то есть увеличение составляет 78 %. Поэтому в жарких и влажных климатических условиях гораздо важнее использовать способы сварки, у которых сварочные материалы менее чувствительны к насыщению влагой, чем когда сварка выполняется в несколько более холодных условиях.

ПОКРЫТЫЕ ММА ЭЛЕКТРОДЫ

Электроды производства ЭСАБ могут поставляться в различных видах упаковок в зависимости от типа и класса.

- Картонные коробки, запечатанные в термоусадочную пленку, не обеспечивают требуемую герметичность, поэтому влага из окружающей атмосферы может проникать вовнутрь упаковки и впитываться в электродное покрытие.
- Пластиковые пеналы имеют крышку и ленту; влага с очень низкой скоростью может проникать во внутрь и поглощаться электродными покрытиями.
- Вакуумная упаковка VacPac™ обеспечивает полную защиту от влаги при условии, что упаковка не повреждена (вакуум сохранен). При этом прокалка электродов перед применением не требуется.

Если есть какие-либо сомнения относительно того, достаточно ли сухой электрод, перед использованием его следует повторно прокалить в соответствии с указаниями, приведенными на этикетке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Все покрытые электроды чувствительны к насыщению влагой. Высокое содержание влаги в покрытии может привести к пористости, водородному растрескиванию или снижению сварочно-технологических характеристик. Однако, скорость поглощения влаги будет минимальной при соблюдении следующих климатических параметров их хранения:

- 5-15°C при максимальной относительной влажности 60%
- 15-25°C при максимальной относительной влажности 50%
- >25°C при максимальной относительной влажности 40%

При более низких температурах уровень влажности можно поддерживать на низком уровне, обеспечивая температуру хранения не менее чем на 10 °C выше температуры окружающего воздуха. При этом перед вскрытием холодных упаковок необходимо дать им достичь температуры окружающей среды. При более высоких температурах низкий уровень влажности можно поддерживать за счет осушения воздуха. Если электроды хранятся при указанных условиях, рекомендуемый срок их хранения не должен превышать трех лет.

Действия, необходимые в случае нарушения вакуума упаковки VacPac:

- Если условия хранения соблюдены правильно, скорость поглощения влаги внутри VacPac будет очень низкой. При этом всегда проверяйте электроды, если они сухие, их можно использовать. Если условия хранения не соблюдались или не контролировались, и/или сварное соединение является критически важным, прокалите электроды перед сваркой.
- Если область применения сварного изделия является критически ответственной, всегда повторно прокаливаете электроды перед использованием.

ПРОКАЛКА

- Электроды с основным покрытием с низким содержанием водорода перед использованием должны быть прокалены всякий раз, когда существуют требования к применению, связанные с содержанием водорода в металле сварного шва и/или радиографической сплошностью шва (не требуется для VacPac).
- Электроды с кислородно-рутиловым покрытием для нержавеющей стали, а также все типы электродов с основной обмазкой могут образовывать поры в металле сварного шва, если они хранились в недостаточно сухих условиях. Прокалка этих электродов восстановит их пригодность к дальнейшему использованию.
- Электроды с рутитовым и кислым покрытием для низкоуглеродистых легированных сталей обычно не требуют повторной сушки.
- Электроды с целлюлозным покрытием прокалывать не рекомендуется.
- Электроды, серьезно поврежденные влагой, не могут быть восстановлены прокалкой до исходного состояния и должны быть утилизированы.

РЕЖИМЫ ПРОКАЛКИ

- Температура и время прокалки указаны на этикетке упаковки.
- Температура прокалки — это температура нагрева самих электродов.
- Время прокалки измеряется от момента, когда была достигнута установленная температура прокалки.
- Не укладывайте электроды в сушильной печи более чем в четыре слоя.
- Процедуру прокалки электродов рекомендуется выполнять не более трех раз.

Изменение цвета обмазки электродов

Если в процессе хранения электродов произошло изменение цвета обмазки, их необходимо забраковать или связаться со специалистами компании ЭСАБ и получить консультацию.

Повреждение обмазки

Если у электродов произошло физическое повреждение обмазки, связанное с ее осыпанием на отдельных участках, такими электродами варить нельзя, и они должны быть забракованы.

Покрытые MMA электроды в упаковках VacPac

Покрытые MMA-электроды в упаковках VacPac™ позволяют обходиться без повторной прокалки, без печей и пеналов для хранения прокаленных электродов.

MMA-электроды в упаковках VacPac можно использовать непосредственно из упаковки без необходимости предварительной прокалки и временного хранения в печах с подогревом и пеналах. При условии сохранения вакуума перед вскрытием упаковки, гарантируется наличие готовых к применению сухих электродов.

Как обращаться с упаковками VacPac

Чтобы избежать повреждения вакуумной фольги, при вскрытии внешней коробки не рекомендуется пользоваться ножами или другими острыми предметами. Держите электроды внутри упаковки и не вынимайте из нее более чем по одному электроду. Если электроды с повышенной стойкостью к адсорбции влаги (LMA-тип) находились в открытой упаковке VacPac более 12 часов (при 26,7°C и влажности 80%), их необходимо прокалить или забраковать.

Электроды с низким содержанием водорода

Многие нелегированные и низколегированные электроды имеют классификацию H4 или H5. Это означает, что выполняется требование максимального содержания 4,0 или 5,0 мл диффузионного водорода на 100 г металла сварного шва. Классификации по диффузионному водороду не применяются для нержавеющих и других высоколегированных электродов. Низкое значение класса водорода предпочтительнее, поскольку снижает риск водородного растрескивания, позволяет использовать более низкие температуры предварительного подогрева и температуры между проходами во время сварки. Это приводит к снижению энергопотребления и, следовательно, снижению затрат на рабочем месте.

Электроды LMA-типа

Некоторые продукты имеют букву «R» в классификации по AWS. Эти продукты обладают более высокой устойчивостью к насыщению покрытием влагой, чем электроды без маркировки «R» в классификации AWS (влажность не более 0,4 весовых % после 9 часов экспозиции при стандартных атмосферных условиях - температура 26,7°C при относительной влажности 80 %). Электроды с индексом «R» из открытой упаковки VacPac, находившиеся под воздействием относительной влажностью выше 60 % и температуры выше 22°C, должны быть прокалены через 8 часов, а для все другие нелегированные и низколегированные электроды - через 4 часа. Для критически опасных объектов и их эксплуатации в суровых климатических условиях, для предотвращения попадания влаги в сварное соединение, обычной предупреждающей практикой является использование термопеналов. В зависимости от условий работ, типа покрытия и его гигроскопичности, области применения и пространственных положений сварки, чтобы обеспечить выполнение всех требований, может потребоваться повторная прокалка через более короткие интервалы времени.

Насыщение влагой обмазок электродов для сварки высоколегированных сталей и никелевых сплавов

Основной проблемой слишком влажных электродов на основе аустенитных нержавеющих сталей и никелевых сплавов является образование стартовых пор. Однако, стали ферритного и ферритно-мартенситного классов могут страдать от водородного растрескивания, если используются слишком влажные электроды. Если не превышать безопасное время экспозиции, этой проблемы можно избежать. Практически все марки высоколегированных и никелевых электродов ESAB поставляют в упаковках VacPac™.

GMAW/SAW ПРОВОЛОКИ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ, TIG ПРУТКИ И ЛЕНТЫ

Сварочную проволоку сплошного сечения для дуговой сварки плавящимся электродом в инертном или активном газе, прутки для сварки неплавящимся электродом в инертном газе и проволоку для дуговой сварки под флюсом следует хранить в сухом месте в оригинальной запечатанной неповрежденной упаковке в том виде, в котором она поставляется. Следует избегать контакта поверхностей этих проволок с водой или влагой. Речь идет, например, о дожде или конденсации влаги на холодной проволоке. Во избежание образования конденсата, храните проволоку в оригинальной упаковке и, при необходимости, перед вскрытием упаковки дайте проволоке нагреться до температуры окружающей среды. Также следует избегать попадания на поверхность проволоки других водородосодержащих веществ, таких как масло, жир и ржавчина, а также иных веществ, которые могут поглощать влагу. Катушки с проволокой поставляются в пластиковых пакетах, а неполностью использованные катушки должны снова помещаться в пластиковый пакет для хранения, чтобы предотвратить загрязнение поверхности проволоки. Если проволока не находится в какой-либо пылезащитной упаковке или в закрытом оборудовании, следует избегать запыленных зон.

Прутки для TIG (GTAW) сварки должны быть защищены от пыли и взвешенных в воздухе загрязняющих частиц после извлечения из упаковки. Упаковка для прутков TIG-сварки состоит из жесткой фибровой трубки с пластиковой крышкой, которую можно снова закрыть после нарушения герметичности пенала. Трубка с покрытием из полиэтилена обеспечивает очень хорошую защиту от влаги. Такая упаковка очень устойчива к внешним механическим воздействиям и удобна для применения.

Упаковка бухты с проволокой Marathon Pac™ для дуговой сварки плавящимся электродом в инертном или активном газе предназначена для быстрого и эффективного использования и, при необходимости, дальнейшей ее удобной переработки. Влагопоглощающая бумага внутри каждого барабана и пленка вокруг каждого поддона защищают проволоку от влаги при транспортировке и хранении. После полного использования проволоки просто удалите подъемные ремни из восьмигранного барабана и полностью сложите упаковку для дальнейшего ее удобного хранения и экономии места до того момента отправки в переработку. Также обратите внимание, что Marathon Pac защищает сварочную проволоку от загрязнения.

Рекомендуемые условия хранения для всех проволок сплошного сечения и лент в оригинальной упаковке: температура 15–36°C при относительной влажности не выше 60 %. При хранении не подвергайте сварочную проволоку воздействию прямых солнечных лучей. Избегайте прямого контакта сварочной проволоки с голыми или грязными руками.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОВОЛОКИ

Атмосферные условия оказывают влияние на качество сварки. Влага (H_2O) является основным источником водорода. Под воздействием высокой температуры дуги вода разлагается, и атомы водорода могут стать причиной пористости наплавленного металла. Алюминий, который неоднократно контактировал с влагой, может, в конечном итоге, оказаться покрытым гидроксидом алюминия $Al(OH)_3$.

Конденсат влаги, присутствующей во время сварки на поверхности свариваемого изделия или сварочного материала, может стать источником следующих двух проблем:

- Пористость шва, вызываемая водородом, образующимся при разложении воды или гидроксида алюминия $Al(OH)_3$, которые могут находиться на поверхности металла.
- Спровоцировать попадание оксидов алюминия Al_2O_3 , находящихся на поверхности металла, в сварной шов.

Очень важно чтобы в производственных помещениях, где производится сварка изделий из алюминия, температура металла и окружающего воздуха были идентичны, особенно в условиях высокой влажности. Температура сварочных материалов и свариваемых заготовок в обязательном порядке должна быть выравнена с температурой воздуха на сварочном посту. Если присадочный материал хранился в холодных условиях, вскрывать упаковку можно только по истечении 24 часов его выдержки в зоне проведения работ. Перед сваркой основной металл должен быть очищен от загрязнений, а свариваемые кромки зачищены от окислов нержавеющей щетками. ЭСАБ рекомендует травить изделия в слабых щелочах и обезжиривать техническими составами, не образующими вредных соединений при сварке. Сварщик должен протереть собираемые кромки чистой тряпкой, смоченной в растворителе, изготовленном на основе легких углеводородов. Все поверхности после протирки должны быть идеально сухими.

ЛЕНТЫ

Сварщики-операторы должны содержать ленты в чистоте и максимально защищать ее от внешних воздействий. Это включает в себя надлежащее бережное хранение и обращение со всеми складскими запасами для предотвращения загрязнения поверхности пылью и органическими веществами, в том числе жиром с кожи.

ПОРОШКОВЫЕ ПРОВОЛОКИ

Порошковые проволоки должны храниться в закрытых неповрежденных оригинальных упаковках. Их повреждение может вызвать серьезное сокращение срока годности сварочных материалов. Время хранения надо стремиться минимизировать за счет ускорения оборота склада.

С тех пор, как компоненты порошка стали защищать от воздействия атмосферы специальными оболочками, нелегированные и низколегированные порошковые проволоки стали значительно медленнее насыщаться влагой. Строгая процедура контроля качества гарантирует минимальное содержание влаги в порошковых проволоках производства ЭСАБ, насколько это могут позволить производственные условия.

Поддерживать этот низкий уровень влаги в порошковых проволоках необходимо за счет соблюдения требований по условиям их хранения – температура 15–36°C и относительная влажность менее 60 %. Плохие условия хранения могут ухудшить заявленные свойства проволок и сократить срок их хранения. Несоответствующие условия хранения могут привести к появлению ржавчины на поверхности или ее загрязнению до такой степени, что это отрицательно скажется на стабильности подачи и уровне диффузионного водорода.

Нержавеющие и никелевые порошковые проволоки более чувствительны к насыщению влагой. Поэтому данные проволоки обязательно упаковываются в вакуумные упаковки с защитой из алюминиевой фольги. Требования по условиям их хранения аналогичны нелегированным и низколегированным проволокам. Порошковым проволокам для нержавеющей сталей требуется уделять особое внимание. Проволоку не рекомендуется оставлять в сварочных аппаратах или вне складских помещений на длительное время, особенно на ночь, так как конденсация влаги из воздуха может привести к быстрой ее порче. Всегда помещайте проволоку в оригинальную упаковку и возвращайте ее в места хранения с контролируруемыми условиями.

Если проволока оставалась на оборудовании в течение длительного периода времени, рекомендуется снять по крайней мере один слой, чтобы удалить самые значительные окисления или загрязнения поверхности. Для всех порошковых проволок следует оберегать от прямого контакта с водой или влагой. Речь идет, например, о дожде или конденсации влаги на холодной поверхности проволоке. Во избежание образования конденсата необходимо контролировать относительную влажность и температуру, при этом температура не должна опускаться ниже точки росы (см. значения в вышеуказанной в таблице).

Также следует избегать попадания на поверхность проволоки других водородосодержащих веществ, таких как масло, жир и ржавчина, или веществ, которые могут поглощать влагу.

Испорченная продукция

Порошковая проволока со следами ржавчины, а также проволока, которая пострадала от серьезного воздействия воды и влаги или подвергалась воздействию атмосферы в течение длительного периода времени, не может быть возвращена в свое первоначальное состояние и должна быть утилизирована.

Керамические подкладки

Керамические подкладки ESAB для формирования корня шва не оказывают отрицательного влияния на состав и механические свойства наплавленного металла. Они сухие и не поглощают влагу, благодаря чему не оказывают влияния на характеристики металла, наплавленного порошковыми проволоками с низким содержанием водорода.

ФЛЮСЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ И ЛЕНТОЧНОЙ НАПЛАВКИ

В агломерированных флюсах ESAB содержание влаги гарантируется только непосредственно после производства на заводе. Это содержание влаги контролируется внутренними спецификациями ESAB. Перед транспортировкой каждый поддон с мешками обматывается термоусадочной пленкой. Эта мера предосторожности применяется для того, чтобы как можно дольше поддерживать заводской уровень влажности. Флюс никогда не должен подвергаться воздействию влаги, например дождя или снега.

Хранение

- Невскрытые упаковки с флюсом должны храниться в следующих условиях: температура $20^{\circ}\pm 10^{\circ}\text{C}$ при минимально возможной относительной влажности, но не более 60%
- Флюсы не должны храниться более 3 лет (кроме упаковок BlockPac).
- Флюсы, поставляемые в упаковках BlockPac™ – алюминиевых упаковках по 25 кг или упаковках BigBag, а также в стальных ведрах по 25 кг, могут храниться в суровых климатических условиях, поскольку упаковка защищает флюс от проникновения влаги, пока она не вскрыта и не повреждена.
- Чтобы клиенты могли использовать флюсы без предварительной сушки, упаковка BigBag ESAB снабжена алюминиевым вкладышем, надежно защищающим флюс от влаги даже в суровых климатических условиях, например в экваториальных широтах.
- Флюсы в упаковках BlockPac имеют неограниченный срок годности при условии, что пленка не повреждена (при этом информация на этикетке может быть устаревшей из-за возможных изменений в классификациях или обновления стандартов на сварочные металлы).

Использование флюса

- При правильном обращении и хранении флюсы ESAB обычно можно использовать сразу из заводской упаковки.
- При сварке изделий для тяжелых или опасных условий эксплуатации, в соответствии с производственной технологической картой, или если флюс каким-то образом впитал влагу, рекомендуется повторная сушка флюса.

Прокалка

- Повторная сушка должна выполняться при следующих условиях: при температуре $300^{\circ}\pm 25^{\circ}\text{C}$ в течение примерно 2–4 часов.
- Повторная сушка должна выполняться либо на оборудовании, обеспечивающим перемешивание флюса для облегчения испарения влаги, либо в печах с неглубокими поддонами при высоте слоя флюса не более 5 см.
- Если сварочные работы на автоматическом оборудовании с незащищенными флюсовыми бункерами будут останавливаться более чем на 8 часов, рекомендуется опорожнять систему подачи флюса и переместить остатки в сушильный шкаф или флюсовый бункер с подогревом и хранить при температуре $150^{\circ}\pm 25^{\circ}\text{C}$.
- Флюс, оставшийся в упаковке после ее вскрытия, также должен дальше храниться при температуре $150^{\circ}\pm 25^{\circ}\text{C}$.
- Если прокаленный флюс сразу не применяется, его необходимо хранить до момента использования при температуре $150^{\circ}\pm 25^{\circ}\text{C}$.

Рециркуляция

- Воздух, используемый в системах рециркуляции флюса, должен быть осушен и не содержать масла.
- В систему рециркуляции необходимо периодически досыпать новый флюс из расчета одна часть нового на три части рециркулируемого.
- Инородные вещества, такие как шлак или окалина, должны отделяться от флюса, например за счет его просеивания.

Coreshield 11	27	EWAC O 570	150	OK AristoRod 13.26	42
Coreshield 71T-8 OS	45	EWAC O 630	152	OK AristoRod 38 Zn	25
Coreshield 81T-8Ni2	45	EWAC O 964	147	OK Autrod 12.51	22
Coreweld Prime MC4 H4	27	EWAC O 6320	150	OK Autrod 12.64	24
CP GW 068	106	EWAC O 6436	151	OK Autrod 430LNb	70
CP GW 069	107	EWAC Pierce	157	OK Backing Concave 6	159
Cryo-Shield 308L	91	EWAC Pyrocarb 077	142	OK Backing Concave 10	159
Cryo-Shield 625	115	EWAC S-420 SR	153	OK Backing Concave 13	159
CutSkill	157	EWAC S-537 HH	153	OK Backing Concave 16	159
Dual Shield 46C	31	EWAC S-834 SR	153	OK Backing Pipe 6	161
Dual Shield II 62 Plus	46	EWAC ST 202 NT	105	OK Backing Pipe 9	161
Dual Shield 7100SRM	29	EWAC ST 208 SLP	69	OK Backing Pipe 12	161
Dual Shield 8000-B2	58	EWAC ST 210	66	OK Backing Pipe 15	161
Dual Shield 9000-B3	58	EWAC ST 278	106	OK Backing Pipe 20	161
Dual Shield II 110	47	EWAC UltraJoint 3333	107	OK Backing Rectangular 13	160
Dual Shield Prime 71 LT H4	30	Exaton 21.13.3.L	102	OK Backing Rectangular 16	160
Dual Shield Prime 81Ni1M H4	46	Exaton 24.13.LNb	102	OK Band 308L	101
ESAB 98	40	FILARC PZ6113	29	OK Band 309L	101
ESAB 120	41	Nanocarb 110	143	OK Band 309L ESW	101
ESAB 304B	62	Nanocarb N111 SS	143	OK Band 309LMo ESW	102
ESAB 309LC	68	NickelRod M Ni-1	108	OK Band 309LNb ESW	101
ESAB 309LMo	68	NickelRod M NiCr-3	109	OK Band 316L	101
ESAB 316B	64	NickelRod M NiCrMo-3	110	OK Band 347	101
EWAC 001 P	154	NickelRod M NiCrMo-4	111	OK Flux 10.05A	103
EWAC 002 P	154	NickelRod M NiCrMo-10	111	OK Flux 10.10A	104
EWAC 003 P	154	NickelRod M NiCu-7	108	OK Flux 10.62P	33, 49, 59
EWAC 004 P	154	NickelRod S NiCr-3	116	OK Flux 10.71M	35, 50
EWAC BR 516	156	NickelRod S NiCrMo-3	116	OK Flux 10.71P	34, 50
EWAC BR 545	156	NickelRod S NiCrMo-4	116	OK Flux 10.74	36, 51
EWAC BR 585	156	NickelRod T Ni-1	112	OK Flux 10.77	37, 51
EWAC BR 590	156	NickelRod T NiCr-3	112	OK Flux 10.81P	38, 52, 60
EWAC BR 590 Flux	156	NickelRod T NiCrMo-3	113	OK Flux 10.93P	100, 116
EWAC Bronz 6028	130	NickelRod T NiCrMo-4	113	OK Tigrod 13.16 A	56
EWAC BU 101	136	NickelRod T NiCrMo-10	114	OK Tigrod 13.17 A	56
EWAC BU 102	137	NickelRod T NiCrMo-13	114	OK Tigrod 18.22A	127
EWAC BU 103	138	NickelRod T NiCu-7	112	OK Tigrod 4043	125
EWAC BU 104	138	OK 46.00P	16	OK Tigrod 4047	125
EWAC BU 105	143	OK 48.04P	19	OK Tigrod 5183	126
EWAC BU 107	144	OK 48.08L	39	OK Tigrod 5356	126
EWAC BU 108	144	OK 53.70	20	OK Tigrod 5554	126
EWAC CI 407	118	OK 55.00P	21	PW 8016	40
EWAC CI 421	119	OK 61.30P	61	PW 8018	40
EWAC CI 422	118	OK 61.63	61	Shield-Bright 308L	90
EWAC CI 423	119	OK 61.80	62	Shield-Bright 308L X-tra	91
EWAC CP BF 024	136	OK 63.63	63	Shield-Bright 309L	96
EWAC CP ET 071	140	OK 67.45	67	Shield-Bright 309L X-tra	96
EWAC CP ET 072	143	OK 67.63	67	Shield-Bright 316L	92
EWAC CP HFD 010	136	OK 67.78	68	Shield-Bright 347	91
EWAC Cu 630	130	OK 73.68L	39	Shield-Bright 410NiMo	89
EWAC Drill Shield	156	OK 74.46L	53	Shield-Bright 2209	94
EWAC G 13Cr	147	OK 74.70	40	Shield-Bright 2594	95
EWAC GougeTec	157	OK 74.86P	41	SpeciAlloy B 25.10.4.L	103
EWAC HF 001	138	OK 76.18L	53	SpeciAlloy B 25.22.2.LMn	102
EWAC HF 002	139	OK 76.28L	54	SpeciAlloy B Ni60	117
EWAC HF 003	140	OK 76.35P	54	SpeciAlloy B Ni72HP	117
EWAC HF 004	140	OK 75.75P	41	SpeciAlloy M 25.10.4.L	77
EWAC HF 005	142	OK AlumaRod 18.22	124	SpeciAlloy S 25.10.4.L	99
EWAC HF 006	137	OK AlumaRod 1070	121	SpeciAlloy S 25.22.2.LMn	99
EWAC O 52B	146	OK AlumaRod 4043	121	SpeciAlloy T 25.10.4.L	85
EWAC O 512	152	OK AlumaRod 4047	122	SpeciAlloy T 25.22.2.LMn	84
EWAC O 516	152	OK AlumaRod 5183	123	TERRA CI 94	120
EWAC O 517	150	OK AlumaRod 5356	123	Tigrod 1070	125
EWAC O 521	149	OK AlumaRod 5554	122	Tribo Tuff 6517	139
EWAC O 540	148	OK AristoRod 12.50	23	Tungsten Pure	158
EWAC O 546	150	OK AristoRod 12.63	25	Tungsten WC20	158
EWAC O 564	149	OK AristoRod 13.12 A	55	Tungsten WL15	158

Tungsten WT20	158	Weld M 630	71	Weld T 2209	85
Unir DS GI-5	120	Weld M 2209	76	Weld T 2535Nb	87
Weld 71T-1	28	Weld M Cu	131	Weld T 3545Nb	87
Weld 500-PL	155	Weld M CuAl-A1	132	Weld T Co-06	145
Weld B 317L	102	Weld M CuMnNiAl	132	Weld T CuNi	134
Weld B NiCr-3	117	Weld M CuNi	133	Weld T R308L	93
Weld B NiCrMo-3	117	Weld M CuSi-A	131	Weld T R309L	97
Weld CF 55	42	Weld O-100	151	Weld T R316L	93
Weld CF 70S-6	24	Weld O-100HD	151	Weld T R347	93
Weld CF 79	43	Weld PL-Co06	155	Weld T Ti1	135
Weld CF 80S-B6	55	Weld PL-Ni40	155	Weld T Ti2	135
Weld CF 80S-Ni1	42	Weld PL-Ni50	155	Weld T W4Si1	26
Weld CF 80S-Ni2	42	Weld PL-Ni60	155	ZuperFab E2209-17	65
Weld CF 89	43	Weld PO-Ni20	154	ZuperFab E2594-16	65
Weld CF 90S-B3Si	55	Weld S 308L	98	AHO-21	16
Weld CF 90S-G	43	Weld S 309L	99	Булат-1	139
Weld EA2	48, 59	Weld S 309LМо	100	МР-3	15
Weld EB2	59	Weld S 310	99	МТГ-01К	20
Weld EB3	59	Weld S 316L	98	МТГ-02	20
Weld EF3	48	Weld S 318	98	МТГ-03	39
Weld EG-2	48	Weld S 347	98	ОЗЛ-6	66, 67
Weld EH12K	32	Weld S 385	98	ОЗЛ-8	61
Weld EH14	32	Weld S 2209	99	ОЗС-12	15
Weld EM12K	32	Weld T 80S-B2V	56	ОК 48Р	19
Weld ENi1K	48	Weld T 80S-B6	56	ОК ПРО 51С	23
Weld ENi2	48	Weld T 80S-B8	57	ОК ПРО 71	28
Weld ENi3	48	Weld T 90S-B91	57	Св-08Г2С	22
Weld G3Si1	22	Weld T 80S-Ni1	44	Т-590	141
Weld G-13Cr	147	Weld T 80S-Ni2	44	ТМУ-21У	17
Weld G-102	146	Weld T 308H	86	УОНИИ 13/45	17
Weld G-105	146	Weld T 308L	81	УОНИИ 13/55 (атомные)	19
Weld G-965	148	Weld T 308LSi	82	УОНИИ 13/55 (мостовые)	18
Weld M 307Si	79	Weld T 309L	88	УОНИИ 13/55 (общетехнические)	18
Weld M 308L	72	Weld T 309LSi	88	УОНИИ 13/55Р	18
Weld M 308LSi	72	Weld T 310	86	ЦЛ-11	62
Weld M 309L	80	Weld T 316L	83	ЦЛ-20	54
Weld M 309LSi	80	Weld T 316LSi	83	ЦЛ-39	53
Weld M 310	78	Weld T 318	83	ЦУ-5	17
Weld M 316LSi	74	Weld T 347	82	ЭА-395/9	69
Weld M 318	75	Weld T 347Si	82	ЭА 400/10Т	63
Weld M 347	73	Weld T 385	84	ЭА 400/10У	63
Weld M 385	75	Weld T 630	81		
Weld M 410NiMo	71	Weld T 2133MnNb	86		

Для заметок

Blank lined area for notes.

Заключение.

Несмотря на то, что в данном справочнике мы попытались охватить максимально возможное количество задач, с которыми приходится сталкиваться в этой жизни, включить в него всю номенклатуру сварочных материалов, выпускаемых на заводах компаний ЭСАБ, доступных для Российского рынка, не представляется возможным. Если вы не смогли подобрать материал, наиболее полно отвечающий вашим требованиям, обратитесь в ближайший офис компании ЭСАБ или нашему официальному дистрибьютору. Возможно, интересующий вас сварочный материал не вошел в перечень продукции, представленный в данном каталоге.

Кроме того, компания ЭСАБ уделяет большое внимание тому, чтобы потребители не просто использовали в своей работе продукцию нашей компании, но и четко представляли все нюансы, с которыми им предстоит столкнуться при выполнении их задач. Вам смогут оказать квалифицированную всестороннюю поддержку наши сотрудники, отвечающие за определенные направления в промышленности. На сайте www.esab.ru вы сможете найти контакты наших региональных офисов, а также контакты официальных дистрибьюторов ЭСАБ.

Мировой лидер в оборудовании и технологиях по сварке и резке.

Компания ESAB работает на передовой линии в области технологий сварки и резки металла. Более чем 120-летний опыт и постоянное усовершенствование продукции и технологий позволяет нам идти в ногу с техническим прогрессом в каждом направлении, которым занимается компания ESAB.

Стандарты качества и экологические нормативы

Три ключевых момента в деятельности компании: качество, экология и безопасность. ESAB является одной из немногих компаний в мире, продукция которой отвечает стандартам ISO14001 и OHSAS 18001 в части систем экологического менеджмента, а также в области управления охраной здоровья и безопасностью персонала.

С точки зрения ESAB качество – это непрерывно развивающийся процесс, который является сутью нашего производства в международном масштабе. Производственные мощности во многих странах мира, региональные офисы и широкая сеть дистрибьюторов гарантируют нашим клиентам высокое качество и экспертизу ESAB в области производства материалов и технологий.

